



Journal of Applied
Arts & Sciences



مجلة الفنون
والعلوم التطبيقية



تأثير متغيرات الحياكة و خواص الجلد على جودة وصلات الحياكة للجلود الطبيعية

نهلة عبدالغني العجمي
مدرس الملابس والنسيج بقسم
الاقتصاد المنزلي كلية التربية
النوعية - جامعة دمياط

أمل محمد الفيومي
أستاذ مساعد ورئيس قسم الاقتصاد
المنزلي كلية التربية النوعية
جامعة دمياط

صفية عبدالعزيز ساروخ
أستاذ بقسم الاقتصاد المنزلي
كلية الزراعة - جامعة الإسكندرية

هالة عثمان العلمي
مدرس مساعد بقسم الاقتصاد المنزلي
كلية التربية النوعية - جامعة دمياط

المخلص :

يهدف البحث إلى دراسة الخصائص الطبيعية والكيميائية والميكانيكية لجلد الماعز وجلد الغنم مع تحديد معامل الجودة لكل من نوعي الجلود الطبيعية، وتكونت عينة البحث من خامتين من الجلود الطبيعية " جلد ماعز، وجلد غنم " وعلاقتها بمتغيرات البحث وهي رقمي الإبرة (١٦، ١٨)، القدم الضاغط (البلاستيك، وذو العجل)، نمرة الخيط (٣/٢٢)، (٢/٤٢)، طول الغرزة في السم (٣، ٤، ٥ مم). واستخدم المنهج التجريبي لمناسيته لأهداف البحث، حيث أجريت الدراسة بالأجهزة الخاصة بالاختبارات المعملية للخواص الطبيعية والكيميائية والميكانيكية للجلود الطبيعية، وماكينه الحياكة الصناعية. حيث توصلت الدراسة إلى أنقوة الشد لوصلة الحياكة لجلد الماعز عند استخدام نمرة الإبرة (١٨) ونمرة الخيط (٣/٢٢) والقدم الضاغط البلاستيك وطول الغرزة (٣ مم) كانت الأفضل بمعامل جودة (٩٠، ٢٩)، بالإضافة إلى أن قوة الشد لوصلة الحياكة لجلد الغنم عند استخدام نمرة الإبرة (١٨) ونمرة الخيط (٣/٢٢) والقدم الضاغط ذو العجل وطول الغرزة (٣ مم) كانت الأقل بمعامل جودة (١٨، ٩٨).

المقدمة :

(Kaushal et al)، فمنذ فجر التاريخ والانسان يهتم باستخدام جلود الحيوانات الخام وتحويلها الى مادة يستفيد منها في احتياجاته المختلفة كالملابس وأدوات الزينة، وتتنوع مصادر الجلود الخام منها جلود البقر، والثور، والابل، والجاموس، والعجول الصغيرة، والماعز، والأغنام، وكل هذه الجلود لها من المعاملات الخاصة التي تعطي أقصى استفادة منها وذلك لاختلاف خواص وسمك وملمس الجلد من منطقة لأخرى في الحيوان الواحد كما يظهر هذا الاختلاف أيضا بين جلود الحيوانات المختلفة (الاتحاد العربي للصناعات الجلدية، ٢٠٠٦).

ومع التنوع الكبير في صناعة الجلود نجد تنوعا كبيرا في أساليب انتاج هذه الأنواع حيث يمر هذا النوع من المنتجات

تختلف الجلود الطبيعية عن الخامات الأخرى المستخدمة في تصنيع الملابس من حيث التركيب البنائي الداخلي للألياف والمساحة المحدودة، والشكل غير المنتظم والمتانة، ووجود كثير من العيوب الناتجة إما أثناء حياة الحيوان أو عن طريق أعمال الإعداد للدباغة، والصباغة، والتشطيب، والتخزين، والحصول عليها إما كحيوان كامل أو نصف حيوان يقاس بالقدم المربع (أسماء سامي، ٢٠٠٣)، فجلود الحيوان واحدة من أقدم الخامات الملبسية الطبيعية التي تستخدم حتى وقتنا هذا في صناعة الملابس، كما تؤثر الحياكة على خصائص خامات الملابس الجلدية، فيوجد تغيير مهم في سلوك النسيج بسبب الغرز مقارنة بالأقمشة البسيطة (2005).

خاصا فى الحياكة والتشطيب، إلى جانب الأدوات والماكينات المستخدمة. وهذا بدوره يتطلب دراسة تأثير اختلاف خواص الجلود الطبيعية على قوة الشد لوصلة الحياكة، وذلك للحصول على أفضل جودة ممكنة.

أهمية البحث:

تكمن أهمية هذا البحث فى:

١. دراسة خصائص الجلود الطبيعية و المستخدمة فى صناعة الملابس يساعد على فهم واختيار الخامات المناسبة للاستعمال للحصول على أفضل أداء .
٢. تهيئة أنسب الظروف للحصول على حياكات تتناسب مع الخواص الطبيعية والميكانيكية للجلود الطبيعية.
٣. تقديم مقترحات لبعض المشكلات التي تواجه مصنعي الملابس الجاهزة من الجلود الطبيعية.

هدف البحث:

يهدف هذا البحث إلى :

١. دراسة الخصائص الطبيعية والكيميائية والميكانيكية للعينة من الجلود المستخدمة فى صناعة الملابس الجاهزة.
٢. دراسة العلاقة الارتباطية بين كل من طبيعة الجلد ونمره الإبرة على قوة شد وصلات الحياكة .
٣. دراسة العلاقة الارتباطية بين كل من طبيعة الجلد ونوع القدم الضاغطة على قوة شد وصلات الحياكة .
٤. دراسة العلاقة الارتباطية بين كل من طبيعة الجلد وطول الغرزة على قوة شد وصلات الحياكة .
٥. تقييم الجودة الكلية للخواص الطبيعية والكيميائية والميكانيكية للعينة البحثية من الجلود الطبيعية.
٦. تقييم الجودة الكلية لقوة شد وصلة الحياكة للعينة البحثية من الجلود الطبيعية.

منهج البحث:

يتبع هذا البحث المنهج الوصفى التجريبي لمناسبته لتحقيق أهداف البحث.

حدود البحث:

زمانية: فى الفترة ما بين ٢٠١٥ _ ٢٠١٦.

مكانية: تم اجراء الاختبارات فى معهد القياس والمعايرة بشارع الهرم فى القاهرة وتم تنفيذ وصلات الحياكة فى معمل الملابس بكلية التربية النوعية - جامعة دمياط.

عينة البحث:

تتكون عينة البحث من نوعان من الجلود الطبيعية (ماعز، غنم) المستخدمة فى صناعة الملابس الجاهزة.

بعدد من المراحل الأساسية التي تبدأ بالتصميم ثم أعداد النموذج فالحياكة وتنتهى بالتشطيب والانتهاء فمع أن هذه المراحل تتغير أساسيا إلا أن أسلوب تنفيذها يختلف تبعا للعديد من العوامل مثل نوع الجلد المستخدم وطريقة تجهيزه وخواصه الطبيعية والكيميائية الى جانب الخامات المساعدة مثل خامات التقوية والبطانة (ماجد أبدير، ٢٠٠٦). فتصنيع الملابس الجلدية يتطلب نوعية معينة من الجلود يحددها كل من الخصائص الطبيعية والكيميائية والميكانيكية لتلك الجلود، بجانب منشأ تلك الحيوانات من حيث العناية والتغذية، حيث تؤثر هذه الخصائص فى كل من اللون والنعومة والمطاطية، حيث أن هذه الخصائص تكون مختلفة فى أنواع الجلود الطبيعية بدرجة احتوائها على القوة والاستطالة والمرونة وكلما توافرت هذه المواصفات كلما حققت جودة عالية (K, et al, 2008 Krishna raj)، فخامة الجلد الطبيعي تعتبر من أهم الخامات الطبيعية المستخدمة فى تصنيع الملابس، وتتنوع تقنيات حياكتها وتتغير هذه التقنيات على حسب نوعيات الجلود المستخدمة لدعم الملابس (رامى صلاح، ٢٠٠٩).

كما أن الجلود مادة خام فريدة من نوعها حيث يتم الحصول عليها من خلال دباغة الجلود الصغيرة والكبيرة للحيوانات مما يؤدي الى بقاء أطول لمنع تلفها حتى اذا بقيت رطبة. وأهم مكون أساسى للجلود هو الكولاجين، والمادة الواقية له تتكون من ألياف بيضاء من النسيج الضام، ومن خلال الفحص الدقيق لبنية قطعة من الجلد أظهرت أنه يتكون أساسا من ألياف سمكية طويلة وحزم هذه الألياف تتشابه فى شكل ثلاثى الأبعاد وهذا يعطى الخامات الجلدية العديد من الصفات الفيزيائية المتميزة (sudha et al, 2009)، كما أن هيكل الجلد معقد للغاية بالمقارنة مع أقمشة المنسوجات وبالتالي من المهم أن نفحص تأثير الحياكة على الخصائص النسيجية بالنسبة للملابس الجلدية (et alkrishnaraj., 2010)، وحيث أن صناعة الملابس الجلدية تنطوى على التقنيات التي تتماثل لتلك المستخدمة فى الملابس المصنوعة من الأقمشة المنسوجة، إلا أنها تختلف عن المنسوجات فى المقام الأول بسبب الطبيعة المتشابهة لألياف الكولاجين ثلاثية الأبعاد فهناك العديد من المسام لكلا من الشبكة الليفية وبين جزيئات الكولاجين والتي تمنح الجلود نفاذية جيدة للهواء والبخار (phebeaardn et al., 2014). وعند اختيار أحد الخامات فإنه لا بد من معرفة الخواص الطبيعية والميكانيكية والمؤثرة على جودة المنتج النهائى ومدى ملائمته لأدائه الوظيفى بحيث تقوم بالأداء الأمثل عند الإستخدام (هند سالم، ٢٠١١). وبالتالي يتطلب تشغيل الملابس المنتجة من الجلود أسلوبا

فروض البحث :

١. هناك فروق معنوية دالة احصائيا بين نوعي الجلود وخصائص الراحة " نفاذية الهواء، ونفاذية بخار الماء، والعزل الحرارى "
٢. هناك فروق ذات دلالة احصائية بين كلا من طبيعة الجلد والخواص الميكانيكية.
٣. هناك فروق ذات دلالة احصائية بين كلا من طبيعة الجلد ونمره الإبرة على قوة شد وصلة الحياكة.
٤. هناك فروق ذات دلالة احصائية بين كلا من طبيعة الجلد ونمره الخيط على قوة شد وصلة الحياكة.
٥. هناك فروق ذات دلالة احصائية بين كلا من طبيعة الجلد والقدم الضاغط على قوة شد وصلة الحياكة.
٦. هناك فروق ذات دلالة احصائية بين كلا من طبيعة الجلد وطول الغرزة على قوة شد وصلة الحياكة.

أدوات البحث:

١. الأجهزة الخاصة بالاختبارات المعملية للخواص الطبيعية والكيميائية والميكانيكية للجلود الطبيعية.
٢. ماكينة حياكة .

جدول (١) يبين مواصفات ماكينة الحياكة المستخدمة فى البحث

نوع الماكينة	juklook
الموديل	SD-5550
السرعة	High- speed
نوع الغرزة	Lock stitch
طول الغرزة	مرقم من ٠ الى ٥

متغيرات البحث:

المتغيرات التى شملها البحث هى كالتالى:

١. نمره الإبرة :
تم استخدام إبرة حياكة صناعية من نوع DPنمره ١٦ ،
١٨، وقد تم اختيارهما لأنها الأكثر شيوعا واستخداما
فى مصانع الملابس الجاهزة و لمعرفة أنسبها فى حياكة
الأنواع المختلفة من الجلود الطبيعية.
٢. القدم الضاغط :
تم استخدام نوعان من القدم الضاغط وذلك لمعرفة أفضل
أنواع القدم الضاغط المستخدمة فى حياكة الجلود
الطبيعية وهما :
أ- القدم الضاغط البلاستيك ، شكل رقم (١).
ب-القدم الضاغط ذو العجل، شكل رقم (٢).



شكل (١) القدم الضاغط البلاستيك شكل(٢) القدم الضاغط ذو العجل

٣. نمره الخيط:

تم استخدام نوعان من الخيوط البولي استر وهما:

أ- خيط بولي استر ١٠٠% رقم ٢/٤٢ .

ب- خيط بولي استر ١٠٠% رقم ٣/٢٢ لأنهما الأكثر شيوعا واستخداما في مصانع الملابس الجاهزة.

٤. طول الغرزة :

تم استخدام ثلاث أطول من الغرز في السم " ٣ ، ٤ ، ٥ مم".

التركيب الكيميائي للجلود :

تتكون الجلود من خلايا مترابطة ومتراصة وتمترابطة من مواد تتمثل في الماء بنسبة ٦٤% ، وبروتين بنسبة ٣٣% ، مواد دهنية بنسبة ٥% ، أملاح معدنية بنسبة ٥% ، مواد أخرى بنسبة ٥% ويعتبر البروتين أهم هذه المكونات بالنسبة لدباغة الجلود (حسام الدين، ٢٠٠٢).

ويعتبر البروتين من أهم مكونات الجلد وينقسم إلى عدة أقسام أهمها:

١. الكولاجين: وهو أهم مكونات الجلد بالنسبة لعملية الدباغة حيث يتفاعل مع مواد الدباغة وينتج الجلد المدبوغ.

٢. الكيراتين: وهي المادة الأساسية في تركيب الشعر والبشرة.

٣. الإستين: وهي عبارة عن ألياف صفراء متصلة مع ألياف الكولاجين (أحمد عبد الدايم، ٢٠١٥).

٤. جلود الأغنام: هي جلود مرنة وإسفنجية، وتعتبر الجلود طويلة الصوف أقل جودة من قصيرة الصوف بسبب الخدوش أو الجروح التي تصيب الجلد عند جز الصوف (مرفص بسطوروس، ٢٠٠٠).

٥. جلود الماعز: تعتبر جلود الماعز أفضل من جلود الأغنام لأنها رقيقة السطح كثيفة الحبيبات وتتميز بالمتانة وخفة الوزن وسهولة التشكيل، (محمد عمر، ٢٠٠٦).

مميزات الجلود الطبيعية :

تتميز الجلود الطبيعية بالعديد من الصفات والخواص التي تميزها عن غيرها من الخامات، نظرا للتركيب البنائي الداخلي للألياف .

١. المتانة: هي مقاومة الجلد للاجهاد أو التمزق نتيجة وقوع ضغط خارجي عليه. فالجلد ذو مقاومة عالية ضد الشد والتمزق، ويرجع ذلك الى تركيبه الداخلي، مما يجعله يتحمل الاجهادات الواقعة عليه.

٢. المرونة: تتميز الجلود الطبيعية بدرجة عالية من

المرونة والليونة التي تمكنها من الانتناء في جميع الاتجاهات واستعادة شكلها، ويمكن التحكم في مقدارها بعملية الدباغة حسب الدرجة المطلوبة (سامية الجارحي، ٢٠٠٤).

٣. الاستطالة: هي التغير الذي يحدث للخامة بتسليط قوة الشد عليه، ويتميز الجلد بقدرته على الاستطالة والتمدد عند شده ويمكن التحكم في مقدارها بعملية الدباغة .

٤. العزل والتهوية يتميز الجلد بوجود مسام Porous نظرا لترتيب الألياف بطريقة عشوائية مما يساعد على تهوية الجسم وتبخر العرق مع الاحتفاظ بحرارة الجسم ومنع نفاذها للخارج مما يحقق الدفاء والراحة عند الاستعمال (نيفين عبد الوكيل، ٢٠٠٩).

المصطلحات العلمية:

١. الجلد:

هو ذلك الغطاء المرن المحكم النسيج الذي يغطي السطح الخارجى للأجزاء الداخلية من جسم الحيوان ويتكون من ثلاث طبقات هي البشرة والحبيبات والأدمة وتختلف الخام عن بعضها البعض حسب طبيعة الحيوان الذي يؤخذ منه الجلد فهناك الجلود الثقيلة أو الكبيرة كالابكار والجاموس وأخرى خفيفة وصغيرة مثل الغنم والماعز (وليد رمضان، ٢٠٠٧)، كما يعرف الجلد بأنه مركب من طبقتين طبقة ظاهرة صلبة لاتخترقها الاعصاب ولا الاوعية الدموية وتعرف بالبشرة (Empidermis) وطبقة باطنة لينة مكونة من ألياف كثيرة متقاطعة تعرف بالأدمة (Dekmis) وهذه الالياف مركبة من مادة غروية تدوب في الماء المغلى كالجراء (محمد عمر، ٢٠٠٦).

٢. الجلد الطبيعي :

هي جلود الحيوانات بعد دباغتها وعادة ما يزال الشعر منها أثناء تلك العملية وتتغير هذه الخامة بقدرتها على التحمل ومرورتها وكذلك المتانة، مما ييسر تطويعها للتشكيل في قوالب (سوزان السيد، ٢٠٠٥).

٣. الحياكة:

هي تثبيت قطعتين من القماش أو أكثر باستخدام خيط واحد أو أكثر إما يدويا أو ميكانيكيا وفق مواصفات محددة من الغرز والوصلات وبتوافق زمني وحركى بين الأجزاء المسؤولة (منال كشك، ٢٠٠٥).

المصطلحات الإجرائية:

١. متغيرات الحياكة:

١. هي التغيير في " نمرة الإبرة، ونمرة الخيط، والقدم الضاغظ، وطول الغرزة "للحصول على خط حياكة جيد يقاوم قطع الوصلة تحت ظروف قياسية.

٢. خواص الجلد:

هي الخواص الطبيعية والكيميائية والميكانيكية التي تؤثر بشكل كبير في جودة وصلة الحياكة لكلا من جلد الماعز وجلد الغنم فلكل منهما مميزات الخاصة.

٣. جودة وصلة الحياكة:

هي معامل الجودة الذي تم الحصول عليه لنوعى الجلود المستخدمة في البحث "جلد ماعز، جلد غنم" باستخدام متغيرات الحياكة.

إجراءات البحث:

قص وحياكة العينات المنفذة :

تم قص نوعى الجلود الطبيعية " جلد الماعز ، وجلد الغنم "المستخدمة فى البحث بحيث يكون مقياس العينة ٥ سم * ١٥ سم، ثم تثنى العينة وحياكتها على الظهر بخط حياكة على بعد ١,٥ سم وتم الحصول على (٤٨) عينة بواقع (٢٤) لكل نوع من الجلود الطبيعية المتناولة فى الدراسة وذلك مرة فى الاتجاه الطولى " الموازى للعمود الفقرى "، وأخرى فى الاتجاه العرضى" العمودى على العمود الفقرى"، ويوضح جدول رقم (٢) مواصفات العينات المحاكاة.

جدول (٢) مواصفات العينات المحاكاة فى كلا الإتجاهين لأنواع الجلود الطبيعية المتناولة فى الدراسة

رقم العينة	متغيرات العينة		
	رقم الابرة	نمرة الخيط	نوع الدواس
١	١٦	٢/٤٢	بلاستيك
٢	١٦	٢/٤٢	بلاستيك
٣	١٦	٢/٤٢	بلاستيك
٤	١٦	٢/٤٢	ذو العجل
٥	١٦	٢/٤٢	ذو العجل
٦	١٦	٢/٤٢	ذو العجل
٧	١٦	٣/٢٢	بلاستيك
٨	١٦	٣/٢٢	بلاستيك
٩	١٦	٣/٢٢	بلاستيك
١٠	١٦	٣/٢٢	ذو العجل
١١	١٦	٣/٢٢	ذو العجل
١٢	١٦	٣/٢٢	ذو العجل
١٣	١٨	٢/٤٢	بلاستيك
١٤	١٨	٢/٤٢	بلاستيك
١٥	١٨	٢/٤٢	بلاستيك
١٦	١٨	٢/٤٢	ذو العجل
١٧	١٨	٢/٤٢	ذو العجل
١٨	١٨	٢/٤٢	ذو العجل
١٩	١٨	٣/٢٢	ذو العجل
٢٠	١٨	٣/٢٢	ذو العجل
٢١	١٨	٣/٢٢	ذو العجل
٢٢	١٨	٣/٢٢	بلاستيك
٢٣	١٨	٣/٢٢	بلاستيك
٢٤	١٨	٣/٢٢	بلاستيك

spss. لحساب كلا من (المتوسط ، الانحراف المعياري، درجات الحرية، واختبار ت).

المعالجة الإحصائية :

قامت الباحثة بتفريغ البيانات وجدولتها لاستخلاص النتائج ثم إجراء التحليل الإحصائي باستخدام البرنامج الإحصائي

النتائج والمناقشة :

أولاً: الاختبارات الطبيعية


جدول (٣) : تأثير نوع الجلود على الخواص الطبيعية

مسلسل	نوع الجلد نوع الاختبار	جلد الماعز	جلد الغنم
١	متوسط وزن وحدة المساحة (جم / م ^٢)	١١٤,٢٦٣	١٠١,١٧٣
٢	متوسط قياس سمك الجلد	١,٠٤٠	٠,٩٨٥
٣	متوسط قياس نفاذية الهواء	٩,٩٥٢	١٠,٦٨٠
٤	متوسط قيمة الامتصاص	٢٢,٣٧	٢٢,٧
٥	متوسط قيم العزل الحرارى	٠,٨٢	١,٣٩

جلد الماعز (١١٤,٢٦٣ جم/م^٢) و لجلد الغنم (١٠١,١٧٣ جم/م^٢) ويتبين من ذلك أن جلد الماعز أثقل من جلد الغنم.

١- قياس وزن وحدة المساحة (جم / م^٢) weight per (unit area g/m²)

يوضح جدول (٣)، وشكل (٣) قياسات وزن وحدة المساحة (جم / م^٢) للعينة البحثية من حيث بلغ الوزن




شكل (٣) تأثير مصادر الجلود الطبيعية (ماعز - غنم) على وزن وحدة المساحة (جم / م^٢)

ومستوى المعنوية (٠,٠٦) وهو أكبر من (٠,٠٥) مما يدل على عدم وجود فرق معنوي دال إحصائياً بين نوعى الجلود الطبيعية فى قياس سمك الجلد.

٢- قياس سمك الجلد

يوضح جدول (٣)، وشكل (٤) قياسات سمك الجلد للعينة البحثية حيث بلغ متوسط سمك الجلد (١,٠٤ مم) لجلد الماعز و (٠,٩٨٥ مم) لجلد الغنم وبلغت قيمة "ت" (٢,٠)




شكل (٤) تأثير مصادر الجلود الطبيعية (ماعز ، غنم) على سمك الجلد

(٠,٠٥) مما يدل على عدم وجود فرق معنوي دال إحصائياً بين نوعي الجلود الطبيعية في قياس نفاذية الهواء. وذلك لوجود العديد من المسام سواء في الشبكة الليفية أو بين جزيئات الكولاجين والتي تمنح الجلود نفاذية جيدة للهواء (Kaliappa K.et al,2012).

٣- نفاذية الهواء

يوضح جدول (٣)، وشكل (٥) قياسات نفاذية الهواء للعينة البحثية من الجلود الطبيعية بلغ متوسط نفاذية الهواء لجلد الماعز و(٩,٩٥٢) لجلد الغنم وبلغت قيمة "ت" (١,٦٤) ومستوى المعنوية (٠,١٤) وهو أكبر من




شكل (٥) تأثير مصادر الجلود الطبيعية (ماعز - غنم) على نفاذية الهواء

سم.٢. ث) بنسبة (٣٢,٥٣%) ويتبين من ذلك أن جلد الغنم أفضل من جلد الماعز بالنسبة لنفاذية بخار الماء وهذا يرجع إلى أن ألياف جلد الماعز تكون سميكة ومضغوطة فالتالي الثقوب بها صغيرة لا تسمح بمرور مساحة أكبر للهواء بعكس جلد الغنم (Thomas B.et al, 2009).

٤- قياس نفاذية بخار الماء

يوضح جدول (٣) وشكل (٦) قياسات نفاذية بخار الماء للعينة البحثية من الجلود الطبيعية حيث بلغ متوسط إمتصاص بخار الماء لجلد الماعز (سم/٣سم.ث) (٢٢,٣٧) بنسبة (٣٦,٦%) وبلغ المتوسط لجلد الغنم (٢٢,٧) سم/٣




شكل (٦) تأثير مصادر الجلود الطبيعية (ماعز - غنم) على نفاذية بخار الماء

إلى الشكل المكانى لألياف الكولاجين والذي يعمل على حجز كميات كبيرة من الهواء بداخل الألياف فكلما كانت الألياف أكثر تنظيماً وكثافة كلما كانت قيم العزل الحرارى أفضل فالألياف فى جلد الغنم متفرقة وفضفاضة لذلك جلد الغنم لديه أفضل نسب عزل حرارى (Kaliappa K.et al,2012).

٥- قياس العزل الحرارى

يوضح جدول (٣)، وشكل (٧) قياسات العزل الحرارى للعينه البحثية حيث بلغ متوسط قيم العزل الحرارى لجلد الماعز (٠,٨٢) وبلغ المتوسط لجلد الغنم (١,٣٩) ويتبين من ذلك أن جلد الغنم أفضل من جلد الماعز بالنسبة للعزل الحرارى، فالجلد لديه خصائص عزل حرارية جيدة ترجع



شكل (٧) تأثير مصادر الجلود الطبيعية (ماعز - غنم) على العزل الحرارى

قياسات اختبارات ثبات اللون للعينه البحثية لجلد الماعز متساوية مع قياسات جلد الغنم ماعدا اختبار الرطوبة بلغ بالنسبة لجلد الماعز (٢/٥) ولجلد الغنم (١/٥).


ثانياً: الاختبارات الكيميائية

١- ثبات اللون

يوضح جدول (٤) وشكل (٨) قياسات اختبارات ثبات اللون للعينه البحثية من الجلود الطبيعية حيث تبين أن

جدول (٤): تأثير مصادر الجلود الطبيعية (ماعز - غنم) على ثبات اللون.

جلد الغنم	جلد الماعز	اختبار اللون
٥/٤	٥/٤	الغسيل
٥/٤	٥/٤	تغير اللون
٥/٢	٥/٢	تبيغ الخامة القياسية
٥/٤	٥/٤	تغير اللون
٥/١	٥/١	تبيغ الخامة القياسية
٥/٤	٥/٤	جاف
٥/١	٥/٢	رطب
٥/٥	٥/٥	الضوء



شكل (٨): تأثير مصادر الجلود الطبيعية (ماعز - غنم) على ثبات اللون

ثالثاً: الاختبارات الميكانيكية


الانكماش السطحي لجلد الماعز (١,٧%) وبلغت النسبة لجلد الغنم (١%) ويتبين من ذلك أن جلد الغنم أفضل من جلد الماعز بالنسبة للانكماش السطحي حيث تعتمد درجة الإنكماش للجلود الطبيعية على مدى تنوع عملية الدباغة (Thomas B. et al, 2009).

١- الانكماش السطحي

يوضح جدول (٥) وشكل (٩) قياسات الانكماش السطحي للعيينة البحثية من الجلود الطبيعية حيث بلغت نسبة


جدول (٥) : تأثير نوع الجلود على الاختبارات الميكانيكية:

مستوى الدلالة	إختبار "ت"	د.ح	جلد الغنم		جلد الماعز		نوع الجلد الاختبارات الميكانيكية
			الانحراف المعياري	المتوسط	الانحراف المعياري	المتوسط	
٠,٠٠١	٦,٩٥	٨	٠,٥٢٧	٠,٨٦٩	٠,٣٤٠	٢,٨١٩	قوة التمزق في الاتجاه الطولي
٠,٠٠١	١٢,٧٩	٨	٠,٤٩٠	٠,٩٠٠	٠,١٦٧	٣,٨٦٠	قوة التمزق في الاتجاه العرضي
٠,٠٠١	٥,٥٦	٨	١٧,٥٢	١٠٤,٨٦	٦,٤٠	١٥١,٢٦	قوة الانفجار
٠,٢٨٤	١,١٥	٨	٦,٤٦	٣٣,٧٥	٢٤,٢٩	٤٦,٦٦	قوة الشد في الاتجاه الطولي
٠,٠٠١	١٣,٢١	٨	٣,٢٤	٥٦,٦٨	٢,٩٥	٣٠,٧٨	قوة الشد في الاتجاه العرضي
٠,٠٠١	٩,١٨	٨	٣,١٤	٤٣,٥٠	٣,٤٦	٦٢,٦٨	نسبة الاستطالة في الاتجاه الطولي
٠,٠٢١	٢,٨٥	٨	٥,٣٩	٨٠,٧٠	٥,٦٠	٩٠,٦٢	نسبة الاستطالة في الاتجاه العرضي
جلد الغنم			جلد الماعز				الانكماش السطحي
متوسط الأقطار بعد (سم)	متوسط الأقطار قبل (سم)		متوسط الأقطار بعد (سم)		متوسط الأقطار قبل (سم)		
٩,٤٨	٩,٥٨		٩,٧٣		٩,٩		
١,٠%			١,٧%				نسبة الانكماش السطحي



شكل (٩): تأثير مصادر الجلود الطبيعية (ماعز - غنم) على الاتكماش السطحي


٢- قياس قوة التمزق فحسب الإتجاه الطولى
 يوضح جدول (٥) وشكل (١٠) قياسات قوة التمزق فى الإتجاه الطولى للعينه البحثية حيث بلغ متوسط قوة التمزق فى الإتجاه الطولى لجلد الماعز (٢,٨١٩ كجم) وبلغ المتوسط لجلد الغنم (٠,٨٦٩ كجم) وبلغت قيمة "ت" (٦,٩٥) ومستوى المعنوية (٠,٠٠١) وهو أقل من (٠,٠٥) مما يدل على وجود فرق معنوى دال إحصائياً بين نوعى الجلود الطبيعية فى قياس قوة التمزق ويتبين من ذلك أن جلد الماعز أفضل من جلد الغنم بالنسبة لقوة التمزق فى الإتجاه الطولى.



شكل (١٠): تأثير مصادر الجلود الطبيعية (ماعز - غنم) على قوة التمزق فى الإتجاه الطولى.

٣- قياس قوة التمزق فى الإتجاه العرضى
 يوضح جدول (٥) وشكل (١١) قياسات قوة التمزق فى الإتجاه العرضى للعينه البحثية من الجلود الطبيعية حيث بلغ متوسط قوة التمزق فى الإتجاه العرضى لجلد الماعز (٣,٨٦ كجم) وبلغ المتوسط لجلد الغنم (٠,٩٠ كجم) وبلغت قيمة "ت" (١٢,٨٩) ومستوى المعنوية (٠,٠٠١) وهو أقل من (٠,٠٥) مما يدل على وجود فرق معنوى دال إحصائياً بين نوعى الجلود الطبيعية فى قياس قوة التمزق ويتبين من ذلك أن جلد الماعز أفضل من جلد الغنم بالنسبة لقوة التمزق فى الإتجاه العرضى. وترى الباحثة أن قوة التمزق فى الإتجاه الطولى " الموازى للعمود الفقرى" والإتجاه العرضى" العمودى على العمود الفقرى"الجلد الماعز أعلى من جلد الغنم يرجع إلى طبيعة ألياف الكولاجين المتراسة وذلك لكونها ذات كثافة عالية.

٣- قياس قوة التمزق فى الإتجاه العرضى
 يوضح جدول (٥) وشكل (١١) قياسات قوة التمزق فى الإتجاه العرضى للعينه البحثية من الجلود الطبيعية حيث بلغ متوسط قوة التمزق فى الإتجاه العرضى لجلد الماعز (٣,٨٦ كجم) وبلغ المتوسط لجلد الغنم (٠,٩٠ كجم) وبلغت قيمة "ت" (١٢,٨٩) ومستوى المعنوية (٠,٠٠١) وهو أقل من (٠,٠٥) مما يدل على وجود فرق معنوى دال إحصائياً بين نوعى الجلود الطبيعية فى قياس قوة التمزق ويتبين من ذلك أن جلد الماعز أفضل من جلد الغنم بالنسبة لقوة التمزق فى الإتجاه العرضى. وترى الباحثة أن قوة التمزق فى الإتجاه الطولى " الموازى للعمود الفقرى" والإتجاه العرضى" العمودى على العمود الفقرى"الجلد الماعز أعلى من جلد الغنم يرجع إلى طبيعة ألياف الكولاجين المتراسة وذلك لكونها ذات كثافة عالية.




شكل (١١): تأثير مصادر الجلود الطبيعية (ماعز - غنم) على قوة التمزق في الإتجاه العرضي

المعنوية (٠,٠٠١) وهو أقل من (٠,٠٥) مما يدل على وجود فرق معنوي دال إحصائياً بين نوعي الجلود الطبيعية في قياس قوة الانفجار ويتبين من ذلك أن جلد الماعز أفضل من جلد الغنم بالنسبة لقوة الانفجار وهذا بدوره يرجع لطبيعة تكوين الألياف لكلا من نوعي الجلود.

٤- قياس قوة الانفجار :

يوضح جدول (٥) وشكل (١٢) قياسات قوة الانفجار للعينة البحثية من الجلود الطبيعية حيث بلغ متوسط قوة الانفجار لجلد الماعز (١٥١,٢٦ كجم) وبلغ المتوسط لجلد الغنم (١٠٤,٨٦ كجم) وبلغت قيمة "ت" (٥,٥٦) ومستوى




شكل (١٢): تأثير مصادر الجلود الطبيعية (ماعز - غنم) على قوة الانفجار

المتوسط لجلد الغنم (٣٣,٧٥ كجم) وبلغت قيمة "ت" (١,١٥) ومستوى المعنوية (٠,٢٨٤) وهو أكبر من (٠,٠٥) مما يدل على عدم وجود فرق معنوي دال إحصائياً بين نوعي الجلود الطبيعية في قياس قوة الشد في الإتجاه الطولي.

٥- قياس قوة الشد في الإتجاه الطولي

يوضح جدول (٥)، وشكل (١٣) قياسات قوة الشد في إتجاه الطولي للعينة البحثية من حيث بلغ متوسط قوة الشد في الإتجاه الطولي لجلد الماعز (٤٦,٦٦ كجم) وبلغ




شكل (١٣): تأثير مصادر الجلود الطبيعية (ماعز - غنم) على قوة الشد في الإتجاه الطولى

(٩,١٨) ومستوى المعنوية (٠,٠٠١) وهو أقل من (٠,٠٥) مما يدل على وجود فرق معنوي دال إحصائياً بين نوعى الجلود الطبيعية فى قياس نسبة الاستطالة فى الإتجاه الطولى ويتبين من ذلك أن جلد الماعز أفضل من جلد الغنم بالنسبة لنسبة الاستطالة فى الإتجاه الطولى.

٦- قياس نسبة الاستطالة فى الإتجاه الطولى

يوضح جدول (٥) وشكل (١٤) قياسات نسبة الاستطالة فى الإتجاه الطولى للعينة البحثية حيث بلغ متوسط نسبة الاستطالة فى الإتجاه الطولى لجلد الماعز (٦٢,٦٨%) وبلغ المتوسط لجلد الغنم (٤٣,٥٠%) وبلغت قيمة "ت"




شكل (١٤): تأثير مصادر الجلود الطبيعية (ماعز - غنم) على نسبة الاستطالة فى الإتجاه الطولى

قيمة "ت" (١٣,٢١) ومستوى المعنوية (٠,٠٠١) وهو أقل من (٠,٠٥) مما يدل على وجود فرق معنوي دال إحصائياً بين نوعى الجلود الطبيعية فى قياس قوة الشد فى الإتجاه العرضى ويتبين من ذلك أن جلد الغنم أفضل من جلد الماعز بالنسبة لقوة الشد فى الإتجاه العرضى.

٧- قياس قوة الشد فى الإتجاه العرضى

يوضح جدول (٥) وشكل (١٥) قياسات قوة الشد فى الإتجاه العرضى للعينة البحثية من الجلود الطبيعية حيث بلغ متوسط قوة الشد فى الإتجاه العرضى لجلد الماعز (٣٠,٧٨) وبلغ المتوسط لجلد الغنم (٥٦,٦٨) وبلغت




شكل (١٥): تأثير مصادر الجلود الطبيعية (ماعز - غنم) على قوة الشد في الإتجاه العرضي

(٨٠,٧٠%) وبلغت قيمة "ت" (٢,٨٥) ومستوى المعنوية (٠,٠٢١) وهو أقل من (٠,٠٥) مما يدل على وجود فرق معنوي دال إحصائياً بين نوعي الجلود الطبيعية في قياس نسبة الاستطالة في الإتجاه العرضي ويتبين من ذلك أن جلد الماعز أفضل من جلد الغنم بالنسبة لنسبة الاستطالة في الإتجاه العرضي.

٨- قياس نسبة الاستطالة في الإتجاه العرضي

يوضح جدول (٥) وشكل (١٦) قياسات نسبة الاستطالة في الإتجاه العرضي للعينة البحثية من الجلود الطبيعية حيث بلغ متوسط نسبة الاستطالة في الإتجاه العرضي لجلد الماعز (٩٠,٦٢%) وبلغ المتوسط لجلد الغنم



شكل (١٦) تأثير مصادر الجلود الطبيعية (ماعز-غنم) على نسبة الاستطالة في الإتجاه العرضي

الماعز وأكبر في الاتجاه العرضي في حالة جلد الغنم، أما بالنسبة لنسبة الاستطالة عند القطع فيرجع إلى أن ألياف الجلد تسلك مسارات فردية وهذا يسمح للجلد أن يستطيل في اتجاه واحد.

رابعاً: اختبار قوة الشد لوصلة الحياكة يوضح جدول (٦)، وشكل (١٧)، قياسات قوة الشد لوصلة الحياكة للعينة البحثية من الجلود الطبيعية، حيث بلغ متوسط قوة الشد في


التعليق على نتائج قوة الشد ونسبة الاستطالة لنوعي الجلود:

من خلال الجداول والأشكال السابقة نجد أن جلد الماعز أفضل لقوة الشد بالنسبة للاتجاه الطولي في حين أن جلد الغنم أفضل لقوة الشد بالنسبة للاتجاه العرضي وترجع الباحثة أن ذلك بسبب الحمل الكلي الذي يحمل الألياف المتجهة إلى الاتجاه الطولي أكبر في حالة جلد

الاتجاه الطولى لجلد الماعز (٥,٢٣٦ كجم) وبلغ المتوسط لجلد الغنم (٣,٦٧٤ كجم) وبلغت قيمة "ت" (٠,٣٩) ومستوى المعنوية (٠,٧٠) وهو أكبر من (٠,٠٥) مما يدل على عدم وجود فرق على عدم وجود فرق معنوى دال إحصائياً بين نوعى الجلود الطبيعية فى قياس الجلود الطبيعية فى قياس قوة الشد فى الاتجاه الطولى، وبلغ متوسط قوة الشد فى الاتجاه العرضى لجلد الماعز (٥,٤٩٨ كجم) وبلغت قيمة "ت" (٠,١٧) ومستوى المعنوية (٠,٨٦) وهو أكبر من (٠,٠٥) مما يدل على عدم وجود فرق معنوى دال إحصائياً بين نوعى الجلود الطبيعية فى قياس قوة الشد فى الاتجاه العرضى.

جدول (٦): تأثير مصادر الجلود الطبيعية (ماعز - غنم) على قوة الشد لوصلة الحياكة

مستوى الدلالة	إختبار "ت"	د.ح	الانحراف المتوسط \pm المعيارى	نوع الجلد	قوة الشد فى الاتجاه الطولى
٠,٧٠	٠,٣٩	٤٦	٢,٣٤٦ \pm	جلد الماعز	قوة الشد فى الاتجاه الطولى
			٥,٢٣٦	جلد الغنم	
٠,٨٦	٠,١٧	٤٦	١,٩٥٠ \pm	جلد الماعز	قوة الشد فى الاتجاه العرضى
			٣,٧٧٤	جلد الغنم	
			٢,٠٣١ \pm	جلد الماعز	
			٣,٦٧٤	جلد الغنم	



شكل (١٧) تأثير مصادر الجلود الطبيعية (ماعز - غنم) على قوة الشد لوصلة الحياكة

العرضى يفضل الإبرة رقم (١٨) ولكن يفضل مع جلد الغنم فى كلا الاتجاهين الطولى والعرضى الإبرة رقم (١٦) وترى الباحثة أن هذا يعتمد على سمك الجلد فتفضل الإبرة رقم (١٦) مع الجلود الخفيفة أما الإبرة رقم (١٨) تفضل مع الجلود السمكية حتى لا يودى إلى تقطع فى الخيط أثناء الحياكة بشكل متكرر لاختلاف مرونة الخامة وعلاقتها بأسلوب التغذية والسحب فى الماكينة.

١- تأثير نمرة الإبرة على قياسات قوة الشد لوصلة الحياكة للعينة البحثية من الجلود الطبيعية (ماعز - غنم) يوضح جدول (٧) تأثير نمرة الإبرة على قياسات قوة الشد لوصلة الحياكة للعينة البحثية من الجلود الطبيعية حيث توجد فروق بين قيم المتوسطات ولكن غير دالة إحصائياً، فنجد أنه فى حالة جلد الماعز كان الأفضل الإبرة رقم (١٦) فى الاتجاه الطولى أما فى الاتجاه

جدول (٧) تأثير نمرة الإبرة على قياسات قوة الشد لوصلة الحياكة للعينة البحثية من الجلود الطبيعية (ماعز - غنم)

نوع الجلد	قياسات قوة الشد	نمرة الإبرة	المتوسط \pm الانحراف المعياري	د.ح	إختبار "ت"	مستوى الدلالة
جلد الماعز	قوة الشد فى الاتجاه الطولى	١٦	$٥,٤٣٨ \pm ٢,٣٠٢$	٢٢	٠,٤١	٠,٦٨
		١٨	$٥,٠٣٤ \pm ٢,٤٧٣$			
	قوة الشد فى الاتجاه العرضى	١٦	$٣,٥٢٠ \pm ١,٣٠٤$	٢٢	٠,٦٣	٠,٥٤
		١٨	$٤,٠٢٨ \pm ٢,٤٧٢$			
جلد الغنم	قوة الشد فى الاتجاه الطولى	١٦	$٥,٥١٤ \pm ٢,٢١٦$	٢٢	٠,٠٤	٠,٩٧
		١٨	$٥,٤٨١ \pm ٢,٤١٣$			
	قوة الشد فى الاتجاه العرضى	١٦	$٤,٠٠٨ \pm ٢,٤٠٨$	٢٢	٠,٨٠	٠,٤٣
		١٨	$٣,٣٤١ \pm ١,٦٠٦$			

العجل ويرجع ذلك إلى عدم إلتصاق القدم بالخامة أثناء الحياكة كما هو الحال فى القدم المعدنى مما يسبب نتيجة غير مرضية فزيادة أو نقصان ضغط القدم الضاغط على الخامة يؤثر على نظام التغذية وبالتالي تغير سحب الخامة خلف الماكينة فيؤدى إلى زيادة أو نقصان كثافة الغرز (سحر حربى، وسام محمد، ٢٠١١).

٢- تأثير القدم الضاغط على قياسات قوة الشد لوصلة الحياكة للعينة البحثية (ماعز - غنم)
يوضح جدول (٨) تأثير القدم الضاغط على قياسات قوة الشد لوصلة الحياكة للعينة البحثية من الجلود الطبيعية حيث توجد فروق بين قيم المتوسطات ولكن غير دالة إحصائياً ماعدا قياسات قوة الشد فى الاتجاه الطولى لجلد الغنم يوجد فرق دال إحصائياً لصالح القدم الضاغط ذو

جدول (٨) تأثير القدم الضاغط على قياسات قوة الشد لوصلة الحياكة للعينة البحثية (ماعز - غنم)

نوع الجلد	القدم الضاغط	المتوسط \pm الانحراف المعياري	د.ح	إختبار "ت"	مستوى الدلالة
جلد الماعز	قوة الشد فى الاتجاه الطولى	$٤,٦٤٦ \pm ٢,٤٣٦$	٢٢	١,٢٥	٠,٢٣
		$٥,٨٢٧ \pm ٢,١٩٤$			
	قوة الشد فى الاتجاه العرضى	$٣,٨٤٦ \pm ١,٥٠٦$	٢٢	٠,١٨	٠,٨٦
		$٣,٧٠١ \pm ٢,٣٨١$			
جلد الغنم	قوة الشد فى الاتجاه الطولى	$٤,٢٢٨ \pm ١,٤٦٠$	٢٢	٣,٢٧	٠,٠٠٣
		$٦,٧٦٧ \pm ٢,٢٥٦$			
	قوة الشد فى الاتجاه العرضى	$٣,٩٧٠ \pm ٢,١٢٦$	٢٢	٠,٧١	٠,٤٩
		$٣,٣٧٨ \pm ١,٩٧٧$			

قياسات قوة الشد فى الاتجاه الطولى لجلد الغنم لا يوجد فرق دال إحصائياً. وترى الباحثة أن هذا يرجع إلى طريقة زوى الخيط تؤثر بشكل متكرر فى قطع الخيط أثناء الحياكة.

٣- تأثير نمرة الخيط على قياسات قوة الشد لوصلة الحياكة للعينة البحثية (ماعز - غنم)
يوضح جدول (٩) تأثير نمرة الخيط على قياسات قوة الشد لوصلة الحياكة للعينة البحثية من الجلود الطبيعية حيث توجد فروق بين قيم المتوسطات دالة إحصائياً ماعداً

جدول (٩) تأثير نمرة الخيط على قياسات قوة الشد لوصلة الحياكة للعينة البحثية (ماعز - غنم)

نوع الجلد	نمرة الخيط	المتوسط \pm الانحراف المعياري	د.ح	إختبار "ت"	مستوى الدلالة
جلد الماعز	قوة الشد في الاتجاه الطولى	٢/٤٢ ٣/٢٢	٢٢	٣,٩٥	٠,٠٠١
	قوة الشد في الاتجاه العرضى	٢/٤٢ ٣/٢٢	٢٢	٢,٧١	٠,٠١٣
جلد الغنم	قوة الشد في الاتجاه الطولى	٢/٤٢ ٣/٢٢	٢٢	١,٤١	٠,١٧
	قوة الشد في الاتجاه العرضى	٢/٤٢ ٣/٢٢	٢٢	٣,٦٤	٠,٠٠١

احصائياً نجد أن أفضل جودة للقدم الضاغط البلاستيك مع طول الغرزة ٣م في حالة جلد الماعز أما في حالة جلد الغنم كان القدم الضاغط ذو العجل أفضل مع طول الغرزة ٤م وهذا يرجع إلى عدم التصاق كلا من القدم الضاغط بسطح الجلد الناعم وبالتالي يتم سحب الخامة خلف الماكينة بدون حدوث كشكشة أو تشريب أو عدم انتظام لخط الحياكة من حيث اختلاف (عدد الغرز/سم).

٤- تأثير طول الغرزة على قياسات قوة الشد لوصلة الحياكة للعينة البحثية (ماعز - غنم)
يوضح جدول (١٠) تأثير طول الغرزة على قياسات قوة الشد لوصلة الحياكة للعينة البحثية من الجلود الطبيعية حيث توجد فروق بين قيم المتوسطات ولكن غير دالة

جدول (١٠) تأثير طول الغرزة على قياسات قوة الشد لوصلة الحياكة للعينة البحثية من الجلود الطبيعية

نوع الجلد	طول الغرزة	ن	المتوسط \pm الانحراف المعياري	إختبار "ف"	مستوى الدلالة
جلد الماعز	قوة الشد في الاتجاه الطولى	٣	٥,٦٣٣ \pm ٢,٤٥٣	٠,٤٢٧	٠,٦٦
	قوة الشد في الاتجاه العرضى	٤	٥,٤٧٥ \pm ٢,٠٤٠		
	قوة الشد في الاتجاه العرضى	٥	٤,٦٠١ \pm ٢,٦٨٢		
جلد الغنم	قوة الشد في الاتجاه الطولى	٣	٣,٩١٨ \pm ٢,١٢٧	٠,٤٠٨	٠,٦٧
	قوة الشد في الاتجاه العرضى	٤	٣,٢٦٧ \pm ٢,٢٥٠		
	قوة الشد في الاتجاه العرضى	٥	٤,١٣٦ \pm ١,٥٦٢		
جلد الغنم	قوة الشد في الاتجاه الطولى	٣	٥,٥٩٠ \pm ٢,٥٦١	٠,٠٢٣	٠,٩٨
	قوة الشد في الاتجاه العرضى	٤	٥,٣٥٣ \pm ٢,٢٨٠		
	قوة الشد في الاتجاه العرضى	٥	٥,٥٥٠ \pm ٢,٢٥١		
جلد الغنم	قوة الشد في الاتجاه الطولى	٣	٤,٢٣٢ \pm ٢,١١٠	٠,٦٦١	٠,٥٣
	قوة الشد في الاتجاه العرضى	٤	٣,٧٣٩ \pm ٢,٥٠٧		
	قوة الشد في الاتجاه العرضى	٥	٣,٠٥٢ \pm ١,٤١٦		

٥- تأثير نمرة الإبرة ونمرة الخيط والقدم الضاغط وطول الغرزة على قياسات قوة الشد لوصلة الحياكة الطبيعية.
من الجدول (١١)، يتضح التأثير المعنوى المرتفع لكلاً من نمرة الخيط والقدم الضاغط على قياسات قوة الشد في

جدول (١١) تحليل التباين لتأثير نمرة الإبرة و نمرة الخيط و القدم الضاغط و طول الغرزة على قياسات قوة الشد في الاتجاه الطولي للجلود الطبيعية (ماعز - غنم)

مستوى الدلالة	إختبار "ف"	مصدر التباين
٠,٦٣	٠,٢٤	نمرة الإبرة
٠,٠٠١***	٢٢,٠٦	نمرة الخيط
٠,٠٠١***	١٧,٠٢	القدم الضاغط
٠,٦٢	٠,٤٨	طول الغرزة

*** مستوى معنوية عالي جداً

من الجدول (١٢) يتضح التأثير المعنوي المرتفع لنمرة الخيط على قياسات قوة الشد في الاتجاه العرضي لوصلة الحياكة لعينة البحثية من الجلود الطبيعية.

جدول (١٢) تحليل التباين لتأثير نمرة الإبرة و نمرة الخيط و القدم الضاغط و طول الغرزة على قياسات قوة الشد في الاتجاه العرضي للجلود الطبيعية (ماعز - غنم).

مستوى الدلالة	إختبار "ف"	مصدر التباين
٠,٨٣	٠,٠٤	نمرة الإبرة
٠,٠٠١***	٣٣,٥٧	نمرة الخيط
٠,٣٤	٠,٩٧	القدم الضاغط
٠,٤٢	٠,٨٩	طول الغرزة


*** مستوى معنوية عالي جداً

٦- تقييم الجودة الكلية للخواص الوظيفية للعينة البحثية من الجلود الطبيعية (ماعز - غنم)

يوضح جدول (١٣) تقييم الجودة الكلية للخواص الوظيفية للعينة البحثية من الجلود الطبيعية (ماعز - غنم) حيث بلغ معامل الجودة للخواص الوظيفية لجلد الماعز (٨١,٣٠) وبالنسبة لجلد الغنم بلغ معامل الجودة (٧٢,٩٦).

جدول (١٣) تقييم الجودة الكلية للخواص الوظيفية للعينة البحثية من الجلود الطبيعية (ماعز - غنم)

الخصائص الوظيفية	جلد الماعز	جلد الغنم
وزن وحدة المساحة	١٠٠ جم/م ^٢	٨٨,٥٤ جم/م ^٢
سمك الجلد	٩٠,٤٣ مم	٨٥,٦ مم
ثبات اللون	٦٥ درجة	٦٢,٥ درجة
نفاذية الهواء	٨٣,٦٣ سم ^٣ /سم ^٢ ب ^٢	٨٩,٧٥ سم ^٣ /سم ^٢ ب ^٢
نفاذية بخار الماء	١٠٠ ل/م ^٢ ب ^٢	٨٨,٨٨ ل/م ^٢ ب ^٢
العزل الحراري	٥٨,٩٩	١٠٠
الانكماش السطحي	٥٨,٨٢	١٠٠
قوة التمزق في الاتجاه الطولي	٨٤,٢٢ كجم/سم	٢٥,٩٦ كجم/سم
قوة التمزق في الاتجاه العرضي	٩٤,٨٥ كجم/سم	٢٢,١٢ كجم/سم
قوة الانفجار	٩٤,٩٥ كجم/سم	٦٥,٨٣ كجم/سم
قوة الشد في الاتجاه الطولي	٦٨,٧٢ كجم/سم	٤٩,٧ كجم/سم
نسبة الاستطالة في الاتجاه الطولي	٩٢,٣١ %	٦٤,٠٦ %
قوة الشد في الاتجاه العرضي	٥٠,٧٩ كجم/سم	٩٣,٥٢ كجم/سم
نسبة الاستطالة في الاتجاه العرضي	٩٥,٤٩ %	٨٥,٠٤ %
معامل الجودة %	٨١,٣٠	٧٢,٩٦



شكل (١٨) تقييم الجودة الكلية للخواص الوظيفية للعينة البحثية من الجلود الطبيعية (ماعز - غنم)

قوة الشد لوصلة الحياكة لجلد الماعز عند استخدام نمرة الابرة (١٨) ونمرة الخيط (٣/٢٢) والقدم الضاغط البلاستيك وطول الغرزة (٣) كانت الأفضل بمعامل جودة (٩٠,٢٩). قوة الشد لوصلة الحياكة لجلد الغنم عند استخدام نمرة الابرة (١٨) ونمرة الخيط (٣/٢٢) والقدم الضاغط ذو العجل وطول الغرزة (٣) كانت الأقل بمعامل جودة (١٨,٩٨).

٧- تقييم الجودة الكلية لقوة الشد لوصلة الحياكة للعينة البحثية من الجلود الطبيعية (ماعز - غنم)

يوضح جدول (١٤) تقييم الجودة الكلية لقوة الشد لوصلة الحياكة للعينة البحثية من الجلود الطبيعية (ماعز - غنم) حيث أن:

جدول (١٤): تقييم الجودة الكلية لقوة الشد لوصلة الحياكة للعينة البحثية من الجلود الطبيعية (ماعز - غنم).

نمرة الابرة	نمرة الخيط	القدم الضاغط	طول الغرزة	قوة الشد لوصلة الحياكة		
				جلد الماعز	جلد الغنم	
١٦	٢/٤٢	بلاستيك	٣	٤٣,٥٢	٤٦,٩٦	١
			٤	٣٦,٠٠	٢٩,١٦	٢
			٥	٣٠,٢٦	٢٦,٥٠	٣
			٣	٤٣,٨٢	٣٨,٤٤	٤
			٤	٤٠,٤٤	٣١,٧١	٥
	٣/٢٢	ذو العجل	٥	٢٧,٢٨	٤٥,٥٥	٦
			٣	٧٨,١١	٧٠,٣٣	٧
			٤	٥٩,٣٧	٧٤,٥٣	٨
			٥	٥٦,٥٥	٦١,٢٧	٩
			٣	٣٨,٣٥	٤٧,٦٦	١٠
١٨	٢/٤٢	بلاستيك	٤	٤١,٠٦	٧٢,٣٠	١١
			٥	٦٧,٠٦	٥٧,١٨	١٢
			٣	٤١,٠٠	٣٤,٣١	١٣
			٤	٣٣,٣٣	٤٢,٠٣	١٤

٣٧,٢٩	٢٩,٢٣	٥			١٥
٣٥,٩٣	٢٩,٥٧	٣			١٦
٤٠,٩٩	٣٠,٥٤	٤	ذو العجل		١٧
٤٢,٨٩	٣١,٤٥	٥			١٨
٥٨,٢٤	٣٦,٥٣	٣			١٩
١٨,٩٨	٤٠,٥٦	٤	ذو العجل		٢٠
٢٧,٠٦	٥٦,٦٠	٥		٣/٢٢	٢١
٨٢,٩١	٩٠,٢٩	٣			٢٢
٧٢,٢٩	٨٢,٣٣	٤	بلاستيك		٢٣
٥٨,٢٩	٧٤,٦٥	٥			٢٤

استخلاص النتائج :

رابعاً : وصلات الحياكة:

أولاً : الاختبارات الطبيعية :

قوة الشد لوصلة الحياكة لجلد الماعز عند استخدام نمرة الأبرة (١٨) ونمرة الخيط (٣/٢٢) والقدم الضاغط البلاستيك وطول الغرزة (٣ مم) كانت الأفضل بمعامل جودة (٩٠,٢٩). قوة الشد لوصلة الحياكة لجلد الغنم عند استخدام نمرة الأبرة (١٨) ونمرة الخيط (٣/٢٢) والقدم الضاغط ذو العجل وطول الغرزة (٣ مم) كانت الأقل بمعامل جودة (١٨,٩٨).

وجد أن قياس وزن وحدة المساحة لجلد الماعز (١١٤,٢٦٣) أثقل من جلد الغنم (١٠١,١٧٣)، أما بالنسبة لسماك الجلد وجد أنه لا يوجد فرق معنوي دال إحصائياً بين نوعي الجلود الطبيعية المستخدمة في البحث " جلد الماعز ، جلد الغنم "، كما أنه لا يوجد فرق معنوي دال إحصائياً بين نوعي الجلود في قياس نفاذية الهواء أما بالنسبة لنفاذية بخار الماء والعزل الحراري وجد أن جلد الغنم أفضل من جلد الماعز.

التوصيات :

ثانياً : الاختبارات الكيميائية :

١. الاهتمام بدراسة خصائص الجلود الطبيعية للوصول إلى أفضل كفاءة تصميمية ووظيفية.
٢. الاهتمام بدراسة الخواص الطبيعية والميكانيكية للجلود الطبيعية لدورها البارز في التأثير على أداء وصلات الحياكة.
٣. تساهم هذه الدراسة في تطوير صناعة الملابس الجلدية الجاهزة للمساهمة في تنمية الصناعة الوطنية والوصول إلى المنافسة في السوق العالمية.

وجد أن ثبات اللون للغسيل والعرق الحامضي والعرق القلوي والاحتكاك الجاف والضوء متساوي بالنسبة لنوعي الجلد فلا يحدث أي تغيير لهما ماعدا ثبات اللون للاحتكاك الرطب حيث بلغ في جلد الماعز (٥/٢) وجلد الغنم (٥/١).

المراجع:

ثالثاً : الاختبارات الميكانيكية :

أولاً: المراجع العربية:

١. أحمد محمد السيد عبد الدايم (٢٠١٥): " فعالية إعداد برنامج تعليمي باستخدام الحاسب الآلي لإنتاج الجاكيت الجلدي الرجالي "، رسالة دكتوراه، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية.
٢. أسماء سامي عبد العاطي سويلم (٢٠٠٣): " تأثير اختلاف بعض الاساليب التطبيقية في مراحل تصنيع الجلد الطبيعي والصناعي علي الخواص الوظيفية للمنتج النهائي " ، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية.

وجد أن الانكماش السطحي لجلد الغنم أفضل من جلد الماعز، ولكن جلد الماعز أفضل في قوة التمزق في كلا الاتجاهين الطولي الموازي للعمود الفقري والعرضي العمودي على العمود الفقري وكذلك قوة الانفجار وبالنسبة لقوة الشد في الاتجاه الطولي لا يوجد فرق معنوي دال إحصائياً أما في الاتجاه العرضي فجلد الغنم أفضل وفي حالة قياس نسبة الاستطالة في الاتجاه الطولي فنجد أن جلد الماعز أفضل على العكس من نسبة الاستطالة في الاتجاه العرضي فنجد أن جلد الماعز أفضل.

٣. رامى صلاح محمد أحمد حبيب (٢٠٠٩) : " للعباءة الحریمی " ، رسالة ماجستير ، كلية الاقتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية .
١٤. هند سالم عبد الفتاح (٢٠١١) : " الخواص الطبيعية والميكانيكية لبعض الجلود الصناعية وعلاقتها بتقنيات تشكيلها على المانيكان " ، رسالة ماجستير ، كلية الاقتصاد المنزلى ، جامعة المنوفية .
١٥. وليد شعبان مصطفى رمضان (٢٠٠٧) : " دباغة الجلود وتأثيرها على الصفات والاستخدامات في مراحل التصنيع " ، المؤتمر السنوى الثانى ، كلية التربية النوعية بالمنصورة ، الفترة من ١١-١٢ ابريل .
- ثانياً: المراجع الأجنبية:**
16. K. phebeaardn, K. Krishnaraj, R. Mohan, B. Chandrasekaran (2014) "Compatibility of fusible interlinings with apparel leathers", international journal of textile and fashion Technology, vol. 4, 27-36.
17. Kaushal, R.S., Behera, B.K., Roedel, H. and Andrea, S. (2005) "Effect of sewing and fusing of interlining on drape behavior of suiting fabrics", International Journal of Clothing Science and Technology, Vol. 17 No. 2, pp. 75-90.
18. Krishnaraj, K., Thanikaivelan, P. and Chandrasekaran, B., J. Amer. leather chem. Assoc., 2008, 103, 215-221 "Mechanical properties of sheep Nappa leather influencing drape".
19. Krishnaraj, K., Thanikaivelan, P., Chandrasekaran, B. (2010) "
20. Quantification And Correlation Of Drape And Related Properties Of Cow Nappa Apparel Leathers " , Adyar, Chennai 600 020, India
21. Sudha, T. B., P. Thanikaivelan, K. P. Aaron, K. Krishnaraj, and B. Chandrasekaran, (2009) , " Comfort, chemical, mechanical, and structural properties of natural and synthetic leathers used for apparel". *Journal of Applied Polymer Science* , Vol , 114.
٦. سحر حربى محمد حربى ، وسام محمد إبراهيم محمد (٢٠١١) : " مشاكل حياكة الجلود الصناعية المطاطة المستخدمة فى صناعة الملابس الجاهزة " ، بحث منشور ، كلية التربية النوعية ، جامعة المنصورة .
٧. سوزان السيد أحمد (٢٠٠٥) : " دراسة فنية تطبيقية لأسس تشكيل وتصميم الخامات الجلدية على المانيكان " ، رسالة ماجستير ، كلية الاقتصاد المنزلى ، جامعة الأزهر .
٨. ماجد مجدى نصر الله أبادير ، و وليد شعبان مصطفى رمضان ، و حازم عبد الفتاح عبد المنعم (٢٠٠٦) : " تكنولوجيا القص فى مجال المصنوعات الجلدية " - بحث منشور - مؤتمر التعليم النوعي ودوره فى التنمية البشرية فى عصر العولمة ، كلية التربية النوعية ، جامعة المنصورة ، أبريل .
٩. مجلة الجلود (٢٠٠٦) : " الاتحاد العربى للصناعات الجلدية ، العدد الأول ، نوفمبر .
١٠. محمد اسماعيل عمر (٢٠٠٦) : " تكنولوجيا دباغة الجلود " ، القاهرة ، دار الكتب العلمية .
١١. مرقص فارس بسطوروس (٢٠٠٠) : " الإمكانيات التشكيلية للجلد المزأبر كمدخل للتجريب فى مجال الأشغال الفنية " ، رسالة ماجستير ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان .
١٢. منال محمد كشك (٢٠٠٥) : " تأثير خصائص الأقمشة والحياقات وخيوط الحياكة على كفاءة أداء الملابس التى تتعرض للإجهادات العالية (الأوفرولات) " ، رسالة دكتوراه ، كلية الزراعة ، جامعة اسكندرية .
١٣. نيفين عبد الوكيل عطا إبراهيم إدريس (٢٠٠٩) : " الاستفادة من بقايا الجلود لإثراء القيمة الوظيفية والجمالية

Abstract

The research aims to study the physical, chemical and mechanical properties of the skin of the goat and sheep with determining the quality coefficient for both qualitative and natural leather., And formed the research sample of two different material from natural leather "goat skin, and the skin of the sheep" and their relationship variables Find a digital needle (16.18), foot compressor (plastic, and has a calf), numberthread (22/3), (42/2), the length of stitch in poison (5,4,3 mm). Use descriptive approach to the experimental relevanceo the objectives of the research, where the study was conducted hardware testing laboratory for physical, chemical and mechanical natural skins for the properties, and industrial sewing machines. Where the study found that the tensile strength of the connection knitting for goat skin when using yarns needle (18) and yarns thread (22/3) and the foot of the compressor plastic and length of the suture (3 mm) was better by a factor of quality (90.29.), In addition to the tensile strength of the connection knitting for sheepskin when using yarns needle (18) and thread yarns (22/3) and the foot of the compressor with the calf and the length of the suture (3 mm) was at least a factor of quality (18.98).