



Journal of Applied
Arts & Sciences



مجلة الفنون
والعلوم التطبيقية



تأثير قابلية الحياكة للأقمشة غير المنسوجة على جودة بعض أنواع

الملابس الطبية

The capability effect of sewing non woven fabric on the quality of some types of medical clothing

رشا عبد المعطى محمود أحمد
المدرس بقسم الملابس والنسيج
كلية الإقتصاد المنزلى - جامعة الأزهر

آيات أحمد يوسف أبو فراج
المعيدة بقسم الملابس والنسيج
كلية الإقتصاد المنزلى - جامعة الأزهر

فيروز أبو الفتوح الجمل
أستاذ متفرغ بقسم الغزل والنسيج والتريكو
كلية الفنون التطبيقية - جامعة دمياط

ملخص :

ان الملابس الطبية هي مجال جديد اقتحم مجال صناعة الملابس وتطور بصورة سريعة ولان الملبس هو عنصر هام لحماية الطبيب وسلامته داخل غرفة العمليات فكان ضرورة ان نتعرف على المادة التي يتكون منها الجاون (البالطو الطبي غير المنسوج - بالطو غرفة العمليات) واساليب حياكة هذه الخامة خاصة وان هذه الملابس لها معايير ومواصفات قياسية تنفرد بها عن غيرها من الملابس الاخرى لذلك استخدم في هذا البحث اربعة انواع من الخامات غير المنسوجة (smms - p.p-sms-ss) وبوزن وسمك مختلف لكل منهم وقد استخدم ثلاثة انواع من الماكينات هما (أوفر ٣ فتلة فئة ٥٠٤ - أوفر ٥ فتلة فئة ٥١٦ - ماكينة حياكة صناعية (٣٠١)) وعدد غرز ٤، ٥ في السم وقد تمت الحياكة في الإتجاهين الطولى والعرضى وتم عمل ثلاث عينات لكل وزن وسمك وذلك للتوصل الى النتائج التالية وهى :

- ١- الخامة smms باستخدام ماكينة الأوفر ٣ فتلة وطول غرزة ٥ تحتل المركز الأول و بمعامل جودة ٨٤,٨ وهى الأفضل فى جميع الخواص الوظيفية .
- ٢- الخامة smms باستخدام ماكينة الأوفر ٥ فتلة وطول غرزة ٤ تحتل المركز الثانى و بمعامل جودة ٨٢,٦٣
- ٣- الخامة smms باستخدام ماكينة الأوفر ٥ فتلة وطول غرزة ٥ تحتل المركز الثالث و بمعامل جودة ٨٢,٤٩
- ٤- الخامة p.p3 باستخدام ماكينة الأوفر ٥ فتلة وطول غرزة ٤ تحتل المركز الأخير و بمعامل جودة ٤٤,١٢

المقدمة

والجمالى للاقمشة .ونتيجة لتطور إنتاج الألياف ظهر نوع اخر من الاقمشة التى تعتمد فى انتاجها على الانتقال من الالياف الى المنتج النهائى دون الحاجة الى المرور على عمليات الغزل والتحضيرات الموجودة فى انتاج الاقمشة المنسوجة وهى تعرف بالاقمشة الغير منسوجة .حيث تتميز بخصائص فريدة ومجالات عديدة الاستخدام فمنها ماهو معمر كما فى الحشوات والبطانات ومنها ماهو احادى الاستخدام كما فى المجال الاستهلاكي والصناعى والطبي(٢-ص١)، ويعد قطاع الأقمشة الطبية أحد أنجح

تواجه صناعة المنسوجات تحديات كبيرة ومناقسة شديدة من قبل دول العالم المختلفة . لذلك فهى تتطور بصورة سريعة فقد إقتحمت هذه الصناعة مجالات التى لم تكن مألوفة من قبل، وأصبح هناك أساليب جديدة لمسايرة التكنولوجيا الحديثة فى الصناعة كى يتم الايفاء بحاجات ورغبات المستهلك والسوق، والالياف هى المادة الخام الاولى التى تدخل فى عملية تصنيع الاقمشة وبمعرفة الالياف المنتج منها القماش يمكن التنبؤ بالاداء الوظيفى

أهمية البحث :

١- النهوض بمستوى الصناعات الطبية غير المنسوجة من خلال تزويد مصنعي الملابس الطبية بالمعلومات الكافية عن أفضل تقنيات الحياكة التي تقلل من تعرضها للقطع أثناء العمل

٢- مواكبة الإتجاه العالمي في تطبيق أبحاث التكنولوجيا في تصنيع الملابس الوظيفية لتسهيل أداء الطبيب داخل غرفة العمليات .

٣- المساعدة في تحقيق الراحة للأطباء للقيام بالمهام الوظيفية تجاه المريض ورفع مستوى الحماية مما يؤدي إلى جودة الأداء الطبي .

فروض البحث :

- ١- يوجد تأثير لنوع الخامة على الأقمشة غير المنسوجة.
- ٢- يوجد تأثير لكثافة الغرزة على الأقمشة غير المنسوجة .
- ٣- توجد علاقة ارتباطية بين الوزن والسبك ومعايير جودة الأقمشة غير المنسوجة.
- ٤- يوجد تأثير لتقنيات الحياكة على جودة الأقمشة غير المنسوجة .

منهج البحث:

منهج تجريبي تحليلي وذلك لملائته لتحقيق أهداف البحث وفروضه.

مصطلحات البحث :

الأقمشة غير المنسوجة Non – Woven Fabrics: يعرف ال (A.S.T.M) للمواصفات الأمريكية لإختبار الخامات الأقمشة غير المنسوجة على أنها تركيب يتم إنتاجه بواسطة إرتباط أو تشابك الشعيرات أو كلاهما ويتم بواسطة وسائل ميكانيكية أو مجموعات منه.

الحياكة Sewing: شبك أطراف القماش بعضها ببعض باستعمال الإبرة والخيط. (٥-ص٨٧)

الملابس الطبية : (تعريف إجرائي) هي الملابس التي يرتديها الطبيب لأداء مهام معينة في غرف العمليات حيث تتطلب مجموعة من الخصائص في المنسوجات المصنعة منها أو التصميمات الملبسية وشروط هذه الملابس الحماية والوقاية أثناء العمليات المختلفة وإعطاء الراحة والفاعلية أثناء فترة العمل .

أولاً: التجارب العملية: والخاصة بعمليات ومواصفات الحياكة التي تمت وكذلك الإختبارات والقياسات التي تم تنفيذها على الأقمشة.

متغيرات البحث:

- ١- الخامة من حيث (النوع – الوزن – السبك).
- ٢- الغرزة من حيث (النوع – الكثافة).
- ٣- نوع الماكينة.

أولاً : أنواع الخامات:

تم إختيار أربعة أنواع من الخامات غير المنسوجة المتواجدة في الأسواق والمصانع بناء على أنها أكثرها إنتشاراً وإستخداماً في المجال الطبي ، وقد إختلفت من حيث النوع والوزن والسبك وهي:

المجالات في الأونة الأخيرة حيث كانت هذه الأقمشة وما يرتبط بها من منتجات العناية الصحية قاصرة على الضمادات والأربطة ، لكن في الأعوام الأخيرة زاد كل من حجم السوق والتنوع في المنتجات المتاحة (٦-ص - ١٢٥) ، وقد أكدت العديد من الدراسات على أهمية البحث منها دراسة ايمان محمد على ابوطالب ٢٠٠٣ بعنوان "تحسين خواص الضمادات الجراحية لتقي بغرض الأداء الوظيفي للإستخدام النهائي وهدفت إلى تحديد أفضل الخامات والتراكيب النسجية المستخدمة في إنتاج الضمادات الجراحية لإكسابها مقاومة البلل، دراسة اشرف محمد عبد المعطى غانم ٢٠٠٦ بعنوان "الأقمشة غير المنسوجة ودورها على الأداء الوظيفي للمنتج النهائي" وهدفت إلى تقديم نوعية جديدة من الأقمشة غير المنسوجة لملايس حماية العاملين بالمستشفيات (جراحين – مرضى- هيئة تمريض) وهل نوع الخامة يؤثر على خواص المنتج النهائي، دراسة احمد رمزي احمد عطا الله ٢٠١١ بعنوان "معايير جودة تصنيع الملابس الطبية في ضوء المتغيرات التكنولوجية وهدفت إلى دراسة تكنولوجيا تصنيع الأقمشة والملابس الطبية المنتجة من الأقمشة المنسوجة وتحديد متطلبات جودة الانفتاح لملايس المرضى و المعالجة ضد البكتريا والاتساخ ، دراسة فوزية عبد السلام محمود رضوان ٢٠١٢ بعنوان "مكانية الوصول الى بعض المعايير الوظيفية للمنتجات المنسوجة وغير المنسوجة لتطوير زى الطبيب داخل غرفة العمليات" وهدفت إلى التعرف على مشاكل زى الطبيب داخل غرفة العمليات سواء كان من الأقمشة المنسوجة وغير المنسوجة وذلك للوصول الى حل لهذه المشاكل من حيث التصميم.

مشكلة البحث : بالرغم من أن الملابس الطبية تستخدم مرة واحدة إلا أنها ضرورية وهامة من أجل السلامة الصحية سواء كانت للطبيب أو معاونيه أو المريض، ومن خلال الدراسة الميدانية تبين ان هناك مشكلة كبيرة يتعرض لها الأطباء أثناء العمليات الجراحية من خلال البالطو غير المنسوج خاصة إذا كان ماص للسوائل أو قد يتعرض للقطع والتمزق أثناء العمل مع الحركة ومن العرض السابق يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤل الرئيسي التالي" ما مدى تأثير أساليب الحياكة على خواص الأقمشة الطبية غير المنسوجة" .

أهداف البحث : يهدف البحث الحالي إلى:

- ١- التعرف على الأقمشة غير المنسوجة وأهميتها بالنسبة للملابس الطبية.
- ٢- التوصل الى أفضل المعايير لحياكة الملابس الطبية غير المنسوجة.

١- S.M.S:

- وهي إختصار لـ Spun Bond + Melt Blown + Spun Bond
 طريقة التماسك بين الشعيرات هي Needle Punch وتتأثر خواص الأقمشة المنتجة بعدة عوامل منها:
 - كثافة الإختراق (كثافة التغيريز).
 - عمق الإختراق (مقدار التغلغل لإبر التليبد).
 - توزيع الإبر على الحامل.
 - سرعة التغذية.
 - شكل ومواصفات الإبر.
- سمك طبقة الشعيرات
خواص ومميزات أقمشة الـ S.M.S:
 ١- عديمة الرائحة وغير سامة.
 ٢- لديها كفاءة تجاه عزل البكتريا والرطوبة والغبار.
 ٣- لديها عظيم من المقاومة لضغط المياه ونفاذية الهواء جيدة.
 ٤- مكافحة للكهرباء الساكنة والكحول (٧-نت)
 تستخدم في(العباءات الجراحية ، القبعات الجراحية ، الأقمشة الجراحية ، الملابس الواقية).
الوزن والسمك المستخدمة منها في البحث:
 تم إستخدام ثلاث أوزان من خامة الـ S.M.S وهي:

جدول (١) يوضح الوزن والسمك للخامة S.M.S

الخامة	الوزن جرام /م ^٢	السمك مم
s.ms ₁	٢٠	٠,١٨
s.m.s ₂	٢٩	٠,٣
s.m.s ₃	٣٥,٦	٠,٢٧

٢- S.M.M.S:

- هي اختصار لـ Spun Bond + Melt Blown + Melt Blown + Spun Bond
 هي نوع من المواد المركبة المنتجة عن طريق الجمع بين طبقتين من الأقمشة غير المنسوجة، وهي نفس تكوين المادة السابقة إلا أنها أقوى من حيث الرابطة والطبقة الوسطى مكونه من طبقتين من مادة Melt Blown مما يعطى للخامة وزن وسمك أكبر كما أنها أيضا تعطي مقاومة كبيرة لإختراق المواد الدقيقة والمعدية مع سماحها بمرور الهواء والمواد المعقمة، وهي شائعة في عمل الأثواب الجراحية والستائر الجراحية والقوط.
مميزاتها وخواصها:
 ١- خفيف وناعم حيث تقدم المادة الأمثل لملايس الغرف النظيفة والثوب العزل والأثواب الجراحية وملابس التنظيف الجراحية، أعطية وستائر جراحية، مواد التعبئة والتغليف الطبية وكذلك قماش تعقيم الأدوات الطبية. كما أن الوزن الخفيف والنعومة تجعل الأثواب الجراحية غير المنسوجة ذات صلة مريحة في الإستخدام.
 ٢- هذا النوع من الأقمشة غير المنسوجة لديها قدرة كبيرة على نفاذية الهواء وهذه الخاصية هي المؤشر الهام للعديد من المنتجات الطبية لأنها ضرورية من أجل التعقيم باوكسيد الإيثيلين الفعال.
 ٣- أن الأقمشة غير المنسوجة لديها قوة ومقاومة للتقرب.
 ٤- عند إنتاجها بالتوافق الصارم مع المعيار ISO 9001 فإنها تخضع لإختبارات كشف المعادن الثقيلة وكشف السمية من أجل السلامة المحسنة والجودة المضمونة.
 ٥- هذا النوع من الأقمشة يقدم حاجز ضد السوائل والجسيمات الدقيقة وبالتالي يتم ضمان السلامة الصحية العالية.
 ٦- إن معدل الإنكماش المنخفض يضمن أن أقمشة التعقيم المصنوعة بإستخدام الأقمشة غير المنسوجة S.M.M.S لا يحدث لها إنكماش بعد التعقيم بالبخار المتكرر.
 ٧- لديها قدرة جيدة للثنى وبالتالي فهي تقدم الراحة أثناء العمل.
 ٨- يوجد العديد من الألوان في الأسواق لهذه الخامة (أحمر - أبيض - أصفر - أزرق - أخضر). (٧-نت)

* الوزن والسبك والعرض والطول المستخدمة منها في البحث:

جدول (٢) يوضح الوزن والسبك للخامة S.M.M.S

السمك مم	الوزن جرام /م ^٢	الخامة
٠,٢٩	٤٥	S.M.M.S

أما بالنسبة لطول وعرض الخامة: كانت تتواجد في عرض ١٦٠ سم فقط ، وقد تم الحصول على هذا العرض من خلال عرض الثوب المتواجد في المصنع اما بالنسبة للطول فكان بالأمتار.

٣- خامة ال S.S:

إختصار لـ Spun Bond + Spun Bond. مكونة من طبقتين من الـ Spun Bond المتواجدة في الخامات السابقة إلا أنها تخلو من الطبقة الوسطى التي

تعطى الحصيرة المكثفة المكتظة من الألياف الدقيقة التي تقاوم اختراق المواد المعدنية الدقيقة والبكتريا.

مميزاتها واستخداماتها:

- ١- هيكل متجانس ودقة أبعاد.
- ٢- إختراق جيد وإمتصاص.
- ٣- قوة شد ممتازة وإستطالة بسبب الخيوط المستمرة.
- ٤- تستخدم في حفاظات الأطفال.

* الوزن والسبك المستخدمة منها في البحث:

جدول (٣) يوضح الوزن والسبك للخامة S.S

السمك مم	الوزن جرام /م ^٢	الخامة
٠,١٤	١٤,٧	S.S ₁
٠,٢٧	٢٥,٢	S.S ₂

الإنتاج وبالتالي الأقمشة ليست سامة ولا تسبب تهيجات وبالتالي فهي غير ضارة لصحة الإنسان.

٣- الأداء الرائع والإمتصاص العالي في منع الإختراق العكسي، في حين أنها تقدم إمتصاص عالي وبالتالي يمكن الحفاظ على جلد المستخدمين نظيف وجاف عند إستخدامها كمادة بطانة للعديد من مواد الإمتصاص مثل الحفاضات والمناديل الصحية.

- ٤- مضادة للبكتريا، هذه الخاصية تضمن أن هذا النوع من الأقمشة لن يسبب أضرار لجلد الإنسان عند إستخدامها كمادة خام لمنتجات العناية الصحية.
- ٥- مضادة للكهرباء الإستاتيكية.
- ٦- مضادة للحريق. (٨-نت)

* الوزن والسبك المستخدمة منها في البحث:

جدول (٤) يوضح الوزن والسبك للخامة P.P

السمك مم	الوزن جرام /م ^٢	الخامة
٠,٣٢	٣٦	P.P ₁
٠,٢٧	٢٩	P.P ₂
٠,١٧	١٥,٥	P.P ₃

ومن الدراسات الميدانية في المصانع ومتاجر بيع هذه الملابس تم التوصل إلى:

* أن الخامات التي أستخدمت في البحث ليست الوحيدة المتواجدة في الأسواق، فقد وجد بعض الأنواع الأخرى

مثل P.E.T وهي إختصار Poly ester.

ماكينات الأوفر ٣ و ٥ فتلة فقد استخدمت الإبرة بمقاس ١٢ مديبة عادية حيث أنها متناسبة مع سمك الخامات المستخدمة في البحث.

تجهيز العينات:

تم قص عينات الإختبار بمقاس ١٠×١٠ سم وتمت الحياكة في إتجاه اللحم مرة (عرضيا) وأخرى في إتجاه السداء مرة أخرى (طوليا) ، وتم عمل ثلاث عينات من كل وزن لكل خامة مع تغيير عيار الماكينه (٤-٥) غرز في السم.

التجارب المعملية على الأقمشة:

- ١- إختبار وزن المتر المربع للأقمشة.
- ٢- إختبار تقدير سمك القماش.
- ٣- إختبار الإمتصاص.
- ٤- إختبار المظهرية. وتم قياسه من خلال استبيان خاص بالمظهرية ملحق ٢ وبواسطة اساتذة جامعة متخصصين في مجال الحياكة بثلاث كليات ملحق ٣
- ٥- إختبار قوة الشد الطولية والعرضية للأقمشة.
- ٦- إختبار الإستطالة العرضية والطولية للأقمشة.

النتائج والمناقشات:

الفرض الاول وينص على "هل هناك تأثير لنوع الخامة على الأقمشة غير المنسوجة" وللتعرف على ذلك تم اجراء الاختبارات الطبيعية والميكانيكية للغرز المستخدمة
أولاً: الغرزة أوفر ٣ فتلة

جدول (٥) ملحق رقم (١) يوضح نتائج متوسط الاختبارات الطبيعية والميكانيكية لغرزة أوفر ٣ فتلة وكانت كالتالي:

- ١- قوة الشد في الاتجاه العرضي (كجم): بالنسبة لتأثير نوع الخامة حقق (s.m.m.s) أعلى قيم لقياسات قوة الشد في الاتجاه العرضي (كجم) بينما حقق نوع الخامة (s.s1) أقل قيمه وذلك لأطوال الغرزة المختلفة، و بالنسبة لطول الغرزة أعطى طول الغرزة (٥) أعلى قيمه لأنواع الخامات عدا نوعي الخامة (s.m.m.s) و (s.m.s2) أعطى طول الغرزة (٤) قيم أعلى لقياسات قوة الشد في الاتجاه العرضي (كجم) شكل رقم (١)

وخامة مثل P.E وهي إختصار Poly ethylene إلا أننا أخذنا في هذا البحث أكثرهم استخداما وإنتشارا في الأسواق.

* كما أن جميع هذه الخامات المستخدمة في المجال الطبي تندرج تحت طائفة الخامات الخفيفة الوزن اى ما بين ١٠ : ١٠٠ جرام/متر المربع

ثانيا: خيوط الحياكة المستخدمة في البحث:

١- تم إستخدام نوع واحد من الخيوط وهو خيط البولى إستر رقم ٢/٤٠ وذلك لأنه أكثر الخيوط إنتشارا في عمليات الحياكة كما انه يصنع من شعيرات ناعمة يقل معها عدد مرات القطوع و أرفع فيعطى طولاً أكثر

ثالثا : الغرز المستخدمة في البحث:

وقد استخدمت هذه الغرز في البحث بأطوال (٤،٥) في السم في الثلاث ماكينات.

١- تم إستخدام غرز حياكة المجموعة ٣٠١ والمعروفة بالغرزة المقفلة وهي غرزة الحياكة العادية وهي من أكثر وأسهل أنواع الغرز.

٢- كما تم إستخدام غرز تنظيف الحواف وهي الأوفر ٣ (فتة ٥٠٤) وهي غرزة تتكون بواسطة خيط إبرة وخيطان لوبر لتكوين حلقات على حرف الحياكة كما تستخدم لحياكة وصل الأجزاء بالأوفر وللسرفلة (وتعرف بحياكة حول الأحرف بإبرة واحدة) .


٣- ماكينة الأوفر ٥ فتلة (فتة ٥١٦) هي غرزة مركبة تتكون من غرزة سلسلة ذات إبرة واحدة و غرزة أوفر حول الحرف بثلاث خيوط واللذان يتكونان في نفس الوقت (وتعرف بحياكة غرزة الأمان) .

رابعا : الحياكات المستخدمة في البحث:

تم استخدم خطوط الحياكة المترابكة (الموضوعة) (SS Superimposed Seams).


خامسا : الإبر المستخدمة في البحث:

بالنسبة لماكينة الحياكة العادية فقد إستخدم معها إبرة مقاس ١٤ وذلك لعمل الحياكات اللازمة وذلك بناء على الدراسة الميدانية التي ثبت فيها أن تلك الإبرة تتناسب مع جميع أنواع الأقمشة وأنها أكثر نمر الإبر إستخداما ، اما مع




شكل (١)

٢- الاستطالة في الاتجاه العرضي (%): بالنسبة لتأثير نوع الخامة حقق (s.s1) أعلى قيمة بينما حقق نوع الخامة (p.p1) أقل وذلك لأطوال الغرزة المختلفة ، وبالنسبة لطول الغرزة أعطى طول الغرزة (٥) أعلى قيم لقياسات (S.m.s, s.m.s1, s.m.s2, s.s1) شكل رقم (٢).




شكل (٢)

٣- قوة الشد في الاتجاه الطولي (كجم): بالنسبة لتأثير نوع الخامة حقق نوع الخامة (s.m.m.s) أعلى قيم بينما حقق (s.s1) أقل قيم لقياسات قوة الشد وذلك لأطوال الغرزة المختلفة ، وبالنسبة لطول الغرزة أعطى طول الغرزة (٥) أعلى قيم لقياسات قوة الشد في الاتجاه الطولي (كجم) شكل رقم (٣).



شكل (٣)


٤- الاستطالة في الاتجاه الطولي (%): بالنسبة لتأثير نوع الخامة حقق نوع الخامة (s.s1) أعلى قيم بينما حقق نوع الخامة (p.p1) أقل قيم وذلك لأطوال الغرزة المختلفة، وبالنسبة لطول الغرزة أعطى طول الغرزة (٥) أعلى قيم لقياسات شكل رقم (٤).



شكل (٤)

ثانياً: الغرزة أوفر ٥ فتلة ويوضح جدول (٦) ملحق رقم (١) نتائج متوسط الاختبارات الطبيعية والميكانيكية لأوفر ٥ فتلة وهي كالتالي:-


١- قوة الشد في الاتجاه العرضي : بالنسبة لتأثير نوع الخامة تحقق الخامة (s.m.m.s) أعلى قيم لقياسات قوة الشد في الاتجاه العرضي (كجم) بينما تحقق الخامة (p.p3) أقل قيم لقياسات قوة الشد في الاتجاه العرضي (كجم) وذلك لأطوال الغرزة المختلفة اما بالنسبة لطول الغرزة تفاوت تأثير طول الغرزة على قياسات قوة الشد في الاتجاه العرضي (كجم) حيث أعطى طول الغرزة (٤) أعلى قيم لقياسات قوة الشد في الاتجاه العرضي (كجم) لأنواع الخامات عدا نوعي الخامة (p.p1) و (p.p2) أعطى طول الغرزة (٥) قيم أعلى لقياسات قوة الشد في الاتجاه العرضي (كجم) شكل (٥).



شكل (٥)

٢- الاستطالة في الاتجاه العرضي : بالنسبة لتأثير نوع الخامة تحقق الخامة (p.p3) أعلى قيم لقياسات الاستطالة في الاتجاه العرضي (كجم) بينما تحقق الخامة (s.m.s2) أقل قيم لقياسات قوة الشد في الاتجاه العرضي (كجم) وذلك لأطوال الغرزة المختلفة اما بالنسبة لطول الغرزة تفاوت تأثير طول الغرزة على قياسات الاستطالة في الاتجاه العرضي (كجم) حيث أعطى طول الغرزة (٥) أعلى قيم لقياسات الاستطالة في الاتجاه العرضي (كجم) لمعظم لأنواع الخامات عدا نوع الخامة (s.s1) أعطى طول الغرزة (٤) قيمة أعلى لقياسات الاستطالة في الاتجاه العرضي (كجم) شكل (٦).


٢- الاستطالة في الاتجاه العرضي : بالنسبة لتأثير نوع الخامة تحقق الخامة (p.p3) أعلى قيم لقياسات الاستطالة في الاتجاه العرضي (كجم) بينما تحقق الخامة (s.m.s2) أقل قيم لقياسات قوة الشد في الاتجاه العرضي (كجم) وذلك لأطوال الغرزة المختلفة اما بالنسبة لطول الغرزة تفاوت تأثير طول الغرزة على قياسات الاستطالة في الاتجاه العرضي (كجم) حيث أعطى طول الغرزة (٥) أعلى قيم لقياسات الاستطالة في الاتجاه العرضي (كجم) لمعظم لأنواع الخامات عدا نوع الخامة (s.s1) أعطى طول الغرزة (٤) قيمة أعلى لقياسات الاستطالة في الاتجاه العرضي (كجم) شكل (٦).



شكل (٦)

٣- قوة الشد في الاتجاه الطولي : بالنسبة لتأثير نوع الخامة تحقق نوع الخامة (s.m.m.s) أعلى قيم لقياسات قوة الشد في الاتجاه الطولي (كجم) بينما تحقق نوع الخامة (s.s1) أقل قيم لقياسات قوة الشد في الاتجاه الطولي (كجم) وذلك لأطوال الغرزة المختلفة اما بالنسبة لطول الغرزة تفاوت تأثير طول الغرزة على قياسات قوة الشد في الاتجاه الطولي (كجم) حيث أعطى طول الغرزة (٥) أعلى قيم لقياسات قوة الشد في الاتجاه الطولي (كجم) لأنواع الخامات عدا نوعي الخامة (s.s1, s.s2) أعطى طول الغرزة (٤) قيم أعلى لقياسات قوة الشد في الاتجاه الطولي (كجم) شكل (٧).


٣- قوة الشد في الاتجاه الطولي : بالنسبة لتأثير نوع الخامة تحقق نوع الخامة (s.m.m.s) أعلى قيم لقياسات قوة الشد في الاتجاه الطولي (كجم) بينما تحقق نوع الخامة (s.s1) أقل قيم لقياسات قوة الشد في الاتجاه الطولي (كجم) وذلك لأطوال الغرزة المختلفة اما بالنسبة لطول الغرزة تفاوت تأثير طول الغرزة على قياسات قوة الشد في الاتجاه الطولي (كجم) حيث أعطى طول الغرزة (٥) أعلى قيم لقياسات قوة الشد في الاتجاه الطولي (كجم) لأنواع الخامات عدا نوعي الخامة (s.s1, s.s2) أعطى طول الغرزة (٤) قيم أعلى لقياسات قوة الشد في الاتجاه الطولي (كجم) شكل (٧).



شكل (٧)

الطولى (%) حيث أعطى طول الغرزة (٥) أعلى قيم لقياسات الاستطالة فى الاتجاه الطولى (%) لمعظم لأنواع الخامات عدا أنواع الخامة (S.m.s , s.m.s1, p.p1, s.s1, s.m.m.s) حيث أعطى طول الغرزة (٤) قيم أعلى لقياسات الاستطالة فى الاتجاه الطولى (%) شكل (٨).


٤- الاستطالة الطولية بالنسبة لتأثير نوع الخامة: حقق نوع الخامة (Sms) أعلى قيم لقياسات الاستطالة فى الاتجاه الطولى (%) بينما حقق نوع الخامة (p.p1) أقل قيم لقياسات قوة الشد فى الاتجاه الطولى (كجم) وذلك لأطوال الغرزة المختلفة اما بالنسبة لطول الغرزة: تفاوتت تأثير طول الغرزة على قياسات الاستطالة فى الاتجاه



شكل (٨)

لأطوال الغرزة المختلفة اما بالنسبة لطول الغرزة: تفاوتت تأثير طول الغرزة على قياسات قوة الشد فى الاتجاه العرضى (كجم) حيث أعطى طول الغرزة (٤) أعلى قيم لقياسات قوة الشد فى الاتجاه العرضى (كجم) لأنواع الخامات عدا أنواع الخامة (p.p1 , s.s2 , s.m.m.s) أعطى طول الغرزة (٥) قيم أعلى لقياسات قوة الشد فى الاتجاه العرضى (كجم) شكل (٩).

ثالثاً: غرزة الحياكة (٣٠١) يوضح جدول (٧) ملحق (١) نتائج متوسط الاختبارات الطبيعية والميكانيكية غرزة الحياكة (٣٠١) ١- قوة الشد العرضية : بالنسبة لتأثير نوع الخامة فقد حقق نوع الخامة (s.m.m.s) أعلى قيم لقياسات قوة الشد فى الاتجاه العرضى (كجم) بينما حقق نوع الخامة (p.p3) أقل قيم لقياسات قوة الشد فى الاتجاه العرضى (كجم) وذلك




شكل (٩)

٢- الاستطالة العرضية بالنسبة لتأثير نوع الخامة فقد حقق نوع الخامة (p.p3) أعلى قيم لقياسات الاستطالة فى

الاتجاه العرضى (%) بينما حقق نوع الخامة (s.m.m.s) أقل قيم لقياسات قوة الشد فى الاتجاه العرضى (كجم) وذلك

لأنواع الخامات عدا نوعي الخامات (s.s2 , p.p1) أعطى طول الغرزة (٤) قيمة أعلى لقياسات الاستطالة في الاتجاه العرضي (%) شكل (١٠).


لأطوال الغرزة المختلفة اما بالنسبة لطول الغرزة تفاوت تأثير طول الغرزة على قياسات الاستطالة في الاتجاه العرضي (%) حيث أعطى طول الغرزة (٥) أعلى قيم لقياسات الاستطالة في الاتجاه العرضي (%) لمعظم



شكل (١١)

تأثير طول الغرزة على قياسات قوة الشد في الاتجاه الطولي (كجم) حيث أعطى طول الغرزة (٤) أعلى قيم لقياسات قوة الشد في الاتجاه الطولي (كجم) لأنواع الخامات عدا نوع الخامة (s.s1) أعطى طول الغرزة (٥) قيمة أعلى لقياس قوة الشد في الاتجاه الطولي (كجم) شكل (١١).


٣- قوة الشد الطولية بالنسبة لتأثير نوع الخامة فقد حقق نوع الخامة (s.m.m.s) أعلى قيم لقياسات قوة الشد في الاتجاه الطولي (كجم) بينما حقق نوع الخامة (S.m.s) أقل قيم لقياسات قوة الشد في الاتجاه الطولي (كجم) وذلك لأطوال الغرزة المختلفة اما بالنسبة لطول الغرزة تفاوت



شكل (١٢)

٤- الاستطالة الطولية بالنسبة لتأثير نوع الخامة فقد حقق نوع الخامة (p.p3) أعلى قيم لقياسات قوة الشد في الاتجاه الطولي (كجم) بينما حقق نوع الخامة (p.p1) أقل قيم لقياسات قوة الشد في الاتجاه الطولي (كجم) وذلك لأطوال الغرزة المختلفة اما بالنسبة لطول الغرزة تفاوت تأثير طول الغرزة على قياسات قوة الشد في الاتجاه الطولي (كجم) شكل (١٢).


٤- الاستطالة الطولية بالنسبة لتأثير نوع الخامة فقد حقق نوع الخامة (p.p3) أعلى قيم لقياسات قوة الشد في الاتجاه الطولي (كجم) بينما حقق نوع الخامة (p.p1) أقل قيم لقياسات قوة الشد في الاتجاه الطولي (كجم) وذلك لأطوال الغرزة المختلفة اما بالنسبة لطول الغرزة تفاوت تأثير طول الغرزة على قياسات قوة الشد في الاتجاه الطولي (كجم) شكل (١٢).



شكل (١٣)


ويوضح جدول (٨) ملحق (١) تقييم الجودة الكلية لخواص الحياكة للأقمشة غير المنسوجة. أولاً: الغرزة أوفر ٣ فتلة الشكل التالي يوضح تقييم الجودة الكلية لخواص الحياكة للأقمشة الغير المنسوجة باستخدام الغرزة أوفر ٣ فتلة وطول غرزة ٤، وطول غرزة ٥ شكل (١٣).

وبذلك يتحقق الفرض الاول. الفرض الثاني ينص على "هل هناك تأثير لكثافة الغرزة على الأقمشة غير المنسوجة" وللتعرف على ذلك تم تقييم الجودة الكلية لخواص الحياكة للأقمشة الغير المنسوجة



شكل (١٣)

ثانياً: الغرزة أوفر ٥ فتلة: يوضح الشكل التالي تقييم باستخدام الغرزة أوفر ٥ فتلة وطول غرزة ٤ وطول الجودة الكلية لخواص الحياكة للأقمشة الغير المنسوجة غرزة ٥ شكل (١٤).




شكل (١٤)

(٣٠١) (juki) وطول غرزة ٤ وطول غرزة ٥ شكل (١٥).

ثالثاً: غرزة الحياكة (٣٠١)

يوضح الشكل التالي تقييم الجودة الكلية لخواص الحياكة للأقمشة الغير المنسوجة باستخدام غرزة الحياكة العادية



شكل (١٥)

من الجدول والأشكال الرادارية السابقة نستخلص ما يلي: - الأقمشة الغير المنسوجة باستخدام الغرزة أوفر ٣ فتلة وطول غرزة ٥) هي الأفضل بالنسبة لجميع الخواص

٢- وجود تأثير معنوي لكل من نوع الخامة وطول الغرزة عند مستوى معنوية (٠,٠٠١) ويظهر التأثير المعنوي الكبير لنوع الخامة يليه التأثير المعنوي لطول الغرزة وذلك على الاستطالة في الاتجاه العرضي (%).

٣- وجود تأثير معنوي كبير لنوع الخامة عند مستوى معنوية (٠,٠٠١) ولا يوجد تأثير معنوي لطول الغرزة وذلك على قوة الشد في الاتجاه الطولي (كجم).

٤- وجود تأثير معنوي كبير لنوع الخامة عند مستوى معنوية (٠,٠٠١) ولا يوجد تأثير معنوي لطول الغرزة وذلك على الاستطالة في الاتجاه الطولي (%).

ثالثاً: غرزة الحياكة (٣٠١)

يوضح جدول (١١) ملحق (١) تحليل التباين لتأثير نوع الخامة وطول الغرزة وكانت كما يلي:

١- وجود تأثير معنوي كبير لنوع الخامة عند مستوى معنوية (٠,٠٠١) ولا يوجد تأثير معنوي لطول الغرزة وذلك على قوة الشد في الاتجاه العرضي (كجم).

٣- وجود تأثير معنوي كبير لنوع الخامة عند مستوى معنوية (٠,٠٠١) ولا يوجد تأثير معنوي لطول الغرزة وذلك على الإستطالة في الإتجاه العرضي .

٣- وجود تأثير معنوي لكل من نوع الخامة وطول الغرزة عند مستوى معنوية (٠,٠٠١) ويظهر التأثير المعنوي الكبير لطول الغرزة يليه التأثير المعنوي لنوع الخامة وذلك على قوة الشد في الاتجاه الطولي (كجم).

٤- وجود تأثير معنوي كبير لنوع الخامة عند مستوى معنوية (٠,٠٠١) ولا يوجد تأثير معنوي لطول الغرزة وذلك على الاستطالة في الاتجاه الطولي (%).

تحليل الانحدار لدراسة العلاقة الارتباطية بين الوزن ومعايير الجودة للأقمشة الغير منسوجة. أولاً: الغرزة أوفر ٣ فتلة:

١- علاقة الوزن بمعايير الجودة للأقمشة الغير منسوجة: يوضح جدول (١٢) ملحق (١) العلاقة الارتباطية بين الوزن ومعايير الجودة للأقمشة الغير منسوجة وهي كما يلي:-

وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين الوزن وقوة الشد في الاتجاه العرضي (كجم) أيضاً ارتفاع قيم معامل الارتباط مما يدل على دقة هذه المعادلات في التنبؤ النظرى بالخاصية شكل (١٦)

الوظيفية وذلك بمعامل جودة (٨٤,٨٠%) يليها الأقمشة الغير المنسوجة باستخدام الغرزة أوفر ٥ فتلة وطول غرزة (٤) بمعامل جودة (٨٢,٦٣%) ثم الأقمشة الغير المنسوجة باستخدام الغرزة أوفر ٥ فتلة وطول غرزة (٥) بمعامل جودة (٨٢,٤٩%).

٢- الأقمشة الغير المنسوجة باستخدام الغرزة أوفر ٥ فتلة وطول غرزة (٤) هي الأقل بالنسبة لجميع الخواص الوظيفية بمعامل جودة (٤٤,١٢%) ، وبذلك يتحقق الفرض الثاني.

الفرض الثالث وينص على "هل هناك علاقة ارتباطية بين الوزن والسبك ومعايير الجودة للأقمشة غير المنسوجة".

وللتحقق من وجود فروق دالة إحصائياً تم تحليل التباين لدراسة تأثير نوع الخامة وطول الغرزة على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة الغير المنسوجة للغرز المستخدمة.

أولاً: الغرزة أوفر ٣ فتلة

يوضح جدول (٩) ملحق (١) تحليل التباين لتأثير نوع الخامة وطول الغرزة وكانت كما يلي:

١- وجود تأثير معنوي لكل من نوع الخامة وطول الغرزة ويظهر التأثير المعنوي الكبير لنوع الخامة يليه طول الغرزة وذلك على قوة الشد في الاتجاه العرضي (كجم).

٢- وجود تأثير معنوي كبير لنوع الخامة عند مستوى معنوية (٠,٠٠١) ولا يوجد تأثير معنوي لطول الغرزة وذلك على الاستطالة في الاتجاه العرضي (%).


٣- وجود تأثير معنوي كبير لنوع الخامة عند مستوى معنوية (٠,٠٠١) ولا يوجد تأثير معنوي لطول الغرزة وذلك على قوة الشد في الاتجاه الطولي (كجم).

٤- وجود تأثير معنوي كبير لنوع الخامة عند مستوى معنوية (٠,٠٠١) ولا يوجد تأثير معنوي لطول الغرزة وذلك على الاستطالة في الاتجاه الطولي (%).

ثانياً: الغرزة أوفر ٥ فتلة


يوضح جدول (١٠) ملحق (١) تحليل التباين لتأثير نوع الخامة وطول الغرزة وكانت كما يلي:

١- وجود تأثير معنوي كبير لنوع الخامة عند مستوى معنوية (٠,٠٠١) ولا يوجد تأثير معنوي لطول الغرزة وذلك على قوة الشد في الاتجاه العرضي (كجم).




شكل (١٦)

٢- وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين الوزن الغير منسوجة عند استخدام طول غرزة (٤) وغير دالة والاستطالة في الاتجاه العرضي (%) بالنسبة للأقمشة إحصائياً عند استخدام طول غرزة (٥) شكل (١٧).



شكل (١٧)


٣- وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين الوزن وقوة الشد في الاتجاه الطولي (كجم) عند استخدام طول غرزة (٤ ، ٥) ويتضح من الجدول أيضاً ارتفاع قيم معامل الارتباط مما يدل على دقة هذه المعادلات في التنبؤ النظرى بالخاصية شكل (١٨).



شكل (١٨)


٤- وجود علاقة ارتباطية غير دالة إحصائياً بين الوزن والمنسوجة عند استخدام طول غرزة (٤ ، ٥) الشكل التالي

ويوضح العلاقة الارتباطية بين وزن الخامة والخواص السابقة شكل (١٩).




شكل (١٩)

٢- علاقة السمك بمعايير الجودة للأقمشة الغير منسوجة: وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين السمك وقوة
 جدول (١٣) ملحق (١) يوضح العلاقة الارتباطية بين السمك وقوة الشد في الاتجاه العرضي (كجم) بالنسبة للأقمشة الغير
 منسوجة عند استخدام طول غرزة (٤ ، ٥) ويتضح من الجدول أيضاً ارتفاع قيم معامل الارتباط مما يدل على دقة
 هذه المعادلات في التنبؤ النظرى بالخاصية شكل (٢٠).




شكل (٢٠)

٢- وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين السمك والاستطالة في الاتجاه العرضي (%) بالنسبة للأقمشة الغير منسوجة عند استخدام طول غرزة (٤) وغير دالة
 إحصائياً عند استخدام طول غرزة (٥) شكل (٢١).




شكل (٢١)

٣- وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين السمك وقوة الشد في الاتجاه الطولي (كجم) بالنسبة للأقمشة الغير منسوجة عند استخدام طول غرزة (٤ ، ٥) ويتضح من الجدول أيضاً إرتفاع قيم معامل الارتباط مما يدل على دقة هذه المعادلات في التنبؤ النظرى بالخاصية شكل (٢٢).



شكل (٢٢)

٤- وجود علاقة ارتباطية غير دالة إحصائياً بين السمك والاستطالة في الاتجاه الطولي (%) بالنسبة للأقمشة الغير منسوجة عند استخدام طول غرزة (٤ ، ٥) شكل (٢٣).



شكل (٢٣)

٣- علاقة الامتصاص بمعيار الجودة للأقمشة الغير منسوجة: يوضح جدول (١٤) ملحق (١) العلاقة الارتباطية بين الامتصاص وقوة الشد في الاتجاه العرضى (كجم) للأقمشة الغير منسوجة عند استخدام طول غرزة (٤ ، ٥).

ثانياً: الغرزة أوفر ٥ فتلة

١- علاقة الوزن بمعيار الجودة للأقمشة الغير منسوجة: يوضح جدول (١٥) ملحق (١) العلاقة الارتباطية بين الوزن وقوة الشد في الاتجاه العرضى (كجم) للأقمشة الغير منسوجة كالتالى:-

١- وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين الوزن وقوة الشد في الاتجاه العرضى


(كجم) بالنسبة للأقمشة الغير منسوجة عند استخدام طول غرزة (٤ ، ٥) ويتضح من الجدول أيضاً إرتفاع قيم معامل الارتباط مما يدل على دقة هذه المعادلات في التنبؤ النظرى بالخاصية شكل (٢٤).

٢- وجود علاقة ارتباطية غير دالة إحصائياً بين الامتصاص وقوة الشد في الاتجاه العرضى (كجم) بالنسبة للأقمشة الغير منسوجة عند استخدام طول غرزة (٤ ، ٥).

٢- وجود علاقة ارتباطية غير دالة إحصائياً بين الامتصاص والاستطالة في الاتجاه العرضى (%) بالنسبة للأقمشة الغير منسوجة عند استخدام طول غرزة (٤ ، ٥).


٣- وجود علاقة ارتباطية غير دالة إحصائياً بين الامتصاص وقوة الشد في الاتجاه الطولى (كجم) بالنسبة للأقمشة الغير منسوجة عند استخدام طول غرزة (٤ ، ٥).

٣- وجود علاقة ارتباطية غير دالة إحصائياً بين الامتصاص والاستطالة في الاتجاه العرضى (%) بالنسبة للأقمشة الغير منسوجة عند استخدام طول غرزة (٤ ، ٥).




شكل (٢٤)

٢- وجود علاقة ارتباطية غير دالة إحصائياً بين الوزن والاستطالة في الاتجاه العرضي (%) بالنسبة للأقمشة الغير منسوجة عند استخدام طول غرزة (٤ ، ٥) شكل (٢٥).




شكل (٢٥)

٣- وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين الوزن وقوة الشد في الاتجاه الطولي (كجم) بالنسبة للأقمشة الغير منسوجة عند استخدام طول غرزة (٤ ، ٥) ويتضح من الجدول أيضاً ارتفاع قيم معامل الارتباط مما يدل على دقة هذه المعادلات في التنبؤ النظرى بالخاصية شكل (٢٦).




شكل (٢٦)

٤- يتبين وجود علاقة ارتباطية غير دالة إحصائياً بين الوزن والاستطالة في الاتجاه الطولي (%) بالنسبة للأقمشة الغير منسوجة عند استخدام طول غرزة (٤ ، ٥) شكل (٢٧).




شكل (٢٧)

- ٢- علاقة السمك بمعايير الجودة للأقمشة الغير منسوجة: ١- وجود علاقة ارتباطية غير دالة إحصائياً بين السمك و قوة الشد في الاتجاه العرضي (كجم) بالنسبة للأقمشة الغير منسوجة عند استخدام طول غرزة (٤ ، ٥) شكل (٢٨).
- ٢- علاقة السمك بمعايير الجودة للأقمشة الغير منسوجة: يوضح جدول (١٦) ملحق (١) العلاقة الارتباطية بين السمك و قوة الشد في الاتجاه العرضي (كجم) للأقمشة الغير منسوجة كما يلي:-




شكل (٢٨)

- ٢- وجود علاقة ارتباطية غير دالة إحصائياً بين السمك والاستطالة في الاتجاه العرضي (%) بالنسبة للأقمشة الغير منسوجة عند استخدام طول غرزة (٤ ، ٥) شكل (٢٩).
- ٢- وجود علاقة ارتباطية غير دالة إحصائياً بين السمك والاستطالة في الاتجاه العرضي (%) بالنسبة للأقمشة الغير منسوجة عند استخدام طول غرزة (٤ ، ٥) شكل (٢٩).




شكل (٢٩)

- ٣- وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين السمك و قوة الشد في الاتجاه الطولي (كجم) بالنسبة للأقمشة الغير منسوجة عند استخدام طول غرزة (٤ ، ٥) ويتضح من الجدول أيضاً ارتفاع قيم معامل الارتباط مما يدل على دقة هذه المعادلات في التنبؤ النظرى بالخاصية شكل (٣٠).
- ٣- وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين السمك و قوة الشد في الاتجاه الطولي (كجم) بالنسبة للأقمشة الغير منسوجة عند استخدام طول غرزة (٤ ، ٥) ويتضح من الجدول أيضاً ارتفاع قيم معامل الارتباط مما يدل على دقة هذه المعادلات في التنبؤ النظرى بالخاصية شكل (٣٠).



شكل (٣٠)

٤- وجود علاقة ارتباطية دالة احصائية بين السمك منسوجة عند استخدام طول غرزة (٤) وغير دالة إحصائياً والاستطالة في الاتجاه الطولى (%) بالنسبة للأقمشة الغير عند استخدام طول غرزة (٥) شكل (٣١).



شكل (٣١)

٣- علاقة الامتصاص بمعيار الجودة للأقمشة الغير منسوجة: ٤ -وجود علاقة ارتباطية غير دالة احصائياً بين الامتصاص والاستطالة في الاتجاه الطولى (%) بالنسبة للأقمشة الغير منسوجة عند استخدام طول غرزة (٤ ، ٥) ويتضح من الجدول أيضاً أن قيم معامل الارتباط ضعيفة.


ثالثاً : غرزة الحياكة (٣٠١)

١- علاقة الوزن بمعيار الجودة للأقمشة الغير منسوجة:

يوضح جدول (١٨) ملحق (١) العلاقة الارتباطية بين الوزن وقوة الشد في الاتجاه العرضى (كجم) للأقمشة الغير منسوجة وهي كالتالى:-


١- وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين الوزن وقوة الشد في الاتجاه العرضى (كجم) بالنسبة للأقمشة الغير منسوجة عند استخدام طول غرزة (٤ ، ٥) ويتضح من الجدول أيضاً ارتفاع قيم معامل الارتباط مما يدل على دقة هذه المعادلات فى التنبؤ النظرى بالخاصية شكل (٣٢).

١- وجود علاقة ارتباطية غير دالة إحصائياً بين الامتصاص وقوة الشد فى الاتجاه العرضى (كجم) بالنسبة للأقمشة الغير منسوجة عند استخدام طول غرزة (٤ ، ٥).
٢- وجود علاقة ارتباطية غير دالة إحصائياً بين الامتصاص والاستطالة فى الاتجاه العرضى (%) بالنسبة للأقمشة الغير منسوجة عند استخدام طول غرزة (٤ ، ٥).
٣- وجود علاقة ارتباطية غير دالة إحصائياً بين الامتصاص وقوة الشد فى الاتجاه الطولى (كجم) بالنسبة للأقمشة الغير منسوجة عند استخدام طول غرزة (٤ ، ٥).




شكل (٣٢)

٢- وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين الوزن من الجدول أيضاً إرتفاع قيم معامل الارتباط مما يدل على والاستطالة في الاتجاه العرضي (%) بالنسبة للأقمشة الغير منسوجة عند استخدام طول غرزة (٤ ، ٥) ويتضح (٣٣).




شكل (٣٣)

٣- وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين الوزن وقوة الجدول أيضاً إرتفاع قيم معامل الارتباط مما يدل على دقة الشد في الاتجاه الطولي (كجم) بالنسبة للأقمشة الغير هذه المعادلات في التنبؤ النظرى بالخاصية شكل (٣٤).



شكل (٣٤)


٤- وجود علاقة ارتباطية غير دالة إحصائياً بين الوزن والاستطالة في الاتجاه الطولي (%) بالنسبة للأقمشة الغير منسوجة عند استخدام طول غرزة (٤ ، ٥) شكل (٣٥).



شكل (٣٥)

٢- علاقة السمك بمعايير الجودة للأقمشة الغير منسوجة: يوضح جدول (١٩) ملحق (١) العلاقة الارتباطية بين السمك وقوة الشد في الاتجاه العرضي (كجم) للأقمشة الغير منسوجة وقوة الشد في الاتجاه العرضي (كجم) للأقمشة الغير منسوجة


١- وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين السمك وقوة الشد في الاتجاه العرضي (كجم) بالنسبة للأقمشة الغير منسوجة عند استخدام طول غرزة (٤ ، ٥) ويتضح من الجدول أيضاً ارتفاع قيم معامل الارتباط مما يدل على دقة هذه المعادلات في التنبؤ النظرى بالخاصية شكل (٣٦).



شكل (٣٦)


٢- يتبين وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين السمك والاستطالة في الاتجاه العرضي (%) بالنسبة للأقمشة الغير منسوجة عند استخدام طول غرزة (٤ ، ٥) شكل (٣٧).

١- ويتضح من الجدول أيضاً ارتفاع قيم معامل الارتباط مما يدل على دقة هذه المعادلات في التنبؤ النظرى بالخاصية شكل (٣٧).




شكل (٣٧)

٣- وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين السمك وقوة الشد في الاتجاه الطولي (كجم) بالنسبة للأقمشة الغير منسوجة عند استخدام طول غرزة (٤) وغير دالة إحصائياً عند استخدام طول غرزة (٥) شكل (٣٨)



شكل (٣٨)

٤- يتبين وجود علاقة ارتباطية غير دالة احصائية بين الأقمشة الغير منسوجة عند استخدام طول غرزة (٤ ، ٥) السمك والاستطالة في الاتجاه الطولي (%) بالنسبة . شكل (٣٩).



شكل (٣٩)

٣- علاقة الامتصاص بمعايير الجودة للأقمشة الغير منسوجة: يوضح جدول (٢١) ملحق (١) العلاقة الارتباطية بين نوع الخامة والوزن والسمك مع الامتصاص للأقمشة الغير منسوجة ويتبين أن جميع قيم معامل الارتباط غير دالة احصائياً بين نوع الخامة والوزن والسمك مع الامتصاص للأقمشة الغير منسوجة ويتضح من الجدول أيضاً أن قيم معامل الارتباط ضعيفة، وبذلك يتحقق الفرض الثالث.

١- وجود علاقة ارتباطية غير دالة إحصائياً بين الامتصاص وقوة الشد في الاتجاه العرضي (كجم) بالنسبة للأقمشة الغير منسوجة عند استخدام طول غرزة (٤ ، ٥).
٢- وجود علاقة ارتباطية غير دالة إحصائياً بين الامتصاص والاستطالة في الاتجاه العرضي (%) بالنسبة للأقمشة الغير منسوجة عند استخدام طول غرزة (٤ ، ٥).
٣- وجود علاقة ارتباطية غير دالة إحصائياً بين الامتصاص وقوة الشد في الاتجاه الطولي (كجم) بالنسبة للأقمشة الغير منسوجة عند استخدام طول غرزة (٤ ، ٥).
٤- وجود علاقة ارتباطية غير دالة احصائياً بين الامتصاص والاستطالة في الاتجاه الطولي (%) بالنسبة للأقمشة الغير منسوجة عند استخدام طول غرزة (٤ ، ٥) ويتضح من الجدول أيضاً أن قيم معامل الارتباط ضعيفة.

١- كل من نوع الخامة له تأثير معنوي قوى على قوة الشد في الاتجاه العرضي (كجم) وذلك عند مستوى معنوية (٠،٠٠١) ونوع الغرزة له تأثير معنوي عند مستوى معنوية (٠،٠٠٥) ولا يوجد تأثير معنوي لطول الغرزة.

الفرض الرابع وينص على " هل هناك تأثير لتقنيات الحياكة على جودة الأقمشة الغير المنسوجة . وللتعرف على ذلك تم تحليل التباين لدراسة تأثير تقنيات الحياكة المستخدمة على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة الغير المنسوجة للغرز المستخدمة.

يوضح جدول (٢٢) ملحق (١) تحليل التباين لدراسة تأثير تقنيات الحياكة المستخدمة على الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة الغير المنسوجة للغرز المستخدمة وكانت كالتالى:-

١- كل من نوع الخامة له تأثير معنوي قوى على قوة الشد في الاتجاه العرضي (كجم) وذلك عند مستوى معنوية (٠،٠٠١) ونوع الغرزة له تأثير معنوي عند مستوى معنوية (٠،٠٠٥) ولا يوجد تأثير معنوي لطول الغرزة.

١- كل من نوع الخامة له تأثير معنوي قوى على قوة الشد في الاتجاه العرضي (كجم) وذلك عند مستوى معنوية (٠،٠٠١) ونوع الغرزة له تأثير معنوي عند مستوى معنوية (٠،٠٠٥) ولا يوجد تأثير معنوي لطول الغرزة.

٢- كل من نوع الخامة ونوع الغرزة له تأثير معنوي قوى على الاستطالة في الاتجاه العرضي (%) وذلك عند مستوى معنوية (٠,٠٠٠١) ولا يوجد تأثير معنوي لطول الغرزة.

٣- كل من نوع الخامة له تأثير معنوي قوى على قوة الشد فى الاتجاه الطولى (كجم) وذلك عند مستوى معنوية (٠,٠٠٠١) ونوع الغرزة له تأثير معنوي عند مستوى معنوية (٠,٠٠٥) ولا يوجد تأثير معنوي لطول الغرزة.

٤- كل من نوع الخامة ونوع الغرزة له تأثير معنوي قوى على الاستطالة فى الاتجاه الطولى (%) وذلك عند مستوى معنوية (٠,٠٠٠١) ولا يوجد تأثير معنوي لطول الغرزة.

٥- كل من نوع الخامة ونوع الغرزة له تأثير معنوي قوى على مظهرية الحياكة وذلك عند مستوى معنوية (٠,٠٠٠١) ولا يوجد تأثير معنوي لطول الغرزة ، وبذلك يتحقق الفرض لرابع .

٥- معجم مصطلحات الصناعات النسيجية - دار الأهرام للنشر - ١٩٩٢.

بعد الانتهاء من التجربة وكانت يرى الباحثون المقارنه بين نتائج البحث و اللصق الحرارى الإ انه ومن خلال الدراسة الميدانية واستطلاع آراء الأطباء وجد أن اللصق الحرارى المستخدم فى عمل الكاب والماسك لا يصلح لتجميع الباطو حيث ينتج عنه حافة حادة فى الجوانب والأكتاف وبالتالي يكون غير مريح للطبيب أثناء الإستهلام ولذلك تم التراجع عن تلك الخطوة.

٤- فوزية عبد السلام محمود رضوان - امكانية الوصول الى بعض المعايير الوظيفية للمنتجات المنسوجة وغير المنسوجة لتطوير زى الطبيب داخل غرفة العمليات - ماجستير - غير منشورة - كلية الاقتصاد المنزلى جامعة المنوفية - ٢٠١٢.

المراجع :

٥- معجم مصطلحات الصناعات النسيجية - دار الأهرام للنشر - ١٩٩٢.

6- Parkash .- D, Pardeshi & Sujata,G. Manjrekar,-Medical Textile New Avenue Of Textiles Application – The Indian Textile Journal – P, 13-22 May – 2002.

7-http://hyjnonwoven.asia/product-3-smms-non-woven-fabric/159493-

8/http://hyjnonwoven.asia/profile/industrial-nonwoven-fabric/159525/0

١- أحمد رمزى أحمد عطا الله - معايير جودة تصنيع الملابس الطبية فى ضوء المتغيرات التكنولوجية -

Abstract

The medical clothing is a new field broke into the field of clothing industry and development of a fast pace and, because clothing is an important to protect the doctor and safety within the operating room so must have to know the material that consists of the gone and methods of sewing, especially , these clothes have standards and specifications are unique from others Of other clothes, so that Used in this research are four types of non-woven materials (smms- sms- ss - pp), and the weight and thickness of various each of them has used three types of machines are (Ofer 3 crank category 504 - Ofer 5 crank category 516-industrial sewing class 301) and the number of stitches 4.5 in the poison has been sewing in both directions length and weight and transverse been five samples of the work in order to reach the average reading for each type to arrive this results .

1- The material SMMS with using OVER machine 3 yarn and stitch length 5 take the first level and in quality 84,8 and it is the best in all properties

2- The material SMMS by using OVER machine 5 yarn and stitch length 4 take the second level and in quality 82,63

3-The material SMMS by using OVER machine 5 yarn and stitch length 5 take the third level and in quality 82,49

4-The material PP₃ by using OVER machine and stitch 4 take the last level and in quality 44,12