

## دراسة لبعض العوامل المؤثرة على الخواص الوظيفية لأقمشة التنجيد المنتجة بأسلوب تريكو اللحمة

م.د/ حسام الدين السيد محمد

مدرس - قسم الغزل والنسيج والتريكو

كلية الفنون التطبيقية

جامعة بني سويف

أ.م.د/حاتم محمد فتحي إدريس

أستاذ مساعد - قسم الملابس

الجاهزة- كلية الفنون التطبيقية

جامعة بني سويف



## دراسة لبعض العوامل المؤثرة على الخواص الوظيفية لأقمشة التنجيد المنتجة

### بأسلوب تريكو اللحمة

د.م/ حسام الدين السيد محمد

أ.م.د/حاتم محمد فتحى إدريس

مدرس - قسم الغزل والنسيج والتريكو

أستاذ مساعد - قسم الملابس الجاهزة

كلية الفنون التطبيقية - جامعة بني سويف

كلية الفنون التطبيقية - جامعة بني سويف

#### ملخص البحث:

نظراً لأهمية صناعة أقمشة التنجيد كأحد أنواع أقمشة المفروشات يجب الاهتمام بالوصول بها الى أفضل الخواص الوظيفية، تتعدد أساليب إنتاج أقمشة التنجيد، وبالرغم من انتشار الأقمشة المنتجة بأسلوب تريكو السداة إلا أنه نادراً ما يتم إنتاجها بأسلوب تريكو اللحمة على ماكينات التريكو المستطيلة. في هذه الدراسة يتم إنتاج مجموعة متنوعة من أقمشة التنجيد بأسلوب تريكو اللحمة باستخدام خامات مختلفة بلمرة 2/28 مترى وتركيبين بنائين (ريب - إينترولوك) وجيج 0.5، بهدف دراسة تأثير هذه العوامل على الخواص الوظيفية لهذه الأقمشة. أظهرت النتائج إمكانية إنتاج أقمشة تنجيد باستخدام أسلوب تريكو اللحمة على الماكينات المستطيلة، كما أكدت وجود تأثير معنوي لعوامل الدراسة على خواص وزن المتر المربع، السمك، مقاومة الانفجار وثبات الأبعاد. وقد حققت العينة المنتجة بالتريكو البدائي إينترولوك، جيج 7 من خامة قطن/بولي بروبيلين أفضل النتائج، يليها العينة بالتريكو البدائي إينترولوك، جيج 7 من خامة أكريليك/بولي بروبيلين، ثم بالتريكو البدائي إينترولوك، جيج 7 من خامة قطن، في حين حققت العينة بالتريكو البدائي ريب، جيج 5 من خامة أكريليك أسوأ النتائج. وتوصى الدراسة بإمكانية استخدام أقمشة التريكو المنتجة بأسلوب تريكو اللحمة على الماكينات المستطيلة في أقمشة التنجيد مع تفضيل الخلط مع خامة البولي بروبيلين لتحقيق خواص وظيفية أفضل.

#### 1. مقدمة:

لقد انتشرت صناعة التريكو حيث أصبحت تحل - بشكل عام - نسبة عالية من الإنتاج وانتشرت في شتى المجالات حتى أصبحت تستخدم بعد الملابس في التنجيد لما لها من مميزات عديدة لما يتميز تركيبها كعراوى وإمكانية الحصول على أقمشة متماسكة نون الحاجة إلى تشويه الشعيرات حيث أن العراوى تعمل كمفصلات وبالتالي تكون المقاومة للكرمشة عالية. وتعتبر أقمشة التنجيد أحد أهم أنواع أقمشة المفروشات التي تقوم صناعة النسيج بإنتاجها وتقديمها لجمهور المستهلكين، وهي تحظى في مجال إنتاجها عموماً بجانب كبير من الثقة والعناية لما يجب أن تتمتع به من جودة أداء ومظهر يناسب واستخداماتها<sup>(1)</sup>.

وقد أجمع المختصون في مجال النسيج على أهمية وضرورة توفر الخواص التالية وهي قوة الشد ومقاومة الاحتكاك لأقمشة التنجيد بالمعدل الكافي والمناسب لمواجهة وتحمل الأجهادات التي تتعرض لها أثناء الاستخدام، وتختلف أقمشة التنجيد في طبيعتها من ناحية تصميمها ونتاجها عن باقي نوعيات الأقمشة، ويرجع هذا الاختلاف إلى مجموعة عوامل رئيسية محذدة تختص بطبيعة استخدام تلك النوعية من الأقمشة<sup>(7)</sup>.

ويعتبر قماش التنجيد أحد أهم العوامل المكتملة في تصميم وتعديل قطعة الأثاث، وغالبا ما يحدد بشكل كبير الأسلوب والصفة والمقياس والأهمية لثمن وعمر قطعة الأثاث، فيجب أن يبرز قماش التنجيد جمال قطعة الأثاث ويتناسب ولا يتعارض معها، وتستخدم هذه النوعية من الأقمشة في تنجيد الكراسي والفرشيات والكنب ووسائد الكراسي وغيرها.

وتتضح أقمشة التنجيد أثناء تعرضها في عملية التفصيل والتنجيد إلى الشد والجناب أو في الاستعمال النهائي بالجلوس عليها لفترات طويلة، والذي يختلف طبيعته من شخص لأخر خاصة في الأماكن العامة كالفنادق والمطاعم السياحية وغيرها أو داخل المنزل، لذلك يجب أن تكون على مستوى عالي من المتانة لكي تتحمل أجهادات التفصيل بالإضافة إلى مقاومتها العالية للتآكل بالاحتكاك أثناء الجلوس عليها، والذي يؤدي إلى تآكل القماش وتمزقه في النهاية مما يتطلب تغييره مرة أخرى.

ومن الصفات الواجب توافرها في أقمشة التنجيد أن تكون قوية وذات درجة ثبات للأبعاد عالية، وكذلك درجة ثبات صباغتها عالية وخاصة عند تعرضها للضوء الطبيعي أو الصناعي أو تأثير أشعة الشمس والعوامل الجوية المختلفة وأيضاً لتأثير الاحتكاك نظراً لأنه إذا كانت الصبغات غير ثابتة فإن عملية الجلوس المستمرة في مكان واحد قد تؤدي إلى تغير لون الصبغة لعدم ثباتها ضد الاحتكاك مما يترتب عليه اختلاف درجة اللون في بعض أماكن القماش.

كما أنه لنوع الخامة المستخدمة ونمرة الخيط والتركيب البنائي وسبك الأقمشة ووزنها وجيح الماكينة المستخدم .... وغيرها من العوامل الأخرى، تأثير معنوي على الخواص الوظيفية لأقمشة التنجيد.

وبالرغم من أهمية الموضوع لإنتاج أقمشة التنجيد باستخدام تريكو اللحمة، وباستخدام الخامات الصناعية فقد لوحظ قلة الدراسات العربية المرتبطة بهذه العوامل ومدى تأثيرها على الخواص الوظيفية لأقمشة التنجيد.

ومن هذا المنطلق اتجهت الدراسة إلى محاولة إنتاج أقمشة تنجيد بأسلوب تريكو اللحمة على الماكينات المستطيلة، مع تحديد معايير تأثير التركيب البنائي والخامة وجيح الماكينة على خواص أقمشة التنجيد من خلال إجراء الاختبارات على الأقمشة لتحقيق أفضل الخواص الوظيفية للمنتج.

## مشكلة البحث

قلة الدراسات المستفيضة لإنتاج أقمشة تتجيد (أقمشة التجيد) باستخدام تريكو اللحمة، وتحديد الخواص الوظيفية التي تؤهلها لملائمة الأداء الوظيفي المنتجة من أجله.

## أهداف البحث

- 1- دراسة إمكانية إنتاج أقمشة تصلح للتجيد على ماكينات تريكو اللحمة.
- 2- دراسة الخواص الوظيفية لأقمشة التجيد المنتجة على ماكينات تريكو اللحمة المستعملية وتأثير بعض المتغيرات البنائية على تلك الخواص.

## فروض البحث

- 1- يوجد تأثير للتركيب البنائي والخامات والجيج على وزن وسبك الأقمشة المنتجة.
- 2- يوجد تأثير للتركيب البنائي والخامات والجيج على متانة الأقمشة المنتجة.
- 3- يوجد تأثير للتركيب البنائي والخامات والجيج على ثبات أبعاد الأقمشة المنتجة.

## أهمية البحث

تحسين خاصية ثبات الأبعاد والخواص الوظيفية الأخرى لأقمشة التجيد المستخدمة في التجيد باستخدام أقمشة تريكو اللحمة، باستخدام الألياف الطبيعية والصناعية.

## حدود البحث


إنتاج عينات من القمشة التجيد باستخدام خيوط طبيعية وصناعية (ملتر 100% أكريلك، 10% ملتر/بولي بروبيلين (50/50)، وأكريلك/بولي بروبيلين (50/50)) نمرة 2/28 مترى. بتركيب بنائى (ريب- إيتروك) وجيج (٢، ٥) على ماكينات تريكو اللحمة المستعملية.

## منهجية البحث

يعتمد البحث على المنهج التجريبي التحليلي.


## ٢. التراكيب البنائية والماكينات والخامات المستخدمة.

أقمشة الريب هي مشروحات تنتج بمجموعتين من الأبر وتعمل جميع هذه الأبر في آن واحد، والوجه يمثال الظهر حيث تبدو هذه الأنسجة بتركيب عامود رأسى من عزز الوجه يليه عامود من عزز الظهر، أما أقمشة الإيتروك فهي عبارة عن نسجين من أقمشة الريب متداخلتين تماما ويلزم لإنتاجه نوعان من الإبر، وتوضح الأشكال ٢، ١ رسم توضيحي لتركيبى الريب والإيتروك.



رسم توضيحي لتركيب الريب والإيتروك


شكل ١ التركيب البنائي إيتروك



رسم توضيحي لتركيب الريب والإيتروك

شكل ٢ التركيب البنائي ريب

ويوجد نوعان من ماكينات تريكو اللحمة وهما ماكينات تريكو اللحمة المستطيلة، وماكينات تريكو اللحمة الدائرية وهي مختلفة الحجم، طبقاً لمرّة الخيط ونوعية القماش المنتج، ويوضح الشكل ٣، ٤ نماذج لماكينات تريكو اللحمة.



شكل (٤) نموذج لماكينة تريكو اللحمة الدائرية



شكل (٣) نموذج لماكينة تريكو اللحمة المستطيلة

الخامات المستخدمة:

يعتبر القطن من أكثر الخامات النسجية استعمالاً فهو يستخدم في الغالبية العظمى لأغراض الغزل والنسيج، فهو يستخدم في جميع أغراض الملابس الداخلية والخارجية بكفاءة عالية جداً بسبب امتصاصه للرطوبة، كما يستخدم في أقمشة المفروشات والتجديد والحشو بأنواعه المختلفة، وذلك لما يحتوي من صفات وخصائص تجعله يلائم الأداء الوظيفي لأغلب الصناعات النسجية فهو من الخامات جيدة المتانة (٣:٥ جرام/دنير)، غير سهل الاستطالة حيث تبلغ استطالته شعيرته عند القطع (٥:١٠٠%)<sup>(١٧)</sup>.

يتأثر أداء خامة الأكريليك بالعديد من المتغيرات فيما يختص بثبات الأبعاد، منها التثبيت الحراري الذي يؤدي إلى الحصول على ثبات جيد للأبعاد. لذا يجب اتباع التعليمات الموجودة بكرات الصنف عند القيام بالتنظيف، مع عدم تعرضها للإجهاد عند التجفيف، وإذا تم تعليقها وهي مبللة يمكن أن يحدث شد لبعض هذه المنسوجات التي تغير من شكلها، ويتراوح مدى الرجوعية ما بين جيد وممتاز، تتراوح متانة الأكريليك جيد المتانة ما بين ٢ : ٥ جرام/دنير ويستخدم في صناعة العديد من الملابس الخارجية والمنزلية وأقمشة التجديد. لا تستطيع القطريات المسببة للعدن والكائنات الحية الدقيقة أن تلتف الأكريليك. وأخيراً فإن ألياف الأكريليك تستطيع مقاومة أشعة الشمس بشكل ممتاز، كما أن التقادم لا يسبب تأثيرات ضارة على قوة الألياف<sup>(١٧)</sup>.

وبالنسبة لخامة البولي بروبيلين فإن الخيوط المنتجة منها تمتلك العديد من الخصائص والمميزات التي تجعلها ملائمة للاستخدام في العديد من الأغراض المختلفة، ومنها أقمشة التجديد، ومن هذه المميزات:

١. سهولة الغسيل والتنظيف، حيث أن أقمشة التجديد التي تصنع من البولي بروبيلين سهلة التنظيف باستخدام الماء الفاتر والمنظفات التركيبية<sup>(١٧)</sup>، كما أنه يمكن تنظيفها بالتنظيف الجاف<sup>(١٧)</sup>.

٢. انخفاض الوزن النوعي، وبالتالي فإن شعيراتها خفيفة.
  ٣. القدرة العالية على مقاومة التجعد.
  ٤. القدرة العالية على العزل الكهربائي.
  ٥. ارتفاع درجة ثبات الصبغة، وذلك بسبب اجراء عملية الصباغة اثناء عملية انتاج الخيوط عن طريق اضافة مادة الصبغة الى المادة الخام قبل عملية الصهر.
  ٦. المرونة العالية والمقاومة العالية للأشعاع<sup>(١)</sup>
  ٧. تمتاز شعيرات البولي بروبيلين بقوة شد عالية، ومقاومة للاحتكاك عالية<sup>(٢)</sup>
  ٨. السعر المنخفض للمادة الخام وتوافرها في السوق المصري.
- وتلك بعض المميزات التي تجعل اليااف البولي بروبيلين مؤهلة للاستخدام في التجهيد المرزلية مثل اغطية الصالونات والوسائد، والستائر بالاضافة الى الاستخدامات الأخرى المتعددة كالسجاد والموكيت والحيال والأجولة الصناعية والبطاطين وغيرها<sup>(٣)</sup>.
- ويؤدي خلط البولي بروبيلين مع الألياف الأخرى عدد من الميزات حيث وجد أنه بأضافة ٣٠% بولي بروبيلين الى القطن يرتفع عمر الأقمشة المنتجة إلى عشرة أمثالها، وهذا يفسر إقبال كبار المنتجين للألياف التركيبية على تلك الألياف وتركيز جهودهم لتحسين خصائص الأقمشة. تغزو ألياف البولي بروبيلين بصورة مطردة مجال المسوجات في خلطات مع الألياف الطبيعية لإنتاج ملابس الكي الثابت، وأقمشة الفرش والبياضات<sup>(٤)</sup>.
- تدخل خامة البولي بروبيلين في تكوين خلطات مع الصوف أو مع الألياف الأخرى لتحسين الخواص، وإنتاج خيوط ذات أداء جيد وسعر منخفض، حيث أن سعر خامة البولي بروبيلين أرخص من الخامات الأخرى<sup>(٥)</sup>.
- ويبلغ المئاة من ٤ : ٧ جرام / ندير في الجو القياسي، وعند الليل لا تتأثر المئاة، وبالتالي فإن اليااف البولي بروبيلين من الألياف القوية<sup>(٦) (٧)</sup>.
- تسترجع الشعيرات ٩٨% من الاستطالة العائدة قبيها إذا تعرضت لاستطالة ٥%، وتسترد ٩٥% إذا تعرضت لاستطالة ١٥%<sup>(٨)</sup>، وتشارك خواص المرونة لألياف البولي بروبيلين مع الخواص الميكانيكية الأخرى وقد تكون على نطاق أوسع في التنوع بواسطة اختيار البوليمر وطريقة الاستعمال، وبالتالي فإنه يمكن انتاج شعيرات البولي بروبيلين لتقابل متطلبات التطبيقات الخاصة مع التحكم والأهتمام بخواص المرونة للألياف<sup>(٩)</sup>.
- وشعيرات البولي بروبيلين تمتلك مقاومة عالية للاحتكاك، وبالتالي هي من أعلى الألياف مقاومة للاحتكاك<sup>(١٠) (١١)</sup>، والشعيرات تمتلك مقاومة عالية للثني، وبخاصة عند مقارنتها بباقي الخامات النسجية<sup>(١٢)</sup>.

لا تستطیع للطريات المسببة للبعن أو الحشرات أن تهاجم البولي بروبيلين، ولكن أشعة الشمس يمكنها تغيير طبيعة الألياف بشكل تدريجي، كما أن التقادم بطيئاً التأثير عليها<sup>(١٠، ١١)</sup>. ألياف البولي بروبيلين لا تمتص الرطوبة، وبالتالي فإن الأقمشة المصنوعة منها تجف. الألياف جيدة لثبات الأبعاد بعد عمل الاستقرار الحراري لها، وبشرط ألا تتعرض لدرجات حرارة أعلى من ١٢٠ درجة مئوية، حيث أن التعرض لدرجات الحرارة الأعلى من ذلك يتسبب في حدوث انكماش للسيج<sup>(١٢)</sup>، وبالتالي فإن أقمشة البولي بروبيلين تحتفظ بشكلها في حالة تغيير نسبة الرطوبة، وهذه خاصية مطلوبة في أقمشة التنجيد<sup>(١٣)</sup>.

واتكماش خيوط البولي بروبيلين منخفضة، كما أن خواص الأقمشة تتغير تبعاً لطريقة الإنتاج ودرجة الحرارة المستخدمة، فكلما زادت درجة الحرارة كلما حدث انكماش، ولكن بصورة عالية<sup>(١٤)</sup>.

### ٣. ثبات أبعاد الأقمشة:

يؤدي اختيار تأثير العسيل والتجفيف الميكانيكي على ثبات الأبعاد إلى معلومات عن أنواع الأقمشة التي ترضى المستهلك أثناء الاستخدام النهائي. يعتبر تأثير التركيب النسبي على ثبات الأبعاد حقيقة، ولكن من المطلوب أساساً تحديد مقدار هذا التأثير، كما وجدت علاقة إيجابية بين عدد دورات العسيل والانكماش الكلي<sup>(١٥)</sup>.

في الدراسة<sup>(١٦)</sup> تم تحديد انكماش الطول والعرض، والانحناء، والالتواء، بالإضافة إلى الرطوبة المحتواة لثلاثة من التركيب البنائية (سجل جيرسي، إنترلوك، ولاكوت) على فترات منتظمة متتالية أثناء التجفيف. وقد أوضحت النتائج حدوث انكماش معوي في الطول والعرض للتركيب الثلاثة، مع زيادة سرعة الانكماش في الأقمشة سجل جيرسي ولاكوت إذا انخفضت الرطوبة النسبية عن ٣٠%. وقد كانت التشوهات أقل مع استخدام آلة التجفيف، ثم عمل محاولة لعزل مؤثرات الحرارة والاضطراب أثناء التجفيف، وقد كان لصلية التحريك في المجفف أكبر تأثيراً على ثبات الأبعاد والتشوه لأقمشة تريكو للحممة اللطيفة<sup>(١٧)</sup>.

في محاولته لتحسين خاصية ثبات الأبعاد لأقمشة تريكو للحممة المستخدمة لصناعة الملابس الخارجية، اتجه الباحث<sup>(١٨)</sup> إلى دراسة إنتاج عينات من الخيوط الصوفية الخالصة (١٠٠%) بالإضافة إلى إنتاج خيوط مخلوطة باستخدام نسب خلط مختلفة من خامتي (الصوف والكريلك) بنسب خلط (٥٠/٥٠)، (٢٥/٧٥) (والصوف والبولي استر) بنفس نسب الخلط، ومن خلال إجراء متغيرات معتمده في اختلاف تمر الخيوط المنتجة، دفع شعيرات الصوف (الميكرون) المستخدمة ثم استخدام هذه الخيوط في إنتاج عينات من أقمشة تريكو للحممة باستخدام التركيب البدائي (الريب) ثم قياس نسبة ثبات الأبعاد في الاتجاه الطولي والعرضي لعينات الأقمشة المنتجة من هذه الخيوط ومعرفة أنسب خامه وأنسب ميكرون يحقق أعلى نتيجة لثبات الأبعاد ومن ثم الوصول إلى كيفية تحسين هذه الخاصية. أشارت النتائج المستخلصة من البحث إلى أن أفضل دفع شعيرات مستخدمة لخاصية ثبات الأبعاد (٢٢،١٥ يليه ٢٣،١٢ يليه ٢٤،٠١ ثم ٢٥،٢٢) ميكرون لجيج (١٠) ثم



جيج (٧)، أفضل خاصة لخاصية ثبات الأبعاد (٥٠/٥٠ صوف/ بوليستر) ثم (٧٥/٢٥ صوف/ بوليستر) ثم (٥٠/٥٠ صوف/ اكرليك) ثم (٧٥/٢٥ صوف/ اكرليك) ثم خاصة الصوف ١٠٠% وبترتيب الفضلية استخدام دقة للشعيرات المستخدمة، وأفضل جيج لخاصية ثبات الأبعاد جيج (١٠) يليه جيج (٧) وبترتيب أفضلية استخدام دقة الشعيرات المستخدمة (الميكرون) السابقة<sup>(١١)</sup>.

#### ٤. الدراسة العملية:

##### أ - العينات المنتجة:

تم إنتاج ١٦ عينة من أقمشة التجديد باستخدام أسلوب تريكو للحممة واستخدام ماكينة تريكو للحممة المستطيلة جيج ٧،٥٥ وبتركيبين بنائين هما الريب والانتروك ونمر خيوط ٢/٢٨ منري، بأربعة خامات مختلفة هي القطن ١٠٠%، القطن/بولي بروبيلين (٥٠/٥٠)، الأكرليك ١٠٠%، والأكرليك/بولي بروبيلين (٥٠/٥٠).

##### ب - الاختبارات المعملية:

بداية تم حساب عدد الصفوف/البوصة وعدد الأعمدة/البوصة، كما تم اجراء الاختبارات المعملية لوزن المتر المربع طبقاً للمواصفة القياسية ASTM D3٧٧٦-٩٦<sup>(١٢)</sup> بالمعهد القومي للقياس والمعايرة، كما تم اختبار السمك وفقاً للمواصفة القياسية ASTM D1٧٧٧-٩٦<sup>(١٣)</sup>، واختبار مقاومة الانفجار وفقاً للمواصفة ASTM D٣٧٨٦-٠١<sup>(١٤)</sup>، بالإضافة إلى اختبار ثبات الأبعاد وفقاً للمواصفة القياسية ASTM, D1٢٠٧-٩٧<sup>(١٥)</sup>.

#### ٥. النتائج ومناقشتها:


جدول ١: ملخص نتائج القياسات المتنوعة للعينات محل الدراسة:

التركيب النسبي	جيج المنجفة	نوع الخامة	الصفوف بوصة	الأعمدة بوصة	الوزن (جم)	السمك (سم)	مقاومة الانفجار (مجم/٢٥م)	ثبات الأبعاد (%)
الترنك	٥	اكرليك	١٠،٤	١٢	٢٤٤،٦	٨،٢	٦٨،٦	٨٢،٦
	٧	اكرليك/بولي بروبيلين	٩،٨	١٢،٧	٣٠٥،٣	٨،٤	٨٤،٨	٩١،١
الريب	٥	اكرليك	١١	١٢،٥	٣٥٩،٥	٧،٦	٩٥،٤	٨٨،٢
	٧	اكرليك/بولي بروبيلين	١١،٦	١٤	٣١٠،٥	٧،٤	١٢٠،٢	٩٢،٨
الترنك	٥	اكرليك	١٠،٧	١٤	٢٦٥،٩	٤،١	٦٠،٠	٨٢،٩
	٧	اكرليك/بولي بروبيلين	١٠،٢	١٢،٦	٢٤٧،٦	٤،٨	٨٠،١	٩٠،٠
الريب	٥	اكرليك	١١	١٥	٢٢٩،٨	٤،٩	٧٤،٦	٨٤،٠
	٧	اكرليك/بولي بروبيلين	١١،٨	١٤،٨	٢٩٠،٢	٤	١١٦،٦	٩٢،٠
الترنك	٥	قطن	١٠،٥	١١،٥	٢٤٠،١	٧،٥	٧٦،٠	٨٨،٠
	٧	قطن/بولي بروبيلين	١٠	١١	٢٤٥،٤	٨	٩٩،٧	٩٢،٨
الريب	٥	قطن	١١،٢	١٢،٤	٢٤٤،٧	٧،٦	١١١،٧	٩٠،٤
	٧	قطن/بولي بروبيلين	١١،٨	١٢،٢	٢٠٠،٥	٧،٥	١٢٤،٩	٩٤،٤
الترنك	٥	قطن	١١،٨	١٢	٢١١،٦	٤،٧	٦٥،٨	٨٢،٦
	٧	قطن/بولي بروبيلين	١١،٢	١٢،٧	٢٠٧،٦	٤،٥	٩٧،٩	٩٢،٧
	٧	قطن	١٢،٧	١٤،٨	٢٢٢،٧	٤،٦	٩٠،٧	٨٨،٧

الترتيب النهائي	الوجع الشائعة	نوع الخامة	الصفوف / يوصة	الأعمدة / يوصة	الوزن (جم)	السمك (سم)	مقاومة الانحناء (لحم/سم <sup>2</sup> )	ثبات الإجهاد (%)
		قطن/بولي بروبيلين	١٢,١	١٤,٩	٢٢٥,٤	٣,٨	١١٨,٠	٩٣,٨

### ٥-١ تأثير اختلاف الخامة و التركيب النهائي والوجع على عدد الصفوف/اليوصة

يوضح شكل (٥) أن خامة القطن بتركيب الريب يليه (القطن + بولي بروبيلين) يليه الأكريلك يليه (الاكريلك + بولي بروبيلين) هي أكثر عدداً للصفوف بالترتيب لوجع (٧)، (٥) وينقص الترتيب للتركيب النهائي الايتروك لوجع (٧)، (٥).



شكل (٥) نتائج قياسات عدد الصفوف/يوصة للخامات المتلوعة مع تغير التركيب النهائي والوجع

### ٥-٢ تأثير اختلاف الخامة و التركيب النهائي والوجع على عدد الأعمدة / اليوصة

يوضح شكل (٦) أن خامة الاكريلك بتركيب الريب يليه (الاكريلك/بولي بروبيلين) يليه القطن يليه (قطن/بولي بروبيلين) هي الأكثر في عدد الأعمدة بالترتيب لوجع (٧)، (٥) وينقص الترتيب للتركيب النهائي الايتروك لوجع (٧)، (٥).



شكل (٦) نتائج قياسات عدد الأصددة/بوصة للخامات المتنوعة مع تغير التركيب البنائي والجيج

#### ٣-٥ تأثير اختلاف الخامة والتركيب البنائي والجيج على وزن المتر المربع (جم)


يوضح شكل (٧) أن خامة القطن بتركيب الريب يليه (القطن/بولي بروبيلين) يليه الاكريلك/بولي بروبيلين) يليه الاكريلك/بولي بروبيلين) هي أكثر في الوزن بالترتيب لجيج (٥)، (٧) وبنفس الترتيب للتركيب البنائي الاثرتلوك لجيج (٥)، (٧). ولكن التركيب البنائي الاثرتلوك هو الأكثر وزناً من تركيب الريب.



شكل (٧) نتائج قياسات وزن المتر المربع للخامات المتنوعة مع تغير التركيب البنائي والجيج

#### ٤-٥ تأثير اختلاف الخامة و التركيب البنائي والجيج على سمك الفعاش (مم)

يوضح شكل (٨) أن خامة (الاکرلک/پولی پروبیلین) بتركيب الريب يليه (القطن/بولي بروبيلين) يليه الاكريلك/بولي بروبيلين) يليه القطن هي أكثر سمكاً بالترتيب لجيج (٥)، (٧) وبنفس الترتيب للتركيب البنائي الاثرتلوك لجيج (٥)، (٧). ولكن التركيب البنائي الاثرتلوك هو الأكثر سمكاً من تركيب الريب.



شكل (٨) نتائج قياسات سمك القماش للخامات المتنوعة مع تغير التركيب البنائي والجيج

### ٥-٥ تأثير اختلاف الخامة والتركيب البنائي والجيج على مقاومة الانفجار (كجم/سم<sup>٢</sup>)

يوضح شكل (٩) أن خامة (القطن/بولي بروبيلين) بتركيب الإنتزوك يليه (القطن/بولي بروبيلين) بتركيب الريب يليه القطن ثم الأكريليك/بولي بروبيلين بتركيب الإنتزوك هي أكثر مقاومة للانفجار بالترتيب لجيج (٧)، (٥)، (٥). في حين حققت عينات الأكريليك بتركيب الإنتزوك يليه الريب لجيج (٧)، (٥) أقل قيم مقاومة للانفجار بالترتيب، مما يؤكد ارتفاع مقاومة الانفجار نتيجة خلط البولي بروبيلين، إضافة إلى زيادة مقاومة الانفجار للقطن عن الأكريليك ومع زيادة الجيج.



شكل (٩) نتائج قياسات مقاومة انفجار القماش للخامات المتنوعة مع تغير التركيب البنائي والجيج

### ٦-٥ تأثير اختلاف الخامة والتركيب البنائي والجيج على ثبات الأبعاد (%)

شكل (١٠) يوضح نتائج قياسات ثبات الأبعاد للخامات المتنوعة مع تغير التركيب البنائي والجيج، ويتضح من الشكل ارتفاع مستوى ثبات الأبعاد لجيج ٧ بشكل عام عن جيج ٥، كما أن هناك ارتفاع نسبي في نتائج قياسات التركيب البنائي إنتزوك عن الريب. وهذا يتوافق مع الدراسات<sup>(١١، ١٢، ١٣)</sup> التي أكدت ارتفاع مستوى ثبات الأبعاد بارتفاع معدل التغطاطعات في وحدة المساحات. أما بالنسبة للخامات فقد حققت خامة قطن/بولي

برولين أعلى مستوى في ثبات الأبعاد بإليها أكريليك/بولي برويلين، يليه قطن ١٠٠% ثم أكريليك ١٠٠%. مما يدل على ارتفاع مستوى ثبات الأبعاد بالخط مع خامسة البرولينين.




شكل (١٠) نتائج قياسات ثبات الأبعاد للخامات المتنوعة مع تغير الترتيب البنائي والبيج

٥-٧ معامل الجودة لقياسات الخصائص الوظيفية للعينات محل الدراسة:

جدول (٢) القيم النسبية ومعامل الجودة للعينات محل الدراسة

الترتيب	معامل الجودة	ثبات الأبعاد	مقاومة الانحناء	السمك	الوزن	نوع الخامة	بيج المائتي	الترتيب البنائي
٧	٨٥.٠٧	٩١.٧٤	٥٥.١٦	٩٧.٦٢	٩٥.٧٥	الزرك	٥	الزرك
٦	٨٧.٣٦	٩٦.٥١	٦٧.٨٩	١٠٠.٠٠	٨٤.٨٣	الزرك/بولي برويلين	٥	
٤	٩٠.١٩	٩٣.٥١	٧٦.٤٦	٩٠.٤٨	١٠٠.٠٠	الزرك	٧	
٤	٩٣.٩٨	٩٩.٦٦	٩١.٢٤	٩٤.٠٥	٨٦.٢٧	الزرك/بولي برويلين	٥	ريب
١٦	٦٩.٦٦	٨٧.٨٢	٤٨.٠٤	٤٨.٨١	٥٩.٩٩	الزرك	٥	
١٤	٦٨.٧٩	٤٥.٣٤	٦٤.١٣	٥٧.١٤	٥٨.٤٤	الزرك/بولي برويلين	٥	
١٤	٦٤.٨١	٨٨.٩٨	٥٩.٩٧	٤٦.٤٣	٦٣.٨٥	الزرك	٧	الزرك
٩	٧٥.١٦	٥٨.٥٢	٩٣.٣٥	٤٧.٦٩	٦١.١٦	الزرك/بولي برويلين	٥	
٨	٨٤.٦٥	٩٣.٢٢	٥٦.٨٥	٩١.٠٥	٩٤.٥٠	قطن	٥	
٨	٨٨.٨٦	٩٨.٣١	٧٩.٨٩	٩٥.٧٤	٨٢.٠٨	قطن/بولي برويلين	٥	الزرك
٥	٩٤.٤٤	٤٥.٧٦	٨٤.٤٣	٨٨.٤٠	٩٦.٣٣	قطن	٧	
٥	٩٣.٩٩	١٠٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٨٩.٩٩	٨٦.٤٧	قطن/بولي برويلين	٥	
١٥	٦١.٨٢	٩١.٧٤	٥٩.٦٨	٤٤.٠٥	٥٨.٧٩	القطن	٥	ريب
١١	٧٠.١٧	٩٨.٢٠	٧٨.٣٨	٤٦.٤٣	٥٧.٦٨	القطن/بولي برويلين	٥	
١٣	٦٧.٨٣	٩٣.٩٩	٧٩.٦٤	٤٢.٨٩	٦١.٨٨	قطن	٧	
١٠	٧٤.٧٣	٩٩.٦٦	٩٤.٤٨	٤٥.٩٤	٥٩.٨٥	قطن/بولي برويلين	٥	

شكل (١١) يوضح نتائج معامل الجودة للعينات محل الدراسة، حيث يتم حساب القيم النسبية بقسمة القيمة الفعلية على أكبر قيمة لكل خاصية موجبة، ثم حساب معامل الجودة على أساس مساحة الخريطة الإدارية. ويتضح من الشكل أن أعلى معاملات الجودة للعينات على الترتيب جاءت أكريليك/بولي برويلين- جيج ٧ تركيب بنائي انترلوك بـ٧ تركيب بنائي انترلوك بمعامل جودة ٩٣.٨٩%، يليها قطن/بولي برويلين- جيج ٥ تركيب بنائي انترلوك بمعامل جودة ٩٣.١٩%. في حين جاءت أقل العينات ثم قطن - جيج ٥ تركيب بنائي ريب بمعامل جودة ٦١.٨٢%، وأخيراً أكريليك - جيج ٥ تركيب بنائي ريب بمعامل جودة ٦١.١٦%.



شكل (١١) نتائج معامل الجودة للعينات محل الدراسة

## ٦. الخلاصة:

- أشارت النتائج إجمالاً إلى نجاح تجربة استخدام أقمشة تريكو المنتجة بأسلوب تريكو النعمة على الماكينات المستعملة في أقمشة التنجيد.
- خلط البولي بروبيلين بحسن الخواص الوظيفية لأقمشة التنجيد، مع مراعاة إمكانية تحقيق نتائج أفضل عند الخلط مع ألياف القطن.
- استخدام الجيج الأعلى يحسن الخواص الوظيفية للأقمشة المستخدمة.

## ٧. التوصيات :

- توصي الدراسة بإمكانية استخدام أقمشة تريكو المنتجة بأسلوب تريكو النعمة على الماكينات المستعملة في أقمشة التنجيد مع تفضيل الخلط مع خامة البولي بروبيلين لتحقيق خواص وظيفية أفضل.

## ٨. المراجع (مرتبة لزوجها بالبحث)

١. محمود رشيد حري، دراسة تأثير التركيب البنائي النسجي على بعض خواص القماش والاستفادة منها في تصميم أقمشة التنجيد، رسالة دكتوراه، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، ١٩٨٥.
٢. محمد اليدرأوى محمد، العلاقة بين اختلاف الخواص البنائية والهندسية للتصميم النسجي الزخرفي والخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة التنجيد، رسالة دكتوراه، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، ١٩٩٤.
٣. محمد أحمد سلطان، الخامات النسجية، منشأة المعارف، ١٩٩٠.
٤. محمد اسماعيل عمر، تكنولوجيا الألياف الصناعية، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، ٢٠٠٢.

٥. J. Gordon Cook, Hand Book of Textile fibers, Manmade fibers, Britain, ١٩٩٣.
٦. ايهاب حيدر شيرازي، تكنولوجيا إنتاج السجاد، ٢٠٠١.
٧. Howard L. Needles, Textile Fibers – Dyes – Finishes – and Processes a Concise Guide, Park Ridge, New Jersey, U.S.A , ١٩٨٦.
٨. أحمد فؤاد النجعاوي، السجاد والموكيت، منشأة المعارف، ١٩٨٩.
٩. حسن عمر، تأثير خلطات المواد الخام "صوف - نايلون - بولي بروبيلين" على كفاءة أداء السجاد الميكانيكي أثناء الاستخدام النهائي، رسالة ماجستير، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان ٢٠٠١.
١٠. Ruzica Cunko and Emira Pezelj, The Ageing of Polypropylene (PP) Fiber through Environmental Agency, Faculty of Textile Technology, University of Zagreb, Croatia, Niches in the world of textiles, Volume ٢, ١٩٩٦ .
١١. Bernard P. Corbman, Textiles fiber to fabric, Singapore, ١٩٨٥.
١٢. Mehmet Topalbekiroglu, Hatice Kübra Kaynak, The effect of weave type on dimensional stability of woven fabrics, International Journal of Clothing Science and Technology, Vol. ٢٠ Issue ٥, ٢٠٠٨.
١٣. L. Higgins, S.C. Anand, M.E. Hall, D.A. Holmes, Factors during tumble drying that influence dimensional stability and distortion of cotton knitted fabrics, International Journal of Clothing Science and Technology, Vol. ١٥ Issue ٢, ٢٠٠٣.
١٤. فيروز أبو القنوح يونس الجمل، ضياء الدين مصطفى عبيد البناء، "العلاقة بين نوع الخامه وخاصية ثبات الأبعاد لاقمشة تريكو للحمه المغزوله من شعيرات صوفيه مختلفه النقه"، بحث منشور، المؤتمر الدولي الأول للمصممين العرب - ٢١-٢٥ يونية - ٢٠١٢.
١٥. ASTM, D٧٧٦-٩٦, Standard test methods for mass per unit area (weight) of fabric, ٢٠٠٢.
١٦. ASTM, D١٧٧٧-٩٦, Standard test methods for thickness of textile material, ٢٠٠٢.

١٧. ASTM, D3٧٨٦-٠١, Standard Test Method for Hydraulic Bursting Strength of Textile Fabrics-Diaphragm Bursting Strength Tester Method ٢٠٠١.
١٨. ASTM, D٦٢٠٧-٩٧, Standard test methods for Dimensional stability of fabrics to Changes in Humidity and Temperature ٢٠٠٣.



## Studying some Factors Influencing Functional Properties of Weft Knitted Upholstery Fabrics

Hatem M. F. Idrees

Hossam eldeen.S.Mahmoud

Assoc. Prof., RMG, Dept.

Assist. Prof., Textile Dept.

Fac. of Applied Arts, Damiatta University

Fac. of Applied Arts, Damiatta University

### Abstract:

Upholstery fabrics' industry is very important, so it should be cared to achieve better functional properties. Production techniques of these fabrics are enormous. Whether warp knitted fabrics are highly used, weft knitting technique is rarely used. In the present study a group of fabrics is produced using weft knitting technique on rectangle weft knitting machine, different raw materials Nm 28/2, two fabric structures (Rib – Interlock) with gauge 8 and 7. The aim of this work is to study the effect these factors on the functional properties of upholstery fabrics. The results show that it is possible to produce upholstery fabrics using weft knitting technique on rectangle weft knitting machine, it is determined, also, that there is significant effect of the tested factors on fabric weight per unit area, thickness, bursting strength, and dimensional stability. The interlock, gauge 7, Cotton/Polypropylene sample shows the best results, followed by interlock, gauge 7, Acrylic/Polypropylene sample, then interlock, gauge 7, Cotton sample. The Rib, gauge 8, Acrylic sample shows the worst results. It is recommended to use weft knitted fabrics produced on rectangle weft knitting machine as upholstery fabrics, preferring Polypropylene blends to achieve better functional properties.