



## تأثير مساحات المزدوج على بعض خواص أقمشة تريكو اللحمة

### The Effect of Double Areas in Weft Knitting Fabrics on some Natural and Mechanical Properties

هبة عبد العزيز شلبي

أستاذ ورئيس قسم الغزل والنسيج والتريكو -  
 بكلية الفنون التطبيقية - جامعة بنها

فيروز أبو الفتوح يونس الجمل

الأستاذ المقرر بقسم الغزل والنسيج والتريكو  
 بكلية الفنون التطبيقية - جامعة دمياط

هادى إبراهيم إبراهيم الفار

قسم الغزل والنسيج والتريكو - بكلية الفنون التطبيقية - جامعة بنها

#### الملخص:

تتميز الأقمشة متعددة الطبقات ( ذات التركيب البنياني المزدوج ) بالمتانة وقدرتها على العزل الحراري وامتصاص الصوت وحجب الضوء والإنسالية الناتجة من تأثير الوزن ، وتصلاح للاستخدام على الوجهين ومن الممكن تنفيذها بألوان كثيرة مختلفة ومتعددة في كلا الوجهين، كما أنه يمكن تحقيق تأثيرات مرئية لونية وملمسية متعددة في هذا النوع من الأقمشة.

تتميز الليكرا بأنها تحسن من خواص الأقمشة التي تحتويها حيث تكسبها مرونة عالية، ويمكن أن تركب داخل المنسوج مع أي خامة أخرى ، ولا تغير من المظهر الجمالي أو الإحساس الملمسى للقماش.

وتم استخدام ماكينات جاكارد تريكو لحمة مستطيلة جوج (٥ ، ٧ ، ١٢) لإنتاج عدد (٣) تصميم من أقمشة تريكو اللحمة المزدوجة ذات الطبقتين ب (٣) تأثيرات مختلفة من مساحات التمساك بين طبقتي القماش (إبرة / إبرتين / ٣ إبر)  
 باستخدام خامة (الأكريليك / ليكرا) ثم إجراء عدد من الاختبارات عليها : (عدد الأعمدة والصفوف، السماكة، الوزن، العزل الحراري، نفاذية الهواء، الانفجار، امتصاص بخار الماء ) لتقدير الأداء والجودة طبقاً للمواصفات القياسية .

وقد توصل البحث إلى:

- وجود علاقة عكسية بين مساحات التمساك و(مقاومة الانفجار، العزل الحراري، الجوج).
- وجود علاقة طردية بين مساحات التمساك ونفاذية الهواء.
- وجود علاقة عكسية بين الجوج و(مقاومة الانفجار، العزل الحراري، الوزن، امتصاص بخار الماء).
- وجود علاقة طردية بين الجوج و(نفاذية الهواء، عدد الأعمدة، عدد الصفوف).

مما أدى إلى إنتاج أنواع مختلفة ومتعددة من أقمشة تريكو اللحمة بتركيب بثنائية وأنماط تصميمية مختلفة ومتعددة  
ويعتبر الجاكارد أكثر أنواع أقمشة التريكو الزخرفية التي تعتمد في إنتاجها على استخدام بعض التركيبات البنائية لإظهار جماليات التصميم لloffاء بالمتطلبات الجمالية المتعلقة بجانب المتطلبات الوظيفية، وقد ساهم في ذلك التطور الكبير في أساليب الإنتاج نتيجة لتطور

مقدمة:  
أصبح التطور التكنولوجي العالمي في مجال صناعة التريكو سريع ومتلاحق فقد تعددت أنواع تركيبات وأساليب تكوين ونظريات البناء، وكذلك التصميم لترضي مختلف الأذواق والأغراض المطلوبة وقد حازت ماكينات التريكو المستطيلة على مكانة في سوق الموضة نتيجة لإمدادها بالเทคโนโลยيا الحديثة واستخدام برامج الكمبيوتر

### **حدود البحث: limits of the research**

- الماكينات المستخدمة: ماكينات جاكارد تريكو لحمة مستطيلة.
- الخامات المستخدمة: أكريليك/ ليكرا.
- جوح الماكينة المستخدم: (١٢، ٧، ٥).
- عدد التصميمات: (٣) تصميم من أقمشة تريكو اللحمة المزدوجة ذات الطبقتين.
- مساحات التماسك بين طبقي القماش: (إبرة/ إبرتين/ ٣ إبر).

### **منهج البحث: Method of the research**

المنهج التجريبي التحليلي.

### **الدراسات السابقة: Previous Studies**

**مساحات التماسك والانفصال في الأقمشة المزدوجة:**  
التماسك في الأقمشة المزدوجة هو عبارة عن التصاق القماشتين بعضهما ببعض ليصبحا قماشاً واحدة لا يمكن انفصلاهما و يتم عمل التماسك بين القماشتين بعدة طرق مختلفة.

يتماسك وجهي القماش المزدوج معًا عن طريق عراوي الإبلاتين أو تحت الأطراف المترابطة التي تكون داخل القماش؛ لذا تكون الغرز المعكوسية مختلفة. يمكن عمل الوجهين من خيوط مختلفة، ويمكن أن تكون القماشتين مرتبطتين معًا وأحياناً ينبع الوجهين متماشين وبعيدان بالقدر الكافي من الاتصال بعراوي الإبلاتين أو يقطع من الداخل لإنتاج قماشتين منفصلتين من وجه واحد.

### **التركيب البنائي المزدوج:**

تتميز الأقمشة المزدوجة بمميزات قد لا توجد في الأقمشة ذات الطبقة الواحدة حيث يمكن الحصول على وزن أقل وسمك أكبر بالإضافة إلى توفير خاصية الدفء حيث تعتبر القيمة الأساسية لهذه الأقمشة المزدوجة غالباً بإنتاج نسيج محكم ذو مثانة عالية، إلى جانب أن هذه النوعية من الأقمشة تتبع العديد من الخواص الجمالية فإنه يمكن الحصول على تصميمات متعددة يمكن استخدامها على الوجهين.

### **خواص أقمشة التريكو المزدوجة:**

يعتبر تغير أبعاد التريكو من الأمور المهمة التي يهتم بها القائمين على صناعة التريكو للحفاظ على جماليات المنتجات عند الاستخدام النهائي.

- تعطي أقمشة التريكو مزدوجة الطبقات حرارة نوعية أعلى، كثافات خطية خشنة، عراوي تريكو

التكنولوجيا المتعلقة بإدخال آليات جديدة لإنتاج أقمشة ذات نظام إلكتروني متتطور نتيجة ربط ماكينات التريكو بنماذج تصميمية مختلفة ومبتكرة كإدخال آلية اختيار الإبر باستخدام أجهزة الكمبيوتر.

وقد أدى تطور الألياف الصناعية التي يمكن تثبيتها بالمعالجة الحرارية بصورة غير قابلة للتغيير فيما بعد واستخدام العمليات التأثيرية Texture Processes التي يمكن عن طريقها تحويل الشعيرات مباشرة إلى خيوط متضخمة Bulk Yarns حيث تخرج الشعيرات المستمرة المتوازية خلال العمليات التأثيرية عن مظهرها المتوازي وتثبت بشكل غير قابل للتغيير على صورة مختلفة كالتجعيدات Crimps أو الإنفاقات Coils التي تعمل على حصر جيوب هوائية داخلها مما يتربّط على ذلك تميزها بمجموعة من الخواص الطبيعية الهامة كالتضخم Bulkiness ورخاؤة الملمس والمسامية والإنسداد وقوّة التغطية.

### **مشكلة البحث: Problem of the research**

تتحدد مشكلة البحث في الآتي:-

- هل يوجد تأثير لمساحات التماسك والانفصال لأقمشة تريكو اللحمة المزدوجة على بعض الخواص الطبيعية والميكانيكية؟

### **أهمية البحث: Importance of The Research**

- تتركز أهمية البحث في إلقاء الضوء على تأثير استخدام خيوط الليكرا المطاطية في مساحات التماسك بين طبقات أقمشة تريكو اللحمة المزدوجة ومدى تأثيرها على بعض خواص الأقمشة المنتجة.

### **Aim of the research:**

- الوصول إلى أفضل مساحات للتماسك والانفصال بين طبقات المزدوج تعطي أفضل خواص.
- إيجاد أفضل خواص وظيفية وجمالية لاستخدام خامة الليكرا والعمل على تطويرها.
- الاستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي في توظيف الألياف الصناعية الحديثة في أقمشة جاكارد تريكو اللحمة بما يناسب متطلبات المستهلك.

### **فرض البحث: Hypothesis of the research**

- يوجد تأثير لمساحات إبر التماسك بالتصميم على التماسك بين الطبقتين.
- يوجد تأثير لمساحة التماسك على جوح الماكينة المستخدم.

الاحتكاك بسبب ترابط الغرز وتباعدتها وهذا الترابط يكون منن ويسمح بغيرات شكل الغرز وأبعادها الطولية والعرضية.

يمكن تعريف تغير أبعاد أقمشة التريكو بأنه زيادة أبعاد أحد الاتجاهين بمقدار النقص في الاتجاه الآخر، تتميز تراكيب أقمشة التريكو المتعددة بمطاطية مختلفة في الاتجاهين الطولي والعرضي وقوة تمزق عالية. وقد ثبت أن المطاطية والمتانة لأقمشة التريكو مرتبطة بالتراكيب البنائية للتريكو<sup>٩</sup> ص: ٤٣٤٠.

### خصائص مساحات التماسك في الأقمشة متعددة الطبقات:

- ١- زيادة عدد الطبقات في الأقمشة متعددة الطبقات يؤدي إلى الحصول على تركيب أقوى.
- ٢- بزيادة عدد طبقات الخيوط تزداد المتانة وقوه الشد بسبب التركيب البنائي.
- ٣- زيادة عدد الطبقات في الأقمشة متعددة الطبقات يجعل الأقمشة أكثر مقاومة للإنحناء والثنبي.
- ٤- التماسك في الأقمشة متعددة الطبقات يجعلها ذات قوة شد ميكانيكية عالية حيث تحمل الإجهادات المختلفة.
- ٥- التماسك في الأقمشة متعددة الطبقات يضيق للأقمشة الثانية سمة البعد الثالث وهو السمك وهو المسؤول عن إحداث القوة والصلابة.
- ٦- تمتاز الأقمشة ثلاثية الأبعاد بثبات الأبعاد لإعتمادها على التشكيل الفراغي وخففة الوزن نظراً لإمتلاها بالفراغات الهوائية واكتساب جميع خواص الألياف الحديثة التي استخدمت فيها وكذلك المرونة والتتنوع في التصميم ويمكن استخدامها كوسيلة تدعيم وتقوية للمواد المركبة ولديها مقاومة عالية للتسلل وعوامل التلف.<sup>١٠</sup> ص: ١٤٣.

### استرخاء أقمشة تريكو اللحمة وانكماسها:

يؤدي التغير في الأبعاد (المقياسات) بعد إتمام عملية التريكو إلى حدوث مشاكل جمة في القماش الناتج أو الملبس (النصف جاهز) سواء بسواء، خاصة المنتج من شعيرات ماصة (هيدروفيلية) كالصوف والقطن. أما منتجات التريكو المصنعة من ألياف تركيبية (قابلة للتعجن بالحرارة Thermo-plastic) مثل النايلون والبولي إستر فيمكن تثبيتها بالمعالجة الحرارية بالشكل أو الأبعاد المطلوبة التي لا تتغير طوال التشغيل أو الإستعمال ما لم

أطول، سماكة أكبر للخامة؛ لتناسب استخدام الملابس الشتوية.

• تعتمد مقاومة الحرارة لأقمشة التريكو مزدوجة الطبقات على نوع الخامة، نسبة الخلط المستخدمة في كل طبقة من طبقات الخامة؛ حيث تزداد مقاومة الحرارية بزيادة نسبة الألياف التي تعطي حرارة نوعية أعلى.

• يزداد العزل الحراري للأقمشة بزيادة الكثافة الخطية، طول العراوي، سماكة الأقمشة.

• الأقمشة مزدوجة الطبقات ذات كثافة خطية وسمك أعلى من أقمشة الطبقة الواحدة.

• طول العراوي للأقمشة منخفضة الكثافة يناسب استخدام الملابس الشتوية.<sup>١١</sup> ص: ١٢٣٥-١٢٣١، ١، ٢٦-٢٠.

### مميزات إنتاج الأقمشة المزدوجة:

- إمكانية إنتاج قماش ذو خواص حرارية عالية من العزل الحراري ونفاذية الهواء.
- إنتاج قماش عرضه ضعف عرض القماش أي (قماش أسطواني).
- القراءة على إنتاج قماش يختلف لون وجهه عن ظهره من حيث اللون والمظهرية وإمكانية إنتاج تصميمات متعددة من تبادل الطبقتين مع بعضهما البعض.
- يمكن وضع خيوط حشو رخيصة الثمن بين الطبقتين بدون أن تظهر على وجهي القماش لعمل على زيادة الوزن والسمك وتعزيز خاصية الدفء.<sup>١٢</sup> ص: ١١٦.

### تأثير التراكيب البنائية للتريكو على الخواص الميكانيكية

#### لأقمشة تريكو اللحمة:

تميز أقمشة تريكو اللحمة ذات التراكيب البنائية المختلفة بقابليتها للمطاطية في الاتجاه الطولي والاتجاه العرضي ومقاومة عالية للتمزق، استخدام أنواع مختلفة من الغرز مثل المعلقة والمفقودة يعطي غرز مختلفة في الطول والعرض.

تحتاج أقمشة التريكو متطلبات خاصة حتى تستخدم في التطبيقات التقنية مقارنة بالأقمشة المنسوجة حيث تمتلك أقمشة التريكو مطاطية عالية خاصة في الاتجاه العرضي.

تراكيب أقمشة التريكو هي نظام أو طريقة تحريك الخيوط في الغرز؛ استقامة واحتكاك الخيوط في الغرز المطاطة تحدد شكل غرز أقمشة التريكو ويفي بها

هذه الظروف على التغلب على قيود الاحتكاك التي يفرضها نظام التشابك بين الخيوط في تركيب التريكو .  
٢٠: ص ٦-٤

### **البروز باستخدام الخيوط ذات المطاطية :**

يمكن استخدام الخيوط ذات المطاطية العالية في الحصول على نسبة التجعد في الأقمشة حيث أن هناك خيوط ذات غزل مستمر تحتوي على مرونة وتوبيير، وتميز باستطالتها حيث يمكن أن يتضاعف طولها الأصلي مع تميزها بحساسيتها العالية للاحتكاك ويتم تغطيتها بخامة أخرى أثناء الغزل حتى تصبح خيوط محوريه (Core spun) أو يتم برم خيوط من خامة أخرى عليها من الخيوط المتضمنة ذات الملمس غير المستوى مستمرة الغزل في كلا إتجاهي البرم في مرحلتين من المراحل التي تؤهلها للتميز بالمطاطية والاستطالة الكبيرة مع ظهور الملمس غير المستوى لهذه الخيوط التي يلف حولها الخيوط المبرومة.  
١٧: ص ١٠

### **التجارب العملية والاختبارات المعملية:** Practical experiments

تم إنتاج عدد (٣) تصميمات مختلفة من أقمشة تريكو اللحمة المزدوجة ذات الطبقتين باستخدام خامة (الأكريليك/ ليكرا) مع تغيير مساحات التماسك بين طبقتي القماش (إبرة/ إبرتين/ ٣ إبر) على ماكينات جوج (٥ ، ٧ ، ١٢ ) ثم إجراء عدد من الاختبارات (عدد الأعده والصفوف، السمك، الوزن، نفاذية الهواء، العزل الحراري، الانفجار، امتصاص بخار الماء) عليها لتقدير الأداء والجودة طبقاً للمواصفات القياسية.

تكن الظروف المصاحبة تتجاوز درجات التشيب الحراري خلال الغسيل أو الاستخدام .<sup>٢٢</sup> ص: ٢٠-٢٢ عند إخراج القماش المنتج (تخليصه) من ماكينة التريكو تتغير المقاسات الطولية والعرضية، حتى بدون أن يصاحب ذلك انكمشاً في الخيوط، ويتحقق التغير في أبعاد القماش في تغير العروة أكثر من تغير طول العروة... ذلك لأن خلال عملية التريكو يتعرض تركيب العروة إلى شد من مصادر متعددة مثل آلية سحب القماش (Take-down mechanism) كما يقع القماش تحت شد عرضي على الماكينة يتراوح ما بين (١٥-٢٥ جم/ لكل إبرة). لهذا إذا لم يسمح للقماش بالاسترخاء (إجراء عمليات التريبيح المناسبة) من الصورة المجهدة والوضع المتحور على الماكينة، لفترة مناسبة أثناء التصنيع فإن ظروف التريبيح الأفضل التي يتعرض لها القماش أثناء الغسيل والإرتداء سوف تؤدي إلى تغيرات في مقاساته، مما يجعل المنتج غير مقبول لدى المستهلك.<sup>٢١</sup> ص: ١٢٨-١٣٠


وفي الحقيقة أن هذه الحالات العديدة للاسترخاء قد يصعب التمييز بينها وإعادة إجرائها بنفس الظروف... ذلك لأن الاحتكاك والخواص الميكانيكية للشعيرات والخيوط والترانكيب تعمل على تكوين قوى داخلية مقيدة تمنع عودة تركيب القماش إلى وضعه الأصلي (أو ما يسمى بالانكماش).

ومع ذلك يعتبر تقليب أقمشة التريكو عند غمرها حرقة في الماء هو أفضل طرق التريبيح بما يعطي أكثر الظروف ملائمة لاسترخاء تركيبات التريكو حيث تعمل


• موديل ماكينات تريكو اللحمة المستخدمة:

SHIMA SEIKI 122 rt	STOLL 411 Tc	STOLL 330.6 st 711	موديل الماكينة
١٢	٧	٥	الجوج المستخدم


التصميمات المنفذة:



التصميم الأول باستخدام تماسك (إبرة/ إبرتين/ ٣ إبر)



التصميم الثاني باستخدام تماسك (إبرة/ إبرتين/ ٣ إبر)



التصميم الثالث باستخدام تماسك (إبرة/ إبرتين/ ٣ إبر)

## **النتائج والمناقشة:**

**الجدول (١): نتائج اختبارات الخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة جاكارد تريكو اللحمة المزدوجة المنتجة.**

رقم التصنيف	النوع التجارية	التماسك	الجوج	ال TAM	النوعية الملعوبة	التماسك	العنزل	الحراري	نفايات الهواء (سمّ ث)	مقدمة الألنجار (الستكال)	امتصاص	تغذى النساء	السعك بالمثلث	وزن المفتر (kg)	عدد المصروف /اليوصة	عدد الأعدمة /اليوصة	التماسك	رقم التصنيف
1	ابره	٥			%١.٤٠	١٨٠.٠٠	٣٩.٠٠	١٩٠٠	٢٨.٢٤	١٢.٢٠	٩٥٠.٢٦	١٤.٨٠	١٣.٥٠					
2	ابرتين	٥			%٢.٩٠	١٧٧.٦٠	٣٩.٤٠	١٩٨٥	٢٧.٨٠	١٢.٢٠	٩٤٧.٨٠	١٤.٠٠	١٣.٣٠					
3	ثلاث ابر	٥			%٣.٨٠	١٧٠.٤٠	٣٩.٤٠	١٩٨٠	٢٧.٢٠	١٢.٢٠	٩٤٥.٧٩	١٤.٢٠	١٣.٥٠					
4	ابره	٧			%١.٠٠	١٤٨.٩٠	٤٥.٩٠	١٦٩٠	٢٥.٦٨	١٠.٦٠	٨٦٦.٠٠	١٧.٦٠	١٤.٢٠					
5	ابرتين	٧			%٢.٧٠	١٤٦.٠٠	٤٦.٠٠	١٦٧٢	٢٥.٠٠	١٠.٦٠	٨٦٠.٧٠	١٨.٠٠	١٤.٢٠					
6	ثلاث ابر	٧			%٣.٤٠	١٤٠.٦٢	٤٨.٩٣	١٦٥٩	٢٤.٦٠	١٠.٦٠	٨٥٨.١٢	١٨.٣٠	١٣.٩٠					
7	ابره	١٢			%٠.٨٠	١٤٠.٠٠	٥٣.٦٨	١٤٩٠	٢٢.٩٢	٧.٨٠	٧٨٩.٤٤	٢٤.٠٠	٢٠.٤٠					
8	ابرتين	١٢			%٢.٥٠	١٣٨.٢٢	٥٥.٤٠	١٤٨٠	٢٢.٨٠	٧.٨٠	٧٨٦.٧٥	٢٣.٦٠	٢٠.٦٠					
9	ثلاث ابر	١٢			%٣.٢٠	١٣٢.٠٠	٥٧.٦٠	١٤٦٦	٢٢.٠٠	٧.٨٠	٧٨٢.٥٠	٢٤.٢٠	٢٠.٥٠					
10	ابره	٥			%٢.٥٠	١٧٠.٨٠	٣٥.٠٠	١٨٨٢	٢٧.١٠	١٢.٢٠	٩٤٥.٣٠	١٤.٠٠	١١.٢٠					
11	ابرتين	٥			%٣.٥٠	١٦٠.٦٠	٣٨.٦٠	١٨٨٢	٢٦.٩٠	١٢.٢٠	٩٤٤.٨٠	١٤.٠٠	١١.٥٠					
12	ثلاث ابر	٥			%٤.٨٠	١٧٥.٠٠	٣٨.٨٠	١٨٨٠	٢٦.٨٠	١٢.٢٠	٩٤٠.٦٤	١٤.٥٠	١١.٢٠					
13	ابره	٧			%١.٥٠	١٤٠.٢٢	٤٣.٦٣	١٦٥٨	٢٣.٩٨	١٠.٦٠	٨٥٧.٩٠	١٧.٠٠	١٣.٤٠					
14	ابرتين	٧			%٢.٩٠	١٤٠.٠٠	٤٣.٨٠	١٦٥٨	٢٣.٨٢	١٠.٦٠	٨٥٤.٠٠	١٦.٥٠	١٣.٠٠					
15	ثلاث ابر	٧			%٣.٩٠	١٣٩.٨٠	٤٥.٠٠	١٦٤٠	٢٣.٤٠	١٠.٦٠	٨٥٠.٤٢	١٦.٨٠	١٢.٨٠					
16	ابره	١٢			%١.٤٠	١٢٧.٩٠	٥٢.٨٠	١٤٠٢	٢١.٤٠	٧.٨٠	٧٨٢.٤٦	٢٤.٠٠	٢٠.٠٠					
17	ابرتين	١٢			%٢.٧٠	١٢٧.٠٠	٥١.٠٠	١٤٠٠	٢١.٠٠	٧.٨٠	٧٨١.١٣	٢٣.٥٠	٢٠.٢٠					
18	ثلاث ابر	١٢			%٣.٦٠	١٢٠.٠٠	٥٣.٢٠	١٣٩٦	٢٠.٨٠	٧.٨٠	٧٧٩.٩٠	٢٣.٠٠	١٩.٨٠					
19	ابره	٥			%١.٠٠	١٩٠.٠٠	٤٠.٦٤	٢٠١١	٢٩.٤٠	١٢.٢٠	٩٦٠.٤٠	١٦.٤٠	١٢.٣٠					
20	ابرتين	٥			%٢.٠٠	١٨٦.٤٠	٤٠.٦٢	٢٠١٠	٢٩.٠٠	١٢.٢٠	٩٥٢.٠٠	١٧.٠٠	١٢.٦٠					
21	ثلاث ابر	٥			%٢.٨٠	١٨١.٠٠	٤١.٩٢	٢٠٠٠	٢٨.٢٠	١٢.٢٠	٩٥٠.٤٥	١٧.٠٠	١٢.٨٠					
22	ابره	٧			%٠.٨٠	١٥٤.٠٠	٤٩.٠٠	١٦٩٠	٢٥.٨٢	١٠.٦٠	٨٨٠.٦٠	١٩.٠٠	١٦.٤٠					
23	ابرتين	٧			%١.٠٠	١٥٠.٦٦	٤٩.٨٨	١٦٧٠	٢٥.٨٠	١٠.٦٠	٨٧٢.٤٢	١٩.٣٠	١٦.٢٠					
24	ثلاث ابر	٧			%٢.٢٠	١٥٠.٠٠	٥٠.٩٠	١٦٦٠	٢٥.٠٠	١٠.٦٠	٨٦٦.٧٠	١٩.٠٠	١٦.٠٠					
25	ابره	١٢			%٠.٦٠	١٤٩.٨٤	٥٨.٠٠	١٥٣٠	٢١.٩٨	٧.٨٠	٧٩٦.٩٠	٢٥.٠٠	٢٠.٠٠					
26	ابرتين	١٢			%١.٤٠	١٤٠.٩٠	٥٨.٩٨	١٥٢٠	٢١.٩٦	٧.٨٠	٧٩٦.٧٠	٢٤.٥٠	٢٠.٠٠					
27	ثلاث ابر	١٢			%٢.٥٠	١٤٠.٠٠	٦٠.٨٨	١٥٠٠	٢١.٩٢	٧.٨٠	٧٩٠.١٢	٢٥.٠٠	٢٠.٤٠					

يبين الجدول (١) نتائج اختبارات الخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمصة الجاكارد المزدوجة لتريلوكو اللحمة والتي تم من خلالها دراسة تأثير متغيرات الدراسة

أو لاً: تأثير التماس

- ١- تأثير التماسك على مقاومة الانفجار.**  
**جدول (٢): تأثير التماسك على مقاومة الانفجار.**

مستوى الدلالة	ف	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
٠.٩٨٣	٠٠٢	٧٨٤.٠٠	٢	١٥٦٨.٠٠	بين المجموعات
		٤٦٥٧٠.٧٨	٢٤	١١١٧٦٩٨.٦٧	داخل المجموعات
			٢٦	١١١٩٢٦٦.٦٧	المجموع

وبلغت قيمة "ف" لها أكبر من (٠٠٥)، والجدول (٣) يبين متوسطات قيم خاصية مقاومة الانفجار.


الجدول رقم (٢) يبين نتائج تحليل التباين الأحادي لدراسة تأثير التماسك على مقاومة الانفجار ، حيث تبين عدم وجود تأثير معنوي للتماسك على مقاومة الانفجار،

**جدول (٣): المنشآت الحسابية والانحرافات المعيارية قيم خاصية مقاومة الانفجار وفقاً للتماسك.**

التماسك	ن	المتوسط	الانحراف المعياري
إبره	٩	١٦٩٤.٧٨	٢٠٤.١٣
إيرتين	٩	١٦٩٧.٤٤	٢١٩.٢٧
ثلاث إبر	٩	١٦٨٠.١١	٢٢٣.٥٢
<b>التماسك ككل</b>	<b>٢٧</b>	<b>١٦٩٠.٧٨</b>	<b>٢٠٧.٤٨</b>

مساحات التماسك تعطي الأقمشة قوة وصلابة مما يزيد من قدرة الأقمشة على مقاومة الانفجار . والشكل البياني رقم (١) يوضح ذلك:

يتبيّن من الجدول (٣) أن متوسطات قيم خاصية مقاومة الانفجار ترتبط عكسياً مع مساحات التماسك، حيث تقل مقاومة الانفجار كلما زادت مساحات التماسك حيث أن



**شكل (١): متوسطات قيم خاصية مقاومة الانفجار وفقاً للتماسك.**

## ٢- تأثير التماسك على نفاذية الهواء.

**جدول (٤): تأثير التماسك على نفاذية الهواء.**

مصدر التباين	مجموع المربيعات	درجات الحرية	متوسط المربيعات	ف	مستوى الدلالة
بين المجموعات	٢٠.٩٠	٢	١٠.٤٥	٠.١٨	٠.٨٣٥
	١٣٧٦.٢٤	٢٤	٥٧.٣٤		
	١٣٩٧.١٤	٢٦			

"ف" (٠.١٨) ومستوى الدلالة لها أكبر من (٠.٠٥)، والجدول (٤) يبين متوسطات قيم خاصية نفاذية الهواء وفقاً للتماسك.


الجدول (٤) يبين نتائج تحليل التباين الأحادي لدراسة تأثير التماسك على نفاذية الهواء ، حيث تبيّن عدم وجود تأثير معنوي للتماسك على نفاذية الهواء ، وبلغت قيمة

**جدول (٥): المنشآت الحسابية والانحرافات المعيارية قيم خاصية نفاذية الهواء وفقاً للتماسك.**

التماسك	ن	المتوسط	الانحراف المعياري	إكيريليك ليكرا
إبره	٩	٤٦.٤١	٧.٥٩	
إيرتين	٩	٤٧.٠٨	٧.٢٣	
ثلاث إبر	٩	٤٨.٥١	٧.٨٨	
<b>التماسك ككل</b>	<b>٢٧</b>	<b>٤٧.٣٣</b>	<b>٧.٣٣</b>	

حيث تزداد المسافات البينية بين الخيوط مما يسمح بدخول  
ونفاذية الهواء من خلالها.  
والشكل البياني (٢) يوضح ذلك:

يتبيّن من الجدول رقم (٥) أن متوسطات قيم خاصية  
نفاذية الهواء لخامة ترتبط طردياً مع مساحات التماسك،  
حيث تزيد نفاذية الهواء كلما زادت مساحات التماسك



شكل (٢): متوسطات قيم خاصية نفاذية الهواء وفقاً للتماسك.

### ٣- تأثير التماسك على العزل الحراري.

جدول (٦): تأثير التماسك على خاصية العزل الحراري.

مستوى الدلالة	ف	متوسط المربعات	درجات الحرارة	مجموع المربعات	مصدر التباين
٠.٨٢٥	٠.١٩	٧٩.٨٥	٢	١٥٩.٦٩	بين المجموعات
		٤١٢.٠٠	٢٤	٩٨٨٧.٩٧	داخل المجموعات
			٢٦	١٠٠٤٧.٦٦	المجموع

الحراري ، وبلغت قيمة "ف" (٠.١٩) ومستوى الدلالة لها أكبر من (٠.٠٥)، والجدول (٧) يبيّن متوسطات قيم خاصية العزل الحراري وفقاً للتماسك.


الجدول (٦) يبيّن نتائج تحليل التباين الأحادي لدراسة تأثير التماسك على خاصية العزل الحراري ، حيث تبيّن عدم وجود تأثير معنوي للتماسك على خاصية العزل

جدول (٧): المسوطات والانحرافات المعيارية لقيم خاصية العزل الحراري وفقاً للتماسك.

الانحراف المعياري	المتوسط	ن	التماسك
٢٠.٤٢	١٥٥.٧٤	٩	إبره
١٩.٤٧	١٥١.٩٣	٩	إبرتين
٢٠.٩٧	١٤٩.٨٧	٩	ثلاث إبر
١٩.٦٦	١٥٢.٥١	٢٧	التماسك ككل

(المساحات المنفصلة) والعكس صحيح في حالة المساحات المتماسكة والتي تتعامل كطبقة واحدة . والشكل البياني (٣) يوضح ذلك:

يتبيّن من الجدول (٧) أن متوسطات قيم خاصية العزل الحراري ترتبط عكسياً مع مساحات التماسك، حيث يقل العزل الحراري كلما زادت مساحات التماسك حيث أن العزل الحراري يزداد بزيادة طبقات الأقمشة المزدوجة



شكل (٣): متوسطات قيم خاصية العزل الحراري وفقاً للتماسك.

### ثانياً: تأثير الجو

#### ١- تأثير الجو على النسبة المئوية لمساحات التماسك.

جدول (٨): تأثير الجو على النسبة المئوية لمساحات التماسك.

مصدر التباين	المجموع	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	ف	مستوى الدلالة
بين المجموعات	٣٣.٢٣	٢٣٩	٢	١٤٠	٠.٩٣	٠.٤٠٨
	٣٠.٨٤	٣٠.٨٤	٢٤	١٤٩		
	٥	٥	٦	١٤٠		

لمساحات التماسك ، وبلغت قيمة "ف" (٠.٩٣) ومستوى الدلالة لها أكبر من (٠.٠٥)، والجدول (٩) يبيّن متوسطات النسبة المئوية لمساحات التماسك وفقاً للجو.


الجدول (٨) يبيّن نتائج تحليل التباين الأحادي لدراسة تأثير الجو على النسبة المئوية لمساحات التماسك، حيث تبيّن عدم وجود تأثير معنوي للجو على النسبة المئوية

جدول (٩): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لنسبة المئوية لمساحات التماسك وفقاً للجو.

الجو	ن	المتوسط	الانحراف المعياري
٥ جو	٩	%٢.٧٤	%١.١٩
٧ جو	٩	%٢.١٦	%١.١٤
١٢ جو	٩	%٢.٠٨	%١.٠٦
الجو ككل	٢٧	%٢.٣٣	%١.١٣

أنه بزيادة الجو يقل سمك الخيط المستخدم فتقل تبعاً لها مساحات التماسك المتكونة بعدد من الخيوط (١، ٢، ٣). والشكل البياني (٤) يوضح ذلك:

يتبيّن من الجدول (٩) أن متوسطات النسبة المئوية لمساحات التماسك ترتبط عكسياً مع الجو، حيث تقل النسبة المئوية لمساحات التماسك كلما زاد الجو حيث



شكل (٤): متوسطات للنسبة المئوية لمساحات التماسك وفقاً للجو.

## ٢- تأثير الجوج على مقاومة الانفجار.

جدول (١٠): تأثير الجوج على مقاومة الانفجار.

مُسْتَوْى الدلَّالَة	ف	مُتوسِط المربَعات	درجات الحرية	مجموع المربَعات	مُصْدَرُ التَبَابِين
٠٠٠١	٢٢٤.١٢	٥٣١١٩٢.١١	٢	١٠٦٢٣٨٤.٢٢	بين المجموعات
		٢٣٧٠.١٠	٢٤	٥٦٨٨٢.٤٤	داخل المجموعات
			٢٦	١١١٩٢٦٦.٦٧	المجموع

"ف" (٢٢٤.١٢) وجاءت دالة عند مستوى (٠٠٠١)، والجدول (١١) يبيّن متوسطات قيم خاصية مقاومة الانفجار.


الجدول (١٠) يبيّن نتائج تحليل التباين الأحادي لدراسة تأثير الجوج على مقاومة الانفجار ، حيث تبيّن وجود تأثير معنوي للجوج على مقاومة الانفجار ، وبلغت قيمة

جدول (١١): المُتوسِطات الحسابية والانحرافات المعيارية لقيم خاصية مقاومة الانفجار وفقاً للجوج.

اكريليك ليكرا			الجوج
الانحراف المعياري	المتوسط	ن	
٥٩.٧٤	١٩٤٧.٧٨	٩	٥ جوج
٢٧.٥٠	١٦٥٩.٦٧	٩	٧ جوج
٥٢.٧٧	١٤٦٤.٨٩	٩	١٢ جوج
٢٠٧.٤٨	١٦٩٠.٧٨	٢٧	الجوج ككل

يقل من قوة وصلابة الأقمشة وبالتالي يقل مقاومتها للانفجار وتقل مساحات التماسك بالأقمشة . والشكل البياني (٥) يوضح ذلك:

يتبيّن من الجدول (١١) أن متوسطات قيم خاصية مقاومة الانفجار ترتبط عكسياً مع الجوج، حيث تقل مقاومة الانفجار كلما زاد الجوج حيث أنه بزيادة الجوج تقل مساحة الخيوط المستخدمة وتزداد الفراغات بينها مما



شكل (٥): متوسطات قيم خاصية مقاومة الانفجار وفقاً للجوج.

## ٣- تأثير الجوج على نفاذية الهواء.

جدول (١٢): تأثير الجوج على نفاذية الهواء.

مُسْتَوْى الدلَّالَة	ف	مُتوسِط المربَعات	درجات الحرية	مجموع المربَعات	مُصْدَرُ التَبَابِين
٠٠٠١	٨٣.١٧	٦١٠.٤٨	٢	١٢٢٠.٩٧	بين المجموعات
		٧.٣٤	٢٤	١٧٦.١٧	داخل المجموعات
			٢٦	١٣٩٧.١٤	المجموع

(١٢) وجاءت دالة عند مستوى (٠٠٠١)، والجدول (١٣) يبين متوسطات قيم خاصية نفاذية الهواء.


الجدول (١٢) يبيّن نتائج تحليل التباين الأحادي لدراسة تأثير الجوّج على نفاذية الهواء ، حيث تبيّن وجود تأثير معنوي للجوّج على نفاذية الهواء ، وبلغت قيمة "ف" (٠٨٣.١٧)

**جدول (١٣): المُتوسّطات الحسابيّة والانحرافات المعياريّة لقيمة خاصيّة نفاذية الهواء.**

الانحراف المعياري	المتوسط	ن	الجوّج
١.٩٣	٣٩.٢٦	٩	جوّج ٥
٢.٧٢	٤٧.٠٠	٩	جوّج ٧
٣.٣١	٥٥.٧٣	٩	جوّج ١٢
٧.٣٣	٤٧.٣٣	٢٧	<b>الجوّج ككل</b>

وتزداد المسافات البينية التي تسمح بتخلل الهواء منها مما يزيد نفاذية الهواء وتقل مساحات التماسك في التصميم. والشكل البياني (٦) يوضح ذلك:

يتبيّن من الجدول (١٦) أن متوسطات قيم خاصيّة نفاذية الهواء ترتبط طردياً مع الجوّج، حيث تزداد نفاذية الهواء كلما زاد الجوّج حيث أنه بزيادة الجوّج يقل سمك الخيط



**شكل (٦): متوسّطات قيم خاصيّة نفاذية الهواء وفقاً للجوّج.**

#### **٤- تأثير الجوّج على العزل الحراري.**

**جدول (١٤): تأثير الجوّج على العزل الحراري.**


الجدول (١٤) يبيّن نتائج تحليل التباين الأحادي لدراسة تأثير الجوّج على العزل الحراري ، حيث تبيّن وجود تأثير معنوي للجوّج على العزل الحراري ، وبلغت قيمة "ف" (٦٥.٩٦)

الجدول (١٥) يبيّن متوسطات قيم خاصيّة العزل الحراري

الجوّج	النوع	ن	المتوسط	الانحراف المعياري
جوّج ٥	جوّج	٩	١٧٦.٨٧	٨.٩٣
جوّج ٧	جوّج	٩	١٤٥.٥٨	٥.٥٤
جوّج ١٢	جوّج	٩	١٣٥.١٠	٩.١١
<b>الجوّج ككل</b>	<b>الجوّج</b>	<b>٢٧</b>	<b>١٥٢.٥١</b>	<b>١٩.٦٦</b>

الفراغات بين الخيوط وتقل مساحات التلاصق والتماسك بين طبقات الأقمصة المستخدمة وبالتالي يقل العزل الحراري.  
والشكل البياني (٧) يوضح ذلك:

يتبيّن من الجدول (١٥) أن متوسطات قيم خاصية العزل الحراري ترتبط عكسياً مع الجوج، حيث تقل العزل الحراري كلما زاد الجوج حيث أنه بزيادة الجوج يقل سمك الخيوط المستخدمة وتقل مساحات التماسك مما يزيد



شكل (٧): متوسطات قيم خاصية العزل الحراري وفقاً للجوج.

#### ٥- تأثير الجوج على عدد الأعمدة.

جدول (١٦): تأثير الجوج على عدد الأعمدة.

مستوى الدلالة	ف	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
٠.٠٠١	١٥٠.٦٤	١٤٦.٥٦	٢	٢٩٣.١٣	بين المجموعات
		٠.٩٧	٢٤	٢٣٣.٣٥	داخل المجموعات
			٢٦	٣١٦.٤٨	المجموع

(١٥) وجاءت دالة عند مستوى (٠.٠٠١)، والجدول (١٧) يبيّن متوسطات قيم خاصية عدد الأعمدة.


الجدول (١٦) يبيّن نتائج تحليل التباين الأحادي لدراسة تأثير الجوج على عدد الأعمدة ، حيث تبيّن وجود تأثير معنوي للجوج على عدد الأعمدة ، وبلغت قيمة "ف"

جدول (١٧): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لقيم خاصية عدد الأعمدة وفقاً للجوج.

الانحراف المعياري	المتوسط	ن	الجوج
٠.٩٤	١٢.٤٣	٩	٥ جوج
١.٤٠	١٤.٤٦	٩	٧ جوج
٠.٢٨	٢٠.٢١	٩	١٢ جوج
٣.٤٩	١٥.٧٠	٢٧	الجوج ككل

الخيوط في نفس وحدة المساحة المحافظة على كثافة الغرز.  
والشكل البياني (٨) يوضح ذلك:

يتبيّن من الجدول (١٧) أن متوسطات قيم خاصية عدد الأعمدة ترتبط طردياً مع الجوج، حيث يزداد عدد الأعمدة كلما زاد الجوج حيث أنه بزيادة الجوج يقل سمك الخيط تقل مساحات التماسك وبالتالي يزداد عدد



شكل (٨): متوسطات قيم خاصية عدد الأعمدة وفقاً للجوج.

#### ٦- تأثير الجوج على عدد الصفوف.

جدول (١٨): تأثير الجوج على عدد الصفوف.

مستوى الدلالة	F	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
٠.٠٠١	١٧٥.١٥	١٨٩.٩٧	٢	٣٧٩.٩٤	بين المجموعات
		١.٠٨	٢٤	٢٦.٠٣	داخل المجموعات
			٢٦	٤٠٥.٩٧	المجموع

الجدول (١٨) يبين نتائج تحليل التباين الأحادي لدراسة تأثير الجوج على عدد الصفوف ، حيث تبين وجود تأثير معنوي للجوج على عدد الصفوف ، وبلغت قيمة "F"


الجدول (١٨) يبين نتائج تحليل التباين الأحادي لدراسة تأثير الجوج على عدد الصفوف ، حيث تبين وجود تأثير معنوي للجوج على عدد الصفوف ، وبلغت قيمة "F"

جدول (١٩): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لنسبة عدد الصفوف وفقاً للجوج.

الانحراف المعياري	المتوسط	n	الجوج
١.٣١	١٥.١٠	٩	٥ جوج
١.٠٤	١٧.٩٤	٩	٧ جوج
٠.٦٧	٢٤.٠٩	٩	١٢ جوج
٣.٩٥	١٩.٠٤	٢٧	الجوج ككل

مساحات التماسك وبالتالي يزداد عدد الخيوط في نفس وحدة المساحة للمحافظة على كثافة الغرز. والشكل البياني (٩) يوضح ذلك:

يتبيّن من الجدول (١٩) أن متوسطات قيم خاصية عدد الصفوف ترتبط طردياً مع الجوج، حيث يزداد عدد الصفوف كلما زاد الجوج حيث يزداد عدد الأعمدة كلما زاد الجوج حيث أنه بزيادة الجوج يقل سمك الخيط وتقل



شكل (٩): متوسطات قيم خاصية عدد الصفوف وفقاً للجوج.

#### ٧- تأثير الجوج على الوزن.

جدول (٢٠): تأثير الجوج على الوزن وفقاً.

مصدر التباين	المجموع	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	ف	مستوى الدلالة
بين المجموعات	١١٧٢٠٢.٥٣	٥٨٦٠١.٢٧	٢	٥٨٦٠١.٢٧	١٠٧٩.٨٧	٠.٠٠١
	١٣٠٢.٤١	٥٤.٢٧	٢٤	٥٤.٢٧		
	١١٨٥٠٤.٩٤	٢٦		١١٨٥٠٤.٩٤		

و جاءت دالة عند مستوى (٠.٠٠١)، والجدول (٢١) يبين متوسطات قيم خاصية الوزن.


الجدول (٢٠) يبيّن نتائج تحليل التباين الأحادي لدراسة تأثير الجوج على الوزن ، حيث تبيّن وجود تأثير معنوي للجوج على الوزن ، وببلغت قيمة "ف" (١٠٧٩.٨٧)

جدول (٢١): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لقيم خاصية الوزن وفقاً للجوج.

الجوج	الجوج ككل	ن	المتوسط	الانحراف المعياري
٥	٩	٩	٩٤٨.٦٠	٥.٦٤
٧	٩	٩	٨٦٢.٩٨	٩.٤٦
١٢	٩	٩	٧٨٧.٣٢	٦.٤٥
	٢٧		٨٦٦.٣٠	٦٧.٥١

المتر المربع للأقمصة المستخدمة وتقل مساحات التماسك بالتصميم.  
والشكل البياني (١٠) يوضح ذلك:

يتبيّن من الجدول (٢١) أن متوسطات قيم خاصية الوزن ترتبط عكسياً مع الجوج، حيث يقل الوزن كلما زاد الجوج حيث أنه كلما زاد الجوج يقل قطر الخيط ويزداد عدد الخيوط في نفس وحدة المساحة وبالتالي يقل وزن



شكل رقم (١٠): يوضح متوسطات قيم خاصية الوزن وفقاً للجوج.

#### ٨- تأثير الجوج على السمك.

جدول (٢٢): تأثير الجوج على السمك.

مستوى الدلالة	F	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
٠.٠٠١	١٢(١٠)١٠٨	٤٤.٦٤	٢	٨٩.٢٨	بين المجموعات
		٠.٠٠	٢٤	٠.٠٠	داخل المجموعات
		٢٦	٢٦	٨٩.٢٨	المجموع

وجاءت دالة عند مستوى (٠.٠٠١)، والجدول (٢٣) يبين متوسطات قيم خاصية السمك.


الجدول (٢٢) يبين نتائج تحليل التباين الأحادي لدراسة تأثير الجوج على السمك حيث تبين وجود تأثير معنوي للجوج على السمك ، وبلغت قيمة "F" (١٢(١٠)١٠٨)

جدول (٢٣): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لقيم خاصية السمك وفقاً للجوج.

الانحراف المعياري	المتوسط	N	الجوج
٠.٠٠	١٢.٢٠	٩	٥ جوج
٠.٠٠	١٠.٦٠	٩	٧ جوج
٠.٠٠	٧.٨٠	٩	١٢ جوج
١.٨٥	١٠.٢٠	٢٧	الجوج ككل

يعطي نمر خيوط أعلى (خيوط أرفع) مما يقلل من سمك الأقمشة نظراً لإخفاض سمك الخيوط المستخدمة. والشكل البياني (١١) يوضح ذلك:

يتبيّن من الجدول (٢٣) أن متوسطات قيم خاصية السمك ترتبط عكسياً مع الجوج، حيث يقل السمك كلما زاد الجوج وفّلت مساحات التماسك حيث أنه كلما زاد الجوج



شكل رقم (١١): يوضح متوسطات قيم خاصية السمك وفقاً للجوج.

#### ٩- تأثير الجوج على إمتصاص بخار الماء.

جدول (٤): تأثير الجوج على إمتصاص بخار الماء.

مستوى الدلالة	F	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
٠.٠٠١	١٠٩.٦٠	٨٠.٥٩	٢	١٦١.١٩	بين المجموعات
		٠.٧٤	٢٤	١٧.٦٥	داخل المجموعات
			٢٦	١٧٨.٨٤	المجموع

وبلغت قيمة "ف" (١٠٩.٦٠) و جاءت دالة عند مستوى (٠.٠٠١)، والجدول (٢٤) يبين متوسطات قيم خاصية إمتصاص بخار الماء.


الجدول (٢٤) يبيّن نتائج تحليل التباين الأحادي لدراسة تأثير الجوج على إمتصاص بخار الماء ، حيث تبيّن وجود تأثير معنوي للجوج على إمتصاص بخار الماء ،

**جدول (٢٤): المٌتوسٌطات الحسابية والانحرافات المعيارية لنٌقيمة خاصية إمتصاص بخار الماء وفقاً للجوج.**

الانحراف المعياري	المتوسط	ن	الجوج
٠.٩٣	٢٧.٨٥	٩	٥ جوج
٠.٩٠	٢٤.٧٩	٩	٧ جوج
٠.٧٢	٢١.٨٦	٩	١٢ جوج
٢.٦٢	٢٤.٨٣	٢٧	<b>الجوج ككل</b>

وبالتالي يقل حجم طبقات الأقمشة ويزداد المسافات البينية بين الخيوط مما يقلل من قدرة الأقمشة على امتصاص بخار الماء . والشكل البياني (١٢) يوضح ذلك:

يتبيّن من الجدول (٢٤) أن متوسطات قيم خاصية إمتصاص بخار الماء ترتبط عكسياً مع الجوج، حيث يقل إمتصاص بخار الماء كلما زاد الجوج حيث أنه بزيادة الجوج يقل سمك الخيط وتقل مساحات التماسك



شكل رقم (١٢): يوضح متوسطات قيم خاصية إمتصاص بخار الماء وفقاً للجوج.

**ثالثاً: تأثير التصميم على النسبة المئوية لمساحات التماسك.**  
**جدول (٢٥): تأثير التصميم على النسبة المئوية لمساحات التماسك وفقاً لنوع الخام.**

مستوى الدلالة	ف	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
٠.٠٢٥	٤.٣١	٤.٣٩	٢	٨.٧٨	بين المجموعات
		١.٠٢	٢٤	٢٤.٤٥	داخل المجموعات
			٢٦	٣٣.٢٣	المجموع

(٤.٣١) ومستوى الدلالة (٠.٠٢٥) ، والجدول (٢٦) يبيّن متوسطات النسبة المئوية لمساحات التماسك وفقاً للتصميم.

الجدول رقم (٢٥) يبيّن نتائج تحليل التباين الأحادي لدراسة تأثير السمك على النسبة المئوية لمساحات التماسك، حيث تبيّن وجود تأثير معنوي للتصميم على النسبة المئوية لمساحات التماسك ، حيث بلغت قيمة "ف"

جدول (٢٦): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للنسبة المئوية لمساحات التماسك وفقاً للتصميم.

التصميم	ن	المتوسط	الانحراف المعياري
التصميم الأول	٩	٥٢.٤١	١٠.٩%
التصميم الثاني	٩	٥٢.٩٨	١١.١%
التصميم الثالث	٩	٥١.٥٩	٠.٨٠%
التصميم ككل	٢٧	٥٢.٣٣	١٣.١%

يتبيّن من الجدول رقم (٢٦) أن التصميم **الثاني** الأفضل التماسك عن مساحات الانفصال به بالنسبة للتصميمين الأول والثالث.


وذلك لزيادة خطوط التماسك به وزيادة نسبة مساحات

**رابعاً: نتائج تقييمات الجودة للخواص**  
جدول (٢٧): القيم النسبية ومعاملات الجودة للخواص.

رقم التجربة	رقم التصميم	التماسك	الجود	امتصاص الماء	بخار الماء	مقاومة الانفجار (ك.بسکال)	نفاذية الهواء (م٣/سم٢.ث)	العزل الحراري	العزل	النسبة المئوية لمساحات التماسك	معامل الجودة (%)	الترتيب
١	الأول	ابره	٩٦.٠٥	٥	٩٤.٤٨	٩٣.٤٣	٩٢.٧٧	٩٣.٤٧	٦٠.٤٢	٨٧.٩٩%	٨١.٥٧%	٩
٢		ابرتين	٩٤.٥٦	٥	٩٨.٧١	٩٢.٧٧	٩٢.٦٨	٨٩.٦٨	٧٩.١٧	٩٠.٥٢%	٨٧.٣٢%	٣
٣		ثلاث ابر	٩٢.٥٢	٥	٩٨.٤٦	٩٢.٧٧	٩٢.٣٧	٧٨.٣٧	٢٠.٨٣	٧٠.٥٤%	٧٠.٥٤%	١٦
٤		ابره	٨٧.٣٥	٧	٨٤.٠٤	٨٢.١٠	٨٢.١٠	٧٨.٣٧	٢٠.٨٣	٨٧.٣٢%	٧٠.٥٤%	١٢
٥		ابرتين	٨٥.٠٣	٧	٨٣.١٤	٨١.٩٣	٨١.٩٣	٧٦.٨٤	٥٦.٢٥	٧٦.٦٤%	٧٦.٦٤%	١١
٦		ثلاث ابر	٨٣.٦٧	٧	٨٢.٥٠	٧٧.١٢	٧٧.١٢	٧٤.٠١	٧٠.٨٣	٧٧.٦٣%	٧٧.٦٣%	٢٠
٧		ابره	٧٧.٩٦	١٢	٧٤.٠٩	٦٩.٣٢	٦٩.٣٢	٦٣.٦٨	١٦.٦٧	٦٢.٣٤%	٦٢.٣٤%	٢١
٨		ابرتين	٧٧.٥٥	١٢	٧٣.٦٠	٦٦.٤٩	٦٦.٤٩	٦٢.٧٥	٥٢.٠٨	٦٨.٤٩%	٦٨.٤٩%	١٨
٩		ثلاث ابر	٧٤.٨٣	١٢	٧٢.٩٠	٦٢.٨٨	٦٢.٨٨	٦٩.٤٧	٦٦.٦٧	٦٩.٣٥%	٦٩.٣٥%	٧
١٠	الثاني	ابره	٩٢.١٨	٥	٩٣.٥٩	٩٠.٠٠	٩٠.٠٠	٨٩.٨٩	٥٢.٠٨	٨٥.٥٥%	٨٥.٥٥%	٥
١١		ابرتين	٩١.٥٠	٥	٩٣.٥٩	٩٤.٠٩	٩٤.٠٩	٨٤.٥٣	٧٢.٩٢	٨٧.٣٢%	٨٧.٣٢%	٣
١٢		ثلاث ابر	٩١.١٦	٥	٩٣.٤٩	٩٣.٧٦	٩٣.٧٦	٩٢.١١	١٠٠	٩٤.١٠%	٩٤.١٠%	١
١٣		ابره	٨١.٥٦	٧	٨٢.٤٥	٨٠.٨٢	٨٠.٨٢	٧٣.٨٠	٣١.٢٥	٧٠.٩٨%	٧٠.٩٨%	١٥
١٤		ابرتين	٨١.٠٢	٧	٨٢.٤٥	٨٠.٥٥	٨٠.٥٥	٧٣.٦٨	٦٠.٤٢	٧٦.٦٢%	٧٦.٦٢%	١٣
١٥		ثلاث ابر	٧٩.٥٩	٧	٨١.٥٥	٧٣.٥٧	٧٣.٥٧	٧٣.٥٨	٨١.٢٥	٧٩.٩١%	٧٩.٩١%	١٠
١٦		ابره	٧٧.٧٩	١٢	٧٩.٧٢	٦٩.٧٢	٦٩.٧٢	٦٧.٣٢	٢٩.١٧	٦١.٩٥%	٦١.٩٥%	٢٦
١٧		ابرتين	٧١.٤٣	١٢	٧٩.٦٢	٦٦.٤٩	٦٦.٤٩	٦٦.٤٩	٥٦.٢٥	٦٧.٥٧%	٦٧.٥٧%	٢٢
١٨		ثلاث ابر	٧٠.٧٥	١٢	٧٩.٤٢	٦٢.٨٨	٦٢.٨٨	٦٢.٨٧	٦٦.٦٧	٦٩.٧٩%	٦٩.٧٩%	١٧
١٩	الثالث	ابره	١٠٠	٥	٩٠.٧٤	٩٠.٧٤	٩٠.٧٤	١٠٠	٢٠.٨٣	٨٢.٣١%	٨٢.٣١%	٨
٢٠		ابرتين	٩٨.٦٤	٥	٩٩.٩٥	٩٠.٧٧	٩٠.٧٧	٩٨.١١	٤١.٦٧	٨٥.٨٣%	٨٥.٨٣%	٦
٢١		ثلاث ابر	٩٥.٩٢	٥	٩٩.٤٥	٨٨.٦٣	٨٨.٦٣	٩٥.٢٦	٥٨.٣٣	٨٧.٥٢%	٨٧.٥٢%	٤
٢٢		ابره	٨٧.٨٢	٧	٨٤.٠٤	٧٧.٠٠	٧٧.٠٠	٨١.٠٥	١٦.٦٧	٦٩.٣٢%	٦٩.٣٢%	١٩
٢٣		ابرتين	٨٧.٧٦	٧	٨٣.٠٤	٧٥.٥٦	٧٥.٥٦	٧٩.٢٩	٢٠.٨٣	٦٩.٣٠%	٦٩.٣٠%	٢٠
٢٤		ثلاث ابر	٨٥.٠٣	٧	٧٩.٥٦	٧٣.٨٨	٧٣.٨٨	٧٨.٩٥	٤٥.٨٣	٧٢.٦٥%	٧٢.٦٥%	١٤
٢٥		ابره	٧٤.٧٦	١٢	٧٦.٠٨	٦٢.٢٢	٦٢.٢٢	٧٨.٨٦	١٢.٥٠	٦٠.٨٩%	٦٠.٨٩%	٢٧
٢٦		ابرتين	٧٤.٦٩	١٢	٧٥.٥٨	٦٠.٦١	٦٠.٦١	٧٤.١٧	٢٩.١٧	٦٢.٨٤%	٦٢.٨٤%	٢٤
٢٧		ثلاث ابر	٧٤.٥٦	١٢	٧٤.٥٩	٥٧.٤٩	٥٧.٤٩	٧٣.٦٨	٥٢.٠٨	٦٦.٤٨%	٦٦.٤٨%	٢٣

(٩٩٪٨٧٪)، وتتأتى بعد ذلك باقى العينات وفقاً لمعامل الجودة لكل منها.  
والأشكال البيانية التالية توضح القيم النسبية لأفضل العينات:

الجدول رقم (٢٧) يبين القيم النسبية ومعاملات الجودة للخواص للعينات ، وجاءت العينة رقم (١٢) الأفضل بمعامل جودة (٥٤٪٠)، يليها العينة رقم (٣) بمعامل جودة (٥٢٪٠)، ثم العينة رقم (٢) بمعامل جودة



شكل (١٣) القيم النسبية لأفضل عينة لخامة الأكريليك ليكرا

٢) غادة محمد الصياد، ريم محمود الجوهرى:  
"الأقمصة ثلاثية الأبعاد المبنية على أساس نسيج المزدوج وقواعد بنائها"- بحث منشور- مجلة التصميم العالمية - المجلد .٨- العدد .٣- يونيو ٢٠١٨م- الصفحات: ١٤١-١٥١.

٣) فيروز أبو الفتوح يونس الجمل: "تطويع تركيبات تريكو الجاكارد البارز لإنتاج أقمشة مجسمة تقى بمتطلبات الموضة والأداء الوظيفي لملابس السيدات"- رسالة دكتوراه - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان - ٢٠٠٥.

٤) مصطفى مرسي زاهر: "التركيب النسجية المتطورة"- دار الفكر العربي- الطبعة الأولى- ١٩٩٧ .

٥) منار ماهر محمد حسن: "أثر اختلاف مساحات التبادل في الأقمصة المزدوجة على بعض الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمصة"- رسالة ماجستير- كلية الفنون التطبيقية- جامعة حلوان - ٢٠١٣ .

٦) مني السيد السنوندي، محمد سيد مرسي : "تأثير آليات الاسترخاء على قابلية الانكماش لأقمشة تريكو الإنترلوك المصنعة من الأقطان الهندية"- بحث منشور- كلية الفنون التطبيقية- جامعة حلوان - ٢٠٠٤ .

٧) مني السيد علي السنوندي: " تصميم وتكنولوجيا التريكو" - كلية الفنون التطبيقية- جامعة حلوان - ٢٠٠١ .

٨) هادي إبراهيم إبراهيم الفار: " أثر المعالجة الحرارية لأقمشة تريكو اللحمة على استخدامات تأثيرات

## نتائج البحث:

- وجود علاقة عكسية بين مساحات التماس و(مقاومة الانفجار، العزل الحراري، الجوج).
- وجود علاقة طردية بين مساحات التماس ونفاذية الهواء.
- وجود علاقة عكسية بين الجوج و(مقاومة الانفجار، العزل الحراري، الوزن، امتصاص بخار الماء).
- وجود علاقة طردية بين الجوج و(نفاذية الهواء، عدد الأعمدة، عدد الصوفوف).
- وجود تأثير لعدد خطوط التصميم ومساحات التماس به على الخواص.

## التوصيات:

- التوسيع في دراسة الأقمصة المزدوجة والعوامل المؤثرة عليها.
- التوسيع في استخدام أقمشة التريكو المزدوجة لما لها من خواص جمالية ووظيفية.
- المزيد من الدراسات لتأثير مساحة التصميم وخيوط الليكرا وتأثيراتهم المتعددة على الجوانب الجمالية والوظيفية.

## المراجع العربية:

- ١) إبراهيم عبد المؤمن عبد الحميد فرج: " تأثير استخدام نسيج المزدوج على بعض الخواص الجمالية والوظيفية لأقمشة الدينيم الشتوية " - رسالة ماجستير- كلية الفنون التطبيقية - جامعة دمياط - ٢٠١٨ .

- 17) Asta Bivainyte, Davia Mikucioniene, Davia Milasiene, “Influence of the Knitting Structure of Double-Layered Fabrics on the Heat Transfer Process”, FIBERS & TEXTILES in Eastern Europe, Vol.20, No.2 (91), 2012, PP: 40-43.
- 18) Davia MIKUCIONIENE, Ricardas CIUKAS, “The Influence of knitting Structure on Medical Properties of Weft Knitted Fabrics”, Materials Science (MEDZIAGOTYRA), vol.16, No.3, 25/2/2010, PP.221-225.
- 19) David J Spencer: "Knitting Technology a comprehensive handbook and practical guide", 3rd edition, Wood head, wood head Publishing Limited, Cambridge, England, 2001.
- 20) ISO 11092:2014 Textiles—Physiological effects—Measurement of thermal and water-vapor resistance under steady-state conditions (sweating guarded-hotplate test).
- 21) ISO 13938-1:2019(en) Textile Bursting Properties of fabrics – Part 1: Hydraulic method for determination of bursting strength and bursting distension.
- 22) Z. J. Grosicki, “Watson's Advanced Textile Design”, Compound Woven Structures, 4<sup>th</sup> edition, Wood Head Publishing Limited, 2004, P: 112.
- جمالية تصميمية باستخدام خيوط الليكرا" ، رسالة ماجستير، كلية الفنون التطبيقية، جامعة دمياط، ٢٠١٧ .
- المراجع الأجنبية:**
- 9) A. Asif, M. Rahman and F. I. Farha, “Effect of Knitted Structure on the Properties of Knitted Fabric”, International Journal of Science and Research, Vol 4, Issue 1, January, 2015, PP: 1231-1235.
- 10) A.S.T.M D 1518 – Standard Test Method for Thermal Transmittance of Textile Materials.
- 11) A.S.T.M D 1777 – Standard Test Method for Thickness of Textile Material
- 12) A.S.T.M D 3776 / D3776M – 09a – Standard Test Methods for Mass per Unit Area (Weight) of Fabric.
- 13) A.S.T.M D 737 – Standard Test Method for Air Permeability of Textile Fabrics.
- 14) A.S.T.M., Standard, D, 3887 -96 (2008).
- 15) A.S.T.M., Standard, D, 3887 -96 (2008).
- 16) Ali Afzal, Sheraz Ahmad, Abher Rasheed, Faheem Ahmad, Fatima Iftikhar, Yasir Nawab, “Influence of fabric Parameters on Thermal Comfort Performance of Double Layer Knitted Interlock Fabrics”, AUTEX Research Journal, Vol 17, No 1, March, 2017, PP: 20-26 .

## The Effect of Double Areas in Weft Knitting Fabrics on some Natural and Mechanical Properties

### **Abstract:**

The multi-layered fabrics (with a double structural composition) are characterized by durability and their ability to heat insulation, absorb sound, block out light and drip resulting from the effect of weight in This kind of fabric.

Lycra has the advantage of improving the properties of the fabrics it contains, as it gives it high elasticity. It can be installed inside the woven with any other material, and it does not change the aesthetic appearance or the tactile feeling of the fabric.

Rectangular weft knitting jacquard machines, Gouge: (5, 7, 12) were used to produce (3) designs of double weft knitting fabrics with two layers (3) different effects of the cohesion areas between the two layers of the fabric (1 needle / 2 needles / 3 needles) using a material: (Acrylic / Lycra) The research has reached, Then a number of physical and mechanical tests were carried out on them: (number of columns and rows, thickness, weight, thermal insulation, air permeability, bursting, water vapor absorption) to assess performance and quality according to the standard specifications.

### **The research found:**

- There is an inverse relationship between cohesion areas and (bursting resistance, insulation, and gouge).
- There is a direct relationship between areas of cohesion and air permeability.
- There is an inverse relationship between the gouge and insulation resistance, insulation, weight, and water vapor absorption).
- There is an inverse relationship between the gouge and (air permeability, number of columns, number of rows).