



التركيب البنائي لأقمشة تريكو اللحمة ذات الغرز المعلقة واثرها على خواص أقمشة الملابس الخارجية The structure of weft knitted fabrics with tuck stitches and its effect on the properties of outer clothing fabrics.

نورهان حمدي محمد السروي
بكالوريوس الفنون التطبيقية
جامعة دمياط

فiroz Abu Alftah Al-Jamal
قسم الغزل والنسيج والتريكو
كلية الفنون التطبيقية - جامعة دمياط

نجلاء محمد طعيمه
قسم الملابس الجاهزة
كلية الفنون التطبيقية - جامعة دمياط

المستخلص:

تمثل صناعة وانتاج أقمشة التريكو واحدة من أكثر أنواع الأقمشة التي تدخل في عمليات انتاج الملابس التي (تستخدم بشكل كبير في مختلف الأزياء . (١))
وحيث أن للغرزة المعلقة تأثير من حيث الشكل الخارجي لما تعطيه من ارتفاعات وانخفاضات على سطح القماش يؤثر على الشكل الجمالي للمنتج ولما كان للغرزة المعلقة تأثير على شكل المنتج قد كان الاهتمام بهذه الغرزة لمعرفة تأثيرها على جميع النواحي سواء كانت طبيعية أو ميكانيكية .

وللخامة أثر كبير في اظهار الزي في صورة لائقة وجميلة ، وذلك لأن القماش هو الوسيلة الخاصة بتنفيذ التصميمات الملبيبة ، وتتوافق وانسجام الزي يتوقف الى حد كبير على نوع القماش المستخدم . (٢)
وذلك باستخدام :
خامة الفسکوز والقطن والاکليریک وماکینة جوج ٧ باستخدام الغرزة المعلقة رأسيا وافقا .

وقد توصل البحث الى:

١. وجود تأثر لنوع التعليق على خاصية الانفجار في حين لا يوجد تأثر لنوع التعليق باقي الخواص الطبيعية والوظيفية لأقمشة العينات البحثية المنفذة
٢. عدم وجود تأثر للتركيب البنائي على الخواص (امتصاص الماء ، التوبيخ)، في حين تبين وجود تأثر للتركيب البنائي على الخواص (عدد الأعمدة ، عدد الصوفوف ، السمك ، الوزن ، التوبيخ)،
٣. عدم وجود تأثر نوع الخامة على الخواص (السمك ، الوزن ، الانفجار)، في حين تبين وجود تأثر للتركيب البنائي على الخواص (عدد الأعمدة ، عدد الصوفوف ، امتصاص الماء ، التوبيخ)

الكلمات المفتاحية: (التركيب البنائي – أقمشة تريكو اللحمة – الغرزة المعلقة)

مقدمة:

يشهد العالم الان طفرة تكنولوجية في جميع المجالات وتنافس منتجات التريكو صناعة النسيج سواء عالمياً أو والخصصات المختلفة وتحتل الصناعات النسيجية مكانة محلياً وذلك لعدة أسباب منها انخفاض تكاليف الانتاج مقارنة بتكاليف انتاج الأقمشة المنسوجة وايضاً التطور الدائم في الصدارة بين الصناعات الاستهلاكية لكونها تعتمد على خامات رئيسية تعتبر مصدراً من مصادر الثروة.

ذلك للوصول الى أكبر قدر من خصائص الأداء والراحة .

(٨)

مشكلة البحث:

يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤل التالي:
ما هو تأثير أسلوب و عدد مرات التعليق على خواص الوظيفية والجمالية لأقمشة الملابس الخارجية؟

أهداف البحث:

١. الوصول للغزرة المعلقة وتأثيرها على خواص أقمشة الملابس الخارجية.
٢. تحديد أنساب أسلوب و عدد مرات التعليق للحصول على أعلى الخواص في الأقمشة المنتجة.
٣. الوصول لأفضل عينات من هذه الأقمشة.

أهمية البحث:

١. المساهمة في انتاج أقمشة تريكو عن طريق الغزرة المعلقة.
٢. دراسة الغزرة المعلقة و هل لها تأثير على خواص الأقمشة المنتجة بهذا التركيب البنائي؟
٣. معرفة أفضل اسلوب تعليق للحصول على أفضل الخواص في الأقمشة المنتجة.

فروض البحث:

١. يوجد تأثير لأسلوب التعليق (رأسي / أفقي) على خواص الأقمشة المنتجة.
٢. يوجد علاقة على تأثير نوع الخامة على خواص الغزرة المعلقة.

حدود البحث:

١. الخامات المستخدمة:
اكريlik) نمرة ١٤ /١
٢. أسلوب التعليق:
أفقي / رأسي .
٣. الماكينة المستخدمة:
(تريكو لحمة مستطيلة يونيفرسال جوج ٧)
٤. عدد مرات التعليق:
(٨،٦،٤،٢)

منهجية البحث:

يتبع هذا البحث المنهج التجاري التحليلي

مصطلحات البحث:

أقمشة التريكو

هي الأقمشة التي يمكن تصنيعها عن طريق تكوين غرز من خيط واحد أو عدة خيوط تتشابك مع الغرز المكونة سابقا

مما أضافت إليها العديد من الخواص المميزة لها . وأيضا التطور التكنولوجي الحديث الذي دخل على ماكينات التريكو مما أدى إلى التوسع في الانتاج والتتنوع في الخامات والتصميم . (١)

يطلق على مجموعة الغرز المتصلة في عرض القماش أو المنتج (أي في الاتجاه الأفقي) اصطلاح صف الغرز (courses) والمترتبة في طول القماش رأسيا يكون عمود الغرز (wales) . (٦)

باعتبار أن الغزرة هي الوحدة البنائية لتركيب التريكو حيث تتكون بدورها من عروتين وساقين يتصلان ببعضهما . وعروة التريكو هي عبارة عن تشكيل الخيط أثناء عملية التريكو وهذه العروة مستديرة من أعلى وتتضيق من أسفل وبسبب ضيق العروة من أسفل نتيجة تشابكها مع باقي عراوي الصف الرأسي. (٧)

وهناك ثلات أسس تحكم سلوكيات أقمشة التريكو : (١١)

١. أن طول العروة (loop length) هو الوحدة الأساسية لتركيبيات تريكو اللحمة.
٢. يحدد شكل العروة أبعاد(مقاسات) (القماش)، ويعتمد هذا الشكل على الخيط المستعمل وعلى المعالجات التي يتعرض لها القماش.
٣. يمكن التعبير عن شكل وطول العروة في معدلات بسيطة وقد أدى التواصل الى هذه الأسس الهامة إلى دفع عمليات قياس طول الخيط (المكون للغزرة أو أجزاء أكبر من التراكيب) وادخال أجهزة قياس سرعة تغذية الخيط في الانتاج.

ان للخامة اثر كبير في اظهار الزي في صورة لائقة وجميلة ، وذلك لأن القماش هو الوسيلة الخاصة بتنفيذ التصميمات الملبيية ، وتوافق وانسجام الزي يتوقف الى حد كبير على نوع القماش المستخدم . (٢)

ومن الملاحظ عدم ثبات أبعاد أقمشة التريكوقطنية خاصة بعد الغسيل والتي قد ترجع الى طول العروة المكونة للتركيب البنائي او نوع الشعيرات المكونة للخيط (شعيرات طويلة – شعيرات قصيرة) وارتباطها بأس البرم المستخدم وكذلك أساليب غزل القطن التي تعكس خواصها المميزة على الأقمشة المنتجة . (١٢)


من الجدير بالذكر أنه يجب التوافق بين نوع الخامة ومواصفاتها وأسلوب تنفيذها مع الغرض المستخدم لها و

لتكون تركيب بنائي متصل له خواص فيزيائية وmekanikية مختلفة عن الأقمشة المنسوجة . (٩)

الغرزة المعلقة:

هي احدى أنواع الغرز المستخدمة لانتاج أقمشة فانزيرية (جمالية) ذات تركيبات ونقوش تركيبية مختلفة (٢) ، محل الغرزتين (١٣).

وتكون هذه الغرزة عندما تتحرك الابرة الى مستوى لا



تكوين ومظاهرية الأقمشة ذات الغرزة المعلقة

بطريقة متتابعة أو تعمل كلها كعا في زمن واحد. وينتج هذا النوع من الأقمشة على الماكينات الدائرية والمستطيلة . (٥)

التركيبات البنائية الأساسية لأقمشة تريكو اللحمة

يوجد أربع تركيبات بنائية أساسية لأقمشة تريكو اللحمة (١٠) ، وتتنوع نتيجة الاختلاف في نوع الماكينة المستخدمة في انتاج القماش وتشابك غرز الوجه والظهر والذي يعتمد بدوره على وضع ترتيب الابر وهي (الجرسيه - الريب - الانترلوك - البيرل) (٣).

- | | |
|------------------|---------------------------|
| ١) Jersey Stitch | غرزة الجرسية البسيطة |
| ٢) Tuck Stitch | الغرزة المعلقة |
| ٣) Miss Stitch | الغرزة العائمة (المنزلقة) |

أنواع الغرز الرئيسية لأقمشة التريكو (٧)

تختلف الملابس من حيث التصميم أو الشكل أو نوع الخامة أو المكملاط تبعا لاختلاف المناسبة التي ترتدي فيها ، لذا فإن الملابس الخارجية تختلف باختلاف الفتره التي يتم فيها ارتداءها مثل الحفلات والأعياد والزيارات الخاصة والعمل والجامعات . (٤)

وتتنوع مجالات استخدام الملابس من حيث (طبيعة الاستخدام (١٢) ، فترة الارتداء ، جودة وأسعار الملابس (٩)

الاطار النظري:

مقدمة:

نظرا لأن التريكو يعتمد في انتاجه على تحويل الخيط من الشكل المستقيم (الواقع تحت شدد مناسب) إلى الشكل العروي (المنحنى) حيث تعامل الابرة المعدنية مع الخيط بصورة مباشرة للقيام بهذا الدور لهذا فان اسلوب التشابك العروي من خيوط التريكو يتطلب أن تكون الخيوط رفيعة نسبيا وناعمة (بما يناسب دقة حجم الابر) ومتينة وذات خواص مرونة جيدة لتحمل عمليات الشد والثني والاحتراك حول أجزاء جسم الابرة لهذا فقد ثبت أن نظام الورستد هو نظام الغزل الملائم للخيوط المستعملة لملابس التريكو الخارجية والجوارب وأن نظام القطن المشط للملابس الداخلية والملابس والجوارب الرياضية ومن الضروري أن تكون جميع الخيوط المستعملة متناسقة خالية من العقد حتى لا يؤدي ذلك لنكسير الابر أثناء العمل . (٣)

تصنيف أقمشة التريكو : (٤)

تنوع أقمشة التريكو وتباين في خواصها وأشكالها وتنقسم بصفة عاملة الى :

- (١) أقمشة تريكو لحمة Weft Knitted Fabric
- (٢) أقمشة تريكو سداء Warp Knitted Fabric

أقمشة تريكو اللحمة

يمكن تصنيعه من خيط واحد ويتم تغذية الخيوط في الاتجاه الأفقي كما يستطيع تسليمها حيث أن التعاشق للغرز يكون متالي (٢)، وتكون فيها العروي متصلة ببعضها البعض في الاتجاه الأفقي في نفس السطر كما أن ابر التريكو تعمل

الدراسة التطبيقية:

عدد (٣) تصميم بتركيب سنجل جيري من خامة

تم انتاج (٨) تصميمات مختلفة من كل من التراكيب الاكليريك

النسجية (سنجل جيري ، ريب ، سنجل جيري/اجور) من عدد (٣) تصميم بتركيب ريب من خامة الاكليريك

عدد (٢) تصميم بتركيب سنجل جيري / اجور من خامة

اكليريك

النمرة	نوع التعليق	التركيب البنائي	رقم التصميم	الخامة
١/١٤	افقى	سنجل جيري	١	اكليريك
	افقى	سنجل جيري	٢	
	رأسى	ريب	٣	
	افقى	ريب	٤	
	رأسى	سنجل جيري / اجور	٥	
	رأسى	سنجل جيري / اجور	٦	
	رأسى	سنجل جيري	٧	
	افقى	ريب	٨	

النتائج والمناقشة:

رقم لعينة	نوع الخامة	التركيب البنائي	نوع التعليق	عدد الأعمدة /بوصة	عدد بوصة /بوق	عدم بوصة /بوق	السمك (مم)	الوزن (جم/٢م)	امتصاص الماء (ثانية)	التغبير	بار (ك/بيك)
١	اكريلك	سنجل جيري	افقى	٧.٦	٩.٢	٩.٢	١.٩	٣٣٥	٣.٤٦	٢	١٨٥٠
٢	اكريلك	سنجل جيري	افقى	٧.٦	٩.٢	٩.٢	١.٩	٣٣٨	٣.٤٦	٢	١٨٤٦
٣	اكريلك	ريب	رأسى	٥.٢	١٤.٠	١٤.٠	٣.٢	٤١٠	٣.٠٠	١	٢٤١٠
٤	اكريلك	ريب	افقى	٥.٢	١٤.٠	١٤.٠	٣.٢	٤٣٠	٣.٠٠	١	٢٤١٥
٥	اكريلك	سنجل جيري/اجور	رأسى	٧.٦	٩.٢	٩.٢	١.٧	٣١٠	٣.٢٤	٢	٩٩٨
٦	اكريلك	سنجل جيري/اجور	رأسى	٧.٦	٩.٢	٩.٢	١.٧	٣١٠	٣.٢٤	٢	٩٩٨
٧	اكريلك	سنجل جيري	رأسى	٧.٦	٩.٢	٩.٢	١.٤	٣٤٠	٣.٢٠	٢	١٩٠٠
٨	اكريلك	ريب	افقى	٥.٢	١٤.٠	١٤.٠	٢.٥	٣٨٠	٣.٠٠	٢	٢٣٢٠

نتائج تأثير التركيب البناى على الخواص الطبيعية والوظيفية لأقمصة العينات البحثية المنفذة بخامة اكريلك

مستوى الدلالة	ف	رجات الحرية	توسط المربعات	مجموع المربعات	مصدر التباين	الخواص
-	-	٧.٣٥	٢	١٤.٧٠	بين المجموعات	عدد الأعمدة (بوصة)
		٠.٠٠	٥	٠.٠٠	داخل المجموعات	
			٧	١٤.٧٠	المجموع	
-	-	٤.٥٤	٢	٩.٠٧	بين المجموعات	عدد الصفوف (بوصة)
		٠.٠٠	٥	٠.٠٠	داخل المجموعات	
			٧	٩.٠٧	المجموع	
٠.٠٠٨	١٤.٧٧	١.٤٦	٢	٢.٩٢	بين المجموعات	السمك (مم)
		٠.١٠	٥	٠.٤٩	داخل المجموعات	
			٧	٣.٤١	المجموع	
٠.٠٠٢	٢٥.٢٨	٦٤٦٩.٢٧	٢	١٢٩٣٨.٥٤	بين المجموعات	الوزن (جم/م٢)
		٢٥٥.٨٧	٥	١٢٧٩.٣٣	داخل المجموعات	
			٧	١٤٢١٧.٨٨	المجموع	
٠.٠١٣	١١.٨٣	٠.١١	٢	٠.٢١	بين المجموعات	امتصاص الماء (ثانية)
		٠.٠١	٥	٠.٠٥	داخل المجموعات	
			٧	٠.٢٦	المجموع	
٠.١٣	٣.١٣	٠.٤٢	٢	٠.٨٣	بين المجموعات	التوبير
		٠.١٣	٥	٠.٦٧	داخل المجموعات	
			٧	١.٥٠	المجموع	
٠.٠٠١	٧٦٣.٨٩	١١٥٠٠١٢.٧١	٢	٢٣٠٠٠٢٥.٥٤	بين المجموعات	الانفجار (كبسكل)
		١٥٠٥.٤٧	٥	٧٥٢٧.٣٣	داخل المجموعات	
			٧	٢٣٠٧٥٠٢.٨٨	المجموع	

على الترتيب، والجدول (١١) يبين المتوسطات والانحرافات المعيارية لقيم الخواص الطبيعية والوظيفية لأقمصة العينات البحثية المنفذة بخامة اكريلك وفقاً للتركيب البناى.


يتبيّن من الجدول (١٠) عدم وجود تأثير للتركيب البناى على الخواص (عدد الأعمدة ، عدد الصفوف ، التوبير)، في حين تبيّن وجود تأثير للتركيب البناى على الخواص (السمك ، الوزن ، امتصاص الماء ، الانفجار)، حيث بلغت قيم "ف" لهذه الخواص (١٤.٧٧ ، ١١.٨٣ ، ٢٥.٥٨ ، ٧٦٣.٨٩) ومستويات الدلالة (٠.٠٠٨ ، ٠.٠٠٢ ، ٠.٠١٣ ، ٠.٠٠٢).

المتوسطات والانحرافات المعيارية لقيم الخواص الطبيعية والوظيفية لأقمصة العينات البحثية المنفذة بخامة اكريلك وفقاً للتركيب البناي.


الانحراف المعياري	الخامة: اكريلك	التركيب البناي	الخواص
٠.٠٠	٧.٦٠	سنجل جيرسى	عدد الأعمدة (بوصة)
٠.٠٠	١٠.٤٠	ريب	
٠.٠٠	٧.٦٠	سنجل جيرسى / اجور	
٠.٠٠	٩.٢٠	سنجل جيرسى	عدد الصفوف (بوصة)
٠.٠٠	٧.٠٠	ريب	
٠.٠٠	٩.٢٠	سنجل جيرسى / اجور	
٠.٢٩	١.٧٣	سنجل جيرسى	السمك (مم)
٠.٤٠	٢.٩٧	ريب	
٠.٠٠	١.٧٠	سنجل جيرسى / اجور	
٢.٥٢	٣٣٧.٦٧	سنجل جيرسى	الوزن (جم/م ^٢)
٢٥.١٧	٤٠٦.٦٧	ريب	
٠.٠٠	٣١٠.٠٠	سنجل جيرسى / اجور	
٠.١٥	٣.٣٧	سنجل جيرسى	امتصاص الماء (ثانية)
٠.٠٠	٣.٠٠	ريب	
٠.٠٠	٣.٢٤	سنجل جيرسى / اجور	
٠.٠٠	٢.٠٠	سنجل جيرسى	التوبير
٠.٥٨	١.٣٣	ريب	
٠.٠٠	٢.٠٠	سنجل جيرسى / اجور	
٣٠.٠٩	١٨٦٥.٣٣	سنجل جيرسى	الانفجار (ك.بسکال)
٥٣.٤٦	٢٣٨١.٦٧	ريب	
٠.٠٠	٩٩٨.٠٠	سنجل جيرسى / اجور	

والأعلى في الانفجار (١١) يتبيّن أن التركيب البناي ريب لأقمصة العينات البحثية المنفذة بخامة اكريلك جاء للأعمدة (١٢.٤٠) في البوصة والأقل في عدد الصفوف (٧.٠) في البوصة وجاء الأعلى في السمك (٢.٩٧) في المليمتر، وكذلك جاء الأعلى وزن (٤٠٦) جرام في المتر المربع، والأقل امتصاص للماء (٣.٠) في الثانية، والأعلى في التركيب البناي سنجل جيرسى وسنجل جيرسى / اجور والأعلى توبير (٢.٠).


والأشكال البيانية توضح ذلك:




شكل يوضح متوسطات قيم خاصية عدد الأعمدة لأقمشة العينات البحثية المنفذة بخامة اكريلاك وفقاً للتركيب البناي




شكل يوضح متوسطات قيم خاصية عدد الصوف لأقمشة العينات البحثية المنفذة بخامة اكريلاك وفقاً للتركيب البناي.




شكل يوضح متوسطات قيم خاصية السمك لأقمشة العينات البحثية المنفذة بخامة اكريلاك وفقاً للتركيب البناي



شكل يوضح متوسطات قيم خاصية الوزن لأقمصة العينات البحثية المنفذة بخامة اكريلك وفقاً للتركيب البناي




شكل يوضح متوسطات قيم خاصية امتصاص الماء لأقمصة العينات البحثية المنفذة بخامة اكريلك وفقاً للتركيب البناي.



شكل يوضح متوسطات قيم خاصية التوسيع لأقمصة العينات البحثية المنفذة بخامة اكريلك وفقاً للتركيب البناي.

الخامسة: اكريلك



شكل يوضح متوسطات قيم خاصية الانفجار لأقمشة العينات البحثية المنفذة بخامة اكريلك وفقاً للتركيب البناي.


جدول يوضح القيم النسبية لخواص الوظيفية ومعاملات الجودة للعينات البحثية المنفذة بخامة اكريلك.

رقم العينة	التركيب البناي	نوع التعليق	امتصاص الماء (ثانية)	التبخير	الانفجار (ك.بسکال)	معامل الجودة (%)
١٧	سنجل جيرسي	أفقي	%٨٦.٧١	%١٠٠.٠٠	%٧٦.٦٠	%٨٧.٧٧
١٨	سنجل جيرسي	أفقي	%٨٦.٧١	%١٠٠.٠٠	%٧٦.٤٤	%٨٧.٧١
١٩	ريب	رأسى	%١٠٠.٠٠	%٥٠.٠٠	%٩٩.٧٩	%٨٣.٢٦
٢٠	ريب	أفقي	%١٠٠.٠٠	%٥٠.٠٠	%١٠٠.٠٠	%٨٣.٣٣
٢١	سنجل جيرسي / اجور	رأسى	%٩٣.٠٦	%١٠٠.٠٠	%٤١.٣٣	%٧٨.١٣
٢٢	سنجل جيرسي / اجور	رأسى	%٩٣.٠٦	%١٠٠.٠٠	%٤١.٣٣	%٧٨.١٣
٢٣	سنجل جيرسي	رأسى	%٩٤.٢٢	%١٠٠.٠٠	%٧٨.٦٧	%٩٠.٩٦
٢٤	ريب	أفقي	%١٠٠.٠٠	%١٠٠.٠٠	%٩٦.٠٧	%٩٨.٦٩


يتبيّن من الجدول أن العينة رقم ٢٤ جاءت في المرتبة الأولى بمعامل جودة (%٩٨.٦٩)، ويأتي بعد ذلك باقي العينات البحثية حسب معامل الجودة لكل منها.

والأشكال الردارية التالية توضح ذلك:


جاءت العينة رقم ٢٣ بمعامل جودة (%٩٠.٩٦)، وفي المرتبة الثانية جاءت العينة رقم ١٧ بمعامل جودة (%٨٧.٧٧)، وفي المرتبة الثالثة جاءت العينة رقم ٢١ بمعامل جودة (%٩٣.٠٦).




القيم النسبية لخاصية امتصاص الماء للعينات البحثية المنفذة بخامة اكريلك



القيم النسبية لخاصية التوبير للعينات البحثية المنفذة بخامة اكريلك.



القيم النسبية لخاصية الانفجار للعينات البحثية المنفذة بخامة اكريلك



معاملات الجودة للعينات البحثية المنفذة بخامة اكريلك

بالنسبة لتأثير أسلوب التعليق (رأسي / أفقي) على خواص الأقمصة المنتجة:

ملخص النتائج

وفي نهاية البحث ترى الباحثة أنه قد تحقق فروض البحث من حيث يوجد تأثير لأسلوب التعليق (رأسي / أفقي) على خواص الأقمصة المنتجة كما يوجد علاقة على تأثير نوع الخامات (اكرييليك) على خواص الغرزة المعلقة.

النتائج التي أسفى عنها البحث في التالي:

١. **تأثير أسلوب التعليق على عدد الأعمدة / بوصلة للأقمصة المنتجة:**
- التعليق الأفقي للأقمصة العينات البحثية المنفذة بخامة (اكرييليك) الأعلى في عدد الأعمدة في البوصلة ويرجع ذلك إلى انكماش الأقمصة في اتجاه الصوفون الناتج من التركيب البنائي للغرزة المعلقة يعمل على زيادة عدد

ويرجع ذلك إلى اختلاف التركيب البنياني للغرزة المعلقة لعينات البحث من حيث عدد الصوف والأعمدة في وحدة المساحة وبالتالي طريقة تداخل الصوف والأعمدة وكثافة الخيوط في وحدة المساحة مما يؤثر على خاصية الامتصاص

٧. تأثير أسلوب التعليق على خاصية التوبيير للأقمشة المنتجة:

التعليق الأفقي / الرأسي لأقمشة العينات البحثية المنفذة بخامة (اكرييليك) متساوياً في التوبيير .
ويرجع ذلك إلى العلاقة العكسية بين نفاذية الهواء والتوبيير فكلما زادت نفاذية الهواء فالأقمشة قل التوبيير ويرجع ذلك إلى اختلاف شكل الغرز المعلقة في الأقمشة المنتجة وكثافة الخيوط في وحدة المساحة.

الوصيات

إعتماداً على المعلومات والبيانات التي تمكنت الباحثة من جمعها ودراستها من خلال التجارب العملية التي تم إنتاجها وإنطلاقاً مما تشير إليه نتائج التحليل الإحصائي تتقدم الدراسة بالوصيات التالية:

١. مراعاة نوع التعليق على الخامسة المستخدمة
٢. الاهتمام بالغرزة المعلقة وانتاج أقمشة جديدة مبتكرة من الغرزة
٣. مراعاة التركيب البنياني للأقمشة المنتجة وتأثيرها على خواص الأقمشة المنتجة.
٤. مراعاة خواص الخامسة المستخدمة
٥. ضرورة مواكبة النظور المستمرة لتقنيات التصميم الحديثة وتطبيقاتها عملياً.
٦. ضرورة الاعتماد على الخامات النسيجية والتركيبات البنيانية لصياغة تصميمات نسيجية تكمن قيمتها الإبداعية في ذاتها.
٧. التوسيع في دراسة العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على أقمشة تريكو اللحمة.
٨. دراسة بعض العلاقات الأخرى التي توضح تأثير الغرزة المعلقة على خواص الطبيعة والميكانيكية.
٩. زيادة التركيز على خواص الخامات والاستفادة منها للحصول على أفضل منتج.
١٠. مد قنوات الاتصال بين الباحثين وأصحاب المصانع للارتفاع بجودة صناعة التريكو والوصول لمستوى الجودة المطلوب.

الأعمدة في البوصة بنسب متفاوتة بين التصميمات حسب التركيب البنياني لكل عينة.

٢. تأثير أسلوب التعليق على عدد الصوف / بوصة للأقمشة المنتجة:

التعليق الأفقي لأقمشة العينات البحثية المنفذة بخامة (اكرييليك) الأقل في عدد الصوف في البوصة ويرجع ذلك إلى انكمash الأقمشة في اتجاه الصوف الناتج من التركيب البنياني للغرزة المعلقة يعمل على تقليل عدد الصوف في البوصة.

٣. تأثير أسلوب التعليق على السمك / المليمتر للأقمشة المنتجة:

التعليق الأفقي لأقمشة العينات البحثية المنفذة بخامة (اكرييليك) الأعلى في السمك في المليمتر.
ويرجع ذلك إلى التركيب البنياني للغرزة المعلقة وشكل الغرزة والانحناءات التي تحدث لتشكيل الغرزة تعمل على زيادة سمك الأقمشة المنتجة

٤. تأثير أسلوب التعليق على الوزن في المتر المربع للأقمشة المنتجة:

التعليق الأفقي لأقمشة العينات البحثية المنفذة بخامة (اكرييليك) الأعلى في وزن في المتر المربع ويرجع ذلك إلى انكمash الأقمشة في اتجاه الصوف يعمل على زيادة البروزات على سطح الأقمشة المنتجة مما يؤدي إلى زيادة وزن المتر المربع في التعليق الأفقي.

٥. تأثير أسلوب التعليق على خاصية الانفجار للأقمشة المنتجة:

التعليق الأفقي لأقمشة العينات البحثية المنفذة بخامة (اكرييليك) الأعلى في الانفجار .
ويرجع ذلك للعلاقة الطردية بين الانفجار و وزن الأقمشة وسمكها فكلما زاد وزن الأقمشة المنتجة وسمكها يزداد الانفجار

٦. تأثير أسلوب التعليق على خاصية امتصاص الماء / الثانية للأقمشة المنتجة:

التعليق الرأسي لأقمشة العينات البحثية المنفذة بخامة (اكرييليك) هو الأقل في امتصاص الماء في الثانية.

٧. محمد صبري ، "خامات النسيج " ، دار الكتب ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان ، ٢٠٠٧ م.
٨. محمد عبد الخالق يس ، سهير سيف نصر ، " مبادئ تكنولوجيا التريكو " ، صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات ، ٢٠٠٤ م.
٩. عمرو أحمد عباس محمد ، " التخطيط والمتابعة في صناعة الملابس الجاهزة المنتجة بأسلوب تريكو اللحمة وأثرها على معدلات الانتاج " ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كلية الاقتصاد المنزلي ، جامعة حلوان ، ٢٠٠٢ م.
١٠. عفاف أمين علي خليل ، " خلط بعض الألياف الصناعية في مرحلة الغزل للارتفاع بجودة المنتج " ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان ، ٢٠٠٤ م.
١١. عماد لبيب وأخرون: 'فنيات التريكو الدائري' ، دلتا تيكستيل إيجيبت ، ٢٠١٤ م.
١٢. أحمد فتحي علام ، "تدوير عوادم بعض مراحل غزل القطن وتوظيفها لانتاج خيوط وأقمصة عالية التحمل متعددة الأغراض " ، رسالة ماجستير ، كلية الاقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية ، ٢٠١٥ م.
١٣. نسرين عبد الحميد علي: "تأثير اختلاف اسلوب انتاج أقمصة تريكو النساء على خواص الأداء لبطانات الملابس الرياضية" ، رسالة ماجستير ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان ، ٢٠١٦ م.
١٤. زيادة الرابط بين الجامعات ومراكز البحث وتبادل الخبرات العلمية والنتائج البحثية.
- المراجع:**
١. منى السيد علي السنودي ، "الأسس العلمية في تصميم وانتاج أقمصة تريكو الجاكارد " ، دار الفن والتصميم للطباعة والنشر ، القاهرة ، ٢٠٠١ م.
 ٢. مجدي عبد الرحمن ابراهيم ، فتحي اسماعيل السيد ، "الألياف والخيوط الصناعية " ، صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات ، ٢٠٠٥ م.
 ٣. طارق صبحي مصطفى الهنداوي،"تصميم الخيوط المحورية من الألياف المعالجة بمواد ذات القدرة على التحكم الحراري "BCMs" وتوظيفها في أقمصة ذكية تصلح كملابس داخلية لاستخدامها في الأجزاء الحارة" ، رسالة دكتوراه - كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان ، ٢٠١٦ م.
 ٤. شيماء حسين سعيد حسام الدين ، "تأثير اختلاف بعض الأساليب التطبيقية لأقمصة تريكو اللحمة ثلاثية الأبعاد على الخواص الوظيفية للمنتج الملبي " ، رسالة ماجستير ، كلية الاقتصاد المنزلي ، جامعة طنطا ، ٢٠١١ م.
 ٥. رشا عبد الهادي محمد ، راوية علي علي عبد الباقي ، " تكنولوجيا انتاج أقمصة تريكو النساء التقنية " ، مطبع الشرطة ، ٢٠١٤ م.
 ٦. مجدي عبد الرحمن ابراهيم ، فتحي اسماعيل السيد ، "الألياف والخيوط الصناعية " ، صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات ، ٢٠٠٥ م.

Research Summary:

The manufacture and production of knitted fabrics represents one of the most common types of fabrics used in the process of producing clothes (which are widely used in various fashion) ⁽¹⁾

Whereas the tuck stitch has an effect in terms of the external shape of the heights and depressions it gives on the surface of the fabric that affect the aesthetic form of the product, and since the hanging stitch has an effect on the shape of the product, the interest in this stitch has been to know its effect on all aspects, whether natural or mechanical.

The material has a great effect on showing the outfit in a decent and beautiful way, because the cloth is the means for implementing the clothing designs, and the compatibility and harmony of the costume depends to a large extent on the type of fabric used. ⁽²⁾

Using:

Viscose, cotton, acrylic and gouge 7 using the hanging stitch vertically and horizontally.

The research found:

1. The type of suspension is affected by the explosive property, while the suspension type is affected by the rest of the natural and functional properties of the fabrics of the research samples carried out.
2. The structural composition was not affected by the properties (water absorption, toppling), while the structural composition was affected by the properties (number of columns, number of rows, thickness, weight, topper)
3. The type of material was not affected by the properties (thickness, weight, explosion), while the structural composition was affected by the properties (number of columns, number of rows, water absorption, toppling)

Key words: (structural composition - weft knitting fabrics - tuck stitch)