



Journal of Applied  
Arts & Sciences



مجلة الفنون  
والعلوم التطبيقية



معالجة مياه الشرب الميكروبيولوجية باستخدام مرشحات البولي بروبيلين غير المنسوجة المطعمة  
بالنانو فضة الحيوية

Microbiological Treatment of Drinking Water using Filters Non-woven  
Polypropylene Grafted Bio-nano Silver

م. د / هناء ابوزيد خليل ابوزيد

مدرس بقسم الغزل والنسيج والتريكو- كلية الفنون التطبيقية - جامعة دمياط

## ملخص البحث:

تم تحضير النانو فضة الحيوية باستخدام فطر (*Fusarium oxysporum*) على وسط سائل وتم الحصول على محلول يحتوي على جزيئات النانو فضة الحيوية. تم إنتاج جزيئات الفضة النانوية بطريقة تعتمد على (*F. oxysporum*) التي نمت سابقاً على وسط (BDA) عند ٢٨ درجة مئوية وتم تلقيحها في وسط سائل يحتوي على خلاصة الشعير. تم التأكد من وجود جزيئات الفضة باستخدام المجهر الإلكتروني (SEM). كما تم تصنيع مرشح البولي بروبيلين غير المنسوج بطريقة الغزل بالانصهار بمسافات بينية (مسامية) ٥ ميكرون وتم تطعيمه بجزيئات النانو فضة الحيوية اثناء التصنيع عن طريق رش وترسيب محلول النانو فضة الحيوي على المرشح بشكل شبة متجانس اثناء لف طبقات الشعيرات في مرحلة التصنيع وتم التأكد من وجود النانو فضة علي مرشح البولي بروبيلين باستخدام المجهر الإلكتروني (SEM, EDX). وكذلك تم تقييم كفاءة المرشح المطعم بالنانو فضة الحيوية على مقاومة بكتيريا E-Coli ومقارنتها بالمرشح غير المطعم بجزيئات النانو فضة وذلك بمعدل تدفق ٣ لتر/ ساعة وبعد ٧ ساعات من الترشيح مع وجود حمل بكتيري يبلغ ١٠<sup>٣</sup> وحدة من بكتيريا E-Coli كان الماء الخارج من الترشيح يحتوي علي صفر من بكتيريا E-Coli كما اظهرت النتائج انه بعد وجود المرشح في الماء لمدة ٧ ساعات لم يفقد اي جزيئات من النانو فضة في الماء الخارج من عملية الترشيح. كما تم دراسة تأثير التطعيم بالنانو فضة الحيوية على حجم المسافات البينية (المسامية) للمرشح وذلك من خلال تحليل ١٠ صور مجهرية (SEM) تم حساب متوسط حجم المسام للمرشح المطعم بالنانو فضة حيث اظهرت النتائج ان التطعيم بالنانو فضة الحيوية تسبب في انخفاض تقريبي بمقدار ثلاث اضعاف في حجم مسام مرشح البولي بروبيلين.

## الكلمات الدالة key words

النانو فضة الحيوية - مرشح الغزل بالانصهار - معالجة مياه الشرب - المجهر الإلكتروني - مقاومة البكتيريا

## مشكلة البحث:

٢- مرشحات مياه الشرب غير المنسوجة المصنوعة من البولي بروبيلين غير قادرة على التخلص من الملوثات الميكروبيولوجية الموجودة في مياه الشرب.

## أهمية البحث:

١- إكساب مرشحات مياه الشرب غير المنسوجة المصنوعة من البولي بروبيلين خاصية مقاومة البكتيريا بطريقة حيوية.

٢- القضاء على الكائنات الميكروبيولوجية الموجودة في مياه الشرب بدون استخدام اي مواد كيميائية ضارة.

١- يعد تلوث مياه الشرب من المشكلات الهامة التي تواجه العالم بأكمله حيث أصبح الحصول على مياه نظيفة ضرورة لحياة الإنسان (٢) وفي الوقت الحاضر زاد الطلب في الحصول على مياه نظيفة خالية من الملوثات وخاصة التلوث الميكروبيولوجي. الذي يؤدي الي انتقال العديد من الامراض للإنسان. لذا يعد تطهير المياه بواسطة فلانتر قادرة على مقاومة البكتيريا بدون استخدام اي مواد كيميائية في معالجتها من الدراسات الهامة التي ينعكس أثرها على جميع الكائنات الحية.

**أهداف البحث:**

١- الحصول على مياه خالية تماماً من بكتيريا E-coli بعد ترشيحها بمرشح البولي بروبلين غير المنسوج المطعم بالنانو فضة الحيوية.

٢- إكساب المرشحات المنزلية غير المنسوجة المصنوعة من البولي بروبلين خاصية المرشحات الحيوية.

**فروض البحث:**

١- استخدام النانو فضة الحيوية في تطعيم مرشحات مياه الشرب المصنوعة من خامة البولي بروبلين غير المنسوج يعمل على إكسابها خاصية مقاومة البكتيريا والقضاء على الملوثات الميكروبيولوجية الموجودة في مياه الشرب.

٢- استخدام طريقة الرش في تطعيم المرشح بالنانو فضة الحيوية يعمل على ثبات المرشحات وقدرتها على الاحتفاظ بجسيمات الفضة النانوية داخلها.

**منهج البحث:**

يتبع البحث المنهج التجريبي والتحليلي.

النانو فضة الحيوية (Ag-Nps) علي نطاق واسع ضد مجموعة كبيرة من الكائنات الدقيقة مع عدم وجود أي تأثيرات سلبية للطعم والرائحة واللون. حيث ان الفضة الحيوية معدن امن وفعال في مقاومة الميكروبات المختلفة وغير سام بالرغم من انه شديد السمية لبعض انواع البكتيريا مثل (E-Coli and Staphylococcus aureus) حيث اثبتت الدراسات ان جزيئات الفضة النانوية (Ag-Nps) تعمل علي تعطيل البكتيريا بشكل فعال وتمنع نمو الميكروبات. حيث يرتبط (Ag-Nps) بالحمض النووي داخل الخلايا البكتيرية ويمنع تكاثرها او التفاعل مع Ribosome البكتيري. حيث اوصت منظمة الصحة العالمية بأن اي ماء مخصص للشرب يجب ان يحتوي علي صفر من تعداد E-Coli. (٧) ولذلك فإن هذه الورقة البحثية تهدف إلى تحقيق ذلك باستخدام مرشح بولي بروبلين غير منسوج مطعم بجزيئات النانو فضة الحيوية.

**١- الدراسات النظرية Theoretical Framework**

اتجهت الصناعات الحديثة الي صناعة مرشحات المياه ومنها المرشحات غير المنسوجة بغرض تنقية مياه الشرب من الملوثات المختلفة والمتعددة الموجودة بها.

١-١ أنواع الفلاتر المستخدمة في تنقية مياه الشرب هناك أربع أنواع من الفلاتر هي: -

أ- فلاتر بسيطة التركيب: -

تحتوي على شمعة من الخزف أو البورسلين وتقوم بمنع مرور الشوائب العالقة، وتعتبر من أبسط أنواع المرشحات وأرخصها، ويطلق على هذا النوع (الفلتر الخزفي).

ب- فلاتر ثنائية الوظيفة:

وتقوم بوظيفتين أساسيتين وهما:

الأولى إزالة الشوائب وإزالة المواد العضوية وغير العضوية من خلال مرشح كربوني، حيث تسبب تلك المواد رائحة أو طعماً غير مرغوب الثانية إزالة بقايا المبيدات العضوية التي قد تصل إلى مصادر المياه، ولم تتم إزالتها كاملة في محطات تنقية المياه.

ج- الفلتر الرملي البطيء:

وهذا النوع من المرشحات يعمل على إزالة الجسيمات من المياه وذلك عن طريق أمرار المياه من خلال حوالي ٣٦ بوصة من الرمال وعن طريق عملية الامتزاز يتم إزالة هذه الجسيمات ويعمل أيضاً هذا المرشح على إزالة قدر كبير من العكارة الموجودة في مياه الشرب. ولكن يعيب هذا النوع كبر حجمه.

د- الفلتر المركب:

ويتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية هي:

الجزء الأول: - مخصص لإزالة المواد العالقة وهو عبارة عن شمعة نسجيه تعمل على حجز المواد العكرة والشوائب الموجودة في مياه الشرب.

الجزء الثاني: - مصنوع من مادة الكربون.

الجزء الثالث: - وحدة لإصدار الأشعة فوق البنفسجية أو لمبة لإنتاج غاز الأوزون للقضاء الكامل على الأحياء الدقيقة المسببة للأمراض والمتواجدة أحياناً في المياه.

**مقدمة Introduction**

تتيح عمليات انتاج المرشحات غير المنسوجة بالطريقة الجافة المباشرة (الغزل بالانصهار) إنتاج أوساط بقيم مسامية محددة منخفضة التكلفة وقدرة كبيرة على احتجاز الأوساخ والصدأ والغبار والظمي والطحالب وبعض الجسيمات الاخرى ولكن تظل غير قادرة على ازالة الكائنات الحية الدقيقة مثل بكتيريا (E-coli) والتي توجد بكثرة في مياه الشرب ويتم التخلص منها بطرق كيميائية لها اضرار عديدة على الانسان والبيئة. ولذلك تم تطعيم المرشح بالنانو فضة الحيوية ليكون لديه القدرة للقضاء على البكتيرية المسببة للأمراض بجانب قدرته على إزالة ما سبق ذكره.

وتعد تقنية النانو الحيوية هي تقنية متقدمة ذات إمكانات واسعة في مختلف المجالات بما في ذلك حل مشاكل تلوث المياه وذلك باستخدام طرق تكنولوجيا النانو الحيوية في تصنيع مرشحات مياه قادرة على التخلص من الكائنات الميكروبية الدقيقة الموجودة في مياه الشرب. حيث انه من الممكن تحويل أيونات الفضة إلى جزيئات نانوية بطريقة حيوية ودمجها مع مرشح المياه غير المنسوج حيث تتميز جزيئات الفضة النانوية الحيوية (Ag-Nps) عن نظيراتها الأكبر حجماً غير الحيوية انها أصغر حجماً حيث تتراوح ما بين (١: ١٠٠ نانومتر) مما يوفر لها مساحة سطح عالية وكذلك خواصاً فيزيائية وكيميائية وبيولوجية فريدة.

كما تتميز الاساليب البيولوجية بأنها صديقة للبيئة واقتصادية ولا تستخدم في توليفها اي مواد كيميائية سامة. حيث يتأثر الحجم والتشكيل والاستقرار وكذلك الخصائص الفيزيائية والكيميائية الأخرى للجسيمات النانوية للفضة بشدة بالظروف الخاصة بإنتاج هذه الجزيئات حيث تشمل حركة تفاعل أيونات الفضة مع عوامل الاختزال وعمليات الامتزاز لعوامل التثبيت مع الجزيئات النانوية كل هذا يؤدي إلى الحصول على مساحة سطح كبيرة مما يوفر مقاومة أكبر للكائنات الدقيقة. حيث تم استخدام جزيئات

الأساسية وهي حجز المواد العكرة والشوائب الموجودة في مياه الشرب.

### ٣-١ المرشحات غير المنسوجة

هذا المرشح مخصص لإزالة المواد العالقة وهو عبارة عن شمعة غير منسوجة تعمل على حجز المواد العكرة والشوائب الموجودة في مياه الشرب. ويوضح شكل ١ المرشحات غير المنسوجة.

حيث ينتج المرشح غير المنسوج بالطريقة الجافة المباشرة لإنتاج الألياف غير المنسوجة (الغزل بالانصهار). ويتألف المرشح من طبقة من الألياف ذات مجموعة كبيرة من أحجام المسام وبنية تركيبية ثلاثية الأبعاد. ويتم احتجاز الجسيمات الأكبر حجماً داخل الممر المتعرج عن طريق المتناهية الخاصة بالمرشح. وعند استقرار الجسيمات عند هيكل المرشح. تضيق فتحات القنوات ثم تقوم باحتجاز الجسيمات الأدق والأكثر دقة. وتصبح المرشحات غير المنسوجة أكثر كفاءة مع احتجاز الجسيمات داخل جسم الفلتر. وتتميز هذه المرشحات بقدرتها العالية على احتجاز القادورات، وبالانخفاض الأولي لهبوط الضغط والكفاءات المسامية وطول عمر التشغيل. وتعمل هذه المرشحات بصورة أفضل مع تخفيف تغذية المرشح. ويتم تصنيع العديد من المرشحات غير المنسوجة بهيكل متدرج بأضيق المسام الممكنة<sup>(١)</sup>.

### ٤-١ الغزل بالانصهار

يتم الغزل من بوليمر منصهر حيث يصهر لتحويله الي سائل ثم يدفع السائل خلال فونيات ليخرج فيقابل تيار من الهواء البارد فيعمل على خفض حرارة الألياف المنصهرة وتصلب الشعيرات. ويوضح شكل ٢ رسم تخطيطي لخطوات الغزل الجاف للألياف الصناعية.

- كما أن هناك وظيفة جديدة في بعض الفلاتر، والتي تعمل على خفض تركيز الأملاح وتسمى تلك الوظيفة بالتناضح العكسي (R-O)<sup>(٢)</sup>.

٢-١ الفلاتر المستحدثة المستخدمة في تنقية مياه الشرب: يمكن تقسيم أنظمة الترشيح المستحدثة إلى عدة مجموعات بناءً على نوع الوسط المستخدم في الترشيح وحجم الملوثات الموجودة واللازم إزالتها من المياه. وتنقسم هذه المرشحات الي:-

أ- وسائط الترشيح في جهاز الترشيح المعدني. (Media Filtration)




شكل ١ المرشحات غير المنسوجة

ب- الترشيح عن طريق غشاء نسجي. (Membrane Filtration)

ج- أنظمة الترشيح المختلطة. (Hybrid Filtration Systems)

ويهدف هذا البحث الي تطوير وتحسين عملية الترشيح من خلال استخدام المرشح (الغشاء) النسجي ليكون قادر علي التخلص من الملوثات الميكروبيولوجية بجانب وظيفته



1. Resin solids are melted in autoclave.
2. Fiber is spun into the air.
3. Fiber solidifies on cooling.

Least expensive  
Direct process  
High spinning speeds  
No solvent, washing, etc., required  
Fibers shaped like spinneret hole

شكل ٢ رسم تخطيطي لخطوات الغزل الجاف للألياف الصناعية

شكل ٢ رسم تخطيطي لخطوات الغزل الجاف للألياف الصناعية

فوسفات ثنائي الهيدروجين ، ١,٥ اجم /لتر كلوريد بوتاسيوم، ٦ جم/لتر كبريتات ماغنسيوم ، ٣٠ جم/لتر (أجار).

٢- تم تحضينة في درجة حرارة ٢٨° م لمدة أسبوع.  
٣- تم تحضير الفطر على وسط (medium) سائل يحتوي على (٤ جم/لتر من مستخلص الشعير، ١٠ جم/لتر جلوكوز، ٤ جم/لتر خميرة، ٦ جم/لتر بيتون).

٤- تم تعقيم الوسط قبل الحقن الجرثومي (حقن الفطر). وحضنت في درجة حرارة ٢٨° م لمدة أسبوع.

٥- بعد تمام التحضين تم إضافة ١/٢ جم/لتر من نترات الفضة وترك ثلاث أيام في درجة حرارة ٢٨° م. ٦- بعد تغير لون الوسط إلى اللون البني مما يدل على أنتاج الفطر للفضة. تم بعدها فصل الكتلة الحيوية عن المحلول بواسطة الترشيح.

٧- تم أخذ حوالي ٣٠ جرام من الكتلة الحيوية ووضعت في قارورة بها ٣٠٠ مل من الماء المقطر وتم تركها حوالي ٧٢ ساعة في درجة حرارة ٢٨° م.

٨- تم فصل مكونات المحلول الفطري عن الكتلة الحيوية عن طريق ورق الترشيح. وبذلك تم الحصول على محلول يحتوي على النانو فضة الحيوية.

**٢-٢ إنتاج العينات تحت البحث وتطعيمها بالنانو فضة الحيوية:-**

تم إنتاج العينات بمصنع بمنطقة الدوقية بمدينة القاهرة الكبرى.

## ٢- التجارب العملية experimental work

### ١-٢ تحضير النانو فضة الحيوية :

هناك حاجة متزايدة لتطوير العمليات والاساليب البيولوجية الصديقة للبيئة والتي لا تستخدم اي مواد كيميائية سامة في بروتوكولات التوليف الخاصة بالنانو فضة (Ag-Nps) . ويشكل عام هذه الاساليب كالاتي:

1- استخدام بعض السلالات البكتيرية مثل (Pseudomonas stutzeri AG259, Lactobacillus strains, Etc.)

2- استخدام بعض السلالات الفطرية مثل (Fusarium oxysporum, Aspergillus flavus)

3- استخدام بعض الطحالب البحرية مثل (Lyngbya majuscula, Spirulina sub salsa, Rhizoclonium hieroglyphic, Chlorella vulgaris)

4- استخدام بعض النباتات مثل (green tea, alfalfa, lemongrass, geranium) (4)

### • الميكروب المستخدم (Microorganism)

تم استخدام فطر (Fusarium oxysporum) سلالة (EMCC) رقم ١٣٨ والذي تم الحصول عليها من مركز الميكروبيولوجي في كلية الزراعة جامعة عين شمس.

### • طريقة التحضير

١- تم تحضير وإعداد الفطر في معامل جامعة الازهر حيث تم تحضير الفطر على وسط (medium) يحتوي على (٤٠ جم/لتر سكروز ، ٤ جم/لتر نترات صوديوم ، ١,٥ جم/لتر

• **الماكينة المستخدمة في إنتاج العينات محل الدراسة**  
جدول (١) مواصفة ماكينة تصنيع خرطوشة مرشح البولي بروبيلين المستخدمة:

اسم الماكينة	PP Melt Blown Filter Cartridge Machine
نوع الماكينة	Type
القدرة الكلية	The total power
القدرة الفعلية	Actual power
كمية الإنتاج	Production capacity
الجهد الكهربائي.	Voltage
المواد الخام	Raw Material
	pp




شكل ٣ الماكينة المستخدمة في تنفيذ العينات

• مواصفات المرشح المنتج تحت البحث: -  
جدول (٢) مواصفات خرطوشة مرشح البولي بروبلين المنتجة تحت البحث:

الخامة	Raw Materia	بولي بروبلين (Ploypropylene) PP
الوزن (جم).	Weight (g)	٨٢ جرام
السك (سم).	thickness (cm)	١.٦ سم
الطول (سم).	Length (cm )	٢٥ سم
القطر (سم).	Diameter (cm)	٥.٨ سم
المسامية (المسافات البينية).	(Filter Precision (micron/um)	٥ ميكرون
سطح المرشح	Surface Of Filters	أملس

متصلة برشاشين مقابلين لمكان خروج ألياف البولي بروبلين وتكوين الطبقات تم ضبط الجهاز على الرش بمعدل كل ثانيتين بحيث يتم تطعيم شبكة الألياف بالنانو فضة الحيوية أثناء التكوين بطريقة شبة متجانسة. ويوضح شكل ٤ رسم تخطيطي للجهاز وتطعيم المرشح بالنانو فضة.

تم إنتاج المرشح طبقاً للمواصفة القياسية (ISO 7704:1985) من طبقات بوليمر البولي بروبلين بالطريقة المباشرة الجافة لغزل الألياف الصناعية (الغزل بالانصهار) تم تزويد الماكينة بجهاز رشاش يحتوي على مضخة تم تثبيته على حامل مقابل للمرشح أثناء تكوين الطبقات. تم وضع محلول النانو فضة الحيوية داخل المضخة لتطعيم المرشح بطريقة الرش حيث يتكون الجهاز من مضخة




شكل ٤؛ رسم تخطيطي يوضح عملية تطعيم المرشح بالنانو فضة (Ag-Nps) أثناء عملية الانتاج

التغذية. وتم استخدام مقاييسين لقياس الضغط عند مدخل ومخرج المياه من المرشحة (P1, P2) وتم ضبط معدل التدفق إلى ٣ لتر/ ساعة. وكذلك تم ضبط فرق الضغط قبل وبعد الترشيح على ٠,١ بار. تم استقبال الماء المرشح في زجاجات بمعدل زجاجة كل ساعة لمدة ٧ ساعات متواصلة من تدفق المياه وذلك لكلاً من المرشح المطعم بالنانو فضة (Ag-Nps) وغير المطعم.

### ٣.٢ طريقة سحب عينات المياه: -

لـسحب عينات المياه لفحص تأثير مرشحات المياه المنتجة تحت البحث. تم تصميم وحدة تجريبية تم تصميمها كما هو موضح في شكل ٥. حيث تم تلقیح ٢٠ لتر من الماء بيكتريا E-Coli ( $10^3$  CUF/ ml) تم استخدام مضخة طرد مركزي مصنوعة من الكربون ستيل (Carbon steel) للتغذية وإعادة التدوير. تم التحكم في درجة الحرارة بواسطة جهاز تبريد يتم إدخاله في خزان



شكل ٥ رسم تخطيطي للوحدة التجريبية المصممة لسحب عينات المياه



### • مواصفات ومكونات الوحدة التجريبية المصممة تحت البحث:

جدول (٣) مواصفات ومكونات الوحدة التجريبية المصممة تحت البحث:

٢٥ لتر	Tank capacity	سعة الخزان.
Carbon steel	Pump type	نوع المضخة.
٠.٥ حصان	Pump power	قوة المضخة.
تحتفظ بالماء ما بين ٢٢: ٢٨°م	water cooler	جهاز تبريد المياه.
عدد ٣ للتحكم في كمية تدفق الماء	valve	صمام.




٣- **النتائج والمناقشات Results and Dissections**  
تم تقييم اداء المرشحات المنتجة تحت البحث قبل وبعد التطعيم بالنانو فضة الحيوية وذلك بإجراء بعض الاختبارات كما يلي.  
١-٣ **اختبار تحليل الأشعة السينية للطاقة المشتتة EDX, SEM**  
تم اجراء هذا الاختبار في الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول. نوع الجهاز




قبل وبعد التطعيم بالنانو فضة كان المرشح قبل التطعيم يزن ٨٢ جرام والمرشح بعد التطعيم كان يزن ٨٤ جرام بما يعنى ان النانو فضة لم تؤثر بشكل كبير على وزن المرشح. ويوضح شكل ٨ فرق الوزن قبل وبعد التطعيم للمرشحات.

٢-٣ **اختبار الوزن Weight test**  
تم وزن المرشح غير المطعم والمرشح المطعم بالنانو فضة (Ag-Np) على ميزان حساس (EK-300i) طبقاً للمواصفة القياسية (RS-232C) وبمقارنة وزن المرشح



لمياه الشرب بالقاهرة حيث يوضح شكل ٩ حضانات تحضين المزارع البكتيرية عند درجات الحرارة الملائمة وإعداد المزارع البكتيرية في جو معقم وكذلك مجهر لفحص عينات المياه ودراسة الكائنات الحية وعددها إن وجدت. وهذا الاختبار يتبع المواصفة رقم (CDW/W03/Test/02).<sup>(٥)</sup>

٣-٣ **اختبار الميكروبيولوجي Microbiology Analysis**  
لتقييم اداء المرشحات المنتجة تحت البحث المطعمة وغير المطعمة بالنانو فضة تم إجراء اختبار بكتريا القولون البرازية (Fecal Coliform). وذلك بالمعامل المركزية

شكل ٩ حضانات تحضين المزارع البكتيرية<sup>٢</sup>

وجود ١٠ مستعمرات فقط من بكتيريا E-coli في عينة المياه التي تم ترشيحها باستخدام المرشح المطعم بالنانو فضة الحيوية

(Ag-Nps) وعندما استمر الترشيح لمدة ٦٠ دقيقة أخرى اي ما يعادل ٧ ساعات من الترشيح باستخدام المرشحات المطعمة بالفضة الحيوية لم يتم اكتشاف أي مستعمرات من بكتيريا E-coli في المياه المرشحة. في حين كان لا يزال بعد مرور ٧ ساعات من الترشيح بالفلتر غير المطعم بالنانو فضة وجود ١٠٠٠ مستعمرة (  $10^3$  cfu/mL ) من بكتيريا E-coli. حيث تظهر هذه النتائج ان الكفاءة المضادة للبكتيريا للمرشحات المطعمة بالنانو فضة الحيوية تتماشى مع متطلبات منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب والتي تنص علي ان اي مياه مخصصة للشرب يجب ان تحتوي علي عد بكتيري (fecal an total coli) صفر في اي عينة.<sup>(١)</sup>


ويوضح شكل ٩ رسم بياني للفرق بين المقاومة البكتيرية للمرشح المطعم بالنانو فضة الحيوية والفلتر غير المطعم. كما يوضح جدول ٤ نتائج الاختبار.

وذلك بعد تدوير الماء الملقح ببكتريا (  $10^3$  cfu/mL ) E-coli وذلك من خلال الوحدة التجريبية كما هو موضح في شكل ٥. لمدة ٧ ساعات تم اجراء الاختبار علي ١٠٠ ملي من المياه الخارجة من المرشح غير المطعم بالنانو فضة. حيث أظهرت النتائج وجود (  $10^3$  cfu/mL ) من بكتيريا E-coli. وبعد ترشيح الماء الملقح لمدة ساعة باستخدام مرشح البولي بروبيلين المطعم بالنانو فضة الحيوية تم تقييم العد البكتيري لعينة الماء حيث أظهرت النتائج انخفاض كبير في مستعمرات بكتيريا E-coli في المياه المرشحة بواسطة المرشح المطعم مقارنةً بالعد البكتيري في عينة الماء المرشحة بالمرشح غير المطعم. عندما استمر الترشيح لمدة ثلاث ساعات آخرين باستخدام مرشح النانو فضة اي بعد ٤ ساعات من الترشيح أظهرت النتائج بقاء حوالي ٣٥ مستعمرة فقط من بكتيريا E-coli في عينة الماء. بينما كان عدد مستعمرات بكتيريا E-coli في المياه المرشحة بالمرشح غير المطعم بالنانو فضة لا يزال ١٠٠٠ مستعمرة (  $10^3$  cfu/mL ) حتي بعد مرور ٦ ساعات من الترشيح. ومع ذلك بعد مرور ٦ ساعات من الترشيح أظهرت النتائج

جدول ٤ نتائج اختبار الميكروبيولوجي

اختبار الميكروبيولوجي Analysis Microbiology العد البكتيري لبكتيريا ( $10^3$ cfu/mL ) E-coli				نوع المرشح
عدد ساعات الترشيح				
٧ ساعات	٦ ساعات	٤ ساعات	ساعة	
١٠٠٠ مستعمرة	١٠٠٠ مستعمرة	١٠٠٠ مستعمرة	١٠٠٠ مستعمرة	قبل التطعيم
صفر مستعمرة	١٠ مستعمرة	٣٥ مستعمرة	٣٠٠ مستعمرة	بعد التطعيم






شكل ٩ الفرق بين المقاومة البكتيرية للمرشح المطعم بالنانو فضة الحيوية والفلتر غير المطعم

خلال تحليل ١٠ صور مجهرية (SEM) تم حساب متوسط حجم المسام للمرشح المطعم بالنانو فضة وكانت ١٦٤٠ نانوميتر وكان متوسط حجم المسام لمرشح المياه غير المطعم بالفضة ٤٩٣٠ نانوميتر حيث تسبب التطعيم بالنانو فضة الحيوية في انخفاض تقريبي بمقدار ثلاث اضعاف في حجم مسام مرشح البولي بروبيلين. ويوضح شكل ١٠ رسم بياني للفرق بين حجم مسام المرشح قبل وبعد التطعيم بالنانو فضة الحيوية.

### ٤-٣ اختبار (SEM) لقياس حجم مسام المرشح وحجم جزيئات النانو فضة


تم اجراء الاختبار في مركز النيماتودا التابع لكلية الزراعة جامعة القاهرة على مجهر الكتروني (SEM) نوع (5200 JEOL- JSM) وذلك لقياس حجم مسام المرشح قبل وبعد التطعيم بالنانو فضة. وكذلك حجم جسيمات النانو فضة. حيث اظهرت النتائج عند مقارنة حجم المسام (المسافات البينية) للمرشح المطعم بالنانو فضة ومقارنته بحجم مسام المرشح غير المطعم بالفضة وذلك من



شكل ١٠ الفرق بين حجم مسام المرشح قبل وبعد التطعيم بالنانو فضة البيولوجية

نانوميتر. كما يتضح من خلال (SEM) شكل ١١ تداخل او تراكم بعض الجسيمات النانوية في مكان واحد ولذلك تظهر بعض الجسيمات أكبر حجماً.

كما يوضح شكل ١١ حجم الجسيمات النانوية باستخدام المجهر الالكتروني (SEM) حيث كشفت الدراسة ان حجم جسيمات النانو فضة يتراوح بين ٥٨ نانوميتر إلى ٩٥,٥



شكل ١١ حجم جسيمات النانو فضة الحيوية داخل المرشح (SEM 25000)

#### ٤- الاستنتاجات conclusions

- ١- اسفرت النتائج بعد ترشيح ٧ ساعات ان المرشحات المطعمة بالنانو فضة الحيوية قادرة علي إزالة ١٠٠% من بكتيريا E-coli من مياه تحتوي علي حمل بكتيري يبلغ ١٠<sup>٣</sup> قدم مكعب/ملي ومعدل تدفق ٣ لتر/ ساعة.
- ٢- ادي تطعيم المرشح بالنانو فضة الحيوية الي انخفاض حجم المسام وتدفق المياه ثلاث اضعاف مقارنة بالفلتر غير المطعم.
- ٣- اسفرت النتائج بعد مرور ٧ ساعات من الترشيح ان المياه الخارجة من عملية الترشيح بالفلتر المطعم بالفضة لا تحتوي علي أي جزيئات من الفضة. مما يشير إلي ثبات المرشحات المنتجة تحت البحث وقدرتها علي الاحتفاظ بجسيمات الفضة النانوية

#### ٥- التوصيات recommendations

اوصي باستخدام مرشح البولي بروبلين المنتج بطريقة الغزل بالانصهار التابعة للطريقة الجافة لتصنيع الالياف الصناعية والمطعم بالنانو فضة الحيوية باستخدام طريقة الرش في التطعيم في تنقية مياه الشرب من الملوثات الميكروبيولوجية بدلاً من استخدام بعض الطرق الكيميائية الضارة للتخلص منها.

#### ٦- المراجع

- 1- Ahmed Ali Salman, Foaad, M.A, Ola Mohammed Mohsen, Hanaa Abu Zaid Khalil, "Antimicrobial Effect of Fibers Grafted With Bio- Nano silver Particles Produced by Fungal Process on Cotton Fabrics", Journal of Basic and Applied Scientific Research, Appl, vol 5(12)1-1, 2090:4304, (2015)

#### ٣-٥ اختبار تدفق المياه Water flow test

تم اجراء الاختبار في مركز بحوث الصحراء حيث تم حساب تدفق الماء عبر المرشحات المنتجة تحت البحث وفقاً لاختبار التوصيل الهيدروليكي (constant head hydraulic) والذي يتم تعريفه علي انه معدل حركة الماء عبر وسط مسامي. (٧-٦) حيث كان تدفق الماء للمرشح غير المطعم بالنانو فضة (٢١ X ١٠<sup>-٦</sup> سم/ثانية) وكان تدفق الماء للمرشح المطعم بالنانو فضة (٧ X ١٠<sup>-٦</sup> سم/ثانية) وهذا يشير الي أن تدفق الماء عبر المرشحات غير المطعمة كان اكبر بثلاث مرات تقريبا من تدفق المياه عبر المرشحات المطعمة بالنانو فضة وهذا يتوافق مع تحليل المجهر الالكتروني (SEM) الذي كشف عن فرق ثلاث اضعاف بين أحجام المسام للمرشح المطعم وغير المطعم بالنانو فضة. حيث تدعم نتائج قياس التدفق حقيقة ان التوصيل الهيدروليكي للماء الذي يمر عبر المرشحات يعتمد علي حجم المسام.

#### ٣-٦ اختبار مقياس طيف الكتلة / البلازما (ICP/MS)

تم اجراء الاختبار بالمعامل المركزية لمياه الشرب بالقاهرة وذلك لتقييم كمية جزيئات الفضة المنبعثة من المرشحات الي الماء. تم استخدام مقياس طيف الكتلة/البلازما وفقاً للمواصفة (ICP/MS ٦٠٢٠B)<sup>(١٠)</sup>

لتحديد اي كمية من جزيئات الفضة النانوية في عينة المياه. حيث اظهرت النتائج ان الماء المرشح بعد مرور ٧ ساعات من الترشيح عدد النواتج من جزيئات الفضة النانوية في عينة المياه المرشحة صفراً. مما يشير إلي ثبات المرشحات المنتجة تحت البحث وقدرتها علي الاحتفاظ بجسيمات الفضة النانوية داخلها وهذه النتيجة تتوافق مع جميع المواصفات الخاصة بمياه الشرب والتي تنص علي ان الحد الاقصى لمستوي الملوثات لأيون الفضة في مياه الشرب يجب ان يكون أقل من ٠,١٥ مجم / لتر. (١١-١٢)

- ANCID Open channel seepage and control, (2000).
- 8- F. heidar pour, W. A. wan AB. Kareem Ghani, F. R. Bin Ahmadun, S. Sobri, M. Zargara, M. R. Mozafarla, "nano silver-coated polypropylene water filter: II. evaluation of antimicrobial efficiency", Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, Vol. 6 (2), 791 : 802, (2011).
- 9-"World Health Organisation Guidelines for drinking water quality". Vol. 2, WHO, (1996).
- 10- <https://www.epa.gov/sites/default/files/2015-12/documents/6020b.pdf> ( Method 6020B: Inductively Coupled Plasma- Mass Spectrometry.
- 11- United State Environmental Protection Agency (USEPA) (2001). "Drinking water standards", <http://www.epa.gov/waterscience/drinkingstandards/dwstandards.pdf>; Accessed August 12, (2002).
- 12- US EPA. 2006 Edition of the " Drinking Water Standards and Health Advisories", Office of Water U.S, Environmental Protection Agency, Washington, DC, Report: EPA 822-R-06-013, (2006).
- ٢- هناع أبوزيد خليل أبوزيد, "المعايير التقنيه لأنتاج الفلاتر النسجيه المستخدمه فى تنقيه مياه الشرب" ماجستير، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، (٢٠١٢) hanaa abuzid khalil abuzida\_ almaeayir altaqni li'antaj alflatir alnisjiih almustakhdimih faa tanqiat miah alshurb majistir, kuliyat alfunun altatbiqiyati, jamieat hulwan, (2012).
- 3- F. heidar pour, W. A. wan AB. Kareem Ghani, F. R. Bin Ahmadun, S. Sobri, M. Zargara, M. R. Mozafarla, "New trends on Mmicrobiological water treatment", Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, Vol. 6 (2) , 791: 802, (2011).
- 4- Alexandru Rus, Vasile-Dănuț Leordean, Petru Berce, "Silver Nanoparticles (Ag-NP) impregnated filters in drinking water disinfection", MATEC Web of Conferences, 137, 07007 DOI: 10.1051/mateccconf/201713707007, (2017).
- 5- Eaton Lenora Ctesceri, Arnold Greenberg and Andrew "Standard Methods for the examination of the water and wastewater" Edition 20TH, (2011).
- 6- Brassington, R, " Geological Society Handbook Series", (1988).
- 7- Sinclair Knight Merz, "National Committee on Irrigation and Drainage",

---

## Microbiological Treatment of Drinking Water using Filters Non-woven Polypropylene Grafted Bio-nano Silver

### Abstract:

The bio-silver nanoparticles were prepared by using *Fusarium oxysporum* on a liquid medium and obtained a solution containing the Bio-Nano silver particles.<sup>(1)</sup> The presence of silver particles was confirmed using an (SEM). The non-woven polypropylene filter was manufactured by the Melt blown method with a porosity of 5 microns and was grafted with Bio-Nano silver particles during manufacture by spraying and depositing the Bio-Nano silver solution on the filter during the wrapping of the filament layers in the manufacturing stage and the presence of Nano silver on the polycarbonate filter Polypropylene using (SEM, EDX). The efficiency of the filter fed with Nano silver bio-based on microbial resistance was also evaluated and compared with the filter not inlaid with Nano silver particles at a flow rate of 3 liters / hour and after 7 hours of filtration with a bacterial load of  $3^{10}$  units of bacteria (E-coli) the water was coming out of the filtration. Contains zero of (E-coli) bacteria. The results also showed that after the filter was in the water for 7 hours, no Nano silver particles were lost in the water leaving the filtration process. The effect of bio-nanoparticle grafting on the size of the interspace (porosity) of the filter was also studied by analyzing 10 microscopic images (SEM). The average pore size was calculated for the filter inlaid with Nano silver. The results showed that grafting with Nano silver bio-silver caused an approximate decrease of three times. The size of the pores of a polypropylene filter.

**Keywords:** Bio-Nano silver, Melt blown filter, drinking Water treatment, SEM, Antibacterial.