



قابلية تحويل أصوات الأغنام بالمنطقة الشمالية من المملكة العربية السعودية إلى منسوجات Convertibility of Sheep Wool in the Northern Region of the Kingdom of Saudi Arabia into Textiles

أ.د. رانيا مصطفى كامل دعبس
أستاذ تصميم الملابس - كلية علوم الانسان والتصميم -
جامعة الملك عبد العزيز - المملكة العربية السعودية

ا. مها حسين عيد المسعودي
باحثة دكتوراه بقسم الأزياء والنسيج - كلية علوم الانسان
والتصميم بجامعة الملك عبد العزيز ومحاضر بكلية
التصميم والفنون - جامعة تبوك - المملكة العربية السعودية

الملخص:
تسعى العديد من الدول للاستفادة من المخلفات البيئية والحيوانية واستخدامها في العديد من الصناعات كصناعة الأسمدة العضوية وغيرها. وتعد الأغنام من أهم الثروات الحيوانية في المملكة العربية السعودية وتعتبر المنطقة الشمالية من أكثر مناطق المملكة اهتماماً بتربية الأغنام ويتم عادة جزءاً من مرتبين سنويًا مختلفاً مئات الآطنان من الصوف الخام والذي يتم التخلص منه عن طريق رمييه في الأودية أو حرقه.

لذا تكمن أهمية هذه الدراسة في المساهمة في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ والتي تنص على ضمان الاستدامة البيئية في محورها الأول (مجتمع حيوي) عن طريق حماية البيئة من الضرار الناتجة عن الخامات المهدمة.
بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال محورها الثاني "اقتصاد مزدهر" بتعزيز الصناعات القائمة على الخامات المحلية.

وتهدف الدراسة إلى تصنيف صوف الأغنام المهدمة في المنطقة الشمالية بالمملكة العربية السعودية وقابليتها لإنتاج الملابس

وأتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي، ومن أهم التوصيات توجيه انظار المستثمرين نحو صوف الأغنام المهدمة في شمال المملكة العربية السعودية والاستفادة منه والبحث على عمل المزيد من الأبحاث التي تتعلق بالصوف المحلي واستخدامه في صناعة الملابس.

الكلمات المفتاحية:

الاقمشة الصوفية، أصوات الأغنام، النسيج.

المقدمة:
الخاصة للحصول على احتياجاته من السلع الاستهلاكية والاستثمارية، بهدف التقليل من مستوى التبعية السياسية والاقتصادية للدول الأخرى وبالتالي تحقيق درجة أعلى من الاستقلالية في قراراته وموافقه الدولية والداخلية (محمود، محمد ٢٠١٩) من خلال

<https://www.google.com/amp/s/islamonline.net/29189/amp/>

ومن أهم الصناعات التحويلية صناعة الملابس الجاهزة إلا أن هذه الصناعة لم تلقى التوجه والاهتمام الكافي من قبل المستثمرين في المملكة ويعود ذلك لنقص المواد الخام الأساسية لهذه الصناعة وعدم توفر الابدي العاملة. فقد حازت صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة على (%) ١٠ فقط من حجم الاستثمارات بالمملكة و (%) ٤٠

تجهيز الدول النامية لتنمية المشروعات الصناعية التحويلية من خلال إعداد استراتيجيات متكاملة لمحاربة الفقر والبطالة وزيادة الإنتاجية. وتعتبر الصناعة التحويلية من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية والتي تهدف إلى عدم الاعتماد على المصدر التقليدي الوحيد للدولة وهو البترول. وتعرف بانها نشاط يقوم بتحويل ومعالجة المواد الخام المستخرجة من الطبيعة والمواد النباتية والحيوانية وتحويلها إلى شكل آخر قابل للاستفادة منه (مغنية، ٢٠١٠).

ويساعد ظهور الصناعات التحويلية في المملكة على الاكتفاء الذاتي (Autarky) أو الاقتصاد المغلق (Closed Economy) ويقصد به أن يعتمد بلد ما على إمكاناته

وبناء على ما سبق رأت الباحثة ضرورة تناول موضوع قابلية استخدام صوف الأغنام شمال المملكة في إنتاج الملابس.

- وبالتالي تتحدد مشكلة البحث في التساؤلات التالية:
- ١- ما خصائص أصواف الأغنام المهدرة في المنطقة الشمالية بالمملكة العربية السعودية؟
 - ٢- ما قابلية أصواف أغنام المنطقة الشمالية من المملكة إلى تحويلها لخيوط نسيجية؟

أهداف الدراسة:

- ١- تحديد خصائص أصواف الأغنام المهدرة في المنطقة الشمالية بالمملكة العربية السعودية.
- ٢- تحويل أصواف أغنام المنطقة الشمالية من المملكة إلى نسيج.

أهمية الدراسة:

- ١- المساهمة في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ والتي تنص على ضمان الاستدامة البيئية في محورها الأول (مجتمع حيوي) عن طريق حماية البيئة من الآثار الناتجة عن الخامات المهدرة.
- ٢- المساهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال محورها الثاني "اقتصاد مزدهر" بتعزيز الصناعات القائمة على الخامات المحلية.
- ٣- تعد الدراسة نواة لإنتاج منسوجات محلية في المملكة العربية السعودية.

مصطلحات البحث (Terminology)

- الخامات الحيوانية (Animal Row Materials): هي المواد الأولية التي تؤخذ من الحيوانات وتدخل في صناعات كثيرة ومتنوعة ومن أهمها: العظام، الجلد والاصوات (Rots,2008)

- الخامات الحيوانية المهدرة (Animal Row Waste): (تعريف اجرائي): ويقصد بها في هذا البحث أصواف الأغنام التي يتم التخلص منها برميها بعد الجز الموسمي للحيوان من قبل مربي المواشي.

منهج البحث:
تتبع هذه الدراسة المنهج الوصفي

حدود البحث:

الحدود المكانية: تقتصر الدراسة على استخدام ٥٠ كيلو من الياف صوف الأغنام (من سلالة النعيمي) بمدينة تبوك في المنطقة الشمالية من المملكة العربية السعودية.

الحدود الموضوعية:
• استخدام الخامات الحيوانية المهدرة (صوف الأغنام من سلالة النعيمي) بمدينة تبوك بالمنطقة الشمالية من المملكة العربية السعودية وتحويلها إلى نسيج.

من عدد المصانع، والتي تركرت على التوالي في كل من منطقة الرياض يتبعها مكة وأخيراً المنطقة الشرقية (خليل ٢٠١٨).

ويظهر غياب المنطقة الشمالية من الإحصاءات في هذه الدراسة في مجال صناعة الملابس والمنسوجات وقد اشارت دراسة (محمود, ٢٠١٨) بان الصناعة الخضراء والتي تقوم على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وعدم تلوث البيئة سوف تؤدي الى تحسين البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في المملكة.

وتسعى العديد من الدول للاستفادة من المخلفات البيئية والحيوانية واستخدامها كمصدر للطاقة وغيرها من الصناعات.

وتعد الأغنام من أهم الثروات الحيوانية في الوطن العربي حيث يقدر عدد رؤوس الأغنام في المملكة العربية السعودية بحوالي ٧٦٩٨,٠٠٠ رأس. وتعتبر المنطقة الشمالية من أكثر مناطق المملكة اهتماماً بتربيبة الأغنام من سلالة النعيمي والتي تتغذى بالصوف الكثيف والطويل والذي يعطي كامل جسدها ويتم عادة جز الصوف من مرءه إلى مرتين سنوياً مخلفاً مئات الأطنان من الصوف الخام والذي يتم التخلص منه عن طريق رمييه في الأودية او حرقه. (<https://www.almrsal.com>2017)

كما رأت الباحثة من خلال الاطلاع والبحث ان هناك العديد من الأبحاث والدراسات التي تناولت الاستفادة من المخلفات البيئية والحيوانية واستخدامها في العديد من الصناعات مثل صناعة النسيج والاسمدة العضوية وغيرها.

فقد تناولت دراسة (Hoguet,2014) صوف الأغنام والذي يعتبر خامة صديقة للبيئة في مجال صناعة الملابس حيث لا يتطلب كمية كبيرة من المياه لزراعته كالقطن كما انه لا يحتوي على مشتقات البترول كالنایلون والبوليستر، وقد اشارت دراسة (Green, 2007) ان الصوف الخام يحتوي على كمية كبيرة من المعادن والنيتروجين لذا فانه يدخل في صناعة الأسمدة العضوية ، وقد اظهرت نتائج دراسة (Cayuela, Bernal and Roig, 2004) انه يمكن الاستفادة من المخلفات النباتية والحيوانية عن طريق خلط مخلفات معاصر الزيتون مع مخلفات الأغنام من صوف وروث وإنتاج اسمدة عضوية ذات كفاءة وجودة عالية.

ومن خلال الدراسات السابقة واستطلاع الرأي الاستكشافي الذي قامت به الدراسة والذي شمل بعض أصحاب الماشي في المنطقة الشمالية والمسئولين بمصنع الغزل والنسيج بالمملكة فقد أكد جميعهم على افتقار التوجه سواء من قبل الجهات أو الأفراد إلى الاستفادة من أطنان الصوف التي تهدر ويتم التخلص منها سنوياً بدون دراسة قابليتها للغزل والنسيج أو مدى إمكانية توظيفها في صناعة الملابس.

ويقصد بها قوة مقاومة الخامه للتاثيرات الميكانيكية التي تتعرض لها خلال مراحل تصنيع الخيوط والاقمشة من شد وجذب واحتكاك وخلافه (عبد المنعم وحسن ٢٠١٢).

٥- التجعد wrinkling

وتعتبر من الخواص الطبيعية للصوف فهي تؤثر على قوة التماسك بين الشعيرات في الخيط وكذلك على درجة المسامية ومقدار الدفع في الاقمشة الناتجة وسهولة استطالتها وعلى ملمسها وامتصاصها للرطوبة (حمدي ٢٠١٨).

٦- امتصاص الرطوبة

ويقصد بها قدرة الخامة على الاحتفاظ بكمية من الماء الذي تمتصه من الجو المحيط بها، وبعد الصوف من أكثر الانسجة امتصاص للرطوبة كما يتميز بأنه عازل ممتاز للحرارة لذا يفضل في الملابس الشتوية (Anderson et al., 2009)

٧- المرونة Elasticity

ويقصد بها استعادة الخامة لشكلها الأصلي بعد زوال القوى المؤثرة عليها وهي ضرورية في عمليات التصنيع حتى لا تقصف الشعيرات بل انها تساعد على غزلها ونسجها بسهولة.

٨- الاستطالة Elongation

وهي قابلية الشعيرات للمطاطية وزيادة الطول إذا ما تعرضت لقوى شد قبل ان تقطع وتتميز الياف الصوف بأن لها استطالة عالية والتي تكون أعلى في الحالة المبتلة من الجافة. (جبر وسيف ٢٠١٦).

٩- انتظام الطول والدقة Regularity and length and fitness

يؤثر انتظام طول النيلة وانتظام قصرها على جودة الخيوط المغزولة منها فالشعيرات المتفاوتة الاطوال تكون خيوطها غير متناسقة مما يؤثر في ملائتها ومظهريتها ولمعانها وفي زيادة عدد مرات القطوع أثناء الغزل والنسيج. ويعالج هذا العيب بإجراء عملية التمشيط للحصول على خيوط أكثر انتظامية حيث تسقط الشعيرات القصيرة (عبد المنعم وحسن ٢٠١٢).

*تصنيف الصوف

يصنف صوف الأغنام بشكل عام إلى ثلاثة أنواع رئيسية خشن (woolen)، متوسط(semi-worsted) وناعم (worsted) حيث يختلف كل نوع في مراحل تجهيزه من اعداد وتمشيط الالياف، غزل الخيوط وتشكيل النسيج.

فالصوف الخشن يحتوي على الياف متفاوتة في الطول ومراحل اعداد وتجهيز الخيوط اقل كما تتميز الخيوط المغزولة بانها ضعيفة نوعا وبها عقد ويظهر على سطح النسيج الناتج بعض الشعر نظرا لقلة طول الالياف ويستخدم في صناعة السجاد

الصوف المتوسط فيحتوي على الياف اقل تقليلا من الصوف الخشن والخيط المغزول أكثر متانة واقل عقد كما ان الشعر الموجود على سطح النسيج اقل من الصوف الخشن ويستخدم في صناعة منتجات ملبيه ثقيلة الوزن

الاطار النظري:

صوف الأغنام هو عبارة عن الياف طبيعية تغطي أجسام الخراف والنعام، تجز مرة او مرتين في السنة وتؤخذ لمعالج وتصبغ وتحول الى خيوط رفيعة تتسع منها الملابس والسجاد وتدخل في العديد من الصناعات الأخرى (<https://www.awc.org>).

ويبلغ عدد الأغنام في العالم ٨١٧ مليون رأس تنتج حوالي ٤٣٠٠ رطل من الصوف الخام أربعة اخماسها من الصوف الناعم والخمس الباقى من الصوف الخشن (عبد الله ٢٠١٢).

وتعتبر نيوزيلندا من الدول المنافسة لأستراليا في تربية الأغنام وإنتاجها كما تعتبر الصين من أكبر منافسي أستراليا ونيوزيلندا عالمياً في مجال إنتاج الأغنام. وتعد كل من إنجلترا، الهند، باكستان، تركيا وأمريكا من الدول المنتجة للصوف (<https://m.marefa.org>).

وتخالف الأغنام التي تربى بهدف الحصول على لحومها عن تلك التي تربى بهدف الحصول على أصواتها فأغنام الصوف تحتاج لمراعي ذات حشائش أقل (حمدي ٢٠١٨).

هناك بعض الخصائص التي يجب توافرها في الالياف النسيجية والتي يتم الحكم على جودة ألياف الصوف المستخدمة في الالياف النسيجية من خلال تلك الخصائص ويمكن ذكرها فيما يلى:

١- طول الشعيرة fiber length

يعد من العوامل الرئيسية التي تحدد جودة الخامة كما يساعد على عملية برمها وتماسكها مع بعضها البعض عند عملية الغزل (عبد المنعم وحسن ٢٠١٢).

٢- الدقة fineness

ويقصد بدقة الالياف سمك الشعيرات التي تحدد عدد الشعيرات في قطاع الخيط وكلما زادت درجة نعومة الشعيرات زادت قدرة الخيط على تحمل قوة الشد (symposium, 2015).

٣- كثافة الشعيرات fiber density

تؤثر كثافة الشعيرات على وزن الاقمشة وعلى خاصية الإنزال فإذا كانت الشعيرات خفيفة جدا فان الاقمشة الناتجة لا تعطي المظهرية المطلوبة بالنسبة لخاصية الإنزال وان كانت ثقيلة جدا فان الاقمشة تكون غير مرحة في الاستعمال.

٤- النعومة:

تؤثر نعومة الشعيرات على الشعور بالراحة عند احتكاكها بالجلد و تعد صفة النعومة (قطر الليفة) من اهم صفات الصوف حيث انها تقدر صلاحية الصوف لنوع النسيج الذي يمكن استخدامه وهذا يعتمد على العامل الوراثي وكثير من العوامل البيئية المحيطة بالحيوان (الدباخ ٢٠١٣).

٤- المتانة Tenacity

الصوف الناعم ويختلف عن النوعين السابعين فتتميز الياف
الجودة العالية (Cottle, 2009).
الصوف بانها طوله ومتساوية مما ينتج عنها خيوط متينة
وخلالية من العقد كما ان سطح النسيج يتميز بانه خالي من

جدول (٢) تصنیف الصوف

نوع الصوف	دقیق	متوسط وهجين	طويل ومجد
الغنم	المارينو	كورديل	روماني
قطر الاليف	من ١٥ الى ٢٣ ميكرون متر	٣٠ الى ٢٤ ميكرون متر	أكبر من ٣٠ ميكرون متر
الطول	من ٥٠ الى ١٢٠ ملم	من ١٢٠ الى ١٥٠ ملم	أكبر من ١٥٠ ملم
التموجات	عالی التموج	تموجات عادیة	تموجات قليلة او مستقيم
المصدر	أستراليا	الأرجنتين	نيوزيلاندا
التطبيقات	ملابسات خارجية، جوارب	منتجات ملابسية ثقيلة	السجاد والسجاد العربي (الكليم)
		الوزن، ملبوسات رياضية	

(جبر وسيف, ٢٠١٦)

هناك ثلاثة نظم لإنتاج غزل الصوف

- ١- طريقة غزل الممشط (الورستد) worsted spinning
- ٢- طريقة الغزل نصف (الورستد) semi worsted spinning
- ٣- طريقة الغزل (الوولن) woolen spinning

وتختلف هذه النظم عن بعضها من ناحية مراحل التشغيل كما هو موضح في الآتي:


جدول (٣) مراحل تشغيل نظم انتاج غزل الصوف

مراحل التشغيل	الغزل المشط	الغزل نصف المشط	الغزل المسرح
١ مرحلة الكرد	تنم للحصول على شريط كرد	تنم للحصول على شريط كرد	تنم للحصول على شريط الكرد
٢ إعادة الغسيل	تنم لنظافة شريط الكرد واضافة مواد التزييت	لا توجد	لا توجد
٣ سحب ابتدائي	مرحلتين سحب	ثلاث مراحل سحب	لا توجد
٤ تمشيط	تنم للتخلص من الشعيرات القصيرة والشوائب	لا توجد	لا توجد
٥ سحب نهائي	ثلاث مراحل	لا توجد	لا توجد
٦ تحضيرات الغزل	تنم للحصول على مبروم	تنم للحصول على غزل بنمر مختلف	لا توجد
٧ غزل	وغادة تكون نمر عالية	غزل بنمر متوسطة حتى نمر ٢٠ متري	تنم للحصول على غزل بنمر مختلف

(عبد المنعم, ٢٠١٢)

خطوات الدراسة التطبيقية والنتائج:

تمت الدراسة من خلال مجموعة من المراحل والخطوات للوصول لنتائج البحث النهائي والشكل التالي يوضح الخطوات التي تمت.



شكل (٢) اعداد (الباحثة)

جميعهم على الاحتياج الشديد للاستفادة من اطنان الصوف التي تهدر ويتم التخلص منها سنوياً بدون دراسة قابلية الغزل والنسيج أو مدى إمكانية توظيفها في صناعة الملابس. وكانت نتائج استطلاع الرأي كالتالي:

وفيما يلي شرح لهذه المراحل والنتائج التي تم التوصل إليها:
أولاً: استطلاع رأي استكشافي.
والذي شمل بعض أصحاب الماشي في المنطقة الشمالية والمُسؤولين بمصانع العزل والنسيج بالمملكة فقد أكد

جدول (٥)

أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمملكة العربية السعودية
- مصانع الغزل والنسيج في المملكة تستخدم شعر الماعز المستورد لصناعة السجاد وبيوت الشعر.
- لم يسبق لمصانع الغزل والنسيج في المملكة استخدام صوف الأغنام المحلية.
- أكد جميعهم أنه لا توجد لديهم فكرة عن مدى إمكانية استخدام الصوف المحلي في صناعة الملابس.

جدول (٦)

أصحاب الماشي (العدد - ١٠ أشخاص)
- ٦٠٪ لديهم ما يزيد عن ٣٠٠٠ رأس غنم
- جميع الأغنام من سلالة النعيمي
- يجز الصوف مرة واحدة سنوياً خلال شهرى ٤-٥ ميلادي.
- يتم جز الصوف يدوياً على يد عماله غير سعودية.
- الكمية المقدرة للصوف المجزوز من ٣-٥ كيلو للخروف الواحد.
- ٨٠٪ من أصحاب الماشي يقوم برمي الصوف بعد جزه.

ثانياً: جز الصوف

وتمت مرحلة الجز من خلال :

- اختيار العينة من حظيرتين مختلفتين وجميعها من نوع نعيمي وعدد الماشي (٣٠ رأس غنم)



(صورة ١) الأغنام قبل الجز

جروح للحيوان لأنه لا يترك مسافة كافية بين مقدار القص والجلد وتوضح الصوره التالية رقم (صوره ٢ و ٣) المقص اليدوي.

- تمت عملية الجز من خلال الات خاصة تعرف بآلات الجز واستخدم في البحث المقص اليدوي، ورغم أن المقص الالي أسرع ويختصر الوقت والجهد ولكن لا يفضل أصحاب الماشي لاعتقادهم الخاطئ انه يسبب



(صوره ٣) أداة لسن المقص وجعله حاد



(صوره ٤) مقص يدوبي لجز الصوف

- تتم عملية جز الماشي عن طريق وضع الحيوان على الأرض (صوره ٤) وابتداء الجز من اسفل لاعلى واستغرق جز كل حيوان ١٠ دقائق . ثم يشطف الحيوان بالماء بعد الجز مباشرة (صورة ٥) .



(صوره ٤) عملية جز الصوف




(صوره ٥) غسل الماشي بعد الجز مباشرة

ويوضح الشكل (٢) الطريقة العملية لتقسيم صوف الجزا
الواحدة الى مناطق مختلفة حسب درجة تعرضها للشمس
والاترية والاحتكاك ، حيث نحصل على الأصناف الممتازة
من المناطق ١,٢ وتمثل جوانب الخراف ثم يليها في
الجودة صوف الاكتاف في المناطق ٣,٤ يليها في الأهمية

نظراً لعدم نمو شعرات الصوف بنسبة واحدة على كل
أجزاء جسم الأغنام، لذلك يتتنوع صوف الجزا من حيث
الجودة تبعاً لنوع الصوف ودرجة نعومته وموضعه من
جسم الأغنام .

٦ منطقه الظهر في المناطق ٦، ٥ حيث تتمو الشعرات أطول وتكون ادق وانعم وتعامل على انها جزء من الدرجة الأولى ثم يليها المنطقة الخلفية الجانبية ٧ ومنطقة الظهر والرأس ١٣ والرجلين ١٤ فتعامل على انها جزء درجة الخلية ٨ ويعتبر الصوف الناتج من نهاية الفخذ من اعلى ثانية.



شكل (٢) تصنیف صوف الجزء الواحد المصدر (عبدالمنعم وحسن, ٢٠١٦)

ثالثا - جمع الصوف:
قامـت الباحثـة بـجمع ٧٠ كـيلـو مـن الصـوف الخامـ من غـنم نوع نـعـيـمـي ذات صـوفـ أبيـضـ يـمـيلـ لـالـأـصـفـرـ ويـحـتـويـ عـلـىـ بـعـضـ الأـجـزـاءـ ذاتـ لـونـ بـنـيـ كـمـاـ كانـ يـحـتـويـ عـلـىـ العـدـيدـ منـ الشـوـائـبـ كـالـأـتـرـةـ وـالـرـوـثـ وـبـقـائـاـ طـعـامـ المـوـاـشـيـ كـمـاـ هوـ مـوـضـعـ فـيـ الصـورـةـ رقمـ (٦).



[صورة ٦) الصوف الخام بعد الحز]

رابعا: عمل اختبار لشعيرات الصوف:
وقد قـامـتـ البـاحـثـةـ بـإـجـراءـ مـجمـوعـةـ مـنـ الاـخـتـارـاتـ عـلـىـ ١٠٠ جـمـ مـنـ الصـوفـ الخامـ (تمـ جـزـهـ مـنـ اـنـحـاءـ مـتـفـرـقةـ مـنـ جـسـمـ الـحـيـوانـ)ـ وـذـكـرـ مـنـ خـالـ صـنـدـوقـ الدـعـمـ لـلـغـلـ

جدول رقم (٧) النتائج المعملية لشعيرات الصوف

النتائج	المواصفة القياسية	الاختبار
٢٢	ASTM-D1448	النمرة (ميكرن)
١.٤	ASTM-D1445	المتانة (جرام/دينير)
٤٠.٣	ASTM-D1445	الاستطالة (%)
٩٧,٢٥	ASTM-D1440	الطول (مم)
١.٥	ASTM-D1440	نسبة الدهون (%)

- تم استبعاد الاطوال القصيرة الخاصة بالبطن والارجل
يدويا وكذلك استبعاد الالوان الغامقة والمواد العالقة مثل
النباتات والروث يدويا كما هو موضح في الصورة (٧)
(وبعد الفرز اليدوي وإزالة الشوائب أصبح وزن
الصوف ٥٠ كيلو جرام

خامساً: غسل الصوف:
تم غسل الصوف في شركة محمد سليم لتجارة الصوف الخام
بجمهورية مصر العربية وتمت المراحل كالاتي:
أ- الفرز
- تم فرز الاطوال من ٩٠-١٠٠ امل للدخول في مرحلة
تصنيع الشريط المكرود والممشط وهي مرحلة تسيق
الغسيل.



(صورة ٧) فرز الصوف يدويا قبل مرحلة الغسل

ب- مرحلة التقفيح اي تفكيك الشعيرات وتم يدويا قبل الصابون وتم تجفيفه في افران بالبخار عند نسبة رطوبة مرحلة الغسيل مباشرة.

١٧.٥٪ (صوره ٨ و ٩).

ج- مرحلة الغسيل الميكانيكي بالماء الساخن تحت درجة حرارة ٦٠ درجة واضافة (كربونات الصوديوم)



(صورة ٨) مكائن غسل الصوف



(صورة ٩) افران لتجفيف الصوف بعد عملية الغسيل



(صورة ١٠) الصوف بعد مرحلة الغسيل والتجفيف.

وقد أشار (محمود ٢٠١٧) ان مرحلة السحب تعد من المراحل الهامة التي تعمل على تشكيل الخيط النهائي وتحسين خواص الشد والانتظامية وبالتالي تعكس على جودة الشريط المنتج .

سادساً مرحلة الشريط (التوبيس)

- بعد مرحلة غسل الصوف وتجفيفه (صورة ١٠) تمت عملية السحب والكرد وتمشيط شعيرات الصوف (صورة ١١) للوصول لمرحلة الشريط ويسمى توبس (صورة ١٢)



(صورة ١١) مرحلة سحب وكرد وتمشيط شعيرات الصوف



(صورة ١٢) مرحلة التوبس



(صورة ١٣) الشكل النهائي للتوبس

سابعاً - مرحلة الغزل

تم غزل ونسج الصوف في مصنع جولدن تكس في مدينة العاشر من رمضان بجمهورية مصر العربية، وتمت مرحلة الغزل كالتالي:

١- سحب وتمشيط واضافه زيت ورطوبه للتوبيس واحد عدد مراحل سحب من ٨-٦ للوصول الى وزن المبروم الذي يناسب النمرة المنتجة (صوره ١٤)



(صوره ١٤) سحب وتمشيط وتزييت التوبس

ب- برم الشعيرات وتعتبر اخر مرحلة للتحضيرات ويعطيها برمات وسحب للحصول على النمرة المراد انتاجها وهي نمرة ٤ وزن المبروم ٤ جرام .



(صوره ١٥) برم شعيرات الصوف

ث- مرحلة التدوير أي نقل الغزل الذي على الخيط للحصول على (كونه) او ماسورة وتجميده على شكل كونه ومرحلة التدوير يتم نظيف وخالي من العيوب (صوره ١٦) فيها إزالة أي عيوب في الخيط مثل النبس او الأماكن



(صوره ١٦) تدوير ونقل الغزل

ج- مرحله التطبيق وتم فيها دمج خيطين معاً وتجهيز لمرحله الزوي والتي تم فيها إعطاء برمات للحصول على خيط نمرة ٤٠/٤٠ متري (صورة ١٧).



(صورة ١٧) زوي الخيوط

الوزن والتراكيب النسجيه والملمس واللون وتم تجهيزها ومراجعتها مرة أخرى وبعد التأكد من عدم وجود أخطاء ثم تمت المراحل التالية للحصول على النسيج:

١- مرحلة التسدية:
وهي اول مراحل النسج والهدف منها تجهيز خيوط طولية (السداء) حسب عدد الفتل والطول المطلوب ثم نقل الخيوط لبرميل ومن البرميل لمطواة لتجهيزه للوضع على النول (صورة ١٨).

وبذلك انتهت مرحلة الغزل.

ثامناً: مرحلة النسيج

هناك ٣ خطوات سبقت مرحلة النسيج

مرحلة تجهيز الخيط (تم وضع الخيط في غرفة ترطيب مدة ٢٤ ساعة لاكتساب الرطوبة الازمة للتسدية لقليل القطوع او تقصيف الخيط).
ب- التنصيب والتسدية لتحويل الخيوط الى مطواة نسيج تم نسجه نسيج أطلس.

ج- تم عمل فاتورة او عينة انتاج بعرض النول تقريباً ١٧٠ سم في ٣ م لاختبار جودة النسيج تم فيها مراجعة



(صورة ١٨) مرحلة التسدية

٤- مرحلة النسيج:

يتم فيها تحضير الخيوط العرضية (اللحمة) ومزج خيوط السداء باللحمة لإنتاج القماش (صورة ١٩)



(صورة ١٩) مرحلة النسيج

• مرحلة التجهيز الجاف:
حرق الوبر ثم الحلاقة لإزالة الشعيرات الرفيعة على السطح.

٣- مراحل التجفيف والمعالجة والتثبيت
تم غسل القماش بالماء ثم تجفيفه وعمل معالجات كيميائية لإكساب النسيج خاصية بطء امتصاص الماء والتثبيت الحراري لثبيت عرض القماش وإظهار اللون والكي (صوره ٢٠ و ٢١)

وقد تم تجهيز النسيج في ثلاثة مراحل وهي كالتالي
• تجهيز رطب:

تم فيه كل إجراءات الغسيل لإزالة الزيوت التي أضيفت في مراحل الغزل والشمع الذي اكتسبته في مراحل التعبئة والتسميدية وإزالة العوالق وأكتساب خاصية الانكماش والحصول على طوله النهائي.

• جودة التجهيز الرطب:
يتم إزالة الشوائب او عقد الخيط او تخفيف اللحمات في الخيط ببيرة التنظيف اليدوية ومراجعة أي بواعي الشمع والزيوت.



(صوره ٢٠) جهاز الرام للتجفيف والتثبيت الحراري للقماش



(صوره ٢١) جهاز الفولار لمعالجة لون القماش

٤- بعد الانتهاء من عمليات الغزل والنسيج تم الحصول على ١٢ متر طول في ١٥٠ سم عرض من قماش الصوف (صوره ٢٢).



(صوره ٢٢) الشكل النهائي للنسيج

- ٤- خليل، احمد موسى محمود (٢٠١٨): التوع الصناعي قياسه وأنماطه: دراسة تطبيقية على الصناعات التحويلية بالمملكة العربية السعودية، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، س٤٤، ع١٧٠، ٢٠١١، جامعة الكويت مجلس النشر العلمي.
- ٥- صبري، محمد (٢٠٠٦)"اختبارات المنسوجات" قسم الغزل والنسيج كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، دار نوبار للنشر، جمهورية مصر العربية
- ٦- عبد الله، ٢٠١٢.تأثير مسافة جز الصوف على الجسم في كمية الصوف المنتج للأغنام العواسية. المجلة العراقية لدراسات الصحراء جامعة الانبار كلية الزراعة العدد ٢
- ٧- عبدالمنعم ، محمد عبدالرزاق و حسن ، محمد علي (٢٠١٢) "مهنة تشغيل وصيانة ماكينات النسيج" مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني. مصر.
- ٨- محمود، محمد (٢٠١٩/٣/٢٦). استراتيجية الاكتفاء الذاتي والطريق نحو الاستقلالية. تم الاطلاع عليه في ١٤/١/٢٠٢٠ نسخة الكترونية ، رابط الموقع: <https://www.google.com/amp/s/islamonline.net/29189/amp>
- ٩- محمود، حسام الدين السيد (٢٠١٧) "تأثير تطوير عملية السحب على خواص الخيوط القطنية المنتجة باختلاف أنواعها" مجلة الفنون والعلوم التطبيقية، جامعة دمياط، كلية الفنون التطبيقية، جمهورية مصر العربية، المجلد ٤، العدد ٣.
- ١٠- موسوس مغنية، متطلبات تعزيز تنافسية الصناعات التحويلية العربية في ظل انعكاسات منطقة التبادل الحر الأوروبي، مداخلة في الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة والاستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية. جامعة حسيبة الشلف نوفمبر ٢٠١٠.
- 11- Anderson,D.P.,Capps,O., Davis,E.E., Teichelman,S.D.(2009).Wool price differences by preparation in the united States.Sheep Goat res.j.24,1-9.
- 12- Cottle,D(2009).Overview of Early Stage Wool Processing.
- 13-Dashab, G., Edriss, M., Aghaji, A., Movasagh, H. and Nilforoosh, M., 2006. Wool Fiber Quality of Naeini Sheep. Pakistan Journal of Biological Sciences, 9(2), pp.270-276
<14-https://www.almsal.com/post/559025>
<15-https://www.mep.gov.sa/ar/vision- 2030>
- 16-Symposium, v. (2015). useful information for wool producers. [online] Apsc.vt.edu. Available at:
https://www.apsc.vt.edu/content/dam/apsc_vt_edu/extension/sheep/programs/shepherds-symposium/2015/15-wool-packet.pdf [Accessed 10 Jan. 2015].

ملخص النتائج:

- لم يسبق لمصانع الغزل والنسيج في المملكة استخدام صوف الأغنام المحلية.
- وفقاً لنتائج الدراسة الحالية في جدول (٧) فإن نمرة الصوف النعيمي السعودي يساوي ٢٢ ميكرون وهذا يختلف مع نمر الصوف في الدول الأخرى كما وضحت دراسة (Dashab et al,2006) و (الدجاج ٢٠١٣) حيث أشار الأول أن نمرة الصوف الإيراني من سلالة النعيمي والمتوارد في مدينة أصفهان ٢٨ (Naeini Sheep) ميكرون. ووفقاً لـ(الدجاج ٢٠١٣) فقد بلغت نمرة الصوف العواسى العراقي ٣١,٦٠ ميكرون.
- كما أوضحت النتائج في جدول (٧) أن نسبة الاستطالة لشعيارات صوف الأغنام النعيمي حوالي ٤٠.٣ %. وأشار (صبري, ٢٠٠٦) أن النسبة المئوية للاستطالة عند القطع لشعيارات الصوف في حالة الجافة تتراوح بين ٤٠٪ كما أوضحت النتائج أيضاً أن مقدار المتانة لشعيارات الصوف في حالة الجافة حوالي ١.٤ (جرام/دينير) وقد أشار (صبري, ٢٠٠٦) أن مقدار المتانة لشعيارات الصوف في حالة الجافة يتراوح بين ١.٤ - ١.٥ جرام/دينير).
- تم غزل شعيارات الصوف في مصنع جولدن تكس في جمهورية مصر العربية الحصول على ١٢ متر طول في ١٥ سم عرض من قماش الصوف.
- طبقاً لنتائج الاختبارات المعملية الموضحة في جدول رقم (٧) واستناداً لنتائج الدراسات السابقة وخصائص ألياف الصوف التي ذكرت فيها وجدول رقم (٢) فإنه يمكن استخدام صوف الأغنام المهدر في شمال المملكة العربية السعودية في إنتاج النسيج.

النوصيات:

- العمل على توجيه انتظار المستثمرين والعاملين في مجال البيئة نحو صوف الأغنام المهدرة في شمال المملكة العربية السعودية.
- الاستفادة من الدراسة الحالية والبحث على عمل المزيد من الأبحاث والدراسات التي تتعلق بالصوف المحلي واستخدامه في صناعة الملابس.

المراجع:

- ١- الدجاج، صميم & صباح، هاني (٢٠١٤) "مقارنة بعض الصفات الفيزيائية لصوف الأغنام العراقية " المجلة العراقية للعلوم البيطرية. المجلد ٢٨، العدد ١، العراق.
- ٢- جبر، بهيره & سيف، مثال (٢٠١٦)"هندسة إنتاج الملابس الجاهزة"الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة.
- ٣- حمدي، أحمد صادق & انصاري، علي عزت. (٢٠١٨) بثورة العالم. وكالة الصحافة العربية.

Convertibility of Sheep Wool in the Northern Region of the Kingdom of Saudi Arabia into Textiles

Abstract

Many countries seek to take advantage of environmental and animal waste and use it in many industries, such as the manufacture of organic fertilizers and others. Sheep are one of the most important animal resources in the Kingdom of Saudi Arabia. The northern region is considered one of the most important regions in the Kingdom in raising sheep. The wool is usually sheared from one to two times annually, leaving hundreds of tons of raw wool, which is disposed of by throwing it in the valleys or burning it.

Therefore, the importance of this study lies in contributing to the realization of Vision 2030, which stipulates ensuring environmental sustainability in its first axis (a vital community) by protecting the environment from damage resulting from wasted raw materials.

In addition to contributing to the realization of the Kingdom's Vision 2030 through its second axis, "a prosperous economy", by promoting industries based on local raw materials.

The study aims to classify wasted sheep wool in the northern region of Saudi Arabia

In this study, the descriptive approach and the quasi-experimental approach were followed. One of its most important results is that sheep's wool wasted in the north of the Kingdom of Saudi Arabia can be used in the production of coarse woolen clothes such as men's mashlah. One of the most important recommendations is to direct the attention of investors towards sheep's wool

wasted in the north of the Kingdom of Saudi Arabia and benefit from it and urge to do more research related to local wool and its use in the clothing industry.