



Journal of Applied
Arts & Sciences



مجلة الفنون
والعلوم التطبيقية



" دراسة تأثير العلاقات الهندسية لطول العروة في الغرزة المعلقة على بعض الخواص الطبيعية
والميكانيكية لأقمشة الملابس الخارجية "

Studying the Effect of Geometric Relations of Loop Length in the Tuck Stitch on some Natural and Mechanical Properties of Outerwear Fabrics.

ساره محمود العبد السجاعي

معيده بقسم الغزل والنسيج والتريكو - كلية الفنون التطبيقية - جامعه دمياط

فيروز ابوالفتوح يونس الجمل

أستاذ متفرغ بقسم الغزل والنسيج والتريكو - كلية الفنون التطبيقية - جامعه دمياط

راوية على على عبد الباقي

أستاذ هندسه وتكنولوجيا التريكو بقسم الغزل والنسيج - كلية الفنون التطبيقية - جامعه حلوان.

أحمد رمضان عبد الحميد الطنطاوى

أستاذ مساعد بقسم الغزل والنسيج والتريكو - كلية الفنون التطبيقية - جامعه دمياط

ملخص البحث:-

يعد طول العروة في الغرزة المعلقة من أهم العوامل التي تؤثر على الخصائص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة الملابس الخارجية المنتجة بأسلوب تريكو اللحمة المستطيل، لذا تكمن مشكلة البحث في معرفة تأثير إختلاف طول العروة في الغرزة المعلقة على الخصائص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة الملابس الخارجية المنتجة بأسلوب تريكو اللحمة المستطيل، ويتبع البحث المنهج التجريبي والمنهج التحليلي، ويفرض البحث وجود علاقة بين إختلاف طول العروة في الغرزة المعلقة والخصائص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة الملابس الخارجية، ووجود علاقة بين طول العروة في الغرزة المعلقة وبين نظام ترتيب الأبر (تعليق أفقى)، وأيضاً وجود علاقة بين طول العروة في الغرزة المعلقة وبين عدد سطور الغرزة المعلقة (تعليق رأسى)، ومن ثم يهدف البحث إلى دراسة طول العروة في الغرزة المعلقة، ودراسة تأثير إختلاف طول العروة في الغرزة المعلقة على بعض الخصائص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة الملابس الخارجية المنتجة، وقد تم تنفيذ ١٠ عينات على ماكينة تريكو اللحمة المستطيلة جوج ١٢ مع استخدام خيط أكريليك نمرة الخيط (١/٤)، عند تصميم التجارب تم الأخذ فى الاعتبار أن تكون العينات بلون واحد (ابيض) وبدون أى تجهيز بحيث يكون المتغير الأساسى هو نوع الغرزة حيث تم إستخدام (الغرزة المعلقة) على قاعدة تركيب ريب (١ / ١)، حيث تم تنفيذ عينة أساسية تستخدم كمقياس للعينات، وتم تنفيذ ٩ عينات تعليق أفقى كالاتى: ٣ عينات ترتيب الأبر فى القضيبي الأمامى: إبرة غرزة كاملة وإبرة غرزة معلقة، و٣ عينات ترتيب الأبر فى القضيبي الامامى: إبرتين غرزة كاملة وإبرتين غرزة معلقة، و٣ عينات ترتيب الأبر فى القضيبي الامامى: جميع الأبر غرزة معلقة، (حيث أن ترتيب الأبر فى القضيبي الخلفى: جميع الأبر غرزة كاملة). وتم تنفيذ ٣ عينات تعليق رأسى لكل نوع من هذه الأنواع حيث تم تنفيذ غرزة معلقة ١ سطرو غرزة معلقة ٢ سطرو و غرزة معلقة ٣ سطر لكل نوع، ويعرض هذا البحث المواصفات التنفيذية للعينات

المنتجة بالبحث ، وكذلك الأختبارات المعملية التي تم إجراؤها على العينات لتقدير الخواص الطبيعية والميكانيكية والتحليل الإحصائي لنتائج هذه الأختبارات لتتوصل إلى تأثير كل متغير بالبحث على كفاءة الأداء الوظيفي للأقمشة المنتجة . وقد توصل البحث الى وجود تأثير لطول العروة في الغرزة المعلقة على الخصائص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة الملابس الخارجية المنتجة بأسلوب تريكو اللحمة المستطيل .

الكلمات المفتاحية: طول العروة ، الغرزة المعلقة ، اقمشة التريكو اللحمة ، خصائص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة التريكو .

المقدمة:

السداء او الراشيل وفيها يتم تحويل مجموعه من الخيوط المتراصه جنباً الى جنب على هيئة مطاوى سداء ذات احجام ومواصفات خاصه الى قماش وذلك عن طريق التفاف وتداخل هذه الخيوط باستخدام تكنولوجيا غرز التريكو والتي يتم فيها تكوين نسيج القماش عن طريق مجموعه من الغرز المتصله على هيئة سلسله في الاتجاه الطولى (اتجاه الاعمه) وهناك ثلاث اسس تحكم سلوكيات اقمشه التريكو :-

- ١- طول العروه (loop length): حيث ان طول العروه هو الوحده الاساسيه لتركيبات تريكو اللحمة شكل (١).
 - ٢- شكل العروه: حيث يحدد شكل العروه ابعاد (مقاسات) القماش ويعتمد هذا الشكل على الخيط المستعمل وعلى المعالجات التي يتعرض لها القماش.
 - ٣- المعادلات البسيطة: يمكن التعبير عن شكل وطول العروه في معادلات بسيطه .
- وقد ادى التوصل الى هذه الاسس الهامه الى دفع عمليات قياس طول الخيط (المكون للغرزه او المكون للتراكيب (وادخال اجهزه قياس سرعه تغذيه الخيط في الانتاج. وهناك ثلاث انواع من الغرز في تريكو اللحمة (الكامله- المعلقه- المشيفه او العائمه) كما في الشكل (٢)


(a, b, c)

ولانتاج أقمشه التريكو اساليب متعدده يدخل في كثير منها الغرزه المعلقه كما في شكل (٣) ومايشمله هذا الاسلوب من اختلاف اساليب التعليق وتأثير اختلاف العيار والجوج عليه وكذلك طبيعه التشغيل على الماكينه ومن هنا سنتناول تأثير ارتفاع العروه في الغرزه المعلقه على بعض الخواص الطبيعيه والمكانيكه للقماش باستخدام تركيب الريب والسنجل جيرسى بنظام ابره وابره وبنظام كل الابر .


تعد صناعه التريكو من اكثر الصناعات نموا في جميع بلاد العالم وبالرغم من اختلاف معدل النمو من دوله لاخرى الا ان العلامه المميزه لهذه الصناعات في السنوات القليله الماضيه هي الازدهار السريع في جميع دول العالم بما في ذلك الدول الناميه حديثا . وتتنافس منتجات التريكو صناعه النسيج سواء عالميا او محليا وذلك لعدة اسباب منها:-

- ١- انخفاض تكاليف الانتاج حيث دلت الاحصاءات على ان تكلفه المتر المنتج من ماكينات التريكو يقل عن مثيله المنتج من النسيج وذلك من (٢٠-٥٠)% طبقا لنوع التركيب البنائى المستخدم حيث ان عمليه انتاج التريكو لاتحتاج لعمليات اضافيه ويتم فيها توفير العماله والوقت. ٢- تقدم وتطور صناعه الخيوط الصناعيه ادى الى ادخال انواع متعدده من الخيوط مما اعطى لأقمشه ومنتجات التريكو خواصا جعلتها متفوقه على المنسوجات.
- ٣- انخفاض رأس المال اللازم لمشروعات التريكو بمقارنتها بتكاليف مشروعات النسيج المماثله
- ٤- دخول ماكينات التريكو في صناعه المفروشات المنزليه والاستخدامات الصناعيه.


وفي هذه الصناعات يتم تحويل مجموعه من الخيوط الى اقمشه مباشره باحدى الطريقتين التاليتين اما اقمشه تريكو الحمه أو اقمشه تريكو السداء . الطريقه الاولى وتسمى اقمشه تريكو اللحمة (التريكو الدائرى او المستطيل) وفيها يتم انتاج الاقمشه على صورته صفوف متراصه جنباً الى جنب على شكل سلسله من الغرز العرضيه التي تتدخل مع سابقتها في الاتجاه الطولى وبذلك نلاحظ ان الخيط الواحد يكون جزء في القماش في الاتجاه العرضى ويتكرر هذا الصف بتكرار عدد مغذيات الخيط بالماكينه. اما الطريقه الثانيه وهى تريكو



شكل (١) العروة (٦ص٣٣م)



شكل (٢) أنواع الغرز غرزة كاملة و غرزة معلقة و غرزة مشيفه (٤ص٧١م)



شكل (٣) الغرزة المعلقة (٨ص١٨م)

٣- دراسته تأثير طول العروه في الغرزه المعلقه على بعض الخواص الطبيعيه والميكانيكيه لأقمشه الملابس الخارجيه.

فروض البحث:

١- يوجد علاقه بين طول العروه ونوع التعليق (رأسى وأفقى)

٢- يوجد علاقه بين طول العروه ونظام ترتيب الابر .

٣- يوجد علاقه لتاثير طول العروه في الغرزه المعلقه على بعض الخواص الطبيعيه والميكانيكيه لأقمشه الملابس

الخارجيه

حدود البحث:

١- جوج الماكينه: جوج (١٢).

٢- الخامه المستخدمه: خيط اكريلك نمرة ١٤ / ١ .

٣- نوع الغرزه: غرزه معلقه.

مشكله البحث:-

تختلف خواص أقمشه التريكو باختلاف الاساليب المستخدمه في الانتاج فنظرا لاهميه معرفه خواص القماش المنتج قبل البدء في الانتاج فنحن بحاجة لمعرفة التساؤل الاتي والمتمثل في السؤال الاتي:

ما تأثير العلاقات الهندسيه للتنبؤ بالخواص الطبيعيه والميكانيكيه باختلاف طول العروه في الغرزه المعلقه لأقمشه الخارجيه؟

أهميه البحث :

معرفه تأثير طول العروه في الغرزه المعلقه على بعض الخواص الطبيعيه والميكانيكيه لأقمشه الملابس الخارجيه .

هدف البحث :-

١- دراسته طول العروه في الغرزه المعلقه .

٢- دراسته تأثير التركيب البنائي المستخدم على طول العروه.

- التطوير الدائم فى الألياف ، والخيوط الصناعية المستخدمة فى أقمشة التريكو مما أضفى عليها العديد من الخواص المميزة لها . (٢٣ص٥٥)
- إنخفاض العمالة المطلوبة لماكينه التريكو مما يقلل من أعباء تكاليف الإنتاج . (٢٥ص٩٥)
- التطور التكنولوجى الحديث الذى دخل على ماكينات التريكو مما أدى الى التوسع فى الإنتاج ، والتنوع فى التصميم ، والألوان من خلال وحدات ميكروكمبيوتر . (٥ص٦٥)

كما تتميز صناعة التريكو:

- قدرتها على إرضاء أذواق المستهلكين المختلفة لتنوع إنتاجها .
- أكثر راحة فى الإستخدام كملايس لمرونتها .
- لا تتطلب فى أغلب الأحيان تجهيزات ، أو تحضيرات كثيرة قبل التشغيل .
- سرعة الإنتاج ، ووفرتها مما يؤدي إلى رخص سعرها مقارنة بالأقمشة المنسوجة .
- سرعة تغيير التصميمات ، والمواصفات أثناء الإنتاج . (٢٣ص٥٥)

أقمشة التريكو

تتكون أقمشة التريكو بإستخدام خيط واحد ، أو مجموعة من الخيوط تتداخل على هيئة حلقات تسمى (Loops) أو عراوى ثم تتشابك معاً لتكون مجموعة من الغرز الأفقية ، والمتصلة كل منها بالأخرى والتي تتشكل فى الإتجاه العرضى للقماش متداخلة مع مجموعة من الغرز المتسلسلة الرأسية المتعلقة كل منها بالأخرى ، والتي تشكل الإتجاه الطولى للقماش ، ولذلك نجد التركيب البنائى لأقمشة التريكو يساعد على وجود فراغات تسهل مرور الهواء . (١ص٥١)

وتتميز التركيبات البنائية للتريكو عن تركيبات الأقمشة المنسوجة بقدرتها العالية على التشكيل لجسم الإنسان مما يؤثر إيجابياً على كل من الخواص المظهرية ، والراحة الحركية . (٦ص١٦)

التقسيم العام لأقمشة التريكو:

- أقمشة تريكو السداء weft knitted fabrics
- أقمشة تريكو اللحمه warp knitted fabrics وتنقسم إلى

٤- التراكيب البنائية المستخدمه: (الريب)القضيب الأمامى:نظام ابره وايره - نظام ابرتين و ابرتين - نظام كل الابر .والقضيب الخلفى :جميع الابر غرزة كاملة.

٥-الاختبارات الطبيعه والميكانيكيه المختبره بعض الاختبارات مثل نفاذية الهواء ، ومقاومة الانفجار، ووزن المتر المربع للقماش، والسك ، وعدد الصفوف وعدد الاعمه / البوصه ، وثبات الابعاد (طول وعرض العينات) لأقمشه الملابس الخارجيه

ادوات البحث:

- ١-الماكينه المستخدمه: ماكينه تريكو لحمه مستطيله .
- ٢- أدوات قياس طول العروه
- ٣- أجهزة اختبارات لقياس خواص الاقمشه المنتجه تحت البحث.

المنهج المستخدم:

يتبع هذا البحث المنهج التجريبي والمنهج التحليلي : من خلال تنفيذ العينات محل الدراسه واجراء بعض التجارب العلميه عليها وتحليل النتائج النهائيه .(٢٣ص٥٥)

المحور الأول الإطار النظرى :

تعتبر صناعة التريكو من الصناعات النسيجية البالغة الأهمية ، والواسعة الإنتشار لأهميتها فى صناعة الأقمشة ، وصناعة الملابس على حد سواء .


وفى السنوات الأخيرة بلغ التريكو شهرة فنية قيمة ، وحاز قبوله شتى المجالات ، ويرجع ذلك لإستعماله العديد من الألياف الجديدة التى يبتكرها الإنسان ، وأيضاً تحمله ، ومقاومته للكرمشة ، وإعطائه الإحساس بالراحة من حيث المرونة ، وحسن الملائمة للإستخدام النهائى التى يتطلبها الجسم ، وخصوصاً فى الملابس الداخلية ، والملابس الرياضية ، والملابس الخارجية ، والقفازات ، والجوارب ، والقبعات . (٢٣ص٥٥)

وتنافس منتجات التريكو منذ وقت ليس ببعيد صناعة النسيج سواء عالمياً ، أو محلياً ، وهناك أسباب عديدة لهذه المنافسة

- إنخفاض تكاليف الإنتاج قياسياً بتكاليف إنتاج الأقمشة المنسوجة . (٢٢ص٢١٥)

الغرزة هي الوحدة الأساسية لأقمشة التريكو وإن الإختلاف في تشابك هذه الغرز هو الذى يعطى إختلافات في الأقمشة (م١١ص١٢).

أ- تريكو اللحمة الدائرى circular weft knitting
ب- تريكو اللحمة المستطيل flat weft knitting (م١٢ص١٠)
وتختلف أقمشة تريكو السداء ، وأقمشة تريكو اللحمة من حيث التركيب البنائى ، والخواص الطبيعية ، والميكانيكية .
(م٢٤ص٨٩)



شكل (٤) شكل العروة (م٣ص٢٧)

عيوبها سهولة التنسيل ، وتستخدم فى إنتاج أقمشة السويتيرات ، والملابس الرياضية .

(٥) الغرزة المعلقة Tuck Stitch


تتكون هذه الغرزة عندما تتحرك الإبرة إلى مستوى لا يسمح للغرزة الملتفة حولها أن تنزلق من على اللسان إلى الساق بل تظل معلقة عليه ، وفى نفس الوقت يتم تغذيتها بالخيط فتصبح هناك غرزتان بخطاف الإبرة وليست واحدة ، وعند تغذيتها بالخيط مرة أخرى تتكون غرزة جديدة تحل محل الغرزتين ، والأقمشة الناتجة تظهر بسطحها بروز منتظم (م٥ص٥).

(٣) أنواع الغرز الرئيسية المستخدمة فى إنتاج أقمشة التريكو:

- غرزة الجيرسيه العاديه Jersey Stitch
- الغرزة المعلقة Tuck Stitch
- الغرزة العائمة (المنزلقه) Miss Stitch (م١١ص١٢)

(٤) غرزة الجيرسيه العاديه Jersey Stitch

تظهر هذه الغرزة على هيئة خطوط أو أعمدة طولية على الوجه تمثل سلاسل متصلة من الحلقات أما الظهر فنظهر فيه الخطوط الأفقية (م٧ص٧٧).
وتستعمل هذه الغرزة فى كثير من أقمشة التريكو ، وذلك بسبب سرعتها فى تكوين الأقمشة وتكلفتها القليلة ، ومن




شكل (٥) الغرزة المعلقة (م١٨ص١٨)

غرزة جديدة فى الصف التالى الذى تتحرك فيه الإبر كالمعتاد فى عمل صف جرسيه يظهر الخيط فى الصف السابق معلقاً ، ومتماسكاً بين الغرزتين المتجاورتين لهذه الإبرة (م١٣ص٤١).

(٦) الغرزة العائمة Miss Stitch

تتكون هذه الغرزة إذا وصلت الإبرة أثناء إرتفاعها إلى مستوى لا يمكنها من إستقبال الخيط المغذى ، أى أن الإبرة يبقى بها غرزة فى نفس الوقت الذى لم تستقبل به خيط لعمل



شكل (٦) الغرز العائمه (١٨ص١٨)

التراكيب البنائية لأقمشة تريكو اللحمة ذات الوجه الواحد:

يوجد أربعة تراكيب أساسية لأقمشة تريكو اللحمة ، وتعتمد الفروق بين هذه التراكيب على الاختلاف في تشابك غرز الوجه والظهر ، والذي يعتمد على وضع الإبر ، كما يمكن التنوع في استخدام أنواع الغرز المختلفة هي (الجرسيه والبيرل والريب والانترلوك). (٣١ص٧٢)

أقمشة الريب Rib Fabric:

أقمشة الريب من الأقمشة المزدوجة ، ويظهر بها تأثير التضليع في الإتجاه الطولى للقماش ، ويتكون من عمود به غرز ، أو أكثر من الغرز الرأسية تمثل غرز الظهر في تركيب الجرسية ، وذلك حسب الترتيب المطلوب. نورهان وتنتج هذه الأقمشة عن طريق استخدام مجموعتين من الإبر الرأسية ، والإبر الأفقية ، حيث أن الغرز تتكون بالتبادل بين الإبر الرأسية التى تنتج غرز الوجه ، والإبر الأفقية التى تكون غرز الظهر. (٣٠ص٢٠)

ونلاحظ أن الريب ينتج على الماكينات المستطيلة ، وكذلك الدائرية وأبسط أقمشة الريب هي ريب (١×١) ، وهناك تنوعات عديدة لأقمشة الريب منتظمة ، وغير منتظمة مثل ريب (٢×٢) (٣×٢) وهكذا.

وتعتبر أقمشة الريب أكثر تكلفة للإنتاج من أقمشة الجرسية حيث أن تركيبه أثقل ، وأكثر، سمكا ، وماكينة الريب تطلب أيضاً خيط أدق من ماكينة الجرسية الذى ينتج بنفس الجيج (٢٠ص٣).

(٧) أقمشة تريكو اللحمة:-


يعتبر هذا النوع من الأنواع البسيطة فى بنائها حيث يتم استخدام خيط واحد لعمل الحلقات (Loops) ذهاباً ، وإياباً بعرض القماش ، وفى إتجاه أفقى أى أن الصف الأفقى هو خيط واحد مستمر من خيوط اللحمة (١٠ص١٢) ، وتتكون هذه الأقمشة من صف واحد فى الإتجاه الأفقى وله مطاطية عالية فى كلا الإتجاهين ، وهى عبارة عن قماش دائرى مغلق أو مفتوح. (٢٠ص٤)

ومن مميزات أقمشة تريكو اللحمة:

- يتم صباغة وتجهيز منتجات تريكو اللحمة بسهولة وسرعة عن منتجات تريكو السداء .
- منتجات التريكو الدائرية لا يمكن إنتاجها على ماكينات تريكو السداء .
- منتجات تريكو اللحمة أقمشة ذات أسعار معتدلة عن مثيلتها المنتجة على ماكينات تريكو السداء .
- تحتاج منتجات تريكو اللحمة إلى رأس مال أقل بما يحتاجه منتجات تريكو السداء. (١٧ص٤٢)

التصنيف العام لتراكيب أقمشة تريكو اللحمة :

- يمكن تقسيم أقمشة تريكو اللحمة إلى نوعين أساسيين وذلك على حسب التركيب البنائى ، وأسلوب التشابك
- أقمشة الوجه الواحد single knitted fabric
 - الأقمشة المزدوجة Double knitting fabrics (٧٦ص٨)



شكل (٧) المظهر السطحي لأقمشة الريب (١٥ص١٨)

- الخيوط المستمرة الصناعية مثل النايلون ، البولي إستر ، البولي أكريليك.
- خيوط الفانتازيه مثل خيوط البوكليت – الخيوط الزخرافية .
- الخيوط الغير مغزولة مثل الورق – القش – الخيوط المعدنية .

١-٢-٢) البولي أكريليك: Poly acrylic

تعرف الياف البولي اكريليك بأنها الألياف المصنعه والتي تكون فيها المادة المصنعه والمكونه للألياف عبارة عن بوليمر تركيبى طويل السلسلة يتكون على الأقل من ٨٥% بالوزن من وحدات الأكريلونيتريل (١٧ص١٨٠) ولكن الإسم الأكثر شيوعاً هو ألياف البولي أكريليك أو (الأكريليك) Acrylic fibers)

والإسم التجاري لألياف الأكريليك يختلف من بلدة لأخرى ومن أشهرها الأورولون Orlon في أمريكا والدرالون Darlan بألمانيا وفي اليابان بإسم اكسلان Exelon. بالرغم من وجود أسماء عديدة لألياف الأكريليك إلا أن لها نفس الأساس الكيميائى وهو بولي أكريل نيتريل. (٢٩ص٢٩)

١-٤-٥- استخدامات البولي اكريليك:-

ويستخدم البولي الأكريليك في استعمالات الملابس الخارجية المختلفة بالآتى:

- ١- الملمس الرخو الدافئ ، والامتلاء الطبيعى، والكثافة المنخفضة مما يسبب الدفء والامتلاء والتغطية للأقمشة باستخدام وزن خفيف.
- ٢- نتيجة لانخفاض نسبة امتصاص الرطوبة فإن الأقمشة المصنوعة من البولي الأكريليك تمتاز بالاحتفاظ بالأبعاد والشكل وتقاوم التجعد لاسيما في ظروف الرطوبة العالية.
- ٣- نتيجة لخاصية التعجن بالحرارة فإن الأقمشة المصنوعة

استخدامات أقمشة الريب :

- فى صناعة الأحزمة
- الملابس الداخلية
- أطراف الأكمام (الأساور والياقات)
- أعلى الجوارب (٣٥ص٣٥)

خواص أقمشة الريب : Rib Fabric Properties

- قابل للتنسيل طويلاً عند حدوث قطعو غير قابل للإلتفاف من الأطراف..
- تماثل مظهر وجه القماش مع ظهره.
- إستطالة القماش فى الإتجاه العرضى تعادل ضعف إستطالة أقمشة الجرسية بينما تساويها فى الإتجاه الطولى.
- أقمشة الريب ثابتة ، وغير قابلة للإلتفاف من الاطرف Curl خاصة فى ريب (١×١) ، ولكن بإتساع الريب أكثر من (٣×٣) يسلك القماش سلوك أقمشة الجرسية فى اللف .
- سمك القماش يعادل ضعف سمك قماش الجرسية المنتج بنفس الخيوط ، والمواصفات .
- المرونة فى العودة بعد الشد عرضه الطبيعى لذلك فهو يتناسب مع صناعة الياقات ، والأساور ، والأحزمة .
- قابل للكر من نهاية البناء فقط. (٦ص٧) (٤٠ص٤٠)

أنواع الخيوط المستخدمة فى صناعة التريكو (٧٢ص٧٢)

تعتبر صناعة التريكو أحد الصناعات النسيجية التى بدأت بالألياف الطبيعية ثم توسعت فى إستخدام الألياف الصناعية نتيجة للميزات العديدة التى أضافتها هذه الألياف فى صناعة التريكو .

ويمكن حصر الأنواع المختلفة من الخيوط التى تستخدم فى صناعة التريكو كالآتى :

- الخيوط المغزولة من الألياف الطبيعية ، أو الصناعية ، أو المخلوطة .


وتتميز أقمشة البولي الأكريليك بأنها أقل بدرجة كبيرة من الصوف ولذا نجد أن أكثر من ٥٠% من السويترات والبلوفرات وملابس التريكو مصنوعة من البولي الأكريليك وتحتاج شعيرات البولي الأكريليك إلى عملية تثبيت بعد تحويلها إلى أقمشة التريكو وذلك لتقليل الإنكماش بقدر الامكان وتتم عملية التثبيت الأقمشة البولي الأكريليك بتعريضها إلى حرارة (من ١١١ إلى ٣٢) ولعمل كسرات في أقمشة البولي الأكريليك يستخدم البخار والضغط للحصول على كسرات دائمة لا تتأثر بالغسيل . (١٠ص ٥٢)

من البولي الأكريليك تحتفظ بالكسرات التي تتشكل في الملابس بالضغط والحرارة .

٤ - قابليته للغسيل وسرعة جفافه .

٥- الإحتفاظ بحيوية الألياف في الملمس عند الرطوبة العالية وبعد التنظيف الجاف مشابهها للصوف في هذه الخاصية. (٦ص ٣٨)


كما تمتاز ألياف البولي الأكريليك بالملمس الرخو والدفء مما يجعل الخيوط المغزولة من البولي الأكريليك تشبه الصوف إلى حد كبير عند تحويلها إلى أقمشة تريكو (٧ص ٥٢)



شكل (٨)القطاع الطولي والعرضي للياف البولي اكريليك(٧ص ٨)


ثانيا الجزء العملى:

عينة ١: تركيب البنائى ريب ١/١ ،جميع الأبر غرزة كاملة في القضيب الأمامى والخلفى .




شكل (٩) وجه وظهر القماش ،والأسلوب الرمزي ونظام تحريك الأبر للعينة ١

عينة ٢: التركيب البنائى ريب ١/١ ،إبرة غرزة كاملة وإبرة غرزة معلقة ،عدد سطور الغرزة المعلقة ١ سطر.




شكل (١٠) وجه وظهر القماش ،والأسلوب الرمزي ونظام تحريك الأبر للعينة ٢

عينة ٣: التركيب البنائي ريب ١/١، إبرة غرزة كاملة وإبرة غرزة معلقة، عدد سطور الغرزة المعلقة ٢ سطر.




شكل (١١) وجه وظهر القماش، والأسلوب الرمزي ونظام تحريك الأبر للعينة ٣

عينة ٤: التركيب البنائي ريب ١/١، إبرة غرزة كاملة وإبرة غرزة معلقة، عدد سطور الغرزة المعلقة ٣ سطر.




شكل (١٢) وجه وظهر القماش، والأسلوب الرمزي ونظام تحريك الأبر للعينة ٤

عينة ٥: التركيب البنائي ريب ١/١، إبرتين غرزة كاملة وإبرتين غرزة معلقة، عدد سطور الغرزة المعلقة ١ سطر.




شكل (١٣) وجه وظهر القماش، والأسلوب الرمزي ونظام تحريك الأبر للعينة ٥

عينة ٦: التركيب البنائي ريب ١/١، إبرتين غرزة كاملة وإبرتين غرزة معلقة، عدد سطور الغرزة المعلقة ٢ سطر.




شكل (١٤) وجه وظهر القماش، والأسلوب الرمزي ونظام تحريك الأبر للعينة ٦

عينة ٧: التركيب البنائي ريب ١/١، إبرتين غرزة كاملة وإبرتين غرزة معلقة، عدد سطور الغرزة المعلقة ٣ سطر .




شكل (١٥) وجه وظهر القماش ،والأسلوب الرمزي ونظام تحريك الأبر للعينة ٧

عينة ٨: التركيب البنائي ريب ١/١، جميع الأبر غرزة معلقة، عدد سطور الغرزة المعلقة ١ سطر.




شكل (١٦) وجه وظهر القماش ،والأسلوب الرمزي ونظام تحريك الأبر للعينة ٨

عينة ٩: التركيب البنائي ريب ١/١، جميع الأبر غرزة معلقة، عدد سطور الغرزة المعلقة ٢ سطر.



شكل (١٧) وجه وظهر القماش ،والأسلوب الرمزي ونظام تحريك الأبر للعينة ٩

عينة ١٠: التركيب البنائي ريب ١/١، جميع الأبر غرزة معلقة، عدد سطور الغرزة المعلقة ٣ سطر.




شكل (١٨) وجه وظهر القماش ،والأسلوب الرمزي ونظام تحريك الأبر للعينة ١٠

جدول (١) متوسط نتائج الأختبارات

تابع جدول (١) متوسط نتائج الأختبارات

رقم العينة	الإختبارات				المتغيرات			
	عرض العينة (السم)	طول العينة (السم)	طول العروة (السم)	عدد الصفوف (البوصة)	عدد الأعمدة (البوصة)	عدد سطور الغرزة المعلقة	ترتيب الأبر في القضيبي الأمامي	الجوج
١	٤٤	٣٥	١,٦٥	١٤	١٢		جميع الأبر غرزة كاملة	١٢
٢	٥٢	٣٠	١,٦٢	١٦	١٠	١	أبره غرزة كامله وأبره غرزة معلقة	
٣	٥٦	٢٨	١,٦٠	١٨	٩	٢		
٤	٦٠	٢٦	١,٥٨	٢٠	٨	٣		
٥	٥٥	٢٩	١,٦٠	١٧	١٠	١	أبرتين غرزة كاملة وأبرتين غرزة تعليق	
٦	٦٠	٢٧	١,٥٧	١٩	٩	٢		
٧	٦٥	٢٤	١,٥٤	٢١	٨	٣		
٨	٧٠	٢٢	١,٥٥	٢٣	٩	١	جميع الأبر غرزة معلقة	
٩	٧٥	١٩	١,٥١	٢٦	٨	٢		
١٠	٨٠	١٥	١,٤٧	٢٩	٧	٣		

ثالثا: دراسة المتغيرات على الأختبارات المعملية:
دراسة المتغيرات على عدد الأعمدة للعينات المنتجة لجوج ١٢:



الشكل البياني (١) متوسط نتائج اختبار عدد الأعمدة للعينات


يتضح من الجدول (١) الشكل البياني (١) مايلي :

الاختبارات				المتغيرات			رقم العينة
نفاذية الهواء (سم/سم.ث)	مقاومة الانفجار (kpa)	السبك (م)	وزن المتر المربع (جم/م ^٢)	عدد سطور الغرزة المعلقة	ترتيب الابر في القضيب الامامي	الجوج	
٣٥٠	٦٥٠٠	٢,٦٠	٣١٠		جميع الابر غرزة كاملة	١٢	١
٣٣٥	٧٠٠٠	٢,٨٥	٣١٥	١	ابره غرزة كامله وابره غرزة معلقة		٢
٣٢٥	٧٢٠٠	٣,١٥	٣٢٥	٢			٣
٣١٥	٧٤٠٠	٣,٤٥	٣٣٥	٣			٤
٣٢٥	٧٢٠٠	٣,٠٠	٣٢٠	١	ابرتين غرزة كاملة وابرتين غرزة تعليق		٥
٣١٥	٧٥٠٠	٣,٣٠	٣٣٠	٢			٦
٣٠٥	٧٨٠٠	٣,٦٠	٣٤٠	٣			٧
٢٥٠	٨٥٠٠	٣,٧٥	٣٥٥	١	جميع الابر غرزة معلقة		٨
٢٣٥	٩٠٠٠	٤,٠٥	٣٧٠	٢			٩
٢٢٠	٩٥٠٠	٤,٢٥	٣٨٥	٣			١٠

بينما العينة رقم (١٠) جميع الغرز غرزة معلقة ،والغرزة الكاملة أطول من الغرزة المعلقة ،وبالتالي مع حدوث التعليق قل طول العينة وازداد عرض العينة وعدد الأعمدة مرتبط بعرض العينة (علاقة عكسية) فكلما زاد العرض قل عدد الأعمدة.

سجلت العينة رقم (١٠) اقل قيمة في عدد الاعمدة بقيمة (٧أعمدة) والمنفذة بنظام جميع الأبر غرزة معلقة، وعدد سطور الغرزة المعلقة ٣سطر وذلك بعد مقارنة جميع العينات بالعينة القياسية العينة رقم (١) المنفذة بنظام جميع الأبر غرزة كاملة(١٢عمود) ،ويرجع ذلك الى ان العينة القياسية رقم (١) تركيبها البنائي ريب ١/١ جميع الغرز غرزة كاملة


دراسة المتغيرات على عدد الصفوف للعينات المنتجة لجوج ١٢ :



الشكل البياني (٢) متوسط نتائج اختبار عدد الصفوف للعينات

رقم (١) تركيبها البنائي ريب ١/١ جميع الغرز غرزة كاملة بينما العينة رقم (١٠) جميع الغرز غرزة معلقة ، والغرزة الكاملة أطول من الغرزة المعلقة ، وبالتالي مع حدوث التعليق قل طول العينة وازداد عرض العينة، وعدد الصفوف مرتبط بطول العينة (علاقة عكسية) فكلما قل طول العينة زادت عدد الصفوف .

يتضح من الجدول (١) و الشكل البياني (٢) مايلى : سجلت العينة رقم (١٠) اعلى قيمة في عدد الصفوف بقيمة (٢٩صف) والمنفذة بنظام جميع الأبرغرزة معلقة ، وعدد سطور الغرزة المعلقة ٣سطر وذلك بعد مقارنة جميع العينات بالعينة القياسية العينة رقم (١) المنفذة بنظام جميع الأبر غرزة كاملة (٤١صف) ، ويرجع ذلك الى ان العينة القياسية




دراسة المتغيرات على طول العروة للعينات المنتجة لجوج ١٢ :

الشكل البياني (٣) متوسط نتائج إختبار طول العروة للعينات

كاملة (١,٦٥سم) ، ويرجع ذلك الى ان العينة القياسية رقم (١) تركيبها البنائي ريب ١/١ جميع الغرز غرزة كاملة بينما العينة رقم (١٠) جميع الغرز غرزة معلقة ، والغرزة الكاملة أطول من الغرزة المعلقة ، وبالتالي مع حدوث التعليق قل طول العروة للعينات المنتجة.

يتضح من الجدول (١) و الشكل البياني (٣) مايلى : سجلت العينة رقم (١٠) اقل قيمة في طول العروة بقيمة (١,٤٧سم) والمنفذة بنظام جميع الأبرغرزة معلقة، وعدد سطور الغرزة المعلقة ٣سطر وذلك بعد مقارنة جميع العينات بالعينة القياسية العينة رقم (١) المنفذة بنظام جميع الأبرغرزة




دراسة المتغيرات على طول العينات المنتجة لجوج ١٢ :

الشكل البياني (٤) متوسط نتائج اختبار طول العينات

تركيبها البنائي ريب ١/١ جميع الغرز غرزة كاملة بينما العينة رقم (١٠) جميع الغرز غرزة معلقة، والغرزة الكاملة أطول من الغرزة المعلقة، وبالتالي مع حدوث التعليق يقل طول العينة، لان طول العينة مرتبط بعدد الصفوف (علاقة عكسية) ومع حدوث التعليق يزداد عدد الصفوف وبالتالي يقل طول العينة.

يتضح من الجدول (١) و الشكل البياني (٤) مايلي : سجلت العينة رقم (١٠) أقل قيمة في خاصية طول العينات بقيمة (١٥ سم) والمنفذة بنظام جميع الأبر غرزة معلقة، وعدد سطور الغرزة المعلقة ٣ سطر وذلك بعد مقارنة جميع العينات بالعينة القياسية العينة رقم (١) المنفذة بنظام جميع الأبر غرزة كاملة (٣٥ سم)، ويرجع ذلك الى ان العينة القياسية رقم (١)




دراسة المتغيرات على عرض العينات المنتجة لجوج ١٢ :

الشكل البياني (٥) متوسط نتائج اختبار العرض للعينات

رقم (١) تركيبها البنائي ريب ١/١ جميع الغرز غرزة كاملة بينما العينة رقم (١٠) جميع الغرز غرزة معلقة، والغرزة الكاملة أطول من الغرزة المعلقة، وبالتالي مع حدوث التعليق يزداد عرض العينة، لان عرض العينة مرتبط بعدد الأعمدة (علاقة عكسية) ومع حدوث التعليق يقل عدد الأعمدة وبالتالي يزداد عرض العينة.


يتضح من الجدول (١) و الشكل البياني (٥) مايلي : سجلت العينة رقم (١٠) اعلى قيمة في عرض العينة بقيمة (٨٠سم) والمنفذة بنظام جميع الأبرغرزة معلقة ، وعدد سطور الغرزة المعلقة ٣ سطر وذلك بعد مقارنة جميع العينات بالعينة القياسية العينة رقم (١) المنفذة بنظام جميع الأبر غرزة كاملة (٤٤سم) ، ويرجع ذلك الى ان العينة القياسية



دراسة المتغيرات على وزن المتر المربع للعينات المنتجة لجوج ١٢ :
الشكل البياني (٦) متوسط نتائج اختبار وزن المتر المربع

البنائي ريب ١/١ جميع الغرز غرزة كاملة بينما العينة رقم (١٠) جميع الغرز غرزة معلقة، والغرزة الكاملة أطول من الغرزة المعلقة، لانه عند حدوث التعليق يقل طول العروة وكلما قل طول العروة يزداد وزن القماش وذلك بسبب زيادة كثافة القماش ، فكلما قل طول الغرزة كلما كان هيكل القماش اكثر احكاما وكلما زادت كثافة الغرز زاد وزن القماش


يتضح من الجدول (١) و الشكل البياني (٦) مايلي : سجلت العينة رقم (١٠) اعلى وزن متر مربع بقيمة (٣٨٥ جم/م^٢) والمنفذة بنظام جميع الأبرغرزة معلقة، وعدد سطور الغرزة المعلقة ٣ سطر، وذلك بعد مقارنة العينات بالعينة القياسية عينة رقم (١) المنفذة بنظام جميع الأبر غرزة كاملة ، ويرجع ذلك الى ان العينة القياسية رقم (١) تركيبها



دراسة المتغيرات على سمك العينات المنتجة لجوج ١٢ :
الشكل البياني (٧) متوسط نتائج اختبار السمك للعينات

تركيبها البنائي ريب ١/١ جميع الغرز غرزته كاملة بينما العينة رقم (١٠) جميع الغرز غرزته معلقة، والغرزته الكاملة أطول من الغرزته المعلقة، لأنه عند حدوث التعليق يقل طول العروة وكلما قل طول العروة يزداد سمك القماش، لأن سمك القماش يعتمد على طول العروة وانضغاط التركيب والقرب النسبي للراوى.

يتضح من الجدول (١) والشكل البياني (٧) مايلي : سجلت العينة رقم (١٠) اعلى سمك بقيمة (٤,٣٥ مم) ، و المنفذة بنظام جميع الأبر غرزته معلقة ، وعدد سطور الغرزته المعلقة ٣ سطور للغرزته المعلقة ، وذلك بعد مقارنة العينات بالعينة القياسية العينة رقم (١) المنفذة بنظام جميع الأبر غرزته كاملة (٢,٦ مم) ، ويرجع ذلك الى ان العينة القياسية رقم (١)




دراسة المتغيرات على مقاومة الانفجار للعينات المنتجة لجوج ١٢ :
الشكل البياني (٨) متوسط نتائج اختبار مقاومة الانفجار للعينات

معلقة ،والغرزة الكاملة أطول من الغرزة المعلقة ،لانه عند حدوث التعليق يقل طول العروة وكلما قل طول العروة يزداد مقاومه الانفجار ،لانه عندما يكون طول الغرزة أقل (عدد العراوى لكل بوصة مربعة اكثر) لذلك تكون المقاومة تجاة القوة أكبرفى حالة إنخفاض طول العروة من القماش .كما يوجد علاقة طرديه بين سمك القماش ومقاومة الانفجار فكما زاد سمك القماش زادت مقاومه الانفجار للقماش المنتج.

يتضح من الجدول (١) والشكل البياني (٨) مايلى :

سجلت العينة رقم (١٠) اعلى معدل لمقاومة الانفجار بقيمة (٩٥٠٠ kpa) ، و المنفذة بنظام جميع الأبر غرزة معلقة وعدد سطور الغرزة المعلقة ٣سطر .بعد مقارنة العينات بالعينة القياسية عينة رقم (١) والمنفذة بنظام جميع الأبر غرزة كاملة (٦٥٠٠ kpa) ، ويرجع ذلك الى ان العينة القياسية رقم (١) تركيبها البنائى ريب ١/١ جميع الغرز غرزة كاملة بينما العينة رقم (١٠) جميع الغرز غرزة



دراسة المتغيرات على نفاذية الهواء للعينات المنتجة لجوج ١٢ :

الشكل البياني (٩) متوسط نتائج اختبار نفاذية الهواء للعينات

يتضح من الجدول (١) و الشكل البياني (٩) مايلى :

سجلت العينة رقم (١٠) اقل معدل لنفاذية الهواء بقيمة (٢٢٠ سم³/سم².ث) ، و المنفذة بنظام جميع الأبر غرزة معلقة ،وذلك بعد مقارنة العينات بالعينة القياسية عينة رقم (١) المنفذة بنظام جميع الأبر غرزة كامله، ويرجع ذلك الى ان العينة القياسية رقم (١) تركيبها البنائى ريب ١/١ جميع الغرز غرزة كاملة بينما العينة رقم (١٠) جميع الغرز غرزة معلقة ،والغرزة الكاملة أطول من الغرزة المعلقة ،لانه عند حدوث التعليق يقل طول العروة وكلما قل طول العروة يقل نفاذية الهواء للقماش المنتج وذلك بسبب زيادة معامل الأندماج للقماش ،فكلما زاد معامل الأندماج تقل معدلات نفاذية الهواء ، كما يوجد علاقة عكسيه بين سمك القماش ونفاذية الهواء له ، فزيادة سمك القماش تقل المسافات البينية بين الخيوط و بعضها مما يقلل من مسامية العينات المنفذة و يزيد من معامل الأندماج بالعينات المنتجة مما يمثل عائق امام مرور الهواء فتقل بالتالي نفاذية الهواء والعكس صحيح .

نتائج البحث:

من خلال مناقشة نتائج الأختبارات العملية والمعملية التي

أجريت على الأقمشة المنتجة وجد أن:

١ -أكدت تحليل النتائج الى ان من بين جميع العوامل التي يتم دراستها فإن طول الغرزة من أهم العوامل الحاسمة التي تؤثر على خصائص الأقمشة المنتجة:

- طول الغرزة يؤثر على عدد الأعمدة / بوصة ، حيث أن هناك علاقة طردية بين طول الغرزة وعدد الأعمدة /بوصة .
- طول الغرزة يؤثر على عدد الصفوف / بوصة ، حيث أن هناك علاقة عكسية بي طول الغرزة وعدد الصفوف /بوصة .
- طول الغرزة يؤثر على طول العينة ، حيث أن هناك علاقة طردية بين طول الغرزة وطول العينات المنتجة.
- طول الغرزة يؤثر على عرض العينة ، حيث أن هناك علاقة عكسية بين طول الغرزة وعرض العينات المنتجة.
- طول الغرزة يؤثر على وزن المتر المربع للعينات، حيث أن هناك علاقة عكسية بين طول الغرزة ووزن المتر المربع

المراجع العربية:

أولا الكتب العلمية :

١- علي السيد زلط : "التركيب والكروشيه" - دار الإسلام للطباعة والنشر - المنصورة - ٢٠٠٣ م

ثانيا الرسائل العلمية:

٢- أحمد أمين مصطفى مطر: "الاستفادة من قيم التزان في أساسيات التصميم لعمل تطبيقات ومعالجات-جديدة تصلح لأقمشة المعلقة" - رسالة ماجستير - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان - ٢٠٠٢ م.

٣- الشيماء أشرف عبد الفتاح : "تحسين الخواص الوظيفية والجمالية لمناشف التنظيف صدقة البيئة المنتجة بتقنية تريكو اللحمة " - رسالة ماجستير - كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان - ٢٠٢٣ م .

٤- أمل محمد فريح الشافعي : " المفاهيم الأساسية والأسس التطبيقية لتنفيذ بعض الموديلات الخاصة بمرحلة الطفولة من خامة القطن المصنع بأسلوب تريكو اللحمة " - رسالة ماجستير - غير منشورة - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية - ٢٠٠٥ م.

٥- ايمان محمود الدعروني : " دراسة تأثير نسب خلط الليكرا على خواص أقمشة تريكو اللحمة المنتجة للملابس الخارجية" - رسالة ماجستير - كلية الفنون التطبيقية - جامعة دمياط - ٢٠١٨ م .

٦- راوية على عبد الباقي : " معايير سلوك التراكيب البنائية للأقمشة والاستفادة منها في البحث الجنائي " - رسالة دكتوراه - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان - ٢٠٠٨ م.

٧- شيماء سعيد حسام الدين : " دراسة مقارنة بين تصميمات أقمشة تريكو اللحمة التقليدية والمتطورة وأثرها على الملابس الجاهزة " - رسالة دكتوراه - كلية التربية النوعية - جامعة طنطا - ٢٠١٥ م.

٨- صافيناز سمير محمد : " ايجاد علاقات رياضية بين خصائص الراحة الملبسية لأقمشة ملابس الأطفال والعوامل المؤثرة عليها " - رسالة دكتوراه - غير منشورة - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية - ٢٠٠٨ م.

٩- فاطمة كمال سالم عنتر : " خاصة نفاذية الهواء لدى أقمشة المشدات ودراسة العوامل المؤثرة عليها لاثراء القيمة الجمالية " - رسالة ماجستير - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية - ٢٠٠٦ م

- طول الغرزة يؤثر على سمك العينات ، حيث أن هناك علاقة عكسية بين طول الغرزة وسمك العينات.

- طول الغرزة يؤثر على مقاومة الانفجار للعينات ، حيث أن هناك علاقة عكسية بين طول الغرزة ومقاومة الانفجار للعينات.

- طول الغرزة يؤثر على نفاذية الهواء للعينات ، حيث أن هناك علاقة طردية بين طول الغرزة ونفاذية الهواء للعينات.

٢- تغيير نسبة التعليق الأفقى(نظام ترتيب الأبر في القضيبي الأمامى) للغرزة المعلقة يؤثر على طول الغرزة للعينات وبالتالي يؤثر على خصائص الأقمشة المنتجة ، حيث أن كلما زاد عدد الأبر التي تعمل غرزة معلقة في القضيبي الأمامى كلما قل طول الغرزة ، هناك علاقة عكسية بين نسبة التعليق الأفقى وطول الغرزة .

٣-تغيير نسبة التعليق الرأسى(عدد سطور الغرزة المعلقة) يؤثر على طول الغرزة للعينات وبالتالي يؤثر على خصائص الأقمشة المنتجة ، حيث أن كلما زاد عدد السطور للغرزة المعلقة كلما قل طول الغرزة ، هناك علاقة عكسية بين نسبة التعليق الرأسى وطول الغرزة .

٤- العينات رقم (١٠،٩،٨) بنظام ترتيب الأبر في القضيبي الأمامى(جميع الأبر غرزة معلقة) قد حققت أفضل نتائج في خواص الأقمشة المنتجة بعد مقارنة جميع العينات بالعيينة القياسية (عينة ١) جميع الأبر غرزة كاملة.

توصيات البحث :

إستنادا على المعلومات الواردة في هذا البحث وإطلاقا مما تشير إليه نتائجه وأهدافه توصي الدارسة بما يلي :

١- استمرار الأبحاث والدراسات العملية في تطوير تكنولوجيا إنتاج اقمشة التريكو و رفع مستويات جودتها وبالتالي جودة أقمشة التريكو اللحمة المستطيلة المنتج منها عينات البحث .

٢- مراعاة تأثير نوع التعليق للغرزة المعلقة على خواص أقمشة تريكو اللحمة المستخدمة في إنتاج اقمشة الملابس الخارجية.

٤- المزيد من دراسة تأثير الغرزة المعلقة على الخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة الملابس الخارجية

الملابس الخارجية "-مجلة الفنون والعلوم التطبيقية – المجلد الثامن-العدد الأول-يناير ٢٠٢١م.

المراجع الأجنبية:

19-Alemayehu Assefa and Nalankilli Govindan " Physical properties of single jersey derivative knitted cotton fabric with tuck and miss stitches" journal of engineered fibersand fabrics - article -2020.

20-Amal Hussein Kamal El Din Abd -El hameid Mohamed" The Effect bacterial finishes on some functional performance properties of anti faculty of home Economeis" PH.D. some knitted sport wear ,Menoufia University –(2006).

21-Arafat Hossain and Eanamul Haque "The Relationshippe between stitch length and fabric diamwter (open width) of single jersey ,(1×1)Rib and (1×1)Interlock"- Article- International Journal Of Engineering And Technicale Reseach -April-2015.

22-Chuareerst , P.” Factors Influencing Liquid and Moisture Vapor Transport in Knit Fabrics” . PhD Thesis ,college of Textiles ,North Carolina State university –(2001).

23-Cotton Research Institute ,”Achievement &Future Prospects”, Arab Replib of Egypt , Ministry of Agricultural , (2008:2009).

24-Schwartz, P .”” Structure and Mechanics of Textile Fiber Assemblies Wood Head Publishing Limited” , England , (2008).

25-Siva Kumar .M.” Role of Silk in knitted Fabrics Production” , Textile Magazine , August(2000).

١٠- فيروز أبو الفتوح يونس الجمل: "تطويع تركيبات تريكو الجاكارد البارز لإنتاج أقمشة مجسمة تفي بمتطلبات الموضة والأداء الوظيفي لملابس السيدات" - رسالة دكتوراه - كلية الفنون التطبيقية- جامعة حلوان - ٢٠٠٥ م.

١١- منال البكري المتولى: " تأثير اختلاف بعض الأساليب التطبيقية لأقمشة تريكو اللحمة على خواص الأداء الوظيفي للمنتج النهائي" - رسالة دكتوراه - كلية التربية النوعية - قسم الاقتصاد المنزلي - جامعة عين شمس - ٢٠٠٤/٢٠٠٥ م.

١٢- ميادة مجدى محمد خليل: " استخدام تراكيب بنائية من الغرز المركبة بأسلوب تريكو اللحمة لانتاج أقمشة الملابس الخارجية " - رسالة ماجستير -كلية الفنون التطبيقية - جامعة دمياط - ٢٠١٣ م.

١٣- نجلاء سعيد صوفان " تأثير البرم عل خصائص الراحة الملابسية لأقمشة تريكو اللحمة " - رسالة ماجستير - غير منشورة - كلية الإقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية - ٢٠٠٨ م.

١٤- نجلاء محمد عبد الخالق طعيمة: " انتاج جوارب طبية تستخدم فى علاج دوالى الساقين البسيطة الحرجة وتناسب مع الأداء الوظيفى ومناخ ج.م.ع " - رسالة ماجستير- غير منشورة - كلية الاقتصاد المنزلى - جامعة المنوفية - ٢٠٠٠ م

١٥- هالة عبد المعبود محمود السيد أبو النصر: " تحسين بعض خواص الراحة لملابس التريكو الخارجية باستخدام المعاملات البنائية لتركيب الملتون" - رسالة ماجستير - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان - ٢٠١١ م

١٦- هايدى إبراهيم الفار: "أثر المعالجة الحرارية للأقمشة تريكو اللحمة على استحداث تأثيرات جمالية تصميمية باستخدام خيوط الليكرا " رسالة ماجستير -كلية الفنون التطبيقية - جامعة دمياط – ٢٠١٧ م.

١٧- هند كارم: "تأثير إختلاف جوج الماكينة على خواص أقمشة الملابس الرياضية المنتجة من خلط اليكرا مع البولى اكريليك " - مجله الفنون والعلوم التطبيقية – المجلد العاشر - العدد الثاني -إبريل ٢٠٢٣ م.

١٨- نورهان حمدى السروى: "التركيب البنائى لأقمشة تريكو اللحمة ذات الغرزة المعلقة وأثرة على خواص أقمشة

Abstract:

The loop length in tuck stitch is one of the most important factors that affect the natural and mechanical properties of outerwear fabrics produced by flat knitting machine. Therefore, the problem of the research lies in knowing the effect of the difference in the length of the loop in the tuck stitch on the natural and mechanical properties of outerwear fabrics produced by flat knitting machine. The research follows the experimental method and the analytical method, and the research hypothesizes the existence of a relationship between the difference in the loop length in the tuck stitch and the natural and mechanical properties of outerwear fabrics, and the existence of a relationship between the loop length in the tuck stitch and the needle arrangement system (horizontal tuck), and also the existence of a relationship between the loop length in the tuck stitch and the number of lines of the tuck stitch (vertical hanging), and then the research aims to study the loop length in the tuck stitch, and to study the effect of the difference in the loop length in the tuck stitch on some of the natural and mechanical properties of the outerwear fabrics produced. ten samples were carried out on flat knitting machine. Gauge 12 with the use of acrylic thread, thread number (14/1). When designing the experiments, it was taken into account that the samples should be in one color (white) and without any preparation, so that the main variable is the type of stitch, as the (tuck stitch) was used on the rib structure (1/1), where the main sample used as a measure of the samples was carried out, and nine horizontal tuck samples were carried out as follows: three samples of the arrangement of the needles in the front needle-bed: a knit stitch needle and a tuck stitch needle, and three samples of the arrangement of the needles in the front needle- bed: two knit stitch needles and two tuck stitch needles. And three samples of the arrangement of the needles in the front needle-bed: all needles are a tuck stitch (whereas the arrangement of the needles in the back needle- bed: all the needles are a knit stitch). three samples of vertical tuck were performed for each of these types, where tuck stitch 1line and tuck stitch two lines and tuck stitch three lines were performed. for each type. This research presents the operational specifications for the samples produced by the research, as well as the laboratory tests that were conducted on the samples to estimate the natural and mechanical properties and statistical analysis of the results of these tests to determine the effect of each variable in the research on the efficiency of the functional performance of the fabrics produced. The research found that there is an effect of the loob length in the tuck stitch on the natural and mechanical properties of outerwear fabrics produced by flat knitting machine.

Key words : loop length, tuck stitch, weft knitted fabrics, physical and mechanical properties of knitted fabrics.