



Journal of Applied
Arts & Sciences



مجلة الفنون
والعلوم التطبيقية



تطوير خصائص الأداء والراحة لأقمشة ملابس كبار السن

Developing Performance and Comfort Properties of Elderly Clothing Fabrics

شيماء اسماعيل اسماعيل محمد عامر

أستاذ مساعد فنون تطبيقية - قسم الغزل والنسيج والتريكو - جامعة حلوان

ملخص البحث:

تواكب صناعة الغزل والنسيج العالم، حيث تفوق الصناعات الأخرى، فترتقي مستوى الجودة لصناعات النسيجية، فأصبح مع العلاقات المتبادلة بين التقدم التكنولوجي والعلمي والصناعي لإيجاد الحلول لحل المشكلات التي تواجه تلك الصناعة. يعاني كبار المسنين من مشاكل صحية ونفسية، مما يجب الاعتناء بهم، ويجب أن تتمتع ملابس كبار السن بمواصفات معينة، تميزها بمميزات مختلفة عن الملابس العادية، يجب أن تتميز بنعومة السطح وامتصاص العرق والمرونة العالية لأن يوجد في أجسامهم أماكن تعرضت إلى الخشونة لعدم الحركة، يجب مراعات استخدام الخامات لها قدرة على الامتصاص العالي لكي يتمكن كبار السن بالشعور بالراحة.

يهدف البحث إلى تطوير خصائص الأداء والراحة لأقمشة ملابس كبار السن باستخدام خامات مناسبة وتحسين جودة الأقمشة المنتجة لملاصهم لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، باستخدام جدول تصميم التجارب من خامة القطن والميكروفيبر وذلك من خلال الوصول إلى أفضل تركيب نسجي وأفضل خامة أفضل كثافة للحمات، وقد تم إنتاج ١٨ عينة بتركيب نسجي أطلس ٦ ومبرد ٢/١ وسادة ١/١، وتم غسيل العينات، وأجريت الاختبارات المختلفة على الأقمشة المنتجة قياس اختبار السمك واختبار وزن المتر المربع وقوة شد والاستطالة ونفاذية الهواء والصلابة والتوبر، ومعظم العينات حققت النتائج المطلوبة.

الكلمات المفتاحية: ميكروفيبر، قطن مدمج، قطن حلقي، ملابس كبار السن

مقدمة البحث:

الخشونة لعدم الحركة، يجب مراعات استخدام الخامات لها قدرة على الامتصاص العالي لكي يتمكن كبار السن بالشعور بالراحة.

فمن هذه الأقمشة المستخدمة في ملابس كبار السن لكي يتمكن من التكيف مع البيئة المحيطة، نستخدم فيها ألياف الميكروفيبر والقطن، لأن هذه الألياف لها مميزات تجعلها لها خصائص فريدة تكون مختلفة عن باقي الخامات تكون لها القدرة العالية على الامتصاص العرق والمرونة العالية ونعومة السطح، جميع مما سبق تم اختيار موضوع البحث " تطوير خصائص الأداء والراحة لأقمشة ملابس كبار السن"

مشكلة البحث:

ترجع مشكلة البحث إلى:

- افتقار اغلب اقمشة ملابس كبار السن إلى العديد إلى خصائص الاداء الوظيفي وخصائص الراحة المثالية

تتخذ صناعة الغزل والنسيج مكانه عالية، حيث تعتبر من أقدم الصناعات انتشاراً، ومع ارتفاع مستوى الجودة تطور الصناعات النسيجية، تتطور في مجالات جديدة، فأصبح مع العلاقات المتبادلة بين التقدم التكنولوجي والعلمي والصناعي لإيجاد الحلول والبدائل الصالحة لحل المشكلات التي تواجه تلك الصناعة ومع تشجيع الدولة الصناعية والاستثمار المحلي. تعد الملابس لغة لتوصل إلى انطباق الفرد من حيث الدور الاجتماعي والمكانة والذوق العام وعادات المجتمع، وتتأثر الملابس بالعوامل المحيطة للفرد (الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية)، وذلك لسد حاجات الفرد من الملابس على مر العصور (١: ص ١٧)

يجب أن تتمتع ملابس كبار السن بمواصفات معينة، تميزها بمميزات مختلفة عن الملابس العادية، نراعي فيها ارتفاع معدل النعومة وامتصاص العرق والمرونة العالية لأن يوجد في أجسامهم أماكن تعرضت إلى

الكهولة: هي فترة زمنية في حياة الانسان، تكون بدايتها من مرحلة النضج وتنتهي بمرحلة الشيخوخة، وتختلف الفترة العمرية على حسب اختلاف المجتمعات، تكون مرحلة الشيخوخة آخر مرحلة يصل اليها الانسان لمرحلة النمو، يحتاج الى دور الرعاية الصحية والاجتماعية من أشخاص آخرين لكي يتكيفوا ويستطيعوا العيش في المجتمع ويحقق لهم الأمان والراحة. (٢:٢٠، ٣:٢٠٩)

كبار السن: تعدت الآراء حول تعريف كبار السن هل هو يتجاوز عمرة ٦٥ سنة أم هو الذي يظهر عليه علامات كبر السن، من هذه التغيرات النفسية والجسدية ويظهر عليه الضعف العام في الصحة والقوة العضلية وضعف عام في الحواس وضعف الانتباه والذاكرة. (٤:٥، ٥:٢٠٥-٢١٨)

المتطلبات العمرية: هي المواصفات الواجب توافرها في الأقمشة التي تنتج الملابس لتحقيق الغرض من الفئة العمرية (٦:٤١١ - ٤٤٥)

الإطار النظري:

تعد مرحلة الشيخوخة من أهم المراحل الذي يتوجه الانسان لها، فهي مسار للنمو الانساني، وهي مرحلة طبيعية معقدة مليئة بالمشكلات، وموقف المحيطين بالكبار السن واتجاههم نحوه، وموقف كبار السن نحو تقدمهم في العمر، ويتفاوت نحوهم باتجاهات سلبية أو ايجابية وفقا لأنماط وتصورات حول المسنين، بالإضافة الى المنظور الثقافي والحضاري الذي يسود في المجتمع. (٧:١٣١)

تصنيفات كبار السن:

تصنيف كبار السن ومنها:

لذا يجب ايجاد حل تلك المشكلة للاستفادة من تطوير خصائص الأداء والراحة لأقمشة ملابس كبار السن باستخدام خامات تحقق أعلى مستوى للراحة والاداء لكبار المسنين.

أهمية البحث:

- يساهم البحث في تقديم دراسة أكاديمية وعلمية لتطوير خصائص الأداء والراحة لأقمشة ملابس كبار السن.
- الحصول على منتج يحقق الخصائص الأداء والراحة بشكل مناسب ويلبي احتياجات كبار السن.
- تحسين الخصائص الجمالية والأدائية لأقمشة ملابس كبار المسنين.

أهداف البحث:

- تطوير خصائص الأداء والراحة لأقمشة ملابس كبار السن باستخدام خامات مناسبة
- تحسين جودة الأقمشة المنتجة لملابس كبار السن لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية

فروض البحث:

- يؤثر التغير في اختلاف الخامات على خصائص الأقمشة المنتجة لأقمشة ملابس كبار المسنين لتلائم الغرض الوظيفي.
- تؤثر عوامل التركيب البنائي (التركيب النسجي – عدد حدفات اللحامات – نوع الغزل) على خصائص الأقمشة المنتجة.

منهجية البحث:

يعتمد البحث على المنهج التجريبي والمنهج التحليلي.

مصطلحات البحث:



شكل ١ : يوضح تصنيف كبار السن

المشكلات التي تواجه كبار السن:**١- المشكلات البدنية:****- القصور الجسماني والبدني المرتبط بكبر السن:**

هو تغير في الوظيفة والشكل وعدم القدرة على تحمل الضغوط، مع تدهور الذي يحدث وعدم المقدرة على تحمل النضج الصحي والبدني من العمر

- التحول الجسدي أثناء كبر السن:

- قلة المرونة مع تقدم العمر
- حدوث التغيرات العضلي مع تقدم العمر
- هشاشة العظام
- مرض التهاب المفاصل
- مرض القلب وأمراض الناتجة من الأوعية الدموية الشديدة.
- تصلب الجلد وخشونة ونقص الدهون تحت الجلد.
- انفصال الورك عن مكانه الصحيح، هو انخلاع الورك.

٢- المشكلات الناتجة بالتغيرات في البصر:

مع تقدم السن ينتج طول النظر، وذلك بسبب تصلب في عدسة العين ولا يستطيع التأقلم مع الأشياء القريبة.

٣- المشكلات الناتجة من السمع:

يقل معدل السمع والقدرة على التقاط الأصوات المنخفضة وذلك مع تقدم السن، يعرف بالصمم الشيخوخي، ويفقد السمع الجزئي.

٤- المشكلات الناتجة من حاسة الشم والتذوق:

تقل حاسة الشم والتذوق مع تقدم السن، وذلك مما يقل الاستمتاع بطعم المأكولات، يرجع السبب الى تناول الأدوية والعلاج الإشعاعي.

٥- التغير في التوازن والحركة وتميز الحرارة وحاسة اللمس:

يقل لدى كبار السن الإدراك باللمس، والاهتزاز وذلك من الأيدي والرجل مع قلة الحساسية للشعور بتلامس الجسم لأي سطح.

٦- التغيرات في الذاكرة والإدراك:

من وقت الى آخر يقل كبار السن استيعاب وفهم المعلومات وتنشيط الذاكرة يقل نتيجة ضعف في نقل المعلومات المخزنة في الذاكرة النشطة، مما يجعل كبار السن يفرط في تخزين المعلومات واسترجاعها بسهولة نتيجة كثرة المهام.

٧- التغيرات الناتجة باستيعاب التغير الإدراكي:

يجب توجيه المعلومات بشكل مرئي ومنظم، لإظهار المعلومات المهمة التي لا يتشتت. (٨: ص

(١٣٩-١٥٤)

المتطلبات التي يجب أن تتوفر في ملابس لكبار السن

(٩: ص ٧٢٢-٧٣٣)

يتعرضوا كبار السن تغيرات الفسيولوجية مرتبطة بأعراض مختلفة للشيخوخة، مثل فقدان العضلات وانخفاض القدرة على الحركة، فضلا عن العجز النفسي والحسي.

١- حرية في الحركة:

يجب أن يراعي في الاعتبار اختيار الملابس سهولة في الحركة لأن قد يواجه كبار السن مشاكل في الحركة، مما يجعل بعض الملابس غير عملية. (١٠: ص ٣)

٢- التغيرات الحسية:

يمكن أن تحدث الشيخوخة التغيرات حسية، يجب ألا تكون الملابس سهلة الارتداء فحسب، بل يجب أيضاً أن تستوعب التغيرات في حساسية درجة الحرارة وتتناقص المهارات الحركية الدقيقة. (١١: ص ١)

٣- الظروف الصحية

يمكن للظروف الصحية، مثل التهاب المفاصل أو مرض السكري، أن تجعل متطلبات الملابس المحددة ضرورية. تعتبر الملابس المريحة التي لا تعيق تدفق الدم أو تؤدي إلى تفاقم حساسية البشرة أمراً بالغ الأهمية. (١٢: ص ٤)

الوقاية من امراض الشيخوخة

يجب أن ندرك وجود مرض مزمن عند الأشخاص الكبار بالسن لا يعني بداية النهاية، أو أن وجود هذه الأمراض هو أمر لا مفر منه، ذلك نقيد تماماً فإن هذا الأمر يجب التعامل معه وإيجاد العلاج ليعيش الشخص المسن باقي حياته مستقل دون عجز، يجب اخذ الإجراءات لتأخير وقت حدوث هذه الأمراض المزمنة من خلال:

- الالتزام بنظام حياة صحية من خلال ممارسة الرياضة.

الحرارة، لذلك ينصح استخدام ملابس المناسبة. (١٥:٢٠٨ ص ٢٩٤)

- ٤- سهولة الغسيل والاعتناء بالملبس
- ٥- خفيفة الوزن والتهوية المناسبة
- ٦- نعومة السطح: يحتاج كبار السن الملابس ذات السطح الناعم لأن قد يتعرض الجلد لخشونة السطح، لأنه يعاني كبار السن من قلة المادة الدهنية تحت سطح الجلد. (١٦: ص ٢٢، ١٧: ص ٣٨٤-٣٥٩)
- ٧- نفاذية الهواء: من ضرورة توافر النفاذية في ملابس كبار السن لتوفير الراحة، ميكانيكية النفاذية تقوم عن طريق ل بنقل الحرارة من جميع أجزاء الجسم الى خارج الجسم وبالتالي تقل حرارة الجسم. (١٨، ١٩: ص ٥٦-٥٩)

التجارب العملية

مواصفات خامات البحث:

تم إنتاج عينات البحث من خامتين القطن والبوليستر نمرة القطن ١٠/٣٠ (الغزل المدمج والغزل الحلقي) وخامة البوليستر ميكروفيبر ٢٨٨/١٥٠ وبوليستر ميكروفيبر ١٤٤/١٥٠، بجدول تصميم التجارب كما هو موضح في الجدول ١.

التركيب النسجي المستخدم:

- تم إنتاج العينات باستخدام تركيب نسجي (أطلس ٦ ومبرد ٢/١ وسادة ١/١).
- تم إنتاج جميع العينات على ماكينة: فاماتكس، طراز ايطالي PS101، عرض الماكينة: مترين و ١٠، سنة صنع: ١٩٩٦، سرعة الماكينة: ٣٦٠ حدة / دقيقة، التطريخ: ٢ فتلة /باب، عرض القماش: ١٧٠ سم، والجدول يوضح مواصفات العينات المنتجة مواصفة السداء (سداء قطن نمرة ٢/٥٠ وعدد فتل /سم السداء = ٣٠ فتلة /سم).

- المتابعة الصحية الدورية لتشخيص وجود أي مرض مثل ارتفاع نسبة الدهون، وأمراض السكري، أو الأورام.
- الوعي ببعض الأمراض مثل (خشونة الركبة والمفاصل وبعض أمراض يمكن الوقاية منها).
- في النهاية نريد أن نوضح أنه ازدادت نسبة كبار العمر في المجتمعات خلال السنوات الأخيرة؛ بسبب تطور مستوى الرعاية الصحية، ووجود بيئة مناسبة أكثر لرعاية كبار العمر. وستزداد هذه النسبة بشكل أكبر خلال السنوات التالية.
- توفير الوسائل الطبية المناسبة، لكي تقل أثر وجود الأمراض المزمنة على حياتهم.

الخصائص الوظيفية التي يجب أن تتوفر في أقمشة الملابس لكبار السن:

- ١- تحقق أعلى مستوى من الراحة الملبسية: تجلب الراحة لكبار السن حالة من السعادة النفسية والجسمية بالإضافة إلى أنها تناغم بدني بين للإنسان والبيئة المحيطة. وتعتبر الراحة احتياج أساسي لإنسان فإن أقمشة الملابس لكبار السن، تلعب دوراً هاماً في تحقيق الراحة، تصنف الراحة الى: (الراحة النفسية الجمالية، والراحة الحسية، والراحة الجسمية، والراحة الفسيولوجية، تتحقق الراحة عن طريق اختيار الخامات الطبيعية التي تساعد على أن لها نعومة السطح والامتصاص العالي. (١٣: ص ١٢٥-١٣٨، ١٤: ص ٩٩-٨٧)
- ٢- الملاءمة لجسم كبار السن والحجم: يجب أن تكون الحجم المناسب وليست ضيقة لكي يكون حر الحركة، ولا فضفاضا جداً بحيث لا يخاطر بالتشابك.
- ٣- القدرة على التكيف الملابس مع المناخ الخارجي: يجب اختيار أقمشة الملابس الملائمة لكبار السن، في حالة ارتداء كبار السن الملابس، يجب أن تتكيف مع اختلاف المناخ، فتمتص العرق مع ارتفاع درجة

جدول ١: يوضح مواصفات العينات المنتجة لجدول تصميم التجارب

نوع الخيط	عدد لحامات /سم	التركيب النسجي
١ جميع الحدفات قطن غزل مدمج	٢٠	أطلس ٦
٢ جميع الحدفات قطن غزل مدمج	٢٣	مبرد ٢/١
٣ جميع الحدفات قطن غزل مدمج	٢٦	سادة ١/١
٤ جميع الحدفات قطن غزل حلقي	٢٠	أطلس ٦
٥ جميع الحدفات قطن غزل حلقي	٢٣	مبرد ٢/١
٦ جميع الحدفات قطن غزل حلقي	٢٦	سادة ١/١
٧ حدة قطن غزل حلقي/ ميكروفيبر ١٤٤	٢٣	أطلس ٦
٨ حدة قطن غزل حلقي/ ميكروفيبر ١٤٤	٢٦	مبرد ٢/١
٩ حدة قطن غزل حلقي/ ميكروفيبر ١٤٤	٢٠	سادة ١/١
١٠ حدة قطن غزل حلقي/ ميكروفيبر ٢٨٨	٢٦	أطلس ٦
١١ حدة قطن غزل حلقي/ ميكروفيبر ٢٨٨	٢٠	مبرد ٢/١
١٢ حدة قطن غزل حلقي/ ميكروفيبر ٢٨٨	٢٣	سادة ١/١
١٣ حدة قطن غزل مدمج/ ميكروفيبر ١٤٤	٢٣	أطلس ٦
١٤ حدة قطن غزل مدمج/ ميكروفيبر ١٤٤	٢٦	مبرد ٢/١
١٥ حدة قطن غزل مدمج/ ميكروفيبر ١٤٤	٢٠	سادة ١/١
١٦ حدة قطن غزل مدمج/ ميكروفيبر ٢٨٨	٢٦	أطلس ٦
١٧ حدة قطن غزل مدمج/ ميكروفيبر ٢٨٨	٢٠	مبرد ٢/١
١٨ حدة قطن غزل مدمج/ ميكروفيبر ٢٨٨	٢٣	سادة ١/١

- الاختبارات المعملية**
- اختبار نفاذية الأقمشة للهواء (٢٢)
 - اختبار قوة الشد والاستطالة (٢٣)
 - اختبار الاحتكاك (٢٤)
 - اختبار الصلابة (٢٥)
- تم اجراء عملية الغسيل على العينات لتكون صالحة للاستخدام ، ثم تم اجراء الاختبارات قبل وبعد الغسيل ، الاختبارات التي تم إجرائها على الأقمشة المنتجة هي:
- اختبار سمك الأقمشة (٢٠)
 - اختبار وزن المتر المربع للأقمشة (٢١)

جدول ٢: يوضح تحليل العينات المنتجة

رقم العينة	عينات قبل الغسيل				عينات بعد الغسيل			
	تشريب اللحم	تشريب السداء	عدد قتل /سم	عدد لحامات /سم	تشريب اللحم	تشريب السداء	عدد قتل /سم	عدد لحامات /سم
١	٦%	٥%	٣١,٨	٢١	٧%	٤,٥%	٣٢,١	٢١,٤
٢	٧%	٥%	٣٢,١	٢٤,١٥	٨%	٥,٧%	٣٢,٤	٢٤,٨٤
٣	٩%	٦%	٣٢,٧	٢٧,٥٦	١٠%	٦%	٣٣	٢٨,٦
٤	٦%	٤%	٣١,٨	٢٠,٨	٧%	٤,٣٧%	٣٢,١	٢١,٤
٥	٧%	٥%	٣٢,١	٢٤,١٥	٨%	٥,٦%	٣٢,٤	٢٤,٨٤
٦	٩%	٥,٥%	٣٢,٧	٢٧,٤٣	٩,٥%	٦%	٣٢,٨٥	٢٨,٤٧
٧	٧%	٥%	٣٢,١	٢٤,١٥	٧,٥%	٤,٨٧%	٣٢,٢٥	٢٤,٧٢

٢٨,٢١	٣٢,٥٥	%٥,٧٥	%٨,٥	٢٧,٣	٣٢,٤	%٥	%٨	٨
٢١,٢٦	٣١,٨٩	%٤,١٢	%٦,٣	٢٠,٦	٣١,٨	%٣	%٦	٩
٢٨,٢١	٣٢,٥٥	%٥,٨	%٨,٥	٢٧,٣	٣٢,٤	%٥	%٨	١٠
٢١,٣	٣١,٩٥	%٤,٢٢	%٦,٥	٢٠,٨	٣١,٨	%٤	%٦	١١
٢٤,٧٢	٣٢,٢٥	%٥,٢	%٧,٥	٢٤,١٥	٣٢,١	%٥	%٧	١٢
٢٤,٧٢	٣٢,٢٥	%٥,٣	%٧,٥	٢٤,١٥	٣٢,١	%٥	%٧	١٣
٢٨,٣٤	٣٢,٧	%٦	%٩	٢٧,٣	٣٢,٤	%٥	%٨	١٤
٢١,٣	٣١,٩٥	%٤,٢٣	%٦,٥	٢٠,٨	٣١,٨	%٤	%٦	١٥
٢٨,٣٤	٣٢,٧	%٦	%٩	٢٧,٣	٣٢,٤	%٥	%٨	١٦
٢١,٤	٣٢,١	%٤,٣٣	%٧	٢٠,٨	٣١,٨	%٤	%٦	١٧
٢٤,٧٢	٣٢,٢٥	%٥,٥	%٧,٥	٢٤,١٥	٣٢,١	%٥	%٧	١٨

النتائج والمناقشة

جدول ٣: يوضح نتائج الاختبارات المعملية على عينات البحث تحت التجربة (قبل الغسيل)

رقم العينة	نوع الخامة	التركيب النسجي	عدد لحامات المستنتر	السمك (ملم)	وزن المتر المربع (كجم/م ^٢)	نفذية الهواء (سم ^٣ /سم ^٢ /ث)	قوة شد سداء (كجم/ملم ^٢)	استطالة السداء %	قوة شد لحامات (كجم/ملم ^٢)	استطالة لحامات %	تؤبير (درجة)	صلابة السداء (ملم/سم)	صلابة اللحمة (ملم/سم)
١	١	١	١	٠,٣٠٧	١١٧,٢	١٦٣,٣	١٠,٣١٣	١٩,٨٣	٤,٨٥٢	٢٣,٣٣	١,٢٥	٣	٣,٣٦
٢	١	٢	٢	٠,٣٢٤	١١٩,٣٦	١٢٠,٨	١١,٨٧٣	١٨,١٦	٦,٩٣٩	٢١,٣٣٣	١,٨٩	٣	٣,٨٨٣
٣	١	٣	٣	٠,٣٤٩	١٢٧,٠٣	٨٤,١٥	١٢,٦	١٤,٨٣	٨,٣٤٦	٢٠,٥	٢,٥٥	٣,٨	٤,٥٦٦
٤	٢	١	١	٠,٣٠٩	١١٦,٢٦	١٧٠	١٠,٣٠٦	١٩,٢٥	٤,٨٣٣	٢٣,٧٥	١,١٣	٢,٩٦٦	٣,٣٣٣
٥	٢	٢	٢	٠,٣٣	١١٩,٣٣	١٣١,١٨	١١,٢٣٣	١٨,٠٨	٦,٤١٠	٢١,٣٣٦	١,٦٣	٣,١٦٦	٣,٧
٦	٢	٣	٣	٠,٣٧٥	١٢٦,٥٣	٩١,١	١٢,٣٥٢	١٤,٧٥	٨,١٢٥	٢٠,٦٦٦	٢,٤٥	٣,٦٥٨	٤,٤٦٦
٧	٣	١	٢	٠,٣١٩	١١٧,٣	١٥٠,٦٦	١٠,٥٥٦	١٩,٨٣	١٠,٦٠٥	٢٢,٧٥	١,٤٨	٣,٠٣٣	٣,٤
٨	٣	٢	٣	٠,٣٤٩	١٢٠,٧٣	١١٥,٧	١٢,١٣٣	١٧,٣٣	٧,٣٥٢	٢١	١,٩٥١	٣,٢٨٧	٣,٩٣٣
٩	٣	٣	١	٠,٣٠٤	١١١,٨٣	١٨٠,٦٦	٩,٣٢٦	٢٠,٢٥	٢,٢١٤	٢٤,٣٣٣	٠,٩١٦	٢,٦٨	٢,٦٥٤
١٠	٤	١	٣	٠,٣٣٨	١٢٢,١٣	١١٤,٦	١٢,١٩٦	١٥,١٦	٧,٥٦٢	٢٠,٩١٦	٢,١٣٣	٣,٣٣٣	٤,٢٦٦
١١	٤	٢	١	٠,٢٨٨	١١٢,٤٣	١٨٠,١١	٩,٦١٢	١٩,٨٣	٢,٩٨٤	٢٤,٢٦٣	١	٢,٧٣٣	٢,٧٨
١٢	٤	٣	٢	٠,٣١١	١١٧,٧	١٤٥,٣٦	١٠,٦٥٣	١٨,٣٣	٥,٨٥٢	٢٢,٤١٦	١,٥	٣,١	٣,٤٣٣
١٣	٥	١	٢	٠,٣١٩	١١٧,٩٦	١٤٩,٧٣	١١,٠٠٥	١٩,١٦٦	٥,٨٥٢	٢١,٩١٦	١,٥١٦	٣,١٣٣	٣,٥٣٣
١٤	٥	٢	٣		١٢٣,٤	١١٤,٦	١٢,٢٠٣		٧,٧٨٦	٢٠,٧٥	٢,٢٥٢	٣,٤٨٤	٤,٣٥٨


					١٧,٥٨				٠,٣٤٧				
٢,٨	٢,٨٣٣	١,٠٨٣	٢٤,٠٨٣	٣,٤١٥	٢٠,٣٣	٩,٩٤	١٧٠,٩٩	١١٣,٠٣	٠,٢٩٥	١	٣	٥	١٥
٤,٣٨٨	٣,٥٣٣	٢,٣٣٣	٢٠,٧٥	٧,٩٤٩	١٥,١٦٦	١٢,٣٤	١١٢,٠٣	١٢٦,٣٦	٠,٣٣٧	٣	١	٦	١٦
٢,٨٦٦	٢,٩	١,٠٨٣	٢٣,٨٣٣	٣,٨٥٢	١٩,٩١	١٠,٢٩٣	١٧٠,٥	١١٦,١	٠,٢٨٧	١	٢	٦	١٧
٣,٦٦٦	٣,١٣٣	١,٥٨٣	٢١,٥	٦,٣٥١	١٨,٥٨	١١,٢٢٤	١٤١,٥٦	١١٨,٦	٠,٣١٠	٢	٣	٦	١٨

جدول ٤: يوضح نتائج الاختبارات المعملية على عينات البحث تحت التجربة (بعد الغسيل)


رقم العينة	نوع الخامة	التركيب النسجي	عدد لحامات السننمتر	السلك (ملم)	وزن المتر المربع (م/م ^٢)	نفذية الهواء (سم ^٣ /سم ^٢ /ث)	قوة شد سداء (كجم/ ملم ^٢)	استطالة سداء %	قوة شد لحامات (كجم/ ملم ^٢)	استطالة لحامات %	تؤبير (درجة)	صلابة السداء (ملجم/سم)	صلابة اللحمة (ملجم/سم)
١	١	١	١	٠,٣٤٢	١٢٩,١١	١٢٤,٠١	١٣,٢١	١٣,٢٥	١١,٣٤	١٨,٣٣	١,٦٦	٣,٣٣	٢,٧٣٣
٢	١	٢	٢	٠,٣٧٨	١٣٤,٢٣	٩٨,١٤	١٤,٠٠	١٢,٨٣	١٢,٨٤	١٠,٩١	٢,٢٦	٣,٦٣	٣,١٣٣
٣	١	٣	٣	٠,٤١٣	١٤٠,٥	٧٧,٠٢	١٥,٢٨	١١	١٦,٤٦	٨,٥٠	٢,٩١	٣,٩٣	٣,٥٨٥
٤	٢	١	١	٠,٣٤٤	١٢٨,٤٥	١٢٥,٤	١٣,٢٠	١٣,١٦	١١,٠٣	١٩	١,٦٣	٣,٢٦	٢,٧
٥	٢	٢	٢	٠,٣٨٩	١٣٢,٩٣	٩٨,٢٦	١٣,٨٩	١٢,٤١	١٢,٦٨	١٢,٢٥	٢,٢	٣,٥٦	٣,٠٦٦
٦	٢	٣	٣	٠,٤١٨	١٣٩,٢٢	٨٠,٥٧	١٥,١٤	١١,٠٨٣	١٦,٠٣	٩,١٦٦	٢,٨٣	٣,٨٣	٣,٤
٧	٣	١	٢	٠,٣٦٧	١٣٠,٦٣	١٢٣,٧	١٣,٢٧	١٢,٩١	١١,٧٣	١٥,٨٣	١,٧٥	٣,٣٣	٢,٨٦٦
٨	٣	٢	٣	٠,٤٠١	١٣٥,٧٧	٨٨,٨٦	١٤,١٥	١٢,٠٨	١٣,٥٨	١٠,٠٨	٢,٣٥	٣,٦٦	٣,٢
٩	٣	٣	١	٠,٣٤٠	١٢٤,٥٦	١٣٠,٩	١٣,٠٠	١٣,٦٦	٨,٦٤	٢٠,٣٣	١,٣٣	٣,٠٧	٢,٣٣
١٠	٤	١	٣	٠,٣٩٦	١٣٦,٨٨	٨٢,٥٨	١٤,٣٢	١١,٨٣	١٤,٠٥	٩,٩١٦	٢,٤٩	٣,٧١	٣,٢٣
١١	٤	٢	١	٠,٣٣٢	١٢٥	١٢٩,١	١٣,٦٩	١٣,٤٢	٩,٤١٣	٢٠,١٦	١,٤	٣,١٠	٢,٥
١٢	٤	٣	٢	٠,٣٤٩	١٣١,٧	١٢٢,٨	١٣,٥٤	١٢,٨٣٣	١١,٧٤	١٤,٦٩	١,٨٥	٣,٣٧	٢,٩
١٣	٥	١	٢	٠,٣٦٠	١٣١,٥٣	١٢٠,٤	١٣,٦٨	١٣,٠٨	١١,٩١	١٣,٩١	١,٩٦	٣,٤	٣
١٤	٥	٢	٣	٠,٣٩٩	١٣٧,٥٥	٨١,٧٣	١٤,٤١٦	١٢,٤١	١٤,٢٣	٩,٥٨٣	٢,٥٨	٣,٧٣	٣,٣٣
١٥	٥	٣	١	٠,٣٣٦	١٢٥,٥٦	١٢٨,٧	١٣,١٣٦	١٤,١٦	٩,٨٣٣	٢٠,٠٨	١,٥٣	٣,٢١	٢,٥٢٢
١٦	٦	١	٣	٠,٣٩٣	١٣٨,١٣	٨١,٣٦	١٤,٦٢٣	١٢	١٤,٣٨	٩,٣٣٣	٢,٦٣	٣,٦٧	٣,٣٦٦
١٧	٦	٢	١	٠,٣٢١	١٢٦,٤	١٢٦,٤	١٣,١٤٣	١٣,٥	١٠,٥٢	١٩,٨٤	١,٥٦	٣,٢٣	٢,٦٦٦
١٨	٦	٣	٢	٠,٣٤٥	١٣٢,٥	١١٠,٩	١٣,٨٠٣	١٢,٩١	١١,٩٤	١٢,٩١	٢,٠٢	٣,٤٣	٣,٠٣٣

- اختبار السمك معادلات خط الانحدار للعينات يوضح معادلة خط الانحدار ومعامل الارتباط بين (ص) النسجي و(س٣) عدد لحامات /سم. اختبار السمك و(س١) نوع الخامة و(س٢) التركيب

معامل الارتباط R^2	ص = ٠,٢٨٢ - ٠,٠٠٤ س١ + ٠,٠٠١ س٢ + ٠,٠٢ س٣	قبل الغسيل
معامل الارتباط R^2	ص = ٠,٣٢٠ - ٠,٠٠٥ س١ - ٠,٠٠٠١ س٢ + ٠,٠٣ س٣	بعد الغسيل



شكل بياني (١): تأثير العلاقة بين العينات واختبار السمك قبل الغسيل




شكل بياني (٢): تأثير العلاقة بين العينات واختبار السمك بعد الغسيل


سم/٣، والكثافة النوعية للقطن ١,٤٥ جم /سم^٣، لذلك البوليستر أقل في السمك من القطن، وأيضاً أقل عدد الحدقات ٢٠ لحمة/سم. اختبار وزن المتر المربع معادلات خط الانحدار للعينات يوضح معادلة خط الانحدار ومعامل الارتباط بين (ص) اختبار وزن متر المربع و(س^١) نوع الخامة و(س^٢) التركيب النسجي و(س^٣) عدد لحمت /سم.

نلاحظ من الشكل البياني (١، ٢) عند اجراء عملية الغسيل، أن السمك يزيد بسبب زيادة نسبة التشريب ويزيد العدة مما يؤدي زيادة السمك، ونلاحظ ايضاً أن عينة رقم ١٥ (حدقة قطن مدمج / حدقة ميكروفيبر ١٤٤- سادة ١/١ - ٢٠ لحمة /سم)، وعينة رقم ١٧ (حدقة قطن مدمج / حدقة ميكروفيبر ٢٨٨ - مبرد ٢/١ - ٢٠ لحمة /سم) أقل سمك، وذلك يرجع إلى اختلاف الكثافة النوعية لخامة البوليستر تصل الى ١,٣٨ جم

معامل الارتباط R^2 $=0.82$	ص=١١٠,٧ – ٠,٣١٨ س _١ – ٠,٢٠٨ س _٢ + ٤,٩٤ س _٣	قبل الغسيل
معامل الارتباط R^2 $=0.93$	ص=١٢٢,٥ – ٠,٤٦٤ س _١ – ٠,٠٥١ س _٢ + ٥,٧٤ س _٣	بعد الغسيل



شكل بياني (٣) : تأثير العلاقة بين العينات واختبار وزن متر المربع قبل الغسيل



شكل بياني (٤) : تأثير العلاقة بين العينات واختبار وزن متر المربع بعد الغسيل


تصل الى ١,٣٨ جم /سم^٣ ، والكثافة النوعية للقطن ١,٤٥ جم /سم^٣ ، لذلك البولستر أقل في السمك من القطن ، وأيضا أقل عدد الحدفات ٢٠ لحمة/سم. اختبار نفاذية الهواء

معادلات خط الانحدار للعينات


يوضح معادلة خط الانحدار ومعامل الارتباط بين (ص) اختبار نفاذية الهواء و(س_١) نوع الخامة و(س_٢) التركيب النسجي و(س_٣) عدد لحمت /سم.

نلاحظ من الشكل (٣ ، ٤) عند اجراء عملية الغسيل ، أن وزن متر مربع يزيد بسبب زيادة نسبة التشريب ويزيد العدة مما يؤدي زيادة وزن متر مربع ، ونلاحظ ايضا أن عينة رقم ٩ (حذفة قطن حلقى / حذفة ميكروفيبر ١٤٤ - سادة ١/١ - ٢٠ لحمة /سم) ، وعينة رقم ١١ (حذفة قطن حلقى / حذفة ميكروفيبر ٢٨٨ - مبرد ٢/١ - ٢٠ لحمة /سم) أقل وزن متر مربع ، وذلك يرجع إلى اختلاف الكثافة النوعية لخامة البولستر

معامل الارتباط R^2 $=0.93$	ص=٢٠١,٤ + ٣,٧٧ س _١ - ٣,٩٦ س _٢ - ٣٣,٧ س _٣	قبل الغسيل
معامل الارتباط R^2 $=0.87$	ص=١٤٨,١٩ + ١,٦٠٤ س _١ - ٠,٠٥٤ س _٢ - ٢٢,٧١ س _٣	بعد الغسيل



شكل بياني (٥): تأثير العلاقة بين العينات واختبار نفاذية الهواء قبل الغسيل



شكل بياني (٦): تأثير العلاقة بين العينات واختبار نفاذية الهواء بعد الغسيل


اختبار قوة الشد في اتجاه السداء

معادلات خط الانحدار للعينات


يوضح معادلة خط الانحدار ومعامل الارتباط بين
(ص) اختبار قوة الشد في اتجاه السداء و(س١) نوع
الخامة و(س٢) التركيب النسجي و(س٣) عدد لحمت
سم.

نلاحظ من الشكل (٥، ٦) عند اجراء عملية الغسيل، أن
نفاذية الهواء يقل بسبب زيادة نسبة التشريب ويزيد
العدة مما يؤدي قلة نفاذية الهواء، ونلاحظ ايضا أن
عينة رقم ٩ (حدفة قطن حلقي / حدفة ميكروفيبر ١٤٤ -
سادة ١/١ - ٢٠ لحمه/سم)، وعينة رقم ١١ (حدفة قطن
حلقي / حدفة ميكروفيبر ٢٨٨ - مبرد ٢/١ - ٢٠ لحمه
/سم) أعلى نفاذية هواء، وذلك يرجع إلى المسافات
البينية للخيوط كبير.

معامل الارتباط R^2 = ٠,٩٣	ص = ٩,٠٩٩ - ٠,٠٦١ س١ - ٠,٠٥١ س٢ - ١,١٦٩ س٣	قبل الغسيل
معامل الارتباط R^2 = ٠,٨٩	ص = ١٢,٣٣ - ٠,٠٦٥ س١ + ٠,٠٦٥ س٢ + ٠,٧٣٧ س٣	بعد الغسيل



شكل بياني (٧): تأثير العلاقة بين العينات واختبار قوة الشد في اتجاه السداء قبل الغسيل



شكل بياني (٨): تأثير العلاقة بين العينات واختبار قوة الشد في اتجاه السداء بعد الغسيل

فزاوية البرم الخيط، تحجز عدد كبير من الشعيرات فتزيد انتظامية الخيط.


اختبار قوة الشد في اتجاه اللحامات

معادلات خط الانحدار للعينات


يوضح معادلة خط الانحدار ومعامل الارتباط بين (ص) اختبار قوة الشد في اتجاه اللحمة و(س١) نوع الخامة و(س٢) التركيب النسجي و(س٣) عدد لحامات /سم.

نلاحظ من الشكل (٧، ٨) عند اجراء عملية الغسيل، أن قوة الشد في اتجاه السداء يزيد بسبب زيادة نسبة التشريب ويزيد العدة مما يؤدي زيادة قوة الشد، ونلاحظ ايضا أن عينة رقم ٣ (جميع الحدفات قطن غزل مدمج - سادة ١/١ - ٢٦ لحمة/سم)، وعينة رقم ٦ (جميع الحدفات قطن غزل حلقي - سادة ١/١ - ٢٦ لحمة/سم) أعلى قوة شد في اتجاه السداء، وذلك يرجع إلى زيادة قوة الترابط بين الخيوط، وقطن ذات الغزل المدمج أعلى قوة شد يرجع ذلك إلى طريقة الغزل

معامل الارتباط R^2) = ٠,٨٨	ص = ٢,٥٢٨ - ٠,١٤٤ س١ - ٠,١٥ س٢ + ٢,٠٨ س٣	قبل الغسيل
معامل الارتباط R^2) = ٠,٨٧	ص = ٨,٦٢ - ٠,٢٧٦ س١ + ٠,٠١٦ س٢ + ٢,٣٣ س٣	بعد الغسيل



شكل بياني (٩): تأثير العلاقة بين العينات واختبار قوة الشد في اتجاه اللحمة قبل الغسيل



شكل بياني (١٠): تأثير العلاقة بين العينات واختبار قوة الشد في اتجاه اللحمة بعد الغسيل

فزاوية البرم الخيط، تحجز عدد كبير من الشعيرات فتزيد انتظامية الخيط.


اختبار الاستطالة في اتجاه السداء

معادلات خط الانحدار للعينات


يوضح معادلة خط الانحدار ومعامل الارتباط بين (ص) اختبار الاستطالة في اتجاه السداء و(س١) نوع الخامة و(س٢) التركيب النسجي و(س٣) عدد لحمت /سم.

نلاحظ من الشكل (٩ ، ١٠) عند اجراء عملية الغسيل، أن قوة الشد في اتجاه اللحمة يزيد بسبب زيادة نسبة التشريب ويزيد العدة مما يؤدي زيادة قوة الشد، ونلاحظ ايضا أن عينة رقم ٣ (جميع الحدفات قطن غزل مدمج - سادة ١/١ - ٢٦ لحمة /سم)، وعينة رقم ٦ (جميع الحدفات قطن غزل حلقي - سادة ١/١ - ٢٦ لحمة /سم) أعلى قوة شد في اتجاه اللحمة، وذلك يرجع إلى زيادة قوة الترابط بين الخيوط، وقطن ذات الغزل المدمج أعلى قوة شد يرجع ذلك إلى طريقة الغزل

معامل الارتباط R^2 = ٠,٨٢	ص = ٢٢,٢٩ + ٠,٠٧٦ س١ - ٠,١٩ س٢ - ٢,٠٤٨ س٣	قبل الغسيل
معامل الارتباط R^2 = ٠,٨٢	ص = ١٤,٢٨ + ٠,٠٩٧ س١ - ٠,٠٦٩ س٢ - ٠,٨٩٦ س٣	بعد الغسيل



شكل بياني (١١): تأثير العلاقة بين العينات واختبار الاستطالة في اتجاه السدء قبل الغسيل



شكل بياني (١٢): تأثير العلاقة بين العينات واختبار الاستطالة في اتجاه السدء بعد الغسيل


اختبار الاستطالة في اتجاه اللحامات

معادلات خط الانحدار للعينات


يوضح معادلة خط الانحدار ومعامل الارتباط بين
(ص) اختبار الاستطالة في اتجاه اللحمة و(س١) نوع
الخامة و(س٢) التركيب النسجي و(س٣) عدد لحامات
/سم.

نلاحظ من الشكل (١١، ١٢) عند اجراء عملية الغسيل،
أن الاستطالة في اتجاه السدء يقل بسبب زيادة نسبة
التشريب ويزيد العدة مما يؤدي قلة الاستطالة، ونلاحظ
ايضا أن عينة رقم ٣ (جميع الحدفات قطن غزل مدمج
- سادة ١/١ - ٢٦ لحمه /سم)، وعينة رقم ٦ (جميع
الحدفات قطن غزل حلقي - سادة ١/١ - ٢٦ لحمه /سم)
أقل استطالة في اتجاه السدء، وذلك يرجع إلى زيادة
في عدد لحامات السنتمر فتزيد قوة التماسك فتقل
الاستطالة.

معامل الارتباط R^2	ص=٢٥,١٠٩ + ٠,٠٦٧ س١ + ٠,٠٠٦ س٢ - ١,٥٨ س٣	قبل الغسيل
معامل الارتباط R^2	ص=٢٣,٤٧ + ٠,٢٨ س١ - ٠,٠٥٣ س٢ - ٥,٠٩ س٣	بعد الغسيل



شكل بياني (١٣): تأثير العلاقة بين العينات واختبار الاستطالة في اتجاه اللحمه قبل الغسيل



شكل بياني (١٤): تأثير العلاقة بين العينات واختبار الاستطالة في اتجاه اللحمه بعد الغسيل

في عدد لحمت السنتمتر فتزيد قوة التماسك فتقل الاستطالة .


اختبار الصلابة في اتجاه السداء

معادلات خط الانحدار للعينات


يوضح معادلة خط الانحدار ومعامل الارتباط بين (ص) اختبار الصلابة في اتجاه السداء و(س١) نوع الخامة و(س٢) التركيب النسجي و(س٣) عدد لحمت /سم.

نلاحظ من الشكل (١٣، ١٤) عند اجراء عملية الغسيل، أن الاستطالة في اتجاه اللحمه يقل بسبب زيادة نسبة التشريب ويزيد العدة مما يؤدي قلة الاستطالة، ونلاحظ ايضا أن عينة رقم ٣ (جميع الحدفات قطن غزل مدمج - سادة ١/١ - ٢٦ لحمه/سم) ، وعينة رقم ٦ (جميع الحدفات قطن غزل حلقي - سادة ١/١ - ٢٦ لحمه /سم) أقل استطالة في اتجاه اللحمه ، وذلك يرجع إلى زيادة

معامل الارتباط R^2 $= 0.84$	ص = ٢,٥٨ - ٠,٠٣٢ س١ + ٠,٠١٧ س٢ - ٠,٣٣ س٣	قبل الغسيل
معامل الارتباط R^2 $= 0.89$	ص = ٣,٠٠٧ - ٠,٠٣ س١ + ٠,٠٠٤ س٢ + ٠,٢٨ س٣	بعد الغسيل



شكل بياني (١٥): تأثير العلاقة بين العينات واختبار الصلابة في اتجاه السداء قبل الغسيل



شكل بياني (١٦): تأثير العلاقة بين العينات واختبار الصلابة في اتجاه السداء بعد الغسيل

القطن بالميكروفيبر يقل الصلابة وأيضا أقل عدة اللحمت .


اختبار الصلابة في اتجاه اللحمة

معادلات خط الانحدار للعينات


يوضح معادلة خط الانحدار ومعامل الارتباط بين (ص) اختبار الصلابة في اتجاه اللحمة و(س١) نوع الخامة و(س٢) التركيب النسجي و(س٣) عدد لحمت /سم.

نلاحظ من الشكل (١٥، ١٦) عند اجراء عملية الغسيل ، أن الصلابة في اتجاه السداء تزيد بسبب زيادة نسبة التشريب ويزيد العدة مما يؤدي زيادة الصلابة ، ونلاحظ ايضا أن عينة رقم ٩ (حدفة قطن غزل حلقي / حدفة ميكروفيبر ١٤٤ - سادة ١/١ - ٢٠ لحمة /سم) وعينة رقم ١١ (حدفة قطن غزل حلقي / حدفة ميكروفيبر ٢٨٨ - سادة ١/١ - ٢٠ لحمة /سم) أقل صلابة في اتجاه السداء ، وذلك يرجع إلى عندما يخلط

قبل الغسيل	ص=٢,٦ - ٠,٠٦١ س١ - ٠,٠٥٨ س٢ + ٠,٦٨ س٣	معامل الارتباط $(R^2) = ٠,٩$
بعد الغسيل	ص=٢,٣١٤ - ٠,٠٢٥ س١ - ٠,٠٠٩ س٢ + ٠,٣٨ س٣	معامل الارتباط $(R^2) = ٠,٨٨$



شكل بياني (١٧): تأثير العلاقة بين العينات واختبار الصلابة في اتجاه اللحمة قبل الغسيل



شكل بياني (١٨): تأثير العلاقة بين العينات واختبار الصلابة في اتجاه اللحمة بعد الغسيل

القطن بالميكروفيبر يقل الصلابة وأيضا أقل عدة اللحمت.


اختبار الاحتكاك

معادلات خط الانحدار للعينات


يوضح معادلة خط الانحدار ومعامل الارتباط بين (ص) اختبار الاحتكاك و(س١) نوع الخامة و(س٢) التركيب النسجي و(س٣) عدد لحمت /سم.

نلاحظ من الشكل (١٧، ١٨) عند اجراء عملية الغسيل، أن الصلابة في اتجاه اللحمة تزيد بسبب زيادة نسبة التشريب ويزيد العدة مما يؤدي زيادة الصلابة، ونلاحظ ايضا أن عينة رقم ٩ (حذفة قطن غزل حلقي / حذفة ميكروفيبر ١٤٤ - سادة ١/١ - ٢٠ لحمة /سم)، وعينة رقم ١١ (حذفة قطن غزل حلقي / حذفة ميكروفيبر ٢٨٨ - سادة ١/١ - ٢٠ لحمة /سم) أقل صلابة في اتجاه اللحمة، وذلك يرجع إلى عندما يخلط

معامل الارتباط R^2 = ٠,٩٢	ص = ٠,٥٥ - ٠,٠٤١ س١ + ٠,٠٤١ س٢ + ٠,٠٦ س٣	قبل الغسيل
معامل الارتباط R^2 = ٠,٩٠	ص = ١,٠٣٥ - ٠,٠٤٣ س١ - ٠,٠٢٩ س٢ + ٠,٥٥ س٣	بعد الغسيل



شكل بياني (١٩): تأثير العلاقة بين العينات واختبار الاحتكاك قبل الغسيل



شكل بياني (٢٠): تأثير العلاقة بين العينات واختبار الاحتكاك بعد الغسيل

حدفة ميكروفيبر ٢٨٨ - سادة ١/١ - ٢٠ لحمة /سم (أقل احتكاك (درجة التوبير) ، وذلك يرجع إلى عندما يخلط القطن بالميكروفيبر يقل التوبير لأنها شعيرات مستمرة .

نلاحظ من الشكل (١٩ ، ٢٠) عند اجراء عملية الغسيل ، أن درجة التوبير تزيد بسبب زيادة نسبة التشريب ويزيد العدة ، ونلاحظ ايضا أن عينة رقم ٩ (حدفة قطن غزل حلقي / حدفة ميكروفيبر ١٤٤ - سادة ١/١ - ٢٠ لحمة /سم) ، وعينة رقم ١١ (حدفة قطن غزل حلقي /

التحليل الاحصائي الناتجة من العينات

جدول ٥: التحليل الاحصائي قبل الغسيل P- value

السمة (ملغم)	وزن المتر المربع (جم/م ^٢)	نفاذية الهواء (سم ^٣ /سم ^٢ /ث)	قوة شد سداء (كجم/ملغم ^٢)	استطالة السداء %	قوة شد لحصات (كجم/ملغم ^٢)	استطالة لحصات %	توزيع (درجة)	صلابة السداء (ملجم/سم)	صلابة اللحمة (ملجم/سم)
ثابت	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١ س	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢ س	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣ س	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

جدول ٦: التحليل الاحصائي بعد الغسيل P- value

السمة (ملغم)	وزن المتر المربع (جم/م ^٢)	نفاذية الهواء (سم ^٣ /سم ^٢ /ث)	قوة شد سداء (كجم/ملغم ^٢)	استطالة السداء %	قوة شد لحصات (كجم/ملغم ^٢)	استطالة لحصات %	توزيع (درجة)	صلابة السداء (ملجم/سم)	صلابة اللحمة (ملجم/سم)
ثابت	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١ س	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢ س	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣ س	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠

يوضح جدول (٥، ٦) تحليل الاختبارات لقيم P-value، الانحدار عند ٠,٠١ أو أقل يكون الانحدار (معنوي جدا)، ٠,٠٥ أو أقل يكون الانحدار (غير معنوي)، و أكبر من ٠,٠٥ يكون الانحدار (غير معنوي).



تقييم العينات المنتجة لتحديد أفضل عينات لتناسب استخدامها ملابس كبار السن

جدول ٧: جودة العينات المنتجة (قبل الغسيل)

رقم العينة	السمك (%)	وزن المتر المربع (%)	تفتيشية الهواء (%)	صلابة في اتجاه السداة (%)	صلابة في اتجاه الحمة (%)	احتكاك (%)	قوة شد السداة (%)	استطالة في اتجاه السداة (%)	قوة شد اللحمة (%)	استطالة في اتجاه اللحمة (%)	المساحة الكلية	ترتيب
١	٩٣%	٩٥%	٩١%	٨٩%	٧٩%	٧٣%	٨٢%	٧٤%	٥٨%	٨٨%	٢,٥٢٢٤٢	٦
٢	٨٩%	٩٤%	٦٧%	٨٢%	٦٨%	٤٨%	٩٤%	٨١%	٨٣%	٩٦%	٢,٤٥٠٦٦	١٥
٣	٨٢%	٨٨%	٤٧%	٧١%	٥٨%	٣٦%	٩٩%	٩٩%	١٠٠%	١٠٠%	٢,٣٥٦٩٢	١٧
٤	٩٣%	٩٦%	٩٤%	٩٠%	٨٠%	٨١%	٨٢%	٧٧%	٥٨%	٨٦%	٢,٥٨٩٣	٥
٥	٨٧%	٩٤%	٧٣%	٨٥%	٧٢%	٥٦%	٨٩%	٨٢%	٧٧%	٩٦%	٢,٤٥٤٠٣	١٢
٦	٧٥%	٨٨%	٥٠%	٧٣%	٥٩%	٣٧%	٩٨%	١٠٠%	٩٧%	٩٩%	٢,٣٤٤٣١	١٨
٧	٩٠%	٩٥%	٨٣%	٨٨%	٧٨%	٦٢%	٨٤%	٧٨%	٦١%	٩٠%	٢,٤٥٤٣٨	١١
٨	٨٢%	٩٣%	٦٤%	٨٢%	٦٧%	٤٧%	٩٦%	٨٥%	٨٨%	٩٨%	٢,٤٢١٥٤	١٤
٩	٩٤%	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	٧٤%	٧٣%	٢٧%	٨٤%	٢,٦٧٨٦٥	٢
١٠	٨٥%	٩٢%	٦٣%	٨٠%	٦٢%	٤٣%	٩٧%	٩٧%	٩١%	٩٨%	٢,٤٧٠٠٩	١٠
١١	٩٩%	٩٩%	١٠٠%	٩٨%	٩٥%	٩٢%	٧٦%	٧٤%	٣٦%	٨٤%	٢,٦٩٠٦٧	١
١٢	٩٢%	٩٥%	٨٠%	٨٦%	٧٧%	٦١%	٨٥%	٨٠%	٧٠%	٩١%	٢,٥٠٣٩٤	٨
١٣	٩٠%	٩٥%	٨٣%	٨٦%	٧٥%	٦٠%	٨٧%	٧٧%	٧٠%	٩٤%	٢,٤٨٧١	٩
١٤	٨٣%	٩١%	٦٣%	٧٧%	٦١%	٤١%	٩٧%	٨٤%	٩٣%	٩٩%	٢,٣٦٥٣٧	١٦
١٥	٩٧%	٩٩%	٩٥%	٩٥%	٩٥%	٨٥%	٧٩%	٧٣%	٤١%	٨٥%	٢,٦٢٠٦٣	٤
١٦	٨٥%	٨٨%	٦٢%	٧٦%	٦٠%	٣٩%	٩٨%	٩٧%	٩٥%	٩٩%	٢,٤٤١٢٣	١٣
١٧	١٠٠%	٩٦%	٩٤%	٩٢%	٩٣%	٨٥%	٨٢%	٧٤%	٤٦%	٨٩%	٢,٦٤٨٦٧	٣
١٨	٩٢%	٩٤%	٧٨%	٨٦%	٧٢%	٥٨%	٨٩%	٧٩%	٧٩%	٩٥%	٢,٥١٢٥٣	٧

جدول ٨: جودة العينات المنتجة (بعد الغسيل)

رقم العينة	السمك (%)	وزن المتر المربع (%)	نفاذية الهواء (%)	صلابة في اتجاه السدء (%)	صلابة في اتجاه الحمة (%)	احتكاك (%)	قوة شد السدء (%)	استطالة في اتجاه السدء (%)	قوة شد اللحمة (%)	استطالة في اتجاه اللحمة (%)	المساحة الكلية	ترتيب
١	٩٤%	٩٦%	٩٥%	٩٢%	٨٥%	٨٠%	٨٦%	٨٣%	٦٩%	٤٦%	٢,٥٦٢٥٣	٦
٢	٨٥%	٩٣%	٧٥%	٨٥%	٧٤%	٥٩%	٩٢%	٨٦%	٧٨%	٧٨%	٢,٤٢٩٥٧	١٤
٣	٧٨%	٨٩%	٥٩%	٧٨%	٦٥%	٤٦%	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	٢,٥٠٤٦٥	١٠
٤	٩٣%	٩٧%	٩٦%	٩٤%	٨٦%	٨٢%	٨٦%	٨٤%	٦٧%	٤٥%	٢,٥٨٠١٣	٥
٥	٨٢%	٩٤%	٧٥%	٨٦%	٧٦%	٦١%	٩١%	٨٩%	٧٧%	٦٩%	٢,٤١٥٠٣	١٧
٦	٧٧%	٨٩%	٦٢%	٨٠%	٦٩%	٤٧%	٩٩%	٩٩%	٩٧%	٩٣%	٢,٤٨٦٤٦	١٢
٧	٨٧%	٩٥%	٩٤%	٩٢%	٨١%	٧٦%	٨٧%	٨٥%	٧١%	٥٤%	٢,٥٤٦٠٧	٨
٨	٨٠%	٩٢%	٦٨%	٨٤%	٧٣%	٥٧%	٩٣%	٩١%	٨٢%	٨٤%	٢,٤٢٩٧	١٣
٩	٩٤%	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	٨٥%	٨٠%	٥٢%	٤٢%	٢,٧٣٢٢٤	١
١٠	٨١%	٩١%	٦٣%	٨٣%	٧٢%	٥٣%	٩٤%	٩٣%	٨٥%	٨٦%	٢,٤٢١٧٤	١٦
١١	٩٧%	١٠٠%	٩٩%	٩٩%	٩٣%	٩٥%	٨٨%	٨٢%	٥٧%	٤٢%	٢,٧٠٤٦٣	٢
١٢	٩٢%	٩٥%	٩٤%	٩١%	٨٠%	٧٢%	٨٩%	٨٦%	٧١%	٥٨%	٢,٥٥٧٢٧	٧
١٣	٨٩%	٩٥%	٩٢%	٩١%	٧٨%	٦٨%	٩٠%	٨٤%	٧٢%	٦١%	٢,٥١٣٦٥	٩
١٤	٨١%	٩١%	٦٢%	٨٢%	٧١%	٥٢%	٩٤%	٨٩%	٨٦%	٨٩%	٢,٣٩٥٠٨	١٨
١٥	٩٥%	٩٩%	٩٨%	٩٦%	٩٢%	٨٧%	٨٦%	٧٨%	٦٠%	٤٢%	٢,٦٠٧٤٦	٤
١٦	٨٢%	٩٠%	٦٢%	٨٢%	٦٩%	٥١%	٩٦%	٩٢%	٨٧%	٩١%	٢,٤٢٢٩٧	١٥
١٧	١٠٠%	٩٩%	٩٧%	٩٥%	٨٧%	٨٥%	٨٦%	٨١%	٦٤%	٤٣%	٢,٦١٤٥٦	٣
١٨	٩٣%	٩٤%	٨٥%	٩٠%	٧٧%	٦٦%	٩٠%	٨٥%	٧٣%	٦٦%	٢,٥٠٣٢٤	١١



- شكل بياني ٢١ يوضح الرسم أفضل ثلاث عينات تصلح لإنتاج ملابس كبار السن مقارنة عن عينات البحث (قبل الغسيل) ، عينة رقم ١١ (قطن غزل حلقي / حدفة ميكروفيبر ٢٠ - ١/١ سم) مساحة ٢٠٦٧٨٦٥ ، وعينة رقم ١٧ (قطن غزل مدمج / حدفة ميكروفيبر ٢٠٨٨ - مبرد ٢/١ - ٢٠ لحمة /سم) مساحة ٢٠٦٤٨٦٧ .
- شكل بياني ٢٢ يوضح الرسم أفضل ثلاث عينات تصلح لإنتاج ملابس كبار السن مقارنة عن عينات البحث (بعد الغسيل) ، عينة رقم ١١ (قطن غزل حلقي / حدفة ميكروفيبر ٢٠ - ١/١ سم) مساحة ٢٠٦٧٨٦٥ ، وعينة رقم ١٧ (قطن غزل مدمج / حدفة ميكروفيبر ٢٠٨٨ - مبرد ٢/١ - ٢٠ لحمة /سم) مساحة ٢٠٦٤٨٦٧ .

القطن ، وأيضا أقل عدد الحدفات ٢٠ لحمة/سم.

- اختبار نفاذية الهواء عند اجراء عملية الغسيل ، أن نفاذية الهواء يقل بسبب زيادة نسبة التشريب ويزيد العدة مما يؤدي قلة نفاذية الهواء ، ونلاحظ ايضا أن عينة رقم ٩ (حدفة قطن حلقي / حدفة ميكروفيبر ١٤٤ - سادة ١/١ - ٢٠ لحمة /سم) ، وعينة رقم ١١ (حدفة قطن حلقي / حدفة ميكروفيبر ٢٨٨ - مبردا ٢/١ - ٢٠ لحمة /سم) أعلى نفاذية هواء ، وذلك يرجع إلى المسافات البينية للخيوط كبير.

- اختبار قوة الشد في اتجاه السداء واللحمت عند اجراء عملية الغسيل، أن قوة الشد يزيد بسبب زيادة نسبة التشريب ويزيد العدة مما يؤدي زيادة قوة الشد، ونلاحظ ايضا أن عينة رقم ٣ (جميع الحدفات قطن غزل مدمج - سادة ١/١ - ٢٦ لحمة/سم)، وعينة رقم ٦ (جميع الحدفات قطن غزل حلقي - سادة ١/١ - ٢٦ لحمة/سم) أعلى قوة شد ، وذلك يرجع إلى زيادة قوة الترابط بين الخيوط، وقطن ذات الغزل المدمج اعلى قوة شد يرجع ذلك إلى طريقة الغزل فزاوية البرم الخيط، تحجز عدد كبير من الشعيرات فتزيد انتظامية الخيط.

- اختبار الاستطالة في اتجاه السداء واللحمت عند اجراء عملية الغسيل، أن الاستطالة يقل بسبب زيادة نسبة التشريب ويزيد العدة مما يؤدي قلة الاستطالة، ونلاحظ ايضا أن عينة رقم ٣ (جميع الحدفات قطن غزل مدمج - سادة ١/١ - ٢٦ لحمة /سم)، وعينة رقم ٦ (جميع الحدفات قطن غزل حلقي - سادة ١/١ - ٢٦ لحمة /سم) أقل استطالة ، وذلك يرجع إلى زيادة في عدد لحمت السنتمتر فتزيد قوة التماسك فتقل الاستطالة.

- اختبار الصلابة في اتجاه السداء واللحمت عند اجراء عملية الغسيل ، أن الصلابة تزيد بسبب زيادة نسبة التشريب ويزيد العدة مما يؤدي زيادة الصلابة ، ونلاحظ ايضا أن عينة رقم ٩ (حدفة قطن غزل حلقي / حدفة ميكروفيبر ١٤٤ - سادة ١/١ - ٢٠ لحمة /سم

- شكل بياني ٢٢ يوضح الرسم أفضل ثلاث عينات تصلح لإنتاج ملابس كبار السن مقارنة عن عينات البحث (بعد الغسيل) ، عينة رقم ٩ (قطن غزل حلقي / حدفة ميكروفيبر ١٤٤ - سادة ١/١ - ٢٠ لحمة /سم (مساحة ٢,٧٣٢٢٤ ، وعينة رقم ١١ (قطن غزل حلقي / حدفة ميكروفيبر ٢٨٨ - مبردا ٢/١ - ٢٠ لحمة /سم) مساحة ٢,٧٠٤٦٣ ، وعينة رقم ١٧ (قطن غزل مدمج / حدفة ميكروفيبر ٢٨٨ - مبردا ٢/١ - ٢٠ لحمة /سم) مساحة ٢,٦١٤٥٦.

نتائج البحث

أثبتت الدراسة أن:

- اختبار السمك عند اجراء عملية الغسيل، أن السمك يزيد بسبب زيادة نسبة التشريب ويزيد العدة مما يؤدي زيادة السمك، ونلاحظ ايضا أن عينة رقم ١٥ (حدفة قطن مدمج / حدفة ميكروفيبر ١٤٤ - سادة ١/١ - ٢٠ لحمة /سم)، وعينة رقم ١٧ (حدفة قطن مدمج / حدفة ميكروفيبر ٢٨٨ - مبردا ٢/١ - ٢٠ لحمة /سم) أقل سمك، وذلك يرجع إلى اختلاف الكثافة النوعية لخامة البولستر تصل إلى ١,٣٨ جم /سم^٣، والكثافة النوعية للقطن ١,٤٥ جم /سم^٣، لذلك البولستر أقل في السمك من القطن، وأيضا أقل عدد الحدفات ٢٠ لحمة/سم.

- اختبار وزن المتر المربع عند اجراء عملية الغسيل ، أن وزن متر مربع يزيد بسبب زيادة نسبة التشريب ويزيد العدة مما يؤدي زيادة وزن متر مربع ، ونلاحظ ايضا أن عينة رقم ٩ (حدفة قطن حلقي / حدفة ميكروفيبر ١٤٤ - سادة ١/١ - ٢٠ لحمة /سم) ، وعينة رقم ١١ (حدفة قطن حلقي / حدفة ميكروفيبر ٢٨٨ - مبردا ٢/١ - ٢٠ لحمة /سم) أقل وزن متر مربع ، وذلك يرجع إلى اختلاف الكثافة النوعية لخامة البولستر تصل إلى ١,٣٨ جم /سم^٣ ، والكثافة النوعية للقطن ١,٤٥ جم /سم^٣ ، لذلك البولستر أقل في السمك من

المجلد الثامن – العدد التاسع والثلاثون – ص : ٢٠٩

- 4- American Society for Material Testing ASTM, (2018) "Blue book and style for Standards", ASTM International, by the American Society for Testing and Materials.
- 5- Öykü Gökçen , Zümrüt Bahadır Üna & Eylen Sema Dalbaşı, (2023) ; " Evaluation of Fabric Properties and Developing Undershirt Designs for Elderly Women" , TEKSTİL VE KONFEKSİYON, VOL: 33, NO. 2., P.P 205: 218
- ٦- رعد عبد الله على العطية & ألفت شوقي محمد منصور – (٢٠٢٣) - " ابتكار تصميمات لملابس ومكملات كبار السن بتطبيق التكنولوجيا القابلة للارتداء لرصد العلامات الحيوية وتلبية المتطلبات العمرية" – مجلة التربية النوعية والتكنولوجيا (بحوث علمية وتطبيقية) – جامعة كفر الشيخ- ص: ٤١١-٤٤٥
- ٧- مروة فاروق محمود حسنين – (يناير ٢٠١٧) - " مفهوم الشيخوخة وانعكاسه على صورة الذات كما يبدو في رسوم عينة من طالبات التربية الفنية بمصر والسعودية " - كلية التربية الفنية – جامعة حلوان – ١٩٨ – ص: ١٣١
- ٨- محمود عبد المعز محمد عبد الغفار – (٢٠١٩) – الحلول التصميمية لعبوات التغليف الموجهة لكبار السن – مجلة العمارة والفنون – العدد السابع عشر – ص ١٣٩: ١٥٤
- 9- L. E. Dreer; G. Mcgwin JR.; K. Scilley; G. C. Meek; A. Dyer; D. Seker ,C. Owsley, (2007); "Development of a nursing home vision-targeted health-related quality of life questionnaire for older adultsby"- in [Aging & Mental Health, 1364-6915, Volume 11, Issue 6, P.P 722 – 733
- ١٠- ابتسام إبراهيم محمد – (٢٠١٤) - " تأثير بعض الخواص الفيزيائية والميكانيكية لأقمشة التريكو

(، وعينة رقم ١١ (حدفة قطن غزل حلقي / حدفة ميكروفيبر ٢٨٨ – سادة ١/١ - ٢٠ لحمة /سم) أقل صلابة ، وذلك يرجع إلى عندما يخلط القطن بالميكروفيبر يقل الصلابة وأيضا أقل عدة اللحامات .

- اختبار الاحتكاك عند اجراء عملية الغسيل ، أن درجة التوبريز تزيد بسبب زيادة نسبة التشريب ويزيد العدة ، ونلاحظ ايضا أن عينة رقم ٩ (حدفة قطن غزل حلقي / حدفة ميكروفيبر ١٤٤ - سادة ١/١ - ٢٠ لحمة /سم) ، وعينة رقم ١١ (حدفة قطن غزل حلقي / حدفة ميكروفيبر ٢٨٨ – سادة ١/١ - ٢٠ لحمة /سم) أقل احتكاك (درجة التوبريز) ، وذلك يرجع إلى عندما يخلط القطن بالميكروفيبر يقل التوبريز لأنها شعيرات مستمرة .
- أفضل ثلاث عينات تصلح لإنتاج ملابس كبار السن مقارنة عن عينات البحث عينة رقم ١١ (قطن غزل حلقي / حدفة ميكروفيبر ٢٨٨ - مبرد ٢/١ - ٢٠ لحمة /سم) ، وعينة رقم ٩ (قطن غزل حلقي / حدفة ميكروفيبر ١٤٤ - سادة ١/١ - ٢٠ لحمة /سم) ، وعينة رقم ١٧ (قطن غزل مدمج / حدفة ميكروفيبر ٢٨٨ - مبرد ٢/١ - ٢٠ لحمة /سم) .

قائمة المراجع العربية والأجنبية:

- ١- رباب فرج إبراهيم محرم - (٢٠٢٢) - " إمكانية تنفيذ ملابس خارجية اقتصادية ومبتكرة للمرأة باستخدام مكملات الملابس ومدى تأثيرها علي المظهر الملبسي" ، رسالة ماجستير، غير منشورة - كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية ، ص: ١٧
- ٢- هدى محمد النقيطي- (٢٠١٤) - "أساليب مواجهة الضغوط وعلاقتها بالأعراض المرضية لدى المسنين" ، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية الآداب، جامعة بنها ، ص: ٢٠
- ٣- منى حمدي الفرماوي – ايناس لافي الشريعان – (مارس ٢٠٢٢) - " الأسس الفنية لتصميم بعض الملابس للمرأة المسنة تلبي احتياجاتها ومتطلباتها الوظيفية " – مجلة البحوث في مجالات التربية النوعية – كلية التربية النوعية -

الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، رسالة ماجستير غير منشورة – ص: ٢٢

١٧- منال مسعد عبده محمد – (ابريل ٢٠١٨) – " تنفيذ تصميمات معاصرة للملابس المنزلية للسيدات في ضوء موارد الأسرة – المجلة العلمية لكلية التربية النوعية – العدد الرابع عشر- ص : ٣٨٤-٣٥٩

18- J Wyatt & RJ Harwood, Clothing for the elderly and disabled, TEAM Research Group, De Montfort University, Leicester LE1 9BH, UK.

19- Xia Wang, Dong Xu, " Study on the Clothing for the Elderly", Proceedings of the 2010 International Conference on Information Technology and Scientific Management, P.P 56- 59

20. ASTM (American Standards on Textile Materials, Designations: D, 1777-96).

21. ASTM (American Standards on Textile Materials, Designations: D, 3776-75).

22. ASTM (American Standards on Textile Materials, Designations: D, 737-97).

23. ASTM (American Standards on Textile Materials, Designations: D, 1682-75).

24. ASTM (American Standards on Textile Materials, Designations: D, 4970-22)

25. ASTM (American Standards on Textile Materials, Designations: D, 5732-95)

على الراحة الفسيولوجية للملابس" بحث منشور - تخصص منسوجات وملابس - قسم الاقتصاد المنزلي، كلية التربية النوعية، جامعة الإسكندرية- ص: ٣

١١- شيماء حسين سعيد حسام الدين - (٢٠١١) - " تأثير اختلاف بعض الأساليب التطبيقية لأقمشة تريكو اللحمة ثلاثية الأبعاد على الخواص الوظيفية للمنتج الملبسى "رسالة ماجستير، قسم الاقتصاد المنزلي شعبة الملابس والنسيج، كلية التربية النوعية، جامعة طنطا – ص: ١

12- JIRI MILITKY,(2008) "CLOTHING COMFORT EVALUATION – First applied art conference – Dammita university – P.P 4

١٣- شيماء إسماعيل إسماعيل محمد عامر – (يوليو ٢٠١٧) – " تأثير التغير في التراكيب البنائية لأقمشة القمصان على خواص الراحة " - مجلة الفنون والعلوم التطبيقية – المجلد الرابع – العدد الثالث – ص: ١٢٥-١٣٨

١٤- محمد عبد الله أبو بكر عبد الهادي – (أكتوبر ٢٠١٧) – " دراسة تحليلية لبعض خواص الراحة ووسائل تطويرها للقماش الجينز " - مجلة الفنون والعلوم التطبيقية – المجلد الرابع – العدد الرابع – ص : ٨٧- ٩٩

١٥- سامية محمد محمد الطوبشي- (يناير ٢٠١١) – "معايير التركيب البنائي النسجي في التحكم في جودة الامتصاص الشعري كدالة فيزيقية لخواص الراحة الملبسية في الملابس المصري" – مجلة بحوث التربية النوعية – جامعة المنصورة – العدد التاسع عشر – ص : ٢٩٤- ٢٠٨

١٦- كوثر عبد الرؤف إبراهيم السيسى- (٢٠١٠) – " دراسة مدى تأثير اختلاف التركيب البنائي للأقمشة الوبرية على بعض العناصر الجمالية والوظيفة لتصميم الملابس المنزلية"، كلية

ABSTRACT

The textile industry keeps pace with the world, outperforming other industries, raising the quality level of the textile industries, and thus, with the mutual relations between technological, scientific and industrial progress, to find solutions to solve the problems facing that industry.

The elderly suffers from health and psychological problems, which is why they must be taken care of. The clothing of the elderly must have certain specifications, distinguishing it with features different from ordinary clothing. It must be characterized by smooth surface, sweat absorption, and high flexibility because there are places on their bodies that are exposed to roughness due to lack of movement. They must Take care to use materials that have a high absorption capacity so that the elderly can feel comfortable.

The research aims to Developing Performance and comfort properties of fabrics for clothing for the elderly by using suitable materials and improving the quality of fabrics produced for clothing for the elderly to be able to compete in foreign markets, using a table for designing experiments from cotton and microfiber materials, by reaching the best textile composition and the best material, the best density of wefts. 18 samples were produced with Satin 6 textile composition and Twill 1/2, Plain1/1. The samples were washed, and various tests were conducted on the fabrics produced, measuring the thickness test, The Square meter weight test, Tensile Strength, Elongation, Air Permeability, Hardness, and Pilling, and most of the samples achieved results required.

Key words: Microfiber, Compact Spun cotton, Ring Spun cotton, Clothing for the Elderly